

Self-Cured Dental Universal Adhesive

**Tokuyama Universal Bond II**CE  
1639UK  
CA  
0120**Instructions for Use****Tokuyama Dental Corporation**

38-9, Taitou 1-chome, Taitou-ku, Tokyo 110-0016, Japan

Tel: +81-3-3835-7201

URL: <https://tokuyama-dental.com>

<b>ENGLISH</b>	<b>2</b>	<b>ČESKY</b>	<b>11</b>	<b>DANSK</b>	<b>21</b>	<b>DEUTSCH</b>	<b>31</b>
<b>EESTI KEEL</b>	<b>42</b>	<b>FRANÇAIS</b>	<b>52</b>	<b>ITALIANO</b>	<b>63</b>	<b>LATVIISKI</b>	<b>73</b>
<b>LIETUVIŲ K.</b>	<b>84</b>	<b>MAGYAR</b>	<b>93</b>	<b>NEDERLANDS</b>	<b>104</b>	<b>NORSK</b>	<b>114</b>
<b>POLSKI</b>	<b>124</b>	<b>SLOVENČINA</b>	<b>135</b>	<b>SUOMI</b>	<b>145</b>	<b>SVENSKA</b>	<b>155</b>

This product is certified as a medical device under the legislation of the European Union on medical devices by SGS CE1639, exclusively for the indication(s) shown in this IFU. Other non-medical uses ascribed to this product are not within the scope of CE certification, and users should be aware product performance and/or safety has not been evaluated by SGS for those purposes.

# **ENGLISH**

**Read all information, precautions and notes before using.**

## **■ PRODUCT DESCRIPTION AND GENERAL INFORMATION**

1. Tokuyama Universal Bond II is a two-component self-cured dental adhesive system for both direct and indirect restorations that can be used with Self-etch, Selective-enamel-etch and Total-etch techniques. As a universal adhesive, Tokuyama Universal Bond II has been designed to be fully compatible with light-cured, self-cured and dual-cured composite materials.
2. Tokuyama Universal Bond II improves the bond strength of polymerizable resin material (adhesive resin cement, acrylic resin and composite resin) to indirect restorative materials such as glass-ceramics (porcelain), oxide-ceramics (zirconia and alumina), metals (precious and non-precious) and resin materials including inorganic filler.
3. Tokuyama Universal Bond II contains Phosphoric acid monomer, Bisphenol A di(2-hydroxy propoxy) dimethacrylate (Bis-GMA), Triethylene glycol dimethacrylate (TEGDMA), 2-Hydroxyethyl methacrylate (HEMA), MTU-6 (thiouracil monomer), Silane coupling agent, Peroxide, Borate catalyst, Acetone, Ethanol and Purified water.

## **■ INTENDED PURPOSE**

Intended purpose: Self-cured Dental Universal Adhesive

Patient target group: All age groups

## **■ INDICATIONS**

- Direct anterior and posterior restorations with light-curing, dual-curing, and self-curing composite materials
- Intraoral repair of composite restorations, porcelain fused to metal, metal, and all-ceramic restorations without an additional primer
- Cementation of indirect restorations and veneers when combined with light-cure, dual-cure, and self-curing resin cements
- Bonding of core build-ups made of core build-up materials
- Bonding of denture resin to metal base, clasp or attachment
- Repair of denture with metal base, clasp or attachment
- Bonding of opaque resin to a metal base in the fabrication of resin-faced crowns

## **■CONTRAINDICATIONS**

Tokuyama Universal Bond II contains methacrylic monomers, peroxide, organic solvents and acids. DO NOT use Tokuyama Universal Bond II for patients allergic to or hypersensitive to methacrylic monomers, related monomers, peroxide, organic solvents and acids.

## **■PRECAUTIONS**

- 1) DO NOT use Tokuyama Universal Bond II for any purpose other than those listed in these instructions. Use Tokuyama Universal Bond II only as directed herein.
- 2) Tokuyama Universal Bond II is designed for sale and use by licensed dental care professionals only. It is not designed for sale nor is it suitable for use by non-dental care professionals.
- 3) DO NOT use Tokuyama Universal Bond II if the safety seals are broken or appear to have been tampered with.
- 4) If Tokuyama Universal Bond II causes an allergic reaction or oversensitivity, discontinue its use immediately.
- 5) Use examination gloves (plastic, vinyl or latex) at all times when handling Tokuyama Universal Bond II to avoid the possibility of allergic reactions from methacrylic monomers.  
Note: Certain substances/materials may penetrate through examination gloves. If Tokuyama Universal Bond II comes in contact with the examination gloves, remove and dispose of the gloves, and wash hands thoroughly with water as soon as possible.
- 6) Avoid contact of Tokuyama Universal Bond II with eyes, mucosal membrane, skin and clothing.
  - If Tokuyama Universal Bond II comes in contact with the eyes, thoroughly flush eyes with water and immediately contact an ophthalmologist.
  - If Tokuyama Universal Bond II comes in contact with the mucosal membrane, wipe the affected area immediately, and thoroughly flush with water after the completing the restoration. Affected areas may whiten from protein coagulation; however, whitening should disappear within 24 hours. If whitening does not disappear within 24 hours, immediately contact a physician, and the patient should be so advised.
  - If Tokuyama Universal Bond II comes into contact with the skin or clothing, immediately saturate the area with an alcohol-soaked cotton swab or gauze and flush with water.
  - Instruct the patient to rinse his mouth immediately after treatment.
- 7) Tokuyama Universal Bond II should not be ingested or aspirated. Ingestion or aspiration may cause serious injury.
- 8) To avoid the unintentional ingestion of Tokuyama Universal Bond II, do not leave it

unsupervised within the reach of patients and children.

- 9) DO NOT expose Tokuyama Universal Bond II or its vapor to open flame because Tokuyama Universal Bond II is flammable.
- 10) To avoid cross infection or lowering bond strength, DO NOT reuse the disposable applicator and the disposable mixing well. Clean the mixing well thoroughly with alcohol after each use.
- 11) DO NOT use Tokuyama Universal Bond II directly to the cavity being in close proximity to the pulp. Pulp protection with glass ionomer lining or calcium hydroxide is recommended. DO NOT use EUGENOL BASED MATERIALS to protect the pulp as these materials will inhibit curing of Tokuyama Universal Bond II.
- 12) Be aware that when a restoration is chipped from misaligned occlusion or bruxism (clenching, grinding or tapping), the repaired restoration may chip again.
- 13) DO NOT use mixing wells supplied by other manufacturers.
- 14) Use the mixing well or disposable mixing well provided when dispensing and mixing of Tokuyama Universal Bond II. If Tokuyama Universal Bond II is not dispensed into the rubber, it may be difficult to remove the cured Tokuyama Universal Bond II from mixing well. The cured Tokuyama Universal Bond II can be removed by inverting the rubber.
- 15) DO NOT mix Tokuyama Universal Bond II with other brands of primers or adhesives.
- 16) To avoid splashing the liquid, the bottle of Tokuyama Universal Bond II should not be opened immediately after taking out of the refrigerator. Tokuyama Universal Bond II should be brought to room temperature before using. After removing from the refrigerator, allow the product to sit for 20 minutes or until it reaches room temperature.
- 17) Do not use Tokuyama Universal Bond II with resin materials for which special adhesives or primers are specified.

## ■ PRECAUTIONS FOR MEDICAMENTS AND MATERIALS

- 1) Some materials and medicaments (hemostatic material) inhibit setting/adhesion of Tokuyama Universal Bond II.  
DO NOT USE products that contain:
  - eugenol,
  - aluminum chloride,
  - ferric sulfate,
  - calcium sulfate,
  - aluminum sulfate,
  - diammine silver fluoride [molecular formula: Ag(NH<sub>3</sub>)<sub>2</sub>F]

- 2) Tokuyama Universal Bond II does not adhere to tooth structure immediately after applications of materials that contain:
- hydrogen peroxide (oxydol),
  - sodium hypochlorite

We advise avoiding the use of these materials on the day of cementation, however these materials can be used for root canal treatment as the inhibition caused by these materials usually evaporates within five days.

## ■STORAGE

- 1) Store Tokuyama Universal Bond II at temperatures between 0 to 25°C (32 to 77°F).
- 2) Keep away from heat, direct sunlight, sparks and open flames.
- 3) DO NOT use after the indicated expiration date on the bottle/package.

## ■DISPOSAL

Unused Tokuyama Universal Bond II is to be absorbed into an inert absorbent material such as gauze or cotton, and disposed of in accordance with local regulations.

Refer to the packaging waste disposal guide shown on the end of this IFU.

## ■CLINICAL APPLICATION FOR DIRECT RESTORATIONS AND INTRAORAL REPAIR OF RESTORATIONS WITH COMPOSITE RESIN

### 1. Cleaning

Thoroughly clean the tooth surface with a rubber cup and a fluoride-free paste then rinse with water.

### 2. Isolation

The rubber dam is the preferred method of isolation.

### 3. Cavity preparation

Prepare the cavity and rinse with water. Add bevels to the enamel margins of anterior preparations (class III, IV, V), as well as chamfers to the margins of posterior preparations (class I, II) because bevels and chamfers assist in erasing demarcations between the cavity margins and the restoration, thereby enhancing both esthetics and retention.

- If the adherent surface involves uncut enamel, apply etching agent to the uncut enamel. See section “Selective-enamel-etch technique”.

### 4. Drying

Dry the cavity by using a blotting technique or an air syringe technique.

- DO NOT desiccate the vital tooth. Desiccation can lead to post-operative sensitivity.
- The substances listed below, which inhibit curing of Tokuyama Universal Bond II, should be removed from the tooth surface by thoroughly cleaning the tooth surface with alcohol, citric acid, or the application of phosphoric acid for 2 to 3 seconds before application:
  - 1) Oil mist from handpiece,
  - 2) Saliva, blood and exudates.

## **5. Etching of the tooth structure (optional)**

### **(a.) Selective-enamel-etch technique**

Apply phosphoric acid gel only to the enamel surrounding the margin of prepared cavity and leave phosphoric acid gel in place for 10-15 seconds. Rinse the etched surface thoroughly (at least 15 seconds) with water, and then dry with mild air.

### **(b.) Total etch technique**

Apply phosphoric acid gel onto the prepared enamel first, and then the dentin. The etchant should be left to react on the enamel and dentin for 10-15 seconds. Rinse thoroughly (at least 15 seconds) with water and dry with mild air or with cotton pellets; do not overdry.

## **6. Preparing the adhesive surface during repair**

### **6.1 Ceramics other than Porcelain, and Composite materials**

Bevel the margin if necessary. Roughen the area using air abrasion or grinding with a diamond bur using a slow speed to prepare the surface for adhesion. Thoroughly rinse and dry the surface.

### **6.2 Metal restorations**

Roughen the area using air abrasion or grinding with a diamond bur using a slow speed to prepare the surface for adhesion. Thoroughly rinse and dry the surface.

### **6.3 Porcelain**

Bevel the margin if necessary. DO NOT roughen the surface; Polish the area to prepare a clean and fresh surface for adhesion. Thoroughly rinse and dry the surface.

- When using air abrasion, use at least 30 to 50 micron grid of alumina powder.
- The substances listed below inhibit adhesion and must be removed from the adhesive surface by mechanical cleaning or alcohol soaking.
  - 1) Oil mist from handpiece
  - 2) Plaque, tartar, saliva, blood and exudate fluids
- If necessary, protect the surface not being bonded with metal separator, paraffin film, Vaseline, etc.

## **7. Dispensing of Tokuyama Universal Bond II**

Allow Tokuyama Universal Bond II to reach room temperature prior to use. Open the bottle by removing the cap and dispense one drop each of Tokuyama Universal Bond II A and B into the mixing well or disposable mixing well. Mix thoroughly with a disposable applicator until the mixed bonding agent turns green.

- Dispense Tokuyama Universal Bond II B IMMEDIATELY after dispensing A. Tokuyama Universal Bond II A may turn pink due to solvent volatilization if allowed to sit too long. If Bond A turns pink, dispose of it and re-dispense fresh Tokuyama Universal Bond II A and B.
- Complete the application within 1 minute of dispensing when using the mixing well since Tokuyama Universal Bond II contains volatile solvents. After mixing, the color of Tokuyama Universal Bond II changes gradually based on the reaction of the catalyst of Tokuyama Universal Bond II, this is normal and does not indicate a problem with Tokuyama Universal Bond II.
- Complete the application within 3 minutes of dispensing when using disposable mixing well.
- Be sure to hold the bottles of Tokuyama Universal Bond II A and B vertically when dispensing. Do not hold the bottles diagonally or horizontally while dispensing; this could cause the Tokuyama Universal Bond II flow back into the nozzle and become contaminated.
- DO NOT touch the nozzle to the mixing well while dispensing. DO NOT interchange the bottle caps of Tokuyama Universal Bond II A and B. If Tokuyama Universal Bond II A and B come into contact while dispensing, Tokuyama Universal Bond II may cure in the nozzle.
- Wipe off excess Tokuyama Universal Bond II from the tip of the nozzle and the inside of the cap prior to closing.
- Immediately after dispensing, tightly replace the bottle caps of Tokuyama Universal Bond II A and B.
- DO NOT over tighten the bottle caps.

## **8. Application of Tokuyama Universal Bond II**

Using the disposable applicator, apply the mixed Tokuyama Universal Bond II to the entire adherent surface(s). Take care not to omit any surfaces where the Tokuyama Universal Bond II should be applied.

- In the case of intraoral repair of restorations, if the adherent surface includes tooth structure and restorations (ceramics, porcelain, metals or composite materials), apply the mixed Tokuyama Universal Bond II to the entire adherent surface at once. No extra primers are needed.
- If the applied Tokuyama Universal Bond II pools on the cavity floor or a cavosurface angle

and is too thick to air thin, remove the excess with a paper point or a new disposable applicator.

- Be careful not to allow excess Tokuyama Universal Bond II to flow into the subgingival. If Tokuyama Universal Bond II flows into the subgingival, thoroughly rinse and dry the area.
- If saliva, blood, or other fluids contaminate the applied Tokuyama Universal Bond II, thoroughly rinse the cavity with water, dry and re-apply fresh Tokuyama Universal Bond II.
- DO NOT rinse the applied Tokuyama Universal Bond II with water except in unintentional contamination.
- DO NOT wait too long after the application of Tokuyama Universal Bond II. Air dry within 30 seconds after application, to ensure the appropriate film thickness.

## **9. Air Dry**

Using an oil-free air/water syringe, apply weak air continuously to the Tokuyama Universal Bond II surface until the runny Tokuyama Universal Bond II stays in the same position without any movement. Finish by using mild air to the surface. Use a vacuum aspirator to prevent spatter of the Tokuyama Universal Bond II.

- If saliva, blood, or other fluids contaminate the applied Tokuyama Universal Bond II, thoroughly rinse with water, dry and re-apply fresh Tokuyama Universal Bond II.
- Do not rinse the applied Tokuyama Universal Bond II with water except in unintentional contamination.
- If accidental spattering occurs, it may cause the tissue to whiten or possible allergic reaction.

## **10. Composite resin**

Restore with a light-cured, self-cured or dual-cured composite resin according to its manufacturer's instructions. The overfilled composite resin should be thoroughly finished and polished.

- The Tokuyama Universal Bond II layer may appear fluorescent under the dental curing light irradiation.

# **■ CLINICAL APPLICATION FOR CEMENTATION OF INDIRECT RESTORATIONS**

## **1. Preparing the adhesive surface of the restoration**

### **1.1 Ceramics other than Porcelain, and Composite materials**

Roughen the interior of the restoration by sandblasting (0.1 to 0.2MPa), air abrasion or grinding with a diamond bur using a slow speed to prepare the surface for adhesion.

Thoroughly rinse and dry the surface.

## 1.2 Metal restorations

Roughen the area by sandblasting (0.3 to 0.5MPa), air abrasion or grinding with a diamond bur using a slow speed to prepare the surface for adhesion. Thoroughly rinse and dry the surface.

## 1.3 Porcelain

DO NOT roughen the surface; Polish the area to prepare a clean and fresh surface for adhesion. Thoroughly rinse and dry the surface.

- When using the sandblaster or air abrasion, use at least 30 to 50 micron grid of alumina powder.

- If unable to roughen or polish the adhesive surface, etch the area for adhesion with phosphoric acid then thoroughly rinse and dry.

- The substances listed below inhibit adhesion and must be removed from the adhesive surface by mechanical cleaning or alcohol soaking. Clean the restoration after adjustment is complete.

1) Gypsum and investment

2) Silicone oil from fit check material

3) Oil mist from handpiece

4) Plaque, tartar, saliva, blood and exudate fluids

5) Temporary restoration and temporary cement

If necessary, protect the surface not being bonded with metal separator, paraffin film, Vaseline, etc.

## 2. Dispensing of Tokuyama Universal Bond II

Allow Tokuyama Universal Bond II to reach room temperature prior to use. Open the bottle by removing the cap and dispense one drop each of Tokuyama Universal Bond II A and B into the mixing well or disposable mixing well. Mix thoroughly with a disposable applicator until the mixed bonding agent turns green.

- Dispense Tokuyama Universal Bond II B IMMEDIATELY after dispensing A. Tokuyama Universal Bond II A may turn pink due to solvent volatilization if allowed to sit too long. If Bond A turns pink, dispose of it and re-dispense fresh Tokuyama Universal Bond II A and B.

- Complete the application within 1 minute of dispensing when using the mixing well since Tokuyama Universal Bond II contains volatile solvents. After mixing, the color of Tokuyama Universal Bond II changes gradually based on the reaction of the catalyst of Tokuyama Universal Bond II, this is normal and does not indicate a problem with Tokuyama Universal Bond II.

- Complete the application within 3 minutes of dispensing when using disposable mixing well.

- Be sure to hold the bottles of Tokuyama Universal Bond II A and B vertically when dispensing.

Do not hold the bottles diagonally or horizontally while dispensing; this could cause the Tokuyama Universal Bond II flow back into the nozzle and become contaminated.

- DO NOT touch the nozzle to the mixing well while dispensing. DO NOT interchange the bottle caps of Tokuyama Universal Bond II A and B. If Tokuyama Universal Bond II A and B come into contact while dispensing, Tokuyama Universal Bond II may cure in the nozzle.
- Wipe off excess Tokuyama Universal Bond II from the tip of the nozzle and the inside of the cap prior to closing.
- Immediately after dispensing, tightly replace the bottle caps of Tokuyama Universal Bond II A and B.
- Do not over tighten the bottle caps.

### **3. Application of Tokuyama Universal Bond II**

Using the disposable applicator, apply the mixed Tokuyama Universal Bond II on the surface to be bonded.

- Ensure Tokuyama Universal Bond II covers all surfaces where the cement will be applied.
- DO NOT over apply. One application of Tokuyama Universal Bond II is sufficient. Too thick of a layer may compromise the fit of the restoration.
- DO NOT allow saliva, blood, oil, water etc. to come in contact with the surface to be bonded. If the treated surface is contaminated, thoroughly rinse with water, dry and re-apply fresh Tokuyama Universal Bond II.
- DO NOT wait too long after the application of Tokuyama Universal Bond II. Air dry within 30 seconds after application, to ensure the appropriate film thickness.

### **4. Air dry**

Using an oil-free air/water syringe, apply mild air to the surface. Use a vacuum aspirator to prevent spatter of the Tokuyama Universal Bond II.

### **5. Cementing**

Cement with a resin cement according to its manufacturer's instructions.

- DO NOT apply resin cement paste directly to the prepared tooth or the cavity treated with Tokuyama Universal Bond II to avoid improper seating of the restoration.
- Curing may be accelerated depending upon the resin cement used. To keep the appropriate film thickness, seat the restoration as soon as possible after the application of the resin cement (within 1 minute after dispensing), if not there is a possibility that the restoration will not seat properly with cementation.
- The Tokuyama Universal Bond II layer may appear fluorescent under the dental curing light irradiation.

## ■ CLINICAL APPLICATION FOR BONDING OF ACRYLIC RESIN TO METAL BASE, CLASP OR ATTACHMENT

### 1. Preparing the adhesive surface

Roughen the area by sandblasting (0.1 to 0.2MPa ), or by grinding with a diamond bur using a slow speed to prepare the surface for adhesion. Thoroughly rinse and dry the surface.

### 2. Dispensing, Application and Air dry

Use the same procedures as described in CLINICAL APPLICATION FOR CEMENTATIOIN OF INDIRECT RESTORATIONS.

### 3. Application, curing, trimming and finishing of acrylic resin

Proceed with the procedure according to the manufacturer's instructions for the use of polymerizable acrylic resin.

The user and/or patient should report any serious incident that has occurred in relation to the device to the manufacturer and the competent authority of the Member State in which the user and/or patient is established.

**IMPORTANT NOTE:** The manufacturer is not responsible for damage or injury caused by improper use of this product. It is the personal responsibility of the user to ensure that this product is suitable for an appropriate application before use.

Specifications are subject to change without notice. When the product specifications change, the instructions and precautions may also change.

## ČESKY •

Před použitím si přečtěte všechny informace, bezpečnostní opatření a poznámky.

## ■ POPIS VÝROBKU A VŠEOBECNÉ INFORMACE

1. Tokuyama Universal Bond II je dvousložkový samopolymerující dentální univerzální adhezivní systém jak pro přímé, tak nepřímé náhrady, který lze použít se samoleptacími technikami, technikami selektivního leptání skloviny a totálního leptání. Jakožto univerzální adhezivní systém byl Tokuyama Universal Bond II navržen jako plně kompatibilní se světem polymerovanými, samopolymerovanými a duálně polymerovanými kompozitními materiály.
2. Tokuyama Universal Bond II zlepšuje pevnost vazby polymerovatelného pryskyřičného materiálu (adhezivní pryskyřičný cement, akrylátová pryskyřice a kompozitní pryskyřice) k

nepřímým výplňovým materiálem, jako je sklokeramika (porcelán) oxidová keramiky (zirkonium a oxid hlinitý), kovy (vzácné a jiné než vzácné) a pryskyřičné materiály včetně anorganického plniva.

3. Tokuyama Universal Bond II obsahuje monomerní kyselinu fosforečnou, bisfenol-A-di(2-hydroxy-propoxy) dimetakrylát (Bis-GMA), trietylenglykol dimetakrylát (TEGDMA), 2-hydroxyethylmetakrylát (HEMA), MTU-6 (monomer tiouracilu), silanový spojovací přípravek, peroxid, borátový katalyzátor, aceton, ethanol a čištěnou vodu.

## ■ ZAMÝŠLENÝ ÚČEL

Zamýšlený účel: Samopolymerující dentální univerzální adhezivní materiál

Cílová skupina pacientů: Všechny věkové kategorie

## ■ INDIKACE

- Přímé anteriorní a posteriorní náhrady se světlem polymerujícími, duálně polymerujícími a samopolymerujícími kompozitními materiály
- Intraorální opravy kompozitních náhrad, porcelánu nataveného na kov, kovu a celokeramických náhrad bez přidatné látky zlepšující vlastnosti povrchu
- Cementace nepřímých náhrad a fazet při kombinaci se světlem polymerovanými, duálně polymerovanými a samopolymerujícími pryskyřičnými cementy
- Bondování vestaveb jádra vytvořených z materiálů pro vestavbu jádra
- Bondování pryskyřice Zubní protézy na kovovou podložku, svorku nebo upevnění
- Oprava Zubní protézy s kovovou podložkou, svorkou nebo upevněním
- Bondování neprůsvitné pryskyřice na kovou podložku při výrobě korunek z pokrytých pryskyřicí

## ■ KONTRAINDIKACE

Tokuyama Universal Bond II obsahuje metakrylátové monomery, peroxid, organická rozpouštědla a kyseliny. Tokuyama Universal Bond II NEPOUŽÍVEJTE u pacientů alergických nebo přecitlivělých na metakrylátové monomery, s nimi související monomery, peroxid, organická rozpouštědla nebo kyseliny.

## ■ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

- 1) Tokuyama Universal Bond II NEPOUŽÍVEJTE k žádnému jinému účelu, než je uvedeno v této pokyně. Tokuyama Universal Bond II používejte podle zde uvedených pokynů.
- 2) Tokuyama Universal Bond II je určen k prodeji a použití výhradně odborníky na dentální péči s příslušnou licencí. Není určen k prodeji a není vhodný pro použití osobami, které nejsou

odborníky na dentální péči s příslušnou licencí.

- 3) Tokuyama Universal Bond II NEPOUŽÍVEJTE v případě, že jsou porušené bezpečnostní uzávěry nebo bude-li se zdát, že byl obsah narušen.
- 4) Pokud Tokuyama Universal Bond II způsobuje alergickou reakci či přecitlivělost, přestaňte jej okamžitě používat.
- 5) Při manipulaci s Tokuyama Universal Bond II používejte po celou dobu vyšetřovací rukavice (plastové, vinylové nebo latexové), aby nehrzoily případné alergické reakce způsobené metakrylátové monomery. Poznámka: Určité látky/materiály mohou proniknout vyšetřovacími rukavicemi. Pokud Tokuyama Universal Bond II přijde do kontaktu s vyšetřovacími rukavicemi, rukavice odstraňte a zlikvidujte a co nejdříve si důkladně myjte ruce vodou.
- 6) Chraňte oči, sliznice, kůži a oděv před stykem s Tokuyama Universal Bond II.
  - Pokud dojde k vniknutí Tokuyama Universal Bond II do očí, důkladně oči propláchněte vodou a neprodleně vyhledejte očního lékaře.
  - Pokud dojde ke kontaktu Tokuyama Universal Bond II se sliznicí, ihned otřete postižené místo a po obnově původního stavu důkladně opláchněte vodou. Koagulace proteinů může vést ke zbělení zasažených ploch, ovšem takové zbělení by mělo zmizet do 24 hodin. Pokud zbělení nezmizí do 24 hodin, neprodleně kontaktujte lékaře a stejnou radu dejte i pacientovi.
  - Pokud Tokuyama Universal Bond II přijde do styku kůži nebo oděvem, neprodleně zasažené místo zakryjte vatovými tampóny nebo gázou namočenou v alkoholu a opláchněte vodou.
  - Vydejte pacientovi pokyn, aby si bezprostředně po léčbě vypláchl ústa.
- 7) Nemělo by dojít k požití nebo vdechnutí systému Tokuyama Universal Bond II. Požití či vdechnutí může způsobit závažné poranění.
- 8) Aby nedošlo k neúmyslnému pozrení Tokuyama Universal Bond II, nenechávejte jej bez dozoru v dosahu pacientů a dětí.
- 9) CHRAŇTE Tokuyama Universal Bond II nebo jeho výparu před otevřeným ohněm, protože Tokuyama Universal Bond II je hořlavý.
- 10) NEPOUŽÍVEJTE opakováně jednorázový aplikátor, aby nedošlo ke křízové infekci nebo snížení pevnosti bondu. a jednorázovou míchací jamku, Po každém použití důkladně vyčistěte míchací jamku alkoholem.
- 11) Tokuyama Universal Bond II NEPOUŽÍVEJTE přímo v kavitě, která je v těsné blízkosti dřeně. Doporučuje se ochrana dřeně výstelkou ze sklo-ionomerního cementu nebo hydroxidu vápenatého. K ochraně dřeně NEPOUŽÍVEJTE MATERIÁLY OBSAHUJÍCÍ EUGENOL, protože tyto materiály budou bránit polymeraci Tokuyama Universal Bond II.

- 12) Nezapomeňte, že když se náhrada odlomí od špatně vyrovnané okluze nebo bruxismu (sevření, skřípání nebo klepání), může se znovu odlomit i opravená výplň.
- 13) NEPOUŽÍVEJTE míchací jamky dodávané jinými výrobci.
- 14) Při vydávání a míchání systému Tokuyama Universal Bond II použijte dodávanou míchací jamku nebo jednorázovou míchací jamku. Pokud nebude Tokuyama Universal Bond II vydáván do gumové dávkovací jamky, může být obtížné z nich odstranit polymerovaný Tokuyama Universal Bond II. Polymerovaný Tokuyama Universal Bond II může být odstraněn obrácením gumy na druhou stranou.
- 15) NEMÍČEJTE Tokuyama Universal Bond II s pastou, látkami zlepšujícími vlastnosti povrchu nebo adhezivními materiály jiných značek.
- 16) Lahvička Tokuyama Universal Bond II by se neměla otevírat bezprostředně po vyjmutí z chladničky, aby nedošlo k rozstřikování kapaliny. Tokuyama Universal Bond II by měl získat pokojovou teplotu před použitím. Po vyjmutí z chladničky nechte výrobek v klidu 20 minut, nebo dokud nedosáhne pokojové teploty.
- 17) Nepoužívejte Tokuyama Universal Bond II s pryskyřičnými materiály, pro které jsou specifikována speciální lepidla nebo podkladové hmoty.

## ■ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ PRO LÉKY A MATERIÁLY

- 1) Některé materiály a léky (hemostatický materiál) inhibují tuhnutí/adhezi Tokuyama Universal Bond II po prodlouženou dobu, a to i v případě pečlivého očištění vodou. NEPOUŽÍVEJTE přípravky, které obsahují:
  - eugenol,
  - chlorid hlinitý,
  - síran železitý,
  - síran vápenatý,
  - síran hlinitý,
  - fluorid diamin-stříbrný [molekulární vzorec: Ag(NH<sub>3</sub>)<sub>2</sub>F],
- 2) Tokuyama Universal Bond II nepřilne ihned ke struktuře zuba po nanesení materiálů, které obsahují:
  - hydroxid vodíku (oxydol),
  - chlornan sodnýDoporučujeme nepoužívat tyto materiály v den cementace, ovšem tyto materiál lze použít pro léčbu kořenového kanálku, protože inhibice způsobená těmito materiály obvykle zmizí během pěti dnů.

## ■ SKLADOVÁNÍ

- 1) Tokuyama Universal Bond II uchovávejte při teplotách od 0 do 25°C (32 až 77°F).
- 2) Chraňte před teplem, přímým slunečním zářením, jiskrami a otevřeným plamenem.
- 3) NEPOUŽÍVEJTE po vyznačené době použitelnosti na lahvi/obalu.

## ■ LIKVIDACE

Nepoužitý Tokuyama Universal Bond II by se měl absorbovat do inertního absorpčního materiálu, jako je gáza nebo vata, a zlikvidovány v souladu s místními předpisy.

Viz příručka pro likvidaci obalového odpadu uvedená na konci tohoto IFU.

## ■ KLINICKÁ APLIKACE PRO PŘÍMÉ NÁHRADY A INTRAORÁLNÍ OPRAVU NÁHRAD KOMPOZITNÍ PRYSKYŘICÍ

### 1. Čištění

Důkladně vyčistěte povrch zuba gumovým kališkem a čisticí pastou neobsahující fluoridy, pak opláchněte vodou.

### 2. Izolace

Upřednostňovanou metodou izolace je kofferdam.

### 3. Preparace kavity

Preparujte kavitu a opláchněte vodou. K okrajům skloviny anteriorních preparací (třída III, IV a V) přidejte šikmě seříznutí a dále zkosené hrany k okrajům posteriorních preparací (třída I a II), protože seříznutí a zkosení pomáhají ve vymazání hraničních linií mezi okraji kavyty a náhrad, čímž zlepšují jak estetický dojem, tak i retenci.

- Pokud je povrch pro lepení zahrnuje i neřezanou sklovинu, použijte na neřezanou sklovинu leptací přípravek. Viz odstavec „Technika selektivního leptání skloviny“.

### 4. Sušení

Kavitu vysušte technikou odsávání a vzduchem ze stříkačky.

- Vitální Zub NEVYSUŠUJTE. Desikace může vést k pooperační citlivosti.

- Dále uvedené látky, které inhibují polymeraci Tokuyama Universal Bond II a které je nutné z povrchu zuba odstranit důkladným očištěním povrchu zuba alkoholem, kyselinou citrónovou nebo nanesením kyseliny fosforečné na 2 až 3 sekundy před aplikací:

- 1) Olejová mlha z násadce,
- 2) Sliny, krev a exsudáty.

## **5. Leptání zubní struktury (volitelné)**

### **(a.) Technika selektivního leptání skloviny**

Nanášejte gel kyseliny fosforečné na okraj obklopující sklovину preparované kavity a nechte gel kyseliny fosforečné na místě 10–15 sekund. Důkladně opláchněte leptaný povrch vodou (nejméně 15 sekund) a pak nechte uschnout na mírném vzduchu.

### **(b.) Technika totálního leptání**

Nejprve naneste gel kyseliny fosforečné na leptanou sklovinu a pak na dentinu. Leptadlo by se mělo nechat reagovat na sklovině a dentinu 10–15 sekund. Důkladně opláchněte vodou (nejméně 15 sekund) a pak nechte uschnout na mírném vzduchu nebo otřete gázovými peletami; nepřesušujte.

## **6. Příprava adhezivního povrchu během opravy**

### **6.1 Jiná keramika než porcelán a kompozitní materiály**

Seřízněte okraj, pokud to bude nutné. Zdrsněte plochu vzduchovou abrazí nebo broušením diamantovým vrtáčkem nízkými otáčkami, abyste připravili povrch k adhezi. Povrch důkladně opláchněte a osušte.

### **6.2 Kovové náhrady**

Zdrsněte plochu vzduchovou abrazí nebo broušením diamantovým vrtáčkem nízkými otáčkami, abyste připravili povrch k adhezi. Povrch důkladně opláchněte a osušte.

### **6.3 Porcelán**

Seřízněte okraj, pokud to bude nutné. Povrch NEZDRSŇUJTE; vyleštěte místo pro přípravu čistého a čerstvého povrch pro adhezi. Povrch důkladně opláchněte a osušte.

- Při použití vzduchové abraze používejte práškový oxid hlinitý o velikosti zrn nejméně 30 až 50 mikrometrů.

- Dále uvedené látky znemožňují adhezi a musí se z adhezivního povrchu odstranit mechanickým čištěním nebo namočením alkoholem.

1) Olejová mlha z násadce

2) Plak, vinan, sliny, krev a kapalný exsudát

- Pokud to bude nezbytné, chráňte plochu povrchu neurčeného k bondování kovovým izolačním prostředkem, parafinovým voskem vazelinou.

## **7. Dávkování Tokuyama Universal Bond II**

Před použitím nechte Tokuyama Universal Bond II dosáhnout pokojové teploty. Otevřete lahvičku odstraněním uzávěru a vytlačte po jedné kapce od každého Tokuyama Universal Bond II A a B do míchací jamky nebo do jednorázové míchací jamky. Důkladně promíchejte jednorázovým aplikátorem, dokud namíchaný přípravek pro bondování nezezelená.

- Nadávkujte Tokuyama Universal Bond II B OKAMŽITĚ po nadávkování bondu A. Tokuyama Universal Bond II A může zrůžovět kvůli těkavosti rozpouštědla, nechá-li se příliš dluho stát. Pokud Bond A zrůžoví, zlikvidujte jej a znova nadávkujte čerstvý Tokuyama Universal Bond II A a B.
- Protože Tokuyama Universal Bond II obsahuje těkavá rozpouštědla, dokončete aplikaci do 1 minuty po dávkování, pokud používáte míchací jamku. Po namíchání se barva Tokuyama Universal Bond II postupně změní na základě reakce katalyzátoru Tokuyama Universal Bond II; je to normální a neznamená to, že jsou s Tokuyama Universal Bond II obtíže.
- Dokončete aplikaci do 3 minut po dávkování, pokud používáte jednorázovou míchací jamku.
- Při dávkování budete muset držet lahvičky Tokuyama Universal Bond II A a B svisle. Nedržte lahvičky diagonálně nebo horizontálně při dávkování; to by mohlo způsobit, že Tokuyama Universal Bond II poteče zpět do trysky a znečistí se.
- Při dávkování se NEDOTÝKEJTE trysky míchací jamky. NEZAMĚŇUJTE uzávěry lahviček Tokuyama Universal Bond II A a B. Pokud Tokuyama Universal Bond II A a B přijdou do styku během dávkování, může Tokuyama Universal Bond II v trysce zatvrdnout.
- Před uzavřením ořete nadbytečný Tokuyama Universal Bond II z hrotu trysky a z vnitřní strany víčka.
- Bezprostředně po dávkování znova pevně dotáhněte uzávěry lahviček Tokuyama Universal Bond II A a B.
- NEUTAHUJTE příliš uzávěry lahviček.

## **8. Nanášení Tokuyama Universal Bond II**

Pomocí jednorázového aplikátoru naneste namíchaný Tokuyama Universal Bond II na celý povrch(y) pro lepení. Dbejte na to, abyste nevynechali žádné povrchy, na které se má Tokuyama Universal Bond II nanést.

- V případě intraorální opravy náhrad, pokud povrch pro lepení zahrnuje zubní strukturu a náhrady (keramika, porcelán, kovy nebo kompozitní materiály), naneste namíchaný Tokuyama Universal Bond II najednou na celý povrch určený pro lepení. Nejsou potřeba žádné přídatné látky zlepšující vlastnosti povrchu.
- Pokud se Tokuyama Universal Bond II sleje na dně kavity nebo sevřeném povrchu kavity a jeho vrstva bude příliš silná na vysušení vzduchem, odstraňte přebytek papírovým hrotom nebo novým jednorázovým aplikátorem.
- Dbejte na to, abyste neumožnili přebytku Tokuyama Universal Bond II odtékat do subgingivální oblasti. Pokud bude Tokuyama Universal Bond II odtékat do subgingivální oblasti, důkladně místo opláchněte a osušte.

- Pokud nanesený Tokuyama Universal Bond II znečistí sliny, krev nebo jiné tekutiny, důkladně kavitu vypláchněte vodou, vysušte a znovu naneste čerstvý Tokuyama Universal Bond II.
- NEOPLACHUJTE nanesený Tokuyama Universal Bond II vodou s výjimkou případu, kdy se jedná o neúmyslnou kontaminaci.
- Po nanesení Tokuyama Universal Bond II NEČEKEJTE příliš dlouho. Sušte vzduchem po 30 sekund od nanesení, aby byla zajištěna vhodná tloušťka filmu.

## **9. Sušení vzduchem**

Pomocí vzduchu zbaveného oleje/stříkačky na vodu směrujte slabý proud vzduchu nepřetržitě na Tokuyama Universal Bond II, dokud tekoucí Tokuyama Universal Bond II nezůstane na stejném místě bez jakéhokoliv pohybu.

Dokončete použitím slabého proudu vzduchu směrovaného na povrch. Vakuovou odsávačkou odstraňte rozstříknutý Tokuyama Universal Bond II.

- Pokud nanesený Tokuyama Universal Bond II znečistí sliny, krev nebo jiné tekutiny, důkladně kavitu vypláchněte vodou, vysušte a znovu naneste čerstvý Tokuyama Universal Bond II.
- Neoplachujte nanesený Tokuyama Universal Bond II vodou s výjimkou případu, kdy se jedná o neúmyslnou kontaminaci.
- Pokud doje k náhodnému rozstříknutí, může tozpůsobit zbělení tkáně nebo případnou alergickou reakci.

## **10. Kompozitní pryskyřice**

Obnovte světlem polymerovanou, samopolymerovanou nebo duálně polymerovanou kompozitní pryskyřici podle pokynů výrobce. Přetékající kompozitní pryskyřici je nutné důkladně dokončit a vyleštít.

- Vrstva bondu Tokuyama Universal Bond II se může mít při ozáření dentálním polymeračním světlem fluorescenční vzhled.

# **■ KLINICKÁ APLIKACE PRO CEMENTACI A NEPŘÍMÉ NÁHRADY**

## **1. Příprava adhezivního povrchu náhrady**

### **1.1 Jiná keramika než porcelán a kompozitní materiály**

Zdrsněte vnitřek výplně tryskáním (0,1 až 0,2 MPa), vzduchovou abrazí nebo broušením diamantovým vrtáčkem nízkými otáčkami, abyste připravili povrch k adhezi. Povrch důkladně opláchněte a osušte.

### **1.2 Kovové náhrady**

Zdrsněte plochu tryskáním (0,3 až 0,5 MPa), vzduchovou abrazí nebo broušením diamantovým vrtáčkem nízkými otáčkami, abyste připravili povrch k adhezi. Povrch důkladně opláchněte a

osušte.

### 1.3 Porcelán

Povrch NEZDRSŇUJTE; vyleštěte místo pro přípravu čistého a čerstvého povrch pro adhezi. Povrch důkladně opláchněte a osušte.

- Při použití otryskání pískem nebo vzduchové abraze používejte práškový oxid hlinitý o velikosti zrn nejméně 30 až 50 mikrometrů.
- Pokud nebude moci adhezivní povrch zdrsnit nebo vyleštít, leptejte plochu určenou k adhezi kyselinou fosforečnou a pak důkladně opláchněte a vysušte.
- Dále uvedené látky znemožňují adhezi a musí se z adhezivního povrchu odstranit mechanickým čištěním nebo namočením alkoholem. Poté, co bude úprava dokončena, náhradu očistěte.

- 1) Sádra a formovací hmota
- 2) Silikonový olej z kontrolního nasazení materiálu
- 3) Olejová mlha z násadec
- 4) Plak, vinan, sliny, krev a kapalný exsudát
- 5) Dočasná náhrada a dočasný cement

Pokud to bude nezbytné, chraňte plochu povrchu neurčeného k bondování kovovým izolačním prostředkem, parafínovým voskem vazelinou.

## 2. Dávkování Tokuyama Universal Bond II

Před použitím nechte Tokuyama Universal Bond II dosáhnout pokojové teploty. Otevřete lahvičku odstraněním uzávěru a vytlačte po jedné kapce od každého Tokuyama Universal Bond II A a B do míchací jamky nebo do jednorázové míchací jamky. Důkladně promíchejte jednorázovým aplikátorem, dokud namíchaný přípravek pro bondování nezezelená.

- Nadávkujte Tokuyama Universal Bond II B OKAMŽITĚ po nadávkování bondu A. Tokuyama Universal Bond II A může zrůžovět kvůli těkavosti rozpouštědla, nechá-li se příliš dluho stát. Pokud Bond A zrůžoví, zlikvidujte jej a znova nadávkujte čerstvý Tokuyama Universal Bond II A a B.
- Protože Tokuyama Universal Bond II obsahuje těkavá rozpouštědla, dokončete aplikaci do 1 minuty po dávkování, pokud používáte míchací jamku. Po namíchaní se barva Tokuyama Universal Bond II postupně změní na základě reakce katalyzátoru Tokuyama Universal Bond II; je to normální a neznamená to, že jsou s Tokuyama Universal Bond II obtíže.
- Dokončete aplikaci do 3 minut po dávkování, pokud používáte jednorázovou míchací jamku.
- Při dávkování budete muset držet lahvičky Tokuyama Universal Bond II A a B svisle. Nedržte lahvičky diagonálně nebo horizontálně při dávkování; to by mohlo způsobit, že Tokuyama

Universal Bond II poteče zpět do trysky a znečistí se.

- Při dávkování se NEDOTÝKEJTE trysky míchací jamky. NEZAMĚŇUJTE uzávěry lahviček Tokuyama Universal Bond II A a B. Pokud Tokuyama Universal Bond II A a B přijdou do styku během dávkování, může Tokuyama Universal Bond II v trysce zatvrchnout.
- Před uzavřením otřete nadbytečný Tokuyama Universal Bond II z hrotu trysky a z vnitřní strany víčka.
- Bezprostředně po dávkování znova pevně dotáhněte uzávěry lahviček Tokuyama Universal Bond II A a B.
- NEUTAHUJTE příliš uzávěry lahviček.

### **3. Nanášení Tokuyama Universal Bond II**

Jednorázovým aplikátorem naneste namíchaný Tokuyama Universal Bond II na povrch určený k lepení.

- Zajistěte, aby Tokuyama Universal Bond II zakrýval všechny povrhy, na nějž se bude nanášet kompozitní pryskyřice.
- NENANÁŠEJTE nadměrné množství. Jedno nanesení Tokuyama Universal Bond II je dostačující. Příliš silná vrstva může narušit usazení náhrady.
- NEDOVOLTE, aby sliny, krev, olej, voda atd. přišly do styku s povrchem, který se má bondovat. Pokud bude ošetřovaný povrch kontaminován, důkladně jej opláchněte vodou, osušte a znova naneste čerstvý Tokuyama Universal Bond II.
- Po nanesení Tokuyama Universal Bond II NEČEKJTE příliš dlouho. Sušte vzduchem po 30 sekund od nanesení, aby byla zajištěna vhodná tloušťka filmu.

### **4. Sušení vzduchem**

Použijte vzduch bez obsahu oleje/stříkačky na vodu k foukání vzduchu na povrch. Vakuovou odsávačkou odstraňte rozstříknutý Tokuyama Universal Bond II.

### **5. Cementování**

Cementujte pryskyřičný cement podle pokynů výrobce.

- NENANÁŠEJTE pryskyřičnou cementovou pastu přímo na připravený zub nebo do dutiny, která byla ošetřena Tokuyama Universal Bond II, aby nedošlo k nesprávnému usazení náhrady.
- Vytrvazování lze urychlit v závislosti na použitém pryskyřičném cementu. Pro zachování vhodné tloušťky filmu usaďte náhradu co nejdříve po použití pryskyřičného cementu (do jedné 1 minuty po dávkování), pokud ne, je tu možnost, že se náhrada správně neusadí cementací.
- Vrstva bondu Tokuyama Universal Bond II se může mít při ozáření dentálním polymeračním světlem fluorescenční vzhled.

## ■ KLINICKÁ APLIKACE PRO BONDOVÁNÍ AKRYLÁTOVÉ PRYSKYŘICE NA KOVOVOU PODLOŽKU, SVORKU NEBO UPEVNĚNÍ

### 1. Příprava adhezivního povrchu

Zdrsněte plochu vzduchovou abrazí (0,1 až 0,2 MPa) nebo broušením diamantovým vrtáčkem nízkými otáčkami, abyste připravili povrch k adhezi. Povrch důkladně opláchněte a osušte.

### 2. Dávkování, aplikace a sušení vzdudem

Použijte stejné postupy, které jsou popsány v odstavci KLINICKÁ APLIKACE PRO CEMENTACI A NEPŘÍMÉ NÁHRADY.

### 3. Aplikace, polymerace, seříznutí a povrchová úprava akrylátové pryskyřice

Přistupte k bondovacímu postupu podle pokynů výrobce pro použití polymerovatelné akrylátové pryskyřice.

Je nutné, aby uživatel a/nebo pacient hlásil jakýkoliv závažný incident, který nastal v souvislosti se zařízením výrobci a kompetentnímu úřadu členskému státu, v němž uživatel a/nebo pacient sídlí.

**DŮLEŽITÁ POZNÁMKA:** Výrobce není odpovědný za škodu či újmu způsobenou nesprávným použitím tohoto výrobku. Uživatel osobně odpovídá za to, že před použitím je tento výrobek vhodný pro příslušnou aplikaci.

Technické parametry se mohou změnit bez ohlášení. Když se změní technické parametry výrobku, mohou se rovněž změnit pokyny a bezpečnostní opatření.

## DANSK •

Læs alle oplysninger, forholdsregler og bemærkninger før anvendelse.

## ■ PRODUKTBESKRIVELSE OG GENERELLE OPLYSNINGER

1. Tokuyama Universal Bond II er et selvhærdende, dental tokomponentadhæsisvsystem til både direkte og indirekte restaureringer, der kan anvendes med selvætsende, selektiv emaljeætsnings- og total-etch-teknikker. Som et universalt adhæsiv er Tokuyama Universal Bond II blevet udviklet til at være fuldt ud kompatibelt med lyshærdende, selvhærdende og dobbelthærdende kompositmaterialer.
2. Tokuyama Universal Bond II forbedrer bondingstyrken for polymeriserbare plastmaterialer

(adhæsiv plastcement, acrylplast og kompositplast) til indirekte restaurative materialer, såsom glaskeramik (porcelæn), oxidkeramik (zirconiumdioxid og aluminiumoxid), metal (ædel og ikke-ædel) samt plastmaterialer, herunder uorganisk filler.

3. Tokuyama Universal Bond II indeholder phosphorsyremonomer, bisphenol A di (2-hydroxy propoxy) dimethacrylat (Bis-GMA), triethylenglycol dimethacrylat (TEGDMA), 2-hydroxyethyl-methacrylat (HEMA), MTU-6 (thiouracil monomer), silankoblingsmiddel, peroxid, boratkatalysator, acetone, ethanol og renset vand.

## ■ TILSIGTET FORMÅL

Tilsiget formål: Selvhærdende dentalt universaladhæsiv

Patientmålgruppe: Alle aldersgrupper

## ■ INDIKATIONER

- Direkte anteriore og posteriore restaureringer med lyshærdende, dobbelthærdende og selvhærdende kompositmaterialer
- Intraoral reparation af kompositrestaureringer, porcelæn sammensmeltet på metal, metal og alle keramiske restaureringer uden yderligere brug af primer.
- Cementering af indirekte restaureringer og facader, når kombineret med lyshærdende, dobbelthærdende og selvhærdende plastcementer
- Bonding af kerneopbygninger fremstillet af kerneopbygningsmaterialer
- Bonding af proteseplast til metalbund, lås eller tilhæftning
- Reparation af protese med metalbund, lås eller tilhæftning
- Bonding af opak plast til en metalbund ved fremstillingen af kroner med plastfacader

## ■ KONTRAINDIKATIONER

Tokuyama Universal Bond II indeholder methacrylmonomerer, peroxid, organiske opløsningsmidler og syrer. Brug IKKE Tokuyama Universal Bond II til patienter, der er allergiske over for eller overfølsomme over for methacrylmonomerer, beslægtede monomerer, peroxid, organiske opløsningsmidler eller syrer.

## ■ FORHOLDSREGLER

- 1) Tokuyama Universal Bond II må IKKE anvendes til andre formål end de, der er angivet i denne brugsanvisning. Tokuyama Universal Bond II må kun anvendes som angivet heri.
- 2) Tokuyama Universal Bond II er kun beregnet til salg til og anvendelse af tandlægefagligt personale. Det er ikke beregnet til salg, ej heller er det egnet til anvendelse af andre personer.

- 3) Tokuyama Universal Bond II må IKKE anvendes, hvis sikkerhedsforsiglingerne er brudt, eller hvis indholdet synes at være blevet manipuleret.
- 4) Hvis Tokuyama Universal Bond II forårsager en allergisk reaktion eller overfølsomhed, skal bruges straks seponeres.
- 5) Brug altid undersøgelseshandsker (plast, vinyl eller latex), når du håndterer Tokuyama Universal Bond II for at undgå muligheden for allergiske reaktioner fra methacrylmonomerer. Bemærk: Visse stoffer/materialer kan penetrere undersøgelseshandsker. Hvis Tokuyama Universal Bond II kommer i kontakt med undersøgelseshandskerne, fjernes de og bortskaffes, og hænderne vaskes grundigt med vand så hurtigt som muligt.
- 6) Undgå, at Tokuyama Universal Bond II kommer i kontakt med øjne, slimhinder, hud eller tøj.
- Hvis Tokuyama Universal Bond II kommer i kontakt med øjnene, skyldes øjnene grundigt med vand, hvorefter der straks kontaktes en øjenlæge.
  - Hvis Tokuyama Universal Bond II kommer i kontakt med slimhinder, tørres det berørte område straks af, og der skyldes grundigt med vand, når restaureringen er fuldført. Berørte områder kan blive hvide pga. proteinkoagulation, men en sådan hvidfarvning bør forsvinde inden for 24 timer. Hvis hvidfarvningen ikke forsvinder inden for 24 timer, skal der straks søges lægehjælp, og patienten skal underrettes om dette.
  - Hvis Tokuyama Universal Bond II kommer i kontakt med huden eller tøj, mættes området straks med en vattot eller et stykke gaze vædet med sprit, og der skyldes med vand.
  - Bed patienten om at skylle munden umiddelbart efter behandlingen.
- 7) Tokuyama Universal Bond II må ikke indtages eller indåndes. Indtagelse eller indånding kan forårsage alvorlig personskade.
- 8) For at undgå utilsigtet indtagelse af Tokuyama Universal Bond II, skal produktet være utilgængeligt for patienter og børn.
- 9) Tokuyama Universal Bond II eller dets dampe må ikke udsættes for åben ild, da Tokuyama Universal Bond II er brændbart.
- 10) For at undgå kr ydsinfektion eller, at bondstyrken nedsættes, må engangsapplikatoren IKKE anvendes igen. og engangsudrøringsskålen Rengør udøringsskålen grundigt med sprit efter hver brug.
- 11) Tokuyama Universal Bond II må IKKE anvendes direkte på kaviteter, der er tæt på pulpa. Det anbefales at anvende pulpabeskyttelse med underforing af glasionomer eller kalciumhydroxid . Der må IKKE anvendes EUGENOLBASEREDE MATERIALER til beskyttelse af pulpa, da disse materialer vil hæmme hærdningen af Tokuyama Universal Bond II.

- 12) Vær opmærksom på, at når der er gået en flis af restaureringen pga. skævt bid eller bruxisme (tanderskæren, tandpres), kan der igen gå en flis af den reparerede restaurering.
- 13) Der må IKKE anvendes udrøringsskåle fra andre fabrikanter.
- 14) Anvend udrøringsskålen eller udrøringsskålen til engangsbrug, der var vedlagt, når Tokuyama Universal Bond II dispenseses og blandes. Hvis Tokuyama Universal Bond II ikke dispenseses ud på gummiforingen, kan det blive svært at få det hærdede Tokuyama Universal Bond II ud af udrøringsskålen igen. Det hærdede Tokuyama Universal Bond II kan fjernes ved at inverte gummiforingen.
- 15) Tokuyama Universal Bond II må IKKE blandes med andre mærker primere eller adhæsiver.
- 16) For at undgå sprojtning af væsken, må flasken med Tokuyama Universal Bond II ikke åbnes umiddelbart efter, at den er blevet taget ud af køleskabet. Tokuyama Universal Bond II skal have stuetemperatur før anvendelse. Når det er blevet taget ud af køleskabet, skal produktet stå i 20 minutter, eller indtil det har stuetemperatur.
- 17) Brug ikke Tokuyama Universal Bond II sammen med harpiksmaterialer, som særlige adhæsiver eller primere er specificeret for.

## ■FORHOLDSREGLER MHT. MEDIKAMENTER OG MATERIALER

- 1) Visse materialer og medikamenter (haemostatisk materiale) hæmmer hærdningen/ adhæsionen af Tokuyama Universal Bond II.  
Brug IKKE produkter, der
  - eugenol,
  - aluminiumchlorid,
  - jernsulfat,
  - kalciumsulfat,
  - aluminiumsulfat,
  - diamminsølvfluorid [molekylformel: Ag(NH<sub>3</sub>)<sub>2</sub>F],
- 2) Tokuyama Universal Bond II klæber ikke til tandstrukturen umiddelbart efter anvendelse af materialer, der indeholder:
  - brintoverilte (oxydol),
  - natriumhypochlorit,

Vi tilråder, at du undgår at anvende disse materialer på dagen for cementeringen. Disse materialer kan imidlertid anvendes til rodkanalbehandling, da hæmningen, der forårsages af disse materialer, sædvanligvis fordamper inden for fem dage.

## **■OPBEVARING**

- 1) Opbevar Tokuyama Universal Bond II ved temperaturer på mellem 0 til 25°C (32 til 77°F).
- 2) Holdes væk fra varme, direkte sollys, gnister og åben ild.
- 3) Må IKKE anvendes efter den angivne udløbsdato på flasken/emballagen.

## **■BORTSKAFFELSE**

Ubrugt Tokuyama Universal Bond II skal absorberes i et inaktivt absorberende materiale som f.eks. gaze eller vat og bortskaffes i henhold til lokale bestemmelser.

Se vejledning i bortskaffelse af emballageaffald som vist i slutningen af denne IFU.

## **■KLINISK ANVENDELSE TIL DIREKTE RESTAURERINGER OG INTRAORAL REPARATION AF RESTAURINGER MED KOMPOSITPLAST**

### **1. Rengøring**

Rens tandoverfladen grundigt med en gummikop med en fluoridfri pasta; skyl dernæst grundigt efter med vand.

### **2. Tørlægning**

Det anbefales at anvende en kofferdam til tørlægning.

### **3. Kavitetspræparation**

Præparer kavitetten og skyl efter med vand. Randene på de anteriore præparationer (klasse III, IV, V) forsynes med affasninger, og de posteriore præparationer (klasse I, II) forsynes med chamfers, hvilket bidrager til at reducere overgangene mellem kavitetens rande og restaureringen og forbedrer dermed både æstetikken og retentionen.

- Hvis den klæbende overflade implicerer uskåret emalje, appliceres ætsemiddel på det udskårne emalje. Se afsnittet "Selektiv emaljeætsningsteknik".

### **4. Tørring**

Tør kavitetten ved at anvende en blotting-teknik eller luftsprojeteknik.

- Den vitale tand må IKKE dehydreres. Dehydrering kan føre til postoperative følsomhed.  
- Stofferne angivet nedenfor, som hæmmer hærdningen af Tokuyama Universal Bond II, skal fjernes fra tandoverfladen ved grundigt at rengøre den med sprit, citronsyre eller tilførelsen af phosphorsyre i 2 til 3 sekunder før applicering:

- 1) Olietåge fra håndstykket
- 2) Spytf, blod og ekssudater.

## **5. Ætsning af tandstrukturen (valgfri)**

### **(a.) Selektiv emaljeætsningsteknik**

Applicér phosphorsyregel på den præparerede kavitsens emaljerand og lad phosphorsyregelen sidde i 10-15 sekunder. Skyl den ætsede overflade grundigt (mindst 15 sekunder) med vand og tør dernæst med blid luft.

### **(b.) Total-etch-teknik**

Applicér først phosphorsyregel på den præparerede emalje og dernæst på dentinen. Åtsemidlet skal have lov til at sidde og reagere på emaljen og dentinen i 10-15 sekunder. Skyl grundigt (mindst 15 sekunder) med vand og tør dernæst med blid luft eller med vattamponer; må ikke tørres for meget.

## **6. Klargøring af den adhæsive overflade under reparation**

### **6.1 Keramik, undtagen porcelæn, samt kompositmaterialer**

Affas kanten, om nødvendigt. Gør området ru indvendigt vha. luftabrasion eller slibning med et diamantbor ved langsom hastighed for at præparere overfladen til adhæsion. Skyl og tør overfladen grundigt.

### **6.2 Metalrestaureringer**

Gør området ru indvendigt vha. luftabrasion eller slibning med et diamantbor ved langsom hastighed for at præparere overfladen til adhæsion. Skyl og tør overfladen grundigt.

### **6.3 Porcelæn**

Affas kanten, om nødvendigt. Gør IKKE overfladen ru; polér området for at få en ren og frisk overflade til adhæsion. Skyl og tør overfladen grundigt.

- Når du anvender luftabrasion, skal der anvendes aluminiumoxidpulver i en kornstørrelse på mindst 30 til 50 µm.

- Stofferne angivet nedenfor hæmmer adhæsion og skal fjernes fra den adhæsive overflade via mekaniske rengøring eller blødgørelse i sprit.

1) Olietåge fra hovedstykke

2) Plak, tandsten, spyt, blod og ekssudater

- Om nødvendigt beskyttes overfladen, der ikke bondes, med matricebånd, paraffinfilm, vaseline osv.

## **7. Dispensering af Tokuyama Universal Bond II**

Lad Tokuyama Universal Bond II få stuetemperatur før anvendelse. Åbn flasken ved at fjerne hætten og tryk en dråbe Tokuyama Universal Bond II A og B ud i udrøringsskålens eller udrøringsskålen til engangsbrug. Blandes grundigt med en engangsapplikator, indtil det blandede bondingmiddel bliver grønt.

- Påfør Tokuyama Universal Bond II B STRAKS efter A. Tokuyama Universal Bond II A kan blive lyserødt på grund af fordampning af opløsningsmiddel, hvis det får lov til at stå for længe. Hvis Bond A bliver lyserødt, skal det kasseres, og der skal trykkes en ny dråbe Tokuyama Universal Bond II A og B ud.
- Appliceringen skal færdiggøres inden for 1 minut efter udtrykning, hvis udrøringsskålen anvendes, da Tokuyama Universal Bond II indeholder flygtige solventer. Efter blanding ændres farven på Tokuyama Universal Bond II gradvist baseret på katalysatorens reaktion. Dette er normalt og indikerer ikke et problem med Tokuyama Universal Bond II.
- Appliceringen skal færdiggøres inden for 3 minutter efter udtrykning, hvis udrøringsskålen til engangsbrug anvendes.
- Sørg for at holde flaskerne med Tokuyama Universal Bond II A og B lodret ved dispensering. Hold ikke flaskerne diagonalt eller vandret, mens der dispenseres, da dette kan få Tokuyama Universal Bond II til at løbe tilbage i dysen og blive kontamineret.
- Lad IKKE dysen røre blandingsbrøden under dispensering. Byt IKKE om på flaskehætterne på Tokuyama Universal Bond II A og B. Hvis Tokuyama Universal Bond II A og B kommer i kontakt med hinanden under dispensering, kan Tokuyama Universal Bond II hærde i dysen.
- Tør overskydende Tokuyama Universal Bond II af dysens spids og af hættens underside før den lukkes.
- Sæt flaskernes hætter forsvarligt på Tokuyama Universal Bond II A og B igen straks efter udtrykningen.
- Stram IKKE flaskehætterne for meget.

## **8. Applicering af Tokuyama Universal Bond II**

Brug engangsapplikatoren til at påføre den blandede Tokuyama Universal Bond II på hele den/ de klæbende overflade(r). Sørg for at få alle overflader med, hvor Tokuyama Universal Bond II skal appliceres.

- I tilfælde af intraoral reparation af restaureringer, hvor den klæbende overflade inkluderer tandstruktur og restaureringer (keramik, porcelæn, metaller eller kompositmaterialer), skal du anvende det blandede Tokuyama Universal Bond II på hele den klæbende overflade på én gang. Der er ikke brug for ekstra primere.
- Hvis det påførte Tokuyama Universal Bond II samles på kavitetens bund eller i en vinkel på kavitetens overflade og er for tyk til at lufttørre, skal du fjerne overskydende materiale med en paperpoint eller en ny engangsapplikator.
- Sørg for, at overskydende Tokuyama Universal Bond II ikke løber ind i tandkødet. Hvis Tokuyama Universal Bond II løber ind i tandkødet, skal området skyldes og tørres grundigt.

- Hvis spyt, blod eller andre væsker kontaminerer det påførte Tokuyama Universal Bond II, skyldes kavitetten grundigt med vand, tørres, og frisk Tokuyama Universal Bond II appliceres igen.
- Det applicerede Tokuyama Universal Bond II må IKKE skyldes med vand, med undtagelse af ved utilsigtet kontaminering.
- Vent IKKE for længe efter appliceringen af Tokuyama Universal Bond II. Lufttør inden for 30 sekunder efter applicering for at sikre den korrekte filmtykkelse.

## **9. Lufttørring**

Vha. en oliefri luft/vandsprøje gives Tokuyama Universal Bond II's overflade kontinuerligt en svag tørblæsning, indtil det flydende Tokuyama Universal Bond II forbliver på samme sted uden bevægelse. Færdiggør med en let tørblæsning af overfladen. Anvend en vakuumaspirator for at forhindre, at Tokuyama Universal Bond II sprojeter.

- Hvis spyt, blod eller andre væsker kontaminerer Tokuyama Universal Bond II, skyldes grundigt med vand, tørres og frisk Tokuyama Universal Bond II appliceres igen.
- Det applicerede Tokuyama Universal Bond II må ikke skyldes med vand, med undtagelse af ved utilsigtet kontaminering.
- Hvis materialet ved et uheld sprojeter, kan det forårsage, at vævet bliver hvidt eller en mulig allergisk reaktion.

## **10. Kompositplast**

Restaurér med en lyshærdende, selvhærdende eller dobbelthærdende kompositplast i henhold til producentens anvisninger. Dernæst finisheres og poleres grundigt.

- Tokuyama Universal Bond II-laget kan synes fluorescerende under bestråling med en hærdelampe.

# **■ KLINISK ANVENDELSE TIL CEMENTERING AF INDIREKTE RESTAURERINGER**

## **1. Klargøring af restaureringens adhæsive overflade**

### **1.1 Keramik, undtagen porcelæn, samt kompositmaterialer**

Gør restaureringen ru indvendigt vha. sandblæsning (0,1 til 0,2 MPa), luftabrasion eller slibning med et diamantbor ved langsom hastighed for at præparerere overfladen til adhæsion. Skyl og tør overfladen grundigt.

### **1.2 Metalrestaureringer**

Gør området ru indvendigt vha. sandblæsning (0,3 til 0,5 MPa), luftabrasion eller slibning med et diamantbor ved langsom hastighed for at præparerere overfladen til adhæsion. Skyl og tør

overfladen grundigt.

### 1.3 Porcelæn

Gør IKKE overfladen ru; polér området for at få en ren og frisk overflade til adhæsion. Skyl og tør overfladen grundigt.

- Når du anvender sandblæseren eller luftabrasion, skal der anvendes aluminiumoxidpulver i en kornstørrelse på mindst 30 til 50 µm.

- Hvis du er ude af stand til at gøre den adhæsive overflade ru eller polere den, ætses området til adhæsion med phosphorsyre, hvorefter det skyldes og tørrer grundigt.

- Stofferne angivet nedenfor hæmmer adhæsion og skal fjernes fra den adhæsive overflade via mekaniske rengøring eller blodgørelse i sprit. Rens restaureringen, når justeringen er færdig.

1) Gips og indstøbningsmasse

2) Silikoneolie fra tilpasningsmateriale

3) Olietåge fra hovedstykke

4) Plak, tandsten, spyt, blod og ekssudater

5) Midlertidig restaurering og midlertidig cement

Om nødvendigt beskyttes overfladen, der ikke bondes, med matricebånd, paraffinfilm, vaseline osv.

## 2. Dispensing af Tokuyama Universal Bond II

Lad Tokuyama Universal Bond II få stuetemperatur før anvendelse. Åbn flasken ved at fjerne hætten og tryk en dråbe Tokuyama Universal Bond II A og B ud i udrøringsskålen eller udrøringsskålen til engangsbrug. Blandes grundigt med en engangsapplikator, indtil det blandede bondingmiddel bliver grønt.

- Påfør Tokuyama Universal Bond II B STRAKS efter A. Tokuyama Universal Bond II A kan blive lyserødt på grund af fordampning af oplosningsmiddel, hvis det får lov til at stå for længe. Hvis Bond A bliver lyserødt, skal det kasseres, og der skal trykkes en ny dråbe Tokuyama Universal Bond II A og B ud.

- Appliceringen skal færdiggøres inden for 1 minut efter udtrykning, hvis udrøringsskålen anvendes, da Tokuyama Universal Bond II indeholder flygtige solventer. Efter blanding ændres farven på Tokuyama Universal Bond II gradvist baseret på katalysatorens reaktion. Dette er normalt og indikerer ikke et problem med Tokuyama Universal Bond II.

- Appliceringen skal færdiggøres inden for 3 minutter efter udtrykning, hvis udrøringsskålen til engangsbrug anvendes.

- Sørg for at holde flaskerne med Tokuyama Universal Bond II A og B lodret ved dispensering. Hold ikke flaskerne diagonalt eller vandret, mens der dispenseres, da dette kan få Tokuyama

- Universal Bond II til at løbe tilbage i dysen og blive kontamineret.
- Lad IKKE dysen røre blandingsbrøden under dispensering. Bryt IKKE om på flaskehætterne på Tokuyama Universal Bond II A og B. Hvis Tokuyama Universal Bond II A og B kommer i kontakt med hinanden under dispensering, kan Tokuyama Universal Bond II hærde i dysen.
- Tør overskydende Tokuyama Universal Bond II af dysens spids og af hættens inderside før den lukkes.
- Sæt flaskernes hætter forsvarligt på Tokuyama Universal Bond II A og B igen straks efter udtrykningen.
- Stram IKKE flaskehætterne for meget.

### **3. Applicering af Tokuyama Universal Bond II**

Med engangsapplikatoren appliceres det blandede Tokuyama Universal Bond II på overfladen, der skal bondes.

- Sørg for, at Tokuyama Universal Bond II dækker alle overflader, hvor cementen bliver appliceret.
- Applicér IKKE for meget. En applicering af Tokuyama Universal Bond II er tilstrækkelig. Et for tykt lag kan kompromittere restaureringens pasform.
- Lad IKKE sput, blod, olie, vand osv. komme i kontakt med overfladen, der skal bondes. Hvis den behandlede overflade kontamineres, skyldes der grundigt med vand, der tørres, og frisk Tokuyama Universal Bond II appliceres på ny.
- Vent IKKE for længe efter appliceringen af Tokuyama Universal Bond II. Lufttør inden for 30 sekunder efter applicering for at sikre den korrekte filmtynkkelse.

### **4. Lufttørring**

Vha. en oliefri luft/vandsprøje gives overfladen en let tørblæsning. Anvend en vakuumaspirator for at forhindre, at Tokuyama Universal Bond II sprøjter.

### **5. Cementering**

Cementér med en harpiks cementen i henhold til producentens anvisninger.

- Påfør IKKE harpiks cementpasta direkte på den forberedte tand eller den med Tokuyama Universal Bond II behandlede kavitet for at undgå forkert placering af restaureringen.
- Hærdning kan accelereres afhængigt af den anvendte harpiks cement. For at bevare den passende filmtynkkelse skal restaureringen placeres så hurtigt som muligt efter påføring af harpiks cementen (inden for 1 minut efter påføringen). Hvis ikke, er der risiko for, at restaureringen ikke vil sidde korrekt ved cementeringen.
- Tokuyama Universal Bond II-laget kan synes fluorescerende under bestråling med en hærdelampe.

## **■ KLINISK ANVENDELSE AF BONDING AF ACRYLPLAST TIL METALBUND, LÅS ELLER TILHÆFTNING**

### **1. Klargøring af den adhæsive overflade**

Gør området ru vha. sandblæsning (0,1 til 0,2 MPa) eller slibning med et diamantbor ved langsom hastighed for at præparerere overfladen til adhæsion. Skyl og tør overfladen grundigt.

### **2. Dispensering, applicering og lufttørring**

Anvend samme procedurer som beskrevet i KLINISK ANVENDELSE TIL CEMENTERING AF INDIREKTE RESTAURERINGER.

### **3. Applicering, hærdning, tilpasning og finishering af acrylplast**

Fortsæt med proceduren i henhold til producentens anvisninger vedrørende anvendelsen af polymeriserbar acrylplast.

Brugeren og/eller patienten skal indberette eventuelle alvorlige hændelser, der har fundet sted med udstyret, til producenten og den kompetente myndighed I medlemslandet, hvor brugeren og/eller patienten er etableret.

**VIGTIGT:** Producenten er ikke ansvarlig for beskadigelse eller personskade forårsaget af ukorrekt anvendelse af dette produkt. Det er brugerens personlige ansvar at sikre, at dette produkt er egnet til anvendelsen før brug.

Specifikationerne kan ændres uden forudgående varsel. Når produktspecifikationerne ændres, kan anvisingerne og forholdsreglerne også ændre sig.

## **DEUTSCH**



**Bitte vor Gebrauch alle Informationen, Vorsichtsmaßnahmen und Hinweise durchlesen.**

## **■ PRODUKTBESCHREIBUNG UND ALLGEMEINE INFORMATIONEN**

1. Tokuyama Universal Bond II ist ein selbsthärtendes Zwei-Komponenten-Dentaladhäsivsystem für direkte und indirekte Restaurationen, das mit Techniken zur Selbstätzung, zur selektiven Schmelz-Ätzung und zur Gesamtätzung verwendet werden kann. Als universelles Adhäsiv wurde Tokuyama Universal Bond II so konzipiert, dass es vollständig kompatibel mit lichthärtenden, selbsthärtenden und dualhärtenden Kompositmaterialien ist.
2. Tokuyama Universal Bond II verbessert die Bonding-Festigkeit von polymerisierbaren

Kunststoffmaterialien (adhäsiver Kunststoffzement, Acrylharz und Komposit) an indirekten Restaurationsmaterialien wie Glaskeramiken (Porzellan), Oxidkeramiken (Zirkonoxid und Aluminiumoxid), Metallen (Edelmetalle und unedle Metalle) und Kunststoffmaterialien einschließlich anorganischen Füllern.

3. Tokuyama Universal Bond II enthält Phosphorsäure-Monomer, Bisphenol-A- di-(2-hydroxy propoxy)Dimethacrylat (Bis-GMA), Triethylenglykol-Dimethacrylat (TEGDMA), 2-Hydroxyethyl-Methacrylate (HEMA), MTU-6 (Thiouracil-Monomer), Silanisierungsmittel, Peroxid, Borat-Katalysator, Aceton, Ethanol und gereinigtes Wasser.

## ■ VERWENDUNGSZWECK

Verwendungszweck: Selbsthärtendes Universal-Dentaladhäsiv

Patientenzielgruppe: Alle Altersgruppen

## ■ INDIKATIONEN

- Direkte Restaurationen im Front- und Seitenzahnbereich mit lichthärtenden, dualhärtenden und selbsthärtenden Kompositmaterialien
- Intraorale Reparatur von Komposit-Restaurationen, von Verblendkeramiken, von Metall und allen Keramik-Restaurationen ohne einen zusätzlichen Primer
- Zementierung von indirekten Restaurationen und Veneers in Kombination mit lichthärtenden, dualhärtenden und selbsthärtenden Kunststoffzementen
- Bonden von Stumpf-Aufbauten aus Stumpf-Aufbaumaterialien
- Bonden von Prothesenkunststoff auf eine Metallbasis, Klammer oder Befestigung
- Reparatur von Zahnprothesen mit Metallbasis, Klammer oder Befestigung
- Bonden von opakem Kunststoff auf eine Metallbasis bei der Herstellung von mit Kunststoff verblendeten

## ■ KONTRAINDIKATIONEN

Tokuyama Universal Bond II enthält methacrylathaltige Monomere, Peroxid, organische Lösungsmittel und Säuren. Verwenden Sie Tokuyama Universal Bond II NICHT für Patienten, die allergisch oder überempfindlich auf methacrylathaltige Monomere, verwandte Monomere, Peroxid oder organische Lösungsmittel und Säuren reagieren.

## ■ VORSICHTSMASSNAHMEN

- 1) Tokuyama Universal Bond II NUR für die in dieser Anleitung angegebenen Zwecke VERWENDEN. Tokuyama Universal Bond II nur entsprechend dieser Anleitung verwenden.

- 2) Tokuyama Universal Bond II darf nur an zugelassene Zahnärzte verkauft und von diesen verwendet werden. Es darf weder an andere Personen verkauft noch von solchen verwendet werden.
- 3) Tokuyama Universal Bond II NICHT VERWENDEN, wenn die Versiegelung der Verpackung beschädigt ist oder offensichtlich manipuliert wurde.
- 4) Wenn Tokuyama Universal Bond II eine allergische oder Überempfindlichkeitsreaktionen auslöst, die Anwendung sofort unterbrechen.
- 5) Verwenden Sie grundsätzlich Untersuchungshandschuhe (aus Kunststoff, Vinyl oder Latex) beim Umgang mit Tokuyama Universal Bond II, um mögliche allergische Reaktionen durch Methacrylatmonomere zu vermeiden. Hinweis: Bestimmte Substanzen/Materialien können die Untersuchungshandschuhe durchdringen. Wenn Tokuyama Universal Bond II in Kontakt mit den Untersuchungshandschuhen kommt, die Handschuhe ausziehen und entsorgen sowie die Hände so bald wie möglich gründlich mit Wasser waschen.
- 6) Kontakt von Tokuyama Universal Bond II mit Augen, Schleimhäuten, Haut und Kleidung vermeiden.
  - Wenn Tokuyama Universal Bond II in Kontakt mit den Augen kommt, die Augen gründlich mit Wasser ausspülen und unverzüglich einen Augenarzt konsultieren.
  - Wenn Tokuyama Universal Bond II in Kontakt mit Schleimhäuten kommt, die betroffene Region sofort abwischen und nach Fertigstellung der Restauration gründlich mit Wasser abspülen. Betroffene Regionen können durch Proteinkoagulation eine weiße Verfärbung zeigen, die jedoch innerhalb von 24 Stunden wieder verschwinden sollte. Falls eine solche weiße Verfärbung nicht innerhalb von 24 Stunden verschwindet, unverzüglich einen Arzt konsultieren; der Patient sollte diesbezüglich entsprechend aufgeklärt werden.
  - Wenn Tokuyama Universal Bond II in Kontakt mit der Haut oder Kleidung kommt, die Region unverzüglich mit einem alkoholgetränkten Baumwolltupfer oder Gazestreifen nass abwischen.
  - Den Patienten sofort nach der Behandlung ausspülen lassen.
- 7) Tokuyama Universal Bond II sollte nicht verschluckt oder aspiriert werden. Verschlucken oder Aspiration kann zu ernsthaften Verletzungen führen.
- 8) Um das unbeabsichtigte Verschlucken von Tokuyama Universal Bond II zu vermeiden, das Material in Reichweite von Patienten und Kindern nicht unbeaufsichtigt lassen.
- 9) Tokuyama Universal Bond II oder seine Dämpfe dürfen NICHT in Kontakt mit offenen Flammen kommen, da Tokuyama Universal Bond II entzündlich ist.
- 10) Um eine Kreuzkontamination und eine Verringerung der Bonding-Festigkeit zu vermeiden, die

Einweg-Applikatoren und die Einweg-Mischbehälter verwenden NICHT wiederverwenden. Reinigen Sie den Entnahmbehalter nach jedem Gebrauch sorgfältig mit Alkohol.

- 11) Verwenden Sie Tokuyama Universal Bond II NICHT direkt in einer Kavität in unmittelbarer Nähe der Pulpa. In diesem Fall wird ein Pulpenschutz mit Glasionomer-Abdeckung oder Kalziumhydroxid empfohlen. Verwenden Sie KEINE EUGENOLHALTIGEN PRODUKTE, da diese die Aushärtung von Tokuyama Universal Bond II verhindern.
- 12) Denken Sie daran, dass, wenn eine Restauration aufgrund schlecht ausgerichteter Okklusion oder Bruxismus (Zusammenbeißen, Schleifen oder Klopfen) abgesplittert ist, die reparierte Restauration erneut absplittern kann.
- 13) Verwenden Sie KEINE Mischbehälter anderer Hersteller.
- 14) Verwenden Sie den mitgelieferten Mischbehälter oder Einweg-Mischbehälter zur Entnahme und Mischung von Tokuyama Universal Bond II. Wenn Tokuyama Universal Bond II nicht in den Mischbehälter aus Gummi gegeben wird, kann es schwierig sein, ausgehärtetes Tokuyama Universal Bond II aus dem verwendeten Mischbehälter zu entfernen. Entfernen Sie ausgehärtetes Tokuyama Universal Bond II indem Sie das Gummi von innen nach außen wenden.
- 15) Mischen Sie Tokuyama Universal Bond II NICHT mit Primern oder Adhäsiven anderer Marken.
- 16) Um ein Verspritzen der Flüssigkeit zu vermeiden, sollten die Flaschen mit Tokuyama Universal Bond II nicht sofort nach der Herausnahme aus dem Kühlschrank geöffnet werden. Tokuyama Universal Bond II muss vor der Verwendung auf Zimmertemperatur gebracht werden. Warten Sie nach der Entnahme aus dem Kühlschrank 20 Minuten oder so lange, bis das Produkt Zimmertemperatur erreicht hat.
- 17) Verwenden Sie Tokuyama Universal Bond II nicht mit Kunststoffmaterialien, für die spezielle Adhäsive oder Primer spezifiziert sind.

## **VORSICHTSMASSNAHMEN FÜR MEDIKAMENTE UND MATERIALIEN**

- 1) Einige Materialien und Medikamente (hämostatisches Material) verhindern das Abbinden/die Adhäsion von Tokuyama Universal Bond II.

Verwenden Sie KEINE Produkte mit folgenden Inhaltsstoffen:

- Eugenol
- Eisen(III)-Sulfat
- Kalziumsulfat

- Aluminiumsulfat
  - Diamin-Silberfluorid [Molekülformel: Ag(NH<sub>3</sub>)<sub>2</sub>F]
- 2) Direkt nach der Applikation von Materialien mit folgenden Inhaltsstoffen haftet Tokuyama Universal Bond II nicht auf der Zahnstruktur:
- Wasserstoffperoxid (Oxydol)
  - Natriumhypochlorit
- Wir empfehlen, diese Materialien am Tag der Zementierung zu vermeiden. Sie können jedoch für eine Wurzelbehandlung verwendet werden, da die durch sie hervorgerufene Adhäsionshemmung normalerweise innerhalb von fünf Tagen verschwindet.

## ■ AUFBEWAHRUNG

- 1) Lagern Sie Tokuyama Universal Bond II bei Temperaturen zwischen 0 und 25°C (32 bis 77°F).
- 2) Von Hitze, direkter Sonnenstrahlung, Funken und offenen Flammen fernhalten.
- 3) NICHT nach dem auf der Flasche/Packung angegebenen Verfallsdatum verwenden.

## ■ ENTSORGUNG

Ungebrauchtes Tokuyama Universal Bond II muss mit einem inerten, resorbierenden Material wie etwa Gaze oder Baumwolle aufgesaugt und entsprechend den örtlichen Vorschriften entsorgt werden.

Beachten Sie den Leitfaden für die Entsorgung von Verpackungsabfällen am Ende dieser IFU.

## ■ KLINISCHE ANWENDUNG FÜR DIREKTE RESTAURATIONEN UND INTRAORALE REPARATUR VON RESTAURATIONEN MIT KOMPOSIT

### 1. Reinigung

Die Zahnoberfläche gründlich mit einem Gummikelch und einer fluoridfreien Paste reinigen und dann mit Wasser abspülen.

### 2. Isolierung

Die Isolierung erfolgt vorzugsweise mit Kofferdam.

### 3. Kavitätenpräparation

Die Kavität präparieren und mit Wasser abspülen. Die Schmelzränder von Präparationen im Frontzahnbereich (Klasse III, IV, V) anschrägen und bei Präparationen im Seitenzahnbereich (Klasse I, II) mit einer Hohlkehle versehen. Anschrägungen und Hohlkehlen tragen dazu bei, weniger markante Übergänge zwischen Kavitätenrändern und Restauration zu schaffen und verbessern dadurch sowohl die Ästhetik als auch die Retention.

- Wenn eine Haftfläche mit unbeschliffenem Schmelz vorliegt, applizieren Sie Ätzmittel auf diesen Schmelz. Siehe Abschnitt „Technik zur selektiven SchmelzÄtzung“.

#### **4. Trocknen**

Trocknen Sie die Kavität durch Abtupfen oder mit einem Luftbläser.

- Trocknen Sie vitale Zähne NICHT völlig aus. Eine Austrocknung kann zu postoperativer Überempfindlichkeit führen.

- Die nachfolgend aufgeführten Substanzen hemmen das Aushärten von Tokuyama Universal Bond II und sollten durch gründliche Reinigung der Zahnoberfläche mit Alkohol, Zitronensäure oder durch Auftragen von Phosphorsäure 2 bis 3 Sekunden vor der Anwendung entfernt werden:

- 1) Ölnebel vom Handstück
- 2) Speichel, Blut und Exsudate

#### **5. Ätzen der Zahnstruktur (optional)**

##### **(a.) Technik zur selektiven Schmelz-Ätzung**

Tragen Sie Phosphorsäure-Ätzgel nur auf den Schmelz auf, der den Rand der präparierten Kavität umgibt, und belassen Sie das Phosphorsäure-Ätzgel für 10–15 Sekunden dort. Spülen Sie die geätzte Oberfläche sorgfältig (mindesten 15 Sekunden) mit Wasser ab und trocknen Sie sie mit einem schwachen Luftstrom.

##### **(b.) Technik zur Gesamtätzung**

Tragen Sie Phosphorsäure-Ätzgel zuerst auf den präparierten Schmelz und dann auf das Dentin auf. Das Ätzmittel sollte zur Reaktion 10–15 Sekunden auf dem Schmelz und dem Dentin belassen werden. Spülen Sie sorgfältig (mindesten 15 Sekunden) mit Wasser ab und trocknen Sie mit einem schwachen Luftstrom oder Wattepellets; dabei nicht zu stark trocknen.

#### **6. Präparation der Adhäsionsoberfläche bei Reparaturen**

##### **6.1 Kompositmaterialien und Keramiken außer Porzellan**

Gegebenenfalls die Ränder abschrägen. Den Bereich durch Air-Abrasion oder Schleifen mit einem Diamantbohrer bei niedriger Geschwindigkeit aufrauen, um die Oberfläche für die Adhäsion zu präparieren. Die Oberfläche sorgfältig spülen und trocknen.

##### **6.2 Metallrestaurationen**

Den Bereich durch Air-Abrasion oder Schleifen mit einem Diamantbohrer bei niedriger Geschwindigkeit aufrauen, um die Oberfläche für die Adhäsion zu präparieren. Die Oberfläche sorgfältig spülen und trocknen.

## 6.3 Porzellan

Gegebenenfalls die Ränder abschrägen. Die Oberfläche NICHT aufrauen. Den Bereich polieren, um eine saubere und frische Oberfläche für die Adhäsion zu präparieren. Die Oberfläche sorgfältig spülen und trocknen.

- Bei Air-Abrasion Aluminiumoxidpulver mit einer Korngröße von mindestens 30 bis 50 µm verwenden.
- Die nachfolgend aufgelisteten Substanzen verhindern die Adhäsion und müssen durch mechanische Reinigung oder mit Hilfe von Alkohol von der Adhäsionsfläche entfernt werden.
  - 1) Ölnebel vom Handstück
  - 2) Plaque, Zahnstein, Speichel, Blut und Sekrete
- Bei Bedarf die nicht zu bondende Fläche mit Matrizenband, Paraffinfilm, Vaseline o. ä. schützen.

## 7. Entnahme von Tokuyama Universal Bond II

Warten Sie vor der Verwendung, bis Tokuyama Universal Bond II Zimmertemperatur erreicht hat. Öffnen Sie die Flasche durch Abnehmen des Verschlusses und geben Sie jeweils einen Tropfen Tokuyama Universal Bond II A und B in den Mischbehälter oder Einweg-Mischbehälter. Mischen Sie sorgfältig mit einem Einweg-Applikator, bis der gemischte Haftvermittler grün ist.

- Entnehmen Sie Tokuyama Universal Bond II B SOFORT nach der Entnahme von A. Aufgrund der Verflüchtigung des Lösungsmittels kann Tokuyama Universal Bond II A erneut die Farbe rosa annehmen, wenn sich das Produkt zu lange setzt. Wenn Bond A rosa wird, entsorgen Sie es und entnehmen Sie erneut frisches Tokuyama Universal Bond II A und B.
- Beenden Sie die Anwendung innerhalb von 1 Minute nach der Entnahme, wenn Sie den Mischbehälter verwenden, da Tokuyama Universal Bond II flüchtige Lösemittel enthält. Nach dem Mischen verändert sich aufgrund einer katalytischen Reaktion allmählich die Farbe von Tokuyama Universal Bond II. Dies ist normal und stellt kein Problem mit Tokuyama Universal Bond II dar.
- Beenden Sie die Anwendung innerhalb von 3 Minuten nach der Entnahme, wenn Sie den Einweg-Mischbehälter verwenden.
- Halten Sie die Flaschen mit Tokuyama Universal Bond II A und B bei der Entnahme immer senkrecht. Die Flaschen bei der Entnahme niemals schräg oder waagerecht halten. Dadurch könnte Tokuyama Universal Bond II in die Düse zurückfließen und der Flascheninhalt kontaminiert werden.
- Berühren Sie bei der Entnahme die Düse zum Mischbehälter NICHT. Tauschen Sie die

Flaschenverschlüsse von Tokuyama Universal Bond II A und B nicht aus. Wenn Tokuyama Universal Bond II A und B bei der Entnahme in Kontakt kommen, kann Tokuyama Universal Bond II in der Düse aushärten.

- Wischen Sie vor dem Verschließen überschüssiges Tokuyama Universal Bond II von der Düsenspitze und der Innenseite des Verschlusses ab.
- Verschließen Sie die Flaschen mit Tokuyama Universal Bond II A und B direkt nach der Entnahme wieder fest mit ihren Verschlüssen.
- Ziehen Sie die Flaschenverschlüsse NICHT zu fest an.

## **8. Applikation von Tokuyama Universal Bond II**

Tragen Sie mithilfe des Einweg-Applikators Tokuyama Universal Bond II auf alle Haftflächen auf. Achten Sie darauf, dass keine Oberflächen vergessen werden, auf die Tokuyama Universal Bond II appliziert werden sollte.

- Tragen Sie bei einer intraoralen Reparatur von Restaurationen, wenn die Haftfläche sowohl aus Zahnstruktur als auch aus Restaurationen (Keramik, Porzellan, Metall oder Kompositmaterialien) besteht, das gemischte Tokuyama Universal Bond II sofort auf die gesamte Haftfläche auf. Es werden keine zusätzlichen Primer benötigt.
- Wenn sich das applizierte Tokuyama Universal Bond II am Kavitättenboden oder am Winkel zwischen Kavität und Oberfläche ansammelt und zu dick ist, um mit einem Luftstrom verringert zu werden, können Sie den Überschuss mit einer Papierspitze oder einem neuen Einweg-Applikator entfernen.
- Achten Sie darauf, dass überschüssiges Tokuyama Universal Bond II nicht in den subgingivalen Bereich fließt. Sollte Tokuyama Universal Bond II in den subgingivalen Bereich geflossen sein, spülen und trocknen Sie diesen sorgfältig.
- Wenn appliziertes Tokuyama Universal Bond II durch Speichel, Blut oder andere Flüssigkeiten kontaminiert wurde, sorgfältig mit Wasser abspülen, trocknen und erneut frisches Tokuyama Universal Bond II auftragen.
- Spülen Sie appliziertes Tokuyama Universal Bond II NICHT mit Wasser ab, sofern keine unbeabsichtigte Kontamination vorliegt.
- Warten Sie nach der Applikation von Tokuyama Universal Bond II NICHT zu lange. Trocknen Sie mit Luft innerhalb von 30 Sekunden nach der Applikation, um die richtige Filmdicke sicherzustellen.

## **9. Lufttrocknen**

Applizieren Sie mithilfe einer ölfreien Luft/Wasser-Spritze einen kontinuierlichen, schwachen Luftstrom auf die Tokuyama Universal Bond II -Oberfläche, bis das fließende Tokuyama

Universal Bond II ohne eine Bewegung in derselben Position verbleibt. Beenden Sie den Vorgang indem Sie einen schwachen Luftstrom auf die Oberfläche applizieren. Verwenden Sie einen Sauger, um ein Verspritzen von Tokuyama Universal Bond II zu vermeiden.

- Wenn appliziertes Tokuyama Universal Bond II durch Speichel, Blut oder andere Flüssigkeiten kontaminiert wurde, sorgfältig mit Wasser abspülen, trocknen und erneut frisches Tokuyama Universal Bond II auftragen.
- Spülen Sie appliziertes Tokuyama Universal Bond II nicht mit Wasser ab, sofern keine unbeabsichtigte Kontamination vorliegt.
- Sollte Tokuyama Universal Bond II versehentlich verspritzt werden, kann es zu einer Weißfärbung des Gewebes führen oder eine allergische Reaktion auslösen.

## **10. Komposit**

Restaurieren Sie mit einem lichthärtenden, selbsthärtenden oder dualhärtenden Komposit entsprechend den Herstelleranweisungen. Überschüssiges Komposit ist sorgfältig auszuarbeiten und zu polieren.

- Die Tokuyama Universal Bond II Schicht kann unter einer dentalen Polymerisationslampe fluoreszierend erscheinen.

# **■ KLINISCHE ANWENDUNG FÜR DIE ZEMENTIERUNG VON INDIREKten RESTAURATIONEN**

## **1. Präparation der Adhäsionsoberfläche der Restauration**

### **1.1 Kompositmaterialien und Keramiken außer Porzellan**

Rauen Sie den Innenbereich der Restauration durch Abstrahlen (0,1 bis 0,2 MPa), Air- Abrasion oder Schleifen mit einem Diamantbohrer bei niedriger Geschwindigkeit auf, um die Oberfläche für die Adhäsion vorzubereiten. Spülen und trocknen Sie die Oberfläche sorgfältig.

### **1.2 Metallrestaurationen**

Rauen Sie den Bereich durch Abstrahlen (0,3 bis 0,5 MPa), Air-Abrasion oder Schleifen mit einem Diamantbohrer bei niedriger Geschwindigkeit auf, um die Oberfläche für die Adhäsion vorzubereiten. Spülen und trocknen Sie die Oberfläche sorgfältig.

### **1.3 Porzellan**

Die Oberfläche NICHT aufrauen. Den Bereich polieren, um eine saubere und frische Oberfläche für die Adhäsion zu präparieren. Spülen und trocknen Sie die Oberfläche sorgfältig.

- Bei Abstrahlung oder Air-Abrasiv Aluminimumoxidpulver mit einer Korngröße von mindestens 30 bis 50 µm verwenden.
- Wenn die Adhäsionsfläche nicht aufgeraut oder poliert werden kann, den Adhäsionsbereich

mit Phosphorsäure anätzen und dann sorgfältig spülen und trocknen.

- Die nachfolgend aufgelisteten Substanzen verhindern eine Adhäsion und müssen über mechanische Reinigung oder mithilfe von Alkohol von der Adhäsionsfläche entfernt werden. Reinigen Sie die Restauration nach erfolgter Anpassung.

1) Gips und Einbettmasse

2) Silikonöl aus Materialien zur Prüfung der Kronenanpassung

3) Ölnebel vom Handstück

4) Plaque, Zahnstein, Speichel, Blut und Sekrete

5) Vorübergehende Restauration und vorübergehender Zement

Schützen Sie bei Bedarf die nicht zu bondende Fläche mit Matrizenband, Paraffinfilm, Vaseline o. ä.

## **2. Entnahme von Tokuyama Universal Bond II**

Warten Sie vor der Verwendung, bis Tokuyama Universal Bond II Zimmertemperatur erreicht hat. Öffnen Sie die Flasche durch Abnehmen des Verschlusses und geben Sie jeweils einen Tropfen Tokuyama Universal Bond II A und B in den Mischbehälter oder Einweg-Mischbehälter. Mischen Sie sorgfältig mit einem Einweg-Applikator, bis der gemischte Haftvermittler grün ist.

- Entnehmen Sie Tokuyama Universal Bond II B SOFORT nach der Entnahme von A. Aufgrund der Verflüchtigung des Lösungsmittels kann Tokuyama Universal Bond II A erneut die Farbe rosa annehmen, wenn sich das Produkt zu lange setzt. Wenn Bond A rosa wird, entsorgen Sie es und entnehmen Sie erneut frisches Tokuyama Universal Bond II A und B.

- Beenden Sie die Anwendung innerhalb von 1 Minute nach der Entnahme, wenn Sie den Mischbehälter verwenden, da Tokuyama Universal Bond II flüchtige Lösemittel enthält. Nach dem Mischen verändert sich aufgrund einer katalytischen Reaktion allmählich die Farbe von Tokuyama Universal Bond II. Dies ist normal und stellt kein Problem mit Tokuyama Universal Bond II dar.

- Beenden Sie die Anwendung innerhalb von 3 Minuten nach der Entnahme, wenn Sie den Einweg-Mischbehälter verwenden.

- Halten Sie die Flaschen mit Tokuyama Universal Bond II A und B bei der Entnahme immer senkrecht. Die Flaschen bei der Entnahme niemals schräg oder waagerecht halten. Dadurch könnte Tokuyama Universal Bond II in die Düse zurückfließen und der Flascheninhalt kontaminiert werden.

- Berühren Sie bei der Entnahme die Düse zum Mischbehälter NICHT. Tauschen Sie die Flaschenverschlüsse von Tokuyama Universal Bond II A und B nicht aus. Wenn Tokuyama

Universal Bond II A und B bei der Entnahme in Kontakt kommen, kann Tokuyama Universal Bond II in der Düse aushärten.

- Wischen Sie vor dem Verschließen überschüssiges Tokuyama Universal Bond II von der Düsen spitze und der Innenseite des Verschlusses ab.
- Verschließen Sie die Flaschen mit Tokuyama Universal Bond II A und B direkt nach der Entnahme wieder fest mit ihren Verschlüssen.
- Ziehen Sie die Flaschenverschlüsse NICHT zu fest an.

### **3. Applikation von Tokuyama Universal Bond II**

Tragen Sie mithilfe des Einweg-Applikators vermischt Tokuyama Universal Bond II auf die zu bondende Fläche auf.

- Stellen Sie sicher, dass Tokuyama Universal Bond II die gesamte Fläche bedeckt, auf die der Zement appliziert werden soll.
- Applizieren Sie NICHT eine zu große Menge. Eine einzige Applikation von Tokuyama Universal Bond II ist ausreichend. Eine zu dicke Schicht kann die Passgenauigkeit der Restauration beeinträchtigen.
- Achten Sie darauf, dass KEIN Speichel, Blut, Öl, Wasser usw. in Kontakt mit der zu bondenden Fläche kommt. Ist die behandelte Fläche kontaminiert, sorgfältig mit Wasser spülen, trocknen und erneut frisches Tokuyama Universal Bond II auftragen.
- Warten Sie nach der Applikation von Tokuyama Universal Bond II NICHT zu lange. Trocknen Sie mit Luft innerhalb von 30 Sekunden nach der Applikation, um die richtige Filmdicke sicherzustellen.

### **4. Luftplocknen**

Applizieren Sie mithilfe einer ölfreien Luft/Wasser-Spritze einen schwachen Luftstrom auf die Oberfläche. Verwenden Sie einen Sauger, um ein Verspritzen von Tokuyama Universal Bond II zu vermeiden.

### **5. Zementieren**

Zementieren Sie mit einem Kunststoffzement entsprechend den Herstelleranweisungen.

- Applizieren Sie die Kunststoffzementpaste NICHT direkt auf den mit Tokuyama Universal Bond II präparierten Zahn oder die damit behandelte Kavität, um einen fehlerhaften Sitz der Restauration zu vermeiden.
- Die Aushärtung kann je nach verwendetem Kunststoffzement beschleunigt werden. Um die richtige Filmdicke beizubehalten, setzen Sie die Restauration so schnell wie möglich nach Applikation des Kunststoffzements (innerhalb von 1 Minute nach der Entnahme) ein. Ansonsten besteht die Möglichkeit, dass sich die Restauration nicht richtig mit der

Zementierung verbindet.

- Die Tokuyama Universal Bond II Schicht kann unter einer dentalen Polymerisationslampe fluoreszierend erscheinen.

## ■ KLINISCHE ANWENDUNG FÜR DAS BONDEN VON ACRYLHARZ AUF EINE METALLBASIS, KLAMMER ODER BEFESTIGUNG

### 1. Präparation der Adhäsionsfläche

Den Bereich durch Abstrahlen (0,1 bis 0,2 MPa) oder Schleifen mit einem Diamantbohrer bei niedriger Geschwindigkeit aufrauen, um die Oberfläche für die Adhäsion zu präparieren. Die Oberfläche sorgfältig spülen und trocknen.

### 2. Entnahme, Applikation und Lufttrocknen

Dieselben Verfahren anwenden, die unter KLINISCHE ANWENDUNG FÜR DIE ZEMENTIERUNG VON INDIREKTEN RESTAURATIONEN beschrieben werden.

### 3. Applikation, Aushärtung, Randbearbeitung und Ausarbeitung von Kunststoff

Das Verfahren entsprechend der Herstelleranweisungen zur Verwendung des polymerisierbaren Kunststoffes durchführen.

Der Anwender und/oder Patient sollte dem Hersteller und der zuständigen Behörde des Mitgliedstaats, in dem der Anwender und/oder Patient ansässig ist, jeden schwerwiegenden Zwischenfall melden, der im Zusammenhang mit dem Produkt aufgetreten ist.

Der Hersteller von Tokuyama Universal Bond II ist nicht für Schäden oder Verletzungen durch unsachgemäße Verwendung dieses Produkts verantwortlich. Es obliegt der persönlichen Verantwortung des Anwenders, die Eignung dieses Produkts für eine entsprechende Anwendung vor dem Gebrauch sicherzustellen.

Die Produktspezifikationen von Tokuyama Universal Bond II können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Bei entsprechenden Änderungen der Produktspezifikationen können sich die Anweisungen und Vorsichtsmaßnahmen ebenfalls ändern.

## EESTI KEEL •

Lugege enne kasutamist läbi kogu teave, kõik ettevaatusabinõud ja märkused.

## ■ TOOTE KIRJELDUS JA ÜLDINE TEAVE

1. Tokuyama Universal Bond II on kahekomponendiline isekõvastuv hammaste kinnitussüsteem

nii otseste kui ka kaudsete taastuste jaoks, mida saab kasutada isesöövitava, valikulise emaili söövitamise ja täieliku söövitamise tehnikatega. Universaalse kinnitusainena ühildub Tokuyama Universal Bond II täielikult valguskõvastuvate, isekõvastuvate ja kaksikkõvastuvate komposiitmaterjalidega.

2. Tokuyama Universal Bond II parandab polümeriseer i tavate polümeermaterjalide (kleepuv polümeertsement, akrüülpolümeer ja komposiitpolümeer) ühenduse tugevust kaudsete taastusmaterjalidega nagu klaaskeraamika (portselan), oksiidkeraamika (tsirkonium ja alumiinium), metallid (vääris-ja mittevääris) ning polümeermaterjalidega, sh anorgaanilise täidisega.
3. Tokuyama Universal Bond II sisaldb fosforhappe monomeeri, bisfenoolA-di(2-hüdroksü-propoksü)-dimetakrülaati (Bis-GMA), trietüeen-glükooldimetakrülaati (TEGDMA), 2-hüdriksüetüümäetakrülaati (HEMA), MTU-6 (tiouratsiilmonomeer), silaan-sidusagenti, peroksiidi, boraadi katalüsaatorit, atsetooni, etanooli ja puastatud vett.

## ■ ETTEÄHTUD OTSTARVE

Ettenähtud otstarve: Sekõvastuv universaalne hammaste kinnitusaine

Patsientide sihtrühm: Kõik vanuserühmad

## ■ NÄIDUSTUSED

- Otseosed anterioorsed ja posterioorsed taastused valguskõvastuvate, kaksikkõvastuvate ja isekõvastuvate komposiitmaterjalidega
- Komposiittaastuste, metallkroonidega liitetud portselanist, metallist ja üleni keraamiliste taastuste suusisene parandamine ilma täiendava praimerita
- Kaudsete taastuste ja välispindade tsementimine valguskõvastuvate, kaksikkõvastuvate ja isekõvastuvate polümeertsementidega
- Tuumaehitusmaterjalidest valmistatud tuumade ühendamine
- Hambaproteeside polümeeri ühendamine metallaluse, klambri või kinnitusega
- Metallaluse, klambri või kinnitusega hambaproteesi parandamine
- Läbipaistmatu polümeeri ühendamine metallalusega polümeerpiinaga kroonide kokkupanekul

## ■ VASTUNÄIDUSTUSED

Tokuyama Universal Bond II sisaldb metakrüümäonomeere, peroksiidi, orgaanilisi lahusteid ja happeid. ÄRGE kasutage Tokuyama Universal Bond II patsientidel, kes on allergilised või ülitundlikud metakrüüli monomeeride, sarnaste monomeeride, peroksiidi, orgaaniliste lahustite ja hapete suhtes.

## ■ ETTEVAATUSABINÖUD

- 1) ÄRGE kasutage Tokuyama Universal Bond II-I muul otstarbel kui selles juhendis loetletud. Kasutage Tokuyama Universal Bond II-I ainult nii, nagu siin kirjeldatud.
- 2) Tokuyama Universal Bond II on mõeldud müügiks ja kasutamiseks ainult litsentsitud hambaravispetsialistidele. See ei ole mõeldud müügiks ega sobi kasutamiseks isikutele, kes ei ole hambaravispetsialistid.
- 3) ÄRGE kasutage Tokuyama Universal Bond II-I, kui kaitsetihendid on katki või paistab, et neid on proovitud avada.
- 4) Kui Tokuyama Universal Bond II tekitab allergilise reaktsiooni või ülitundlikkuse, lõpetage kohe selle kasutamine.
- 5) Kasutage Tokuyama Universal Bond II käsitlemisel alati kaitsekindaid (kilest, vintüülist või lateksist), et vältida võimalikke allergilisi reaktsioone metakrüülonomeeridele. Märkus: mõned ained/materjalid võivad läbi kaitsekinnaste tungida. Kui Tokuyama Universal Bond II puutub kaitsekinnastega kokku, võtke kindad käest ja visake need ära ning peske käsi võimalikult kiiresti põhjalikult veega.
- 6) Vältige Tokuyama Universal Bond II-I kokkupuudet silmade, limaskestade, nahale ja riitega.
  - Tokuyama Universal Bond II-I silmasattumisel loputage silmi põhjalikult veega ja pöörduge kohe silmaarsti poole.
  - Tokuyama Universal Bond II-I kokkupuutel limaskestaga pühkige kokkupuutepiirkond kohe puhtaks ja loputage pärast hambataastuse paikasseadmist põhjalikult veega. Ainega kokku puutunud alad võivad valkude koaguleerumise tõttu valgeks muutuda, kuid valge värvus peaks 24 tunni jooksul kaduma. Kui valge värvus ei kao 24 tunni jooksul, pöörduge kohe arsti poole ning soovitage patsiendil samuti seda teha.
  - Tokuyama Universal Bond II-I kokkupuutel nahale või riitega puhastage piirkonda kohe alkoholis leotatud vatitupsu või marliga.
  - Käskige patsiendil kohe pärast ravi suud loputada.
- 7) Tokuyama Universal Bond II-I ei tohi alla neelata ega aspireerida. Allaneelamine või aspireerimine võib põhjustada tõsiseid vigastusi.
- 8) Tokuyama Universal Bond II-I juhusliku allaneelamise vältimiseks ärge jätkue seda järelevalveta patsientide ega laste käulatusse.
- 9) ÄRGE laske Tokuyama Universal Bond II-IL ega selle aurul kokku puutuda lahtise tulega, kuna Tokuyama Universal Bond II on tuleohtlik.
- 10) Ristsaastumise voi kinnituse norgenemise vältimiseks ÄRGE kasutage ühekordset aplikaatorit

korduvalt. ühekordset segamisanumat Puhastage segamisanum pärast iga kasutuskorda pohjalikult alkoholiga.

- 11) ÄRGE kasutage Tokuyama Universal Bond II-I otse augul, mis on pulbi lähedal. Pulpi on soovitav kaitsta klaasioneemeervoodriga või kaltsiumhüdroksiidiga. ÄRGE kasutage EUGENOOLIPÖHISEID MATERJALE pulbi kaitsmiseks, kuna need materjalid takistavad Tokuyama Universal Bond II-I kõvastumist.
- 12) Võtke arvesse, et kui taastus on murdunud vale hambumuse või bruksismi (hammaste kokkusurumine, krigistamine või üksteise vastu koputamine) tõttu, võib ka parandatud taastus murduda.
- 13) ÄRGE kasutage teiste tootjate segamisanumaid.
- 14) Kasutage Tokuyama Universal Bond II-I väljutamiseks ja segamiseks komplekti kuuluvat segamisanumat või ühekordset segamisanumat. Kui Tokuyama Universal Bond II-I kummist segamisanumasse ei väljutata, võib kõvastunud Tokuyama Universal Bond II-I olla raske segamisanumast eemaldada. Kõvastunud Tokuyama Universal Bond II-I saab eemaldada kummi ümber pöörates.
- 15) ÄRGE segage Tokuyama Universal Bond II-I teiste kaubamärkide pasta, praimerite ega kinnitusaineteaga.
- 16) Vedeliku pritsimise välimiseks ei tohi Tokuyama Universal Bond II-I pudelit pärast külmikust väljavõtmist kohe avada. Tokuyama Universal Bond II peavad enne kasutamist saavutama toatemperatuuri. Pärast külmikust eemaldamist laske tootel seista 20 minutit või kuni see jõuab toatemperatuurile.
- 17) Ärge kasutage Tokuyama Universal Bond II polümeermaterjalidega, millele on täpsustatud erilised kinnitusained või praimerid.

## ■ RAVIMITE JA MATERJALIDE GA SEOTUD ETTEVAATUSABINÖUD

- 1) Mõned materjalid ja ravimid (hemostaatiline materjal) takistavad Tokuyama Universal Bond II-I tardumist/kinnitumist. ÄRGE KASUTAGE tooteid, mis sisaldavad:
  - eugenooli,
  - alumiiniumkloriidi,
  - raudsulfaati,
  - kaltsiumsulfaati,
  - alumiiniumsulfaati,
  - diamiin-hõbefluoriidi [molekulaarne valem: Ag(NH<sub>3</sub>)<sub>2</sub>F],
- 2) Tokuyama Universal Bond II ei kinnitu hambastruktuurile kohe pärast materjalide

pealekandmist, mis sisaldavad:

- vesinikperoksiidi (oxydol),
- naatriumhüpokloritit.

Soovitame vältida nende materjalide kasutamist tsementimise päeval, kuigi neid materjale saab kasutada juurekanali raviks, kuna nende materjalide põhjustatav takistus kaob tavaliselt viie päeva jooksul.

## ■ HOIUSTAMINE

- 1) Hoidke Tokuyama Universal Bond II temperatuuril 0 kuni 25°C (32 kuni 77°F).
- 2) Hoidke eemal kuumusest, otsesest päikesevalgusest, sädemetest ja lahtisest tulest.
- 3) ÄRGE kasutage pärast pudelil/pakendil toodud realiseerimiskuupäeva.

## ■ KÖRVALDAMINE

Kasutamata Tokuyama Universal Bond II tuleb imada inertsesse imavasse materjali, nt marlisse või vatti, ning kõrvaldada viisil, mis on kooskõlas kohalike eeskirjadega.

Vt pakendijäätmete kõrvaldamise juhendit, mille leiate selle IFU lõpust.

## ■ KLIINILINE RAKENDUS OTSESTEKS TAASTUSTEKS JA TAASTUSTE SUUSISESEKS PARANDUSEKS KOMPOOSIITPOLÜUMEERIGA

### 1. Puhastamine

Puhastage hamba pind põhjalikult kummitopsi ja fluoriidivaba hampastaga ning loputage seejärel veega.

### 2. Isoleerimine

Eelistatav isoleerimismeetod on kummist barjäär.

### 3. Augu ettevalmistamine

Valmistaage auk ette ja loputage veega. Lisage anteroorsete preparatsioonide (klass III, IV, V) emaili piiridele kaldservad ning posterioorsete preparatsioonide (klass I, II) piiridele stüvendid, kuna kaldservad ja süvendid on abiks piirjoonte kustutamisel augu piiride ja taastuse vahel, parandades nii täidise välimust ja püsivust.

- Kui kinnituspind sisaldab lõikamata emaili, kandke lõikamata emailile söövitusainet. Vt jaotist „Valikuline emaili söövitamise tehnika”.

### 4. Kuivatamine

Kuivatage auk tupsutades või õhusüstla abil.

- ÄRGE kuivatage ravitavat hammast. Kuivatamine võib põhjustada operatsioonijärgset

tundlikkust.

- Allpool loetletud ained, mis takistavad Tokuyama Universal Bond II-I kõvastumist, tuleb hamba pinnalt eemaldada, puhastades pinda põhjalikult alkoholi, sidrunhappe või fosforhappe pealekandmisega 2–3 sekundi jooksul enne pealekandmist.

1) Õliudu käeseadmest

2) Sülg, veri ja eritised

## **5. Hambastruktuuri söövitamine (valikuline)**

- (a.) Valikuline emaili söövitamise tehnika

Kandke fosforhappegeel ainult ettevalmistatud auku ümbrissevale emailile ning jätkke fosforhappegeel 10–15 sekundiks peale. Loputage söövitatud pinda põhjalikult (vähemalt 15 sekundit) veega ja kuivatage siis õrna õhuvooluga.

- (b.) Täieliku söövitamise tehnika

Kandke fosforhappegeel esmalt ettevalmistatud emailile ja seejärel dentiinile. Söövitusaine tuleb jätkata 10–15 sekundiks emaili ja dentiiniga reageerima. Loputage põhjalikult (vähemalt 15 sekundit) veega ja kuivatage siis õrna õhuvoolu või vatitupsudega, vältides liigset kuivatamist.

## **6. Kinnituspinna ettevalmistamine parandamise ajal**

### **6.1 Keraamilised materjalid, v. a portselan, komposiitmaterjalid**

Vajaduse korral suunake piirjoon kaldu. Karestage piirkond õhkabrasiooniga või aeglasele teemantpuuriga lihvides, et pind kinnituseks ette valmistada. Loputage ja kuivatage pind põhjalikult.

### **6.2 Metalltaastused**

Karestage piirkond õhkabrasiooniga või aeglasele teemantpuuriga lihvides, et pind kinnituseks ette valmistada. Loputage ja kuivatage pind põhjalikult.

### **6.3 Portselan**

Vajaduse korral suunake piirjoon kaldu. ÄRGE karestage pinda. Poleerige pind, et kinnituseks puhas pind ette valmistada. Loputage ja kuivatage pind põhjalikult.

- Õhkabrasiooni kasutamisel kasutage vähemalt 30- kuni 50-mikronilist alumiiniumpulibri võrgustikku.

- Allpool loetletud ained takistavad kinnitumist ja need tuleb kinnituspinnalt mehaanilise puhastuse või alkoholiga leotamise teel eemaldada.

1) Õliudu kiivrist

2) Katt, hambakivi, sülg, veri ja eritunud vedelikud

- Vajaduse korral kaitske pinda, mida ei ühendata, metallbarjääri, parafiiinikihi, vaseliini jms-ga.

## **7. Tokuyama Universal Bond II-I väljutamine**

Laske Tokuyama Universal Bond II-IL enne kasutamist toatemperatuurile jõuda. Avage pudel, eemaldades korgi, ja väljutage üks tilk nii Tokuyama Universal Bond II-I A kui ka B segamisanumasse või ühekordsesse segamisanumasse. Segage põhjalikult ühekordse aplikatoriga kuni segatud sideaine muutub roheliseks.

- Väljutage Tokuyama Universal Bond II B KOHE pärast A väljutamist. Tokuyama Universal Bond II A võib muutuda lenduvate lahustite tõttu roosaks, kui sellel lastakse liiga kaua seista. Kui Bond A muutub roosaks, visake see ära ning väljutage Tokuyama Universal Bond II A ja B uesti.
- Segamisanuma kasutamisel viige pealekandmine lõpule 1 minuti jooksul pärast aine väljutamist, kuna Tokuyama Universal Bond II sisaldb lenduvaid lahusteid. Pärast segamist muutub Tokuyama Universal Bond II-I värvus järk-järgult olenevalt Tokuyama Universal Bond II-I katalüsaatori reaktsioonist; see on normaalne ja ei tähenda, et Tokuyama Universal Bond II-IGA oleks probleeme.
- Ühekordse segamisanuma kasutamisel viige pealekandmine lõpule 3 minuti jooksul pärast aine väljutamist.
- Hoidke Tokuyama Universal Bond II-I A ja B pudeleid väljutamisel kindlasti vertikaalasendis. Ärge hoidke pudeleid väljutamise ajal diagonaalselt ega horisontaalselt, kuna see võib põhjustada Tokuyama Universal Bond II-I tagasi otsakusse voolamise ja seelabi saastumise.
- ÄRGE laske otsakul väljutamise ajal puutuda kokku segamisanumaga. ÄRGE vahetage Tokuyama Universal Bond II A ja B pudelite korke omavahel ära. Kui Tokuyama Universal Bond II A ja B puutuvad omavahel kokku väljutamise ajal, võib Tokuyama Universal Bond II otsakus kõvastuda.
- Pühkige liigne Tokuyama Universal Bond II otsaku otsalt ja korgi sisemusest enne sulgemist ära.
- Kohe pärast väljutamist pange Tokuyama Universal Bond II-I A ja B pudelite korgid tugevasti peale.
- ÄRGE keerake pudelite korke liiga kõvasti kinni.

## **8. Tokuyama Universal Bond II-I pealekandmine**

Kandke segatud Tokuyama Universal Bond II ühekordse aplikatori abil kogu kinnituspinnale. Veenduge, et Tokuyama Universal Bond II pealekandmisel ei jäeks üksi pinnaosa katmata.

- Kui suusisese paranduse või taastuse korral sisaldb kinnituspind nii hambastruktuuri kui ka taastust (keraamiline materjal, portselan, metallid või komposiitmaterjalid), kandke Tokuyama Universal Bond II korraga kogu kinnituspinnale. Täiendavaid praimereid pole vaja.

- Kui Tokuyama Universal Bond II koguneb augu põjhale või augu pinna nurka ning on liiga paks või õhuke, eemaldage liigne aine paberteraviku või uue ühekordse aplikaatoriga.
- Jälgige hoolikalt, et Tokuyama Universal Bond II-I jäägid ei saaks voolata igeme alla. Kui Tokuyama Universal Bond II voolab igeme alla, loputage ja kuivatage see piirkond põhjalikult.
- Kui pealekantud Tokuyama Universal Bond II saastub sülje, vere või muu vedelikuga, loputage auku põhjalikult veega, kuivatage see ja kandke Tokuyama Universal Bond II uesti peale.
- ÄRGE loputage juba pealekantud Tokuyama Universal Bond II-I veega, v. a juhusliku saastumise korral.
- Ärge oodake pärast Tokuyama Universal Bond II-I pealekandmist liiga kaua. Kuivatage õhuga 30 sekundit pärast pealekandmist, et tagada kihi õige paksus.

## **9. Õhuga kuivatamine**

Suunake õlivaba õhu-/veesüstla abil nõrga survega õhuvool pidevalt Tokuyama Universal Bond II-I pinnale, kuni vedel Tokuyama Universal Bond II jab liikumatult samasse asendisse. Viimistlemiseks suunake pinnale nõrk õhuvool. Kasutage Tokuyama Universal Bond II-I laialipritsimise välimiseks vaakumaspiraatorit.

- Kui pealekantud Tokuyama Universal Bond II saastub sülje, vere või muu vedelikuga, loputage auku põhjalikult veega, kuivatage see ja kandke Tokuyama Universal Bond II uesti peale.
- Ärge loputage juba pealekantud Tokuyama Universal Bond II-I veega, v. a juhusliku saastumise korral.
- Kui ainet kogemata laiali pritsib, võib see põhjustada koe valgeks muutumise või allergilise reaktsiooni.

## **10. Komposiitpolümeer**

Taastage valguskõvastuva, isekõvastuva või kaksikkõvastuva komposiitpolümeeriga, järgides selle tootja juhiseid. Ületäidetud komposiitpolümeeri tuleks põhjalikult viimistleda ja poleerida.

- Tokuyama Universal Bond II kiht võib fluoresceeruda kõvastuslambiga valguskiirguses.

# **■ KLIINILINE RAKENDUS KAUDSETE TAASTUSTE ÜHENDAMISEKS**

## **1. Taastuse kinnituspinna ettevalmistamine**

### **1.1 Keraamilised materjalid, v. a portselan, komposiitmaterjalid**

Karestage taastuse sisepinda liivapritsiga (0,1 kuni 0,2 MPa), õhkabrasiooniga või aeglaselt teemantpuuriga lihvides, et pind kinnituseks ette valmistada.

Loputage ja kuivatage pind põhjalikult.

#### 1.2 Metalltaastused

Karestage piirkond liivapritsiga (0,3 kuni 0,5 MPa), õhkabrasiooniga või aeglaselt teemantpuuriga lihvides, et pind kinnituseks ette valmistada. Loputage ja kuivatage pind põhjalikult.

#### 1.3 Portselan

ÄRGE karestage pinda. Poleerige pind, et kinnituseks puhas pind ette valmistada. Loputage ja kuivatage pind põhjalikult.

- Liivapritsi või õhkabrasiooni kasutamisel kasutage vähemalt 30- kuni 50-mikronilist alumiiniumpulpibri võrgustikku.
- Kui kinnituspinda ei saa karestada ega poleerida, söövitage kinnituspiirkonda fosforhappega ning loputage siis põhjalikult ja kuivatage.
- Allpool loetletud ained takistavad kinnitumist ja need tuleb kinnituspinnalt mehaanilise puuhastuse või alkoholiga leotamise teel eemaldada. Kui kohandamine on tehtud, puhastage taastus.

- 1) Kips ja segu
- 2) Silikoonöli sobivuse kontrollimise materjalist
- 3) Õliudu kiivrist
- 4) Katt, hambakivi, sülg, veri ja eritunud vedelikud
- 5) Ajutine taastus ja ajutine tsement

Vajaduse korral kaitske pinda, mida ei ühendata, metallbarjääri, parafinikihi, vaseliini jms-ga.

### 2. Tokuyama Universal Bond II-I väljutamine

Laske Tokuyama Universal Bond II-II enne kasutamist toatemperatuurile jõuda. Avage pudel, eemaldades korgi, ja väljutage üks tilk nii Tokuyama Universal Bond II-I A kui ka B segamisanumasse või ühekordsesse segamisanumasse. Segage põhjalikult ühekordse aplikaatoriga kuni segatud sideaine muutub roheliseks.

- Väljutage Tokuyama Universal Bond II B KOHE pärast A väljutamist. Tokuyama Universal Bond II A võib muutuda lenduvate lahustite tõttu roosaks, kui sellel lastakse liiga kaua seista. Kui Bond A muutub roosaks, visake see ära ning väljutage Tokuyama Universal Bond II A ja B uesti.
- Segamisanuma kasutamisel viige pealekandmine lõpule 1 minuti jooksul pärast aine väljutamist, kuna Tokuyama Universal Bond II sisaldb lenduvaid lahusteid. Pärast segamist muutub Tokuyama Universal Bond II-I värvus järk-järgult olenevalt Tokuyama Universal

Bond II-I katalüsaatori reaktsioonist; see on normaalne ja ei tähenda, et Tokuyama Universal Bond II-IGA oleks probleeme.

- Ühekordse segamisanuma kasutamisel viige pealekandmine lõpule 3 minuti jooksul pärast aine väljutamist.
- Hoidke Tokuyama Universal Bond II-I A ja B pudeleid väljutamisel kindlasti vertikaalasendis. Ärge hoidke pudeleid väljutamise ajal diagonaalselt ega horisontaalselt, kuna see võib põhjustada Tokuyama Universal Bond II-I tagasi otsakusse voolamise ja seeläbi saastumise.
- ÄRGE laske otsakul väljutamise ajal puutuda kokku segamisanumaga. ÄRGE vahetage Tokuyama Universal Bond II A ja B pudelite korke omavahel ära. Kui Tokuyama Universal Bond II A ja B puutuvad omavahel kokku väljutamise ajal, võib Tokuyama Universal Bond II otsakus kõvastuda.
- Pühkige liigne Tokuyama Universal Bond II otsaku otsalt ja korgi sisemusest enne sulgemist ära.
- Kohe pärast väljutamist pange Tokuyama Universal Bond II-I A ja B pudelite korgid tugevasti peale.
- ÄRGE keerake pudelite korke liiga kõvasti kinni.

### **3. Tokuyama Universal Bond II-I pealekandmine**

Kandke Tokuyama Universal Bond II ühendatavale pinnale ühekordse aplikaatori abil.

- Veenduge, et Tokuyama Universal Bond II kataks kogu pinna, kuhu hiljem kantakse tsement.
- ÄRGE kandke peale liiga palju ainet. Ühest Tokuyama Universal Bond II-I pealekandmisest piisab. Liiga paks kiht võib halvendada taastuse sobitumist.
- ÄRGE laske süljel, verel, õlil, veel jne puutuda kokku ühendatava pinnaga. värske Tokuyama Universal Bond II uesti peale.
- Ärge oodake pärast Tokuyama Universal Bond II-I pealekandmist liiga kaua. Kuivatage õhuga 30 sekundit pärast pealekandmist, et tagada kihi õige paksus.

### **4. Õhuga kuivatamine**

Suunake õlivaba õhu-/veesüstla abil nõrga survega õhk pinnale. Kasutage Tokuyama Universal Bond II-I laialipritsimise välimiseks vaakumaspiraatorit.

### **5. Tsementimine**

Tsementige taastus polümeertsemendi, järgides tootja juhiseid.

- ÄRGE kandke polümeertsementpastat otse ettevalmistatud hambale või Tokuyama Universal Bond II'ga töödeldud auku, et vältida taastuse valesti istumist.
- Kõvastumist võib kiirendada olenevalt kasutatud polümeertsemendist. Kihi õige paksuse tagamiseks istutage taastus nii pea kui võimalik pärast polümeertsemendi pealekandmist (1

minuti jooksul pärast väljutamist), vastasel juhul ei pruugi taastus tsementimisega õigesti istuda.

- Tokuyama Universal Bond II kiht võib fluoresceeruda kõvastuslambiga valguskiirguses.

## ■ KLIINILINE RAKENDUS AKRÜÜLPOLÜUMEERI METALLALUSE, KLAMBRI VÕI KINNITUSEGA ÜHENDAMISEKS

### 1. Kinnituspinna ettevalmistamine

Karestage piirkond liivapritsiga (0,1 kuni 0,2 MPa), õhkabrasiooniga või aeglaselt teemantpuuriga lihvides, et pind kinnituseks ette valmistada. Loputage ja kuivatage pind põhjalikult.

### 2. Väljutamine, pealekandmine ja õhuga kuivatamine

Kasutage samu protseduure, mida on kirjeldatud jaotises KLIINILINE RAKENDUS KAUDSETE TAASTUSTE ÜHENDAMISEKS.

### 3. Akrüülpolüumeeri pealekandmine, kõvastamine, kärpimine ja viimistlemine

Jätkake protseduuri vastavalt polümeriseeritava akrüülpolüumeeri tootja juhnnööridele.

Kasutaja ja/või patsient peavad tootjat ning kasutaja ja/või patsiendi elukohariigi pädevat asutust teavitama seadmega seoses tekkinud mis tahes rasketest juhtumitest.

OLULINE MÄRKUS: tootja ei vastuta selle toote valest kasutamisest põhjustatud kahjustuste ega vigastuste eest. Toote kasutuskõlblikkuses veendumine enne selle sihotstarbelist kasutamist on kasutaja isiklik kohustus.

Tehnilised andmed võivad muutuda ette teatamata. Kui toote tehnilised andmed muutuvad, võivad muutuda ka juhisid ja ettevaatusabinõud.

## FRANÇAIS •

Veuillez lire toutes les informations, les précautions d'emploi et les notices avant d'utiliser ce produit.

## ■ DESCRIPTION DU PRODUIT ET INFORMATIONS GÉNÉRALES

1. Tokuyama Universal Bond II est un adhésif dentaire bi-composant, autopolymérisable, destiné aux restaurations directes et indirectes, qui peut être utilisé avec des techniques d'automordançage, de mordançage sélectif de l'émail et de mordançage total. En tant qu'adhésif universel, Tokuyama Universal Bond II a été conçu pour être totalement compatible avec les

matériaux composites photopolymérisables, autopolymerisables et duals.

2. Tokuyama Universal Bond II améliore la force adhésive des matériaux en résine polymérisable (ciment/résine adhésive, résine acrylique et résine composite) sur des matériaux de restauration indirecte comme la vitrocéramique (porcelaine), la céramique à base d'oxydes (zircone et alumine), les métaux (précieux et non précieux) et les matériaux en résine, y compris les primers inorganiques.
3. Tokuyama Universal Bond II contient un monomère d'acide phosphorique, du bisphénol A di(2-hydroxy propoxy) diméthacrylate (Bis-GMA), du triéthylène glycol diméthacrylate (TEGDMA), du 2-hydroxyéthyl méthacrylate (HEMA), du MTU-6 (monomère de thiouracil), un agent de couplage silane, du peroxyde, un catalyseur au borate, de l'acétone, de l'éthanol et de l'eau purifiée.

## ■ EMPLOI PRÉVU

Emploi prévu: Adhésif dentaire auto-polymerisable universel

Groupe de patients cible: Toutes les classes d'âge

## ■ INDICATIONS

- Restaurations directes antérieures et postérieures avec des matériaux composites photopolymérisables, doubles et autopolymerisables
- Réparation intrabuccale de restaurations composites, matériaux céramométalliques, métal et restaurations tout-céramique sans primer supplémentaire
- Scellement de restaurations directes et facettes quand combinées à photopolymérisation, double polymérisation, et des ciments/résine autopolymerisables
- Collage de faux moignons faits de matériaux spéciaux pour faux moignons
- Collage de la résine des prothèses avec base métallique, crochet ou fixation
- Réparation de prothèses avec base métallique, crochet ou fixation
- Collage de résine opaque à un support métallique pour la fabrication de couronnes avec facettes en résine

## ■ CONTRE-INDICATIONS

Tokuyama Universal Bond II contient des monomères méthacryliques, du peroxyde, des solvants organiques et des acides. NE PAS utiliser Tokuyama Universal Bond II chez les patients allergiques ou hypersensibles aux monomères méthacryliques, aux monomères apparentés, au peroxyde, aux solvants organiques et aux acides.

## ■ PRÉCAUTIONS

- 1) NE PAS utiliser Tokuyama Universal Bond II dans un autre objectif que ceux listés dans ces instructions. Utiliser uniquement Tokuyama Universal Bond II de manière conforme à ces instructions.
- 2) Tokuyama Universal Bond II est uniquement destiné à un usage professionnel et ne peut être vendu ou utilisé par des professionnels autres que les praticiens habilités à exercer l'art dentaire.
- 3) NE PAS utiliser Tokuyama Universal Bond II si l'emballage semble avoir été ouvert ou endommagé.
- 4) Si Tokuyama Universal Bond II entraîne une réaction allergique ou une hypersensibilité, interrompre immédiatement son utilisation.
- 5) Toujours utiliser des gants d'examen (plastique, vinyle ou latex) lorsque vous manipulez Tokuyama Universal Bond II afin d'éviter d'éventuelles réactions allergiques aux monomères méthacryliques. Remarque : certaines substances/matériaux peuvent pénétrer à travers les gants d'examen. En cas de contact de Tokuyama Universal Bond II avec les gants d'examen, enlever et jeter ces derniers, et se laver immédiatement les mains à grande eau.
- 6) Evitez le contact de Tokuyama Universal Bond II avec les yeux, les muqueuses, la peau et les vêtements.
  - En cas de contact de Tokuyama Universal Bond II avec les yeux, les laver à grande eau et consulter immédiatement un ophtalmologiste.
  - En cas de contact de Tokuyama Universal Bond II avec les muqueuses, essuyer immédiatement la zone concernée et laver à grande eau. La zone touchée peut blanchir à cause de la coagulation protéique, mais un tel blanchiment devrait disparaître dans les 24 heures. Si ce n'est pas le cas, consulter immédiatement un médecin (le patient doit être informé sur ce point).
  - En cas de contact de Tokuyama Universal Bond II avec la peau ou les vêtements, saturer immédiatement la zone à l'aide d'un coton ou d'une compresse imbibée d'alcool.
  - Demander au patient de se rincer la bouche immédiatement après le traitement.
- 7) Tokuyama Universal Bond II ne doit pas être ingéré ni aspiré. L'ingestion et l'aspiration peuvent entraîner des dommages graves.
- 8) Afin d'éviter l'ingestion non intentionnelle de Tokuyama Universal Bond II, ne pas laisser le produit sans surveillance à la portée des patients ou des enfants.
- 9) NE PAS exposer Tokuyama Universal Bond II ou ses vapeurs à une flamme libre car

Tokuyama Universal Bond II est inflammable.

- 10) Afin d'éviter les infections croisées ou la réduction de la force d'adhérence, NE PAS réutiliser l'applicateur jetable et le godet mélangeur jetable. Nettoyez soigneusement le distributeur avec de l'alcool après chaque utilisation.
- 11) NE PAS utiliser Tokuyama Universal Bond II directement sur la cavité qui est très proche de la pulpe. Il est recommandé d'appliquer une couche de verre ionomère ou d'hydroxyde de calcium pour une protection de la pulpe. NE PAS utiliser de MATÉRIAUX À BASE D'EUGENOL pour protéger la pulpe, car ces substances inhibent la polymérisation de Tokuyama Universal Bond II.
- 12) Attention, lorsque le matériau est endommagé en raison d'une malocclusion ou de bruxisme, le matériau restauré peut se détériorer à nouveau.
- 13) NE PAS utiliser de godets mélangeurs fournis par d'autres fabricants.
- 14) Utiliser le godet mélangeur ou godet mélangeur jetable fourni pour appliquer ou mélanger Tokuyama Universal Bond II. Si Tokuyama Universal Bond II n'est pas versé dans une cupule en caoutchouc, il peut être difficile de retirer le Tokuyama Universal Bond II polymérisé du godet mélangeur. Pour retirer le Tokuyama Universal Bond II polymérisé, retourner le caoutchouc.
- 15) NE PAS MÉLANGER Tokuyama Universal Bond II avec des primers ou adhésifs d'autres marques.
- 16) Pour éviter les éclaboussements de liquide, ne pas ouvrir le flacon de Tokuyama Universal Bond II dès sa sortie du réfrigérateur. Tokuyama Universal Bond II doit être à température ambiante avant utilisation. Après son retrait du réfrigérateur, laisser le produit reposer 20 minutes ou jusqu'à ce qu'il atteigne la température ambiante.
- 17) Ne pas utiliser Tokuyama Universal Bond II avec des résines pour lesquelles des adhésifs ou des apprêts spéciaux sont spécifiés.

## ■ PRÉCAUTIONS CONCERNANT LES MÉDICAMENTS ET LES MATÉRIAUX

- 1) Certains matériaux et médicaments (hémostatiques) inhibent le durcissement/l'adhésion de Tokuyama Universal Bond II.  
NE PAS UTILISER de produits contenant les substances suivantes :
  - eugénol,
  - chlorure d'aluminium,
  - sulfate de fer,

- sulfate de calcium,
- sulfate d'aluminium,
- fluorure de diamine argent [formule brute : Ag(NH<sub>3</sub>)<sub>2</sub>F].

2) Tokuyama Universal Bond II n'adhère pas à la structure de la dent immédiatement après l'application de matériaux contenant :

- eau oxygénée,
- hypochlorite de sodium,

Nous conseillons d'éviter l'utilisation de ces composants le jour de la restauration. Toutefois, vous pouvez les utiliser pour le traitement canalaire puisque l'inhibition provoquée par ces matériaux disparaît généralement au bout de cinq jours.

## ■ STOCKAGE

- 1) Stockez Tokuyama Universal Bond II à une température comprise entre 0 et 25°C (32 et 77°F).
- 2) Conserver le produit à l'abri de la chaleur, de la lumière directe du soleil, des étincelles et des flammes libres.
- 3) NE PAS utiliser après la date de péremption indiquée sur le flacon/l'emballage.

## ■ ÉLIMINATION

Le produit Tokuyama Universal Bond II inutilisé doit être absorbé avec un matériau absorbant inerte comme de la gaze ou du coton et éliminé en respectant la réglementation locale.

Rapportez-vous au guide d'élimination des rebuts d'emballage figurant à la fin du présent IFU.

## ■ APPLICATION CLINIQUE POUR RESTAURATIONS DIRECTES ET RÉPARATION INTRABUCCALE DE RESTAURATIONS AVEC RÉSINE COMPOSITE

### 1. Nettoyage

Nettoyez soigneusement la surface dentaire avec une cupule en caoutchouc et une pâte sans fluor, puis rincez à l'eau.

### 2. Isolation

La digue en caoutchouc est la méthode d'isolation préférable.

### 3. Préparation de la cavité

Préparer la cavité et rincer à l'eau. Biseauter les marges d'email des préparations antérieures (classe III, IV, V) ainsi que les chanfreins aux marges des préparations postérieures (classe I, II), car les biseaux et chanfreins contribuent à effacer les démarcations entre les bords de la cavité et la restauration, tout en améliorant à la fois l'esthétique et la rétention.

- S'il existe une surface adhérente dont l'émail est non préparé, appliquer l'agent de mordançage sur l'émail non préparé. Voir la section « Technique de mordançage sélectif de l'émail ».

#### **4. Séchage**

- Sécher la cavité en utilisant une technique de séchage au buvard ou avec une seringue à air.
- NE PAS dessécher la dent vivante. La dessiccation peut conduire à une sensibilité postopératoire.
  - Les substances énumérées ci-dessous, qui inhibent la polymérisation de Tokuyama Universal Bond II, doivent être éliminées de la surface dentaire par un nettoyage soigneux à l'alcool, à l'acide citrique ou à l'acide phosphorique pendant 2–3 secondes avant l'application :
    - 1) Huile issue de la pièce manuelle,
    - 2) Salive, sang ou exsudats.

#### **5. Mordançage de la structure de la dent ( facultatif )**

##### **(a.) Technique de mordançage sélectif de l'émail**

Appliquer du gel d'acide phosphorique uniquement sur l'émail entourant la marge de la cavité préparée et laisser le gel d'acide phosphorique en place pendant 10 à 15 secondes.  
Rincer abondamment la surface mordancée (au moins 15 secondes) à l'eau, puis sécher à l'air doux.

##### **(b.) Technique de mordançage total**

Appliquer du gel d'acide phosphorique d'abord sur l'émail préparé, puis sur la dentine.  
Laisser l'agent de mordançage agir sur l'émail et la dentine pendant 10 à 15 secondes.  
Rincer abondamment (au moins 15 secondes) à l'eau et sécher à l'air doux ou avec des tampons de coton ; ne pas sécher excessivement.

#### **6. Préparation de la surface adhésive lors d'une réparation**

##### **6.1 Céramiques autres que la porcelaine et les matériaux composites.**

Biseauter le bord si nécessaire. Poncer la zone par abrasion au jet d'air ou meulage avec une fraise diamantée à faible vitesse pour préparer la surface à coller. Rincer soigneusement et sécher la surface.

##### **6.2 Restaurations métalliques**

Poncer la zone par abrasion au jet d'air ou meulage avec une fraise diamantée à faible vitesse pour préparer la surface à coller. Rincer soigneusement et sécher la surface.

##### **6.3 Porcelaine**

Biseauter le bord si nécessaire. NE PAS poncer la surface, polir la zone pour préparer une surface propre et fraîche pour le collage. Rincer soigneusement et sécher la surface.

- En cas d'abrasion au jet d'air, utiliser au minimum une poudre d'alumine de 30 à 50 microns

de diamètre.

- Les substances listées ci-dessous inhibent l'adhésion et doivent être éliminées de la surface dentaire par un nettoyage soigneux à l'alcool.

1) Vapeur d'huile provenant de pièces à main

2) Plaque, tartre, salive, sang et exsudats

- Si nécessaire, protéger la surface qui ne doit pas être collée à l'aide d'un séparateur métallique, d'un film de paraffine, de vaseline, etc.

## 7. Application de Tokuyama Universal Bond II

Laisser Tokuyama Universal Bond II atteindre la température ambiante avant utilisation. Ouvrir le flacon en enlevant le bouchon et déposer une goutte de chaque adhésif Tokuyama Universal Bond II A et B dans le godet mélangeur ou dans le godet mélangeur jetable. Mélanger soigneusement avec un applicateur jetable, jusqu'à ce que l'agent d'adhésion devienne vert.

- Appliquer Tokuyama Universal Bond II B IMMÉDIATEMENT après l'application A. Tokuyama Universal Bond II A peut devenir rose en raison de la volatilisation du solvant s'il repose trop longtemps. Si le Bond A devient rose, le jeter et appliquer du nouveau Tokuyama Universal Bond II A et B.

- Terminer l'application dans la minute qui suit la distribution si le godet mélangeur est utilisé, car Tokuyama Universal Bond II contient des solvants volatils. Après mélange, la couleur de Tokuyama Universal Bond II change progressivement en fonction de la réaction du catalyseur de Tokuyama Universal Bond II. Cela est normal et n'indique pas un problème avec Tokuyama Universal Bond II.

- Terminer l'application dans les 3 minutes suivant la distribution si un godet mélangeur est utilisé.

- Veiller à tenir les flacons de Tokuyama Universal Bond II A et B verticalement lors de la distribution. Ne pas tenir les flacons en diagonale ou horizontalement pendant la distribution ; cela pourrait avoir pour conséquence un refoulement dans la buse de Tokuyama Universal Bond II, avec risque de contamination.

- NE PAS toucher le puits de mélange avec la buse pendant la distribution. NE PAS intervertir les bouchons des flacons de Tokuyama Universal Bond II A et B. Si les Tokuyama Universal Bond II A et B entrent en contact pendant la distribution, le Tokuyama Universal Bond II peut durcir dans la buse.

- Essuyer l'excès de Tokuyama Universal Bond II présent sur la pointe de la buse et à l'intérieur du bouchon avant de fermer le flacon.

- Immédiatement après la distribution, bien refermer les bouchons des flacons de Tokuyama

Universal Bond II A et B.

- NE PAS serrer excessivement les bouchons de flacon.

## 8. Application de Tokuyama Universal Bond II

À l'aide de l'applicateur jetable, appliquer le Tokuyama Universal Bond II mélangé sur l'ensemble de la ou des surfaces d'adhésion. Veiller à ne pas omettre de surfaces où le Tokuyama Universal Bond II doit être appliquée.

- En cas de réparation de restaurations intra-orales, si la surface d'adhésion inclut la structure dentaire et des restaurations (céramique, porcelaine, métaux ou matériaux composites), appliquer le Tokuyama Universal Bond II mélangé sur l'ensemble de la surface d'adhésion immédiatement. Aucun apprêt supplémentaire n'est nécessaire.
- Si le Tokuyama Universal Bond II s'accumule au fond de la cavité ou sur un angle cavopériphérique et qu'il est trop épais pour l'amincir à l'air, éliminer l'excès avec une pointe en papier ou un nouvel applicateur jetable.
- Veiller à ne pas laisser l'excès de Tokuyama Universal Bond II s'écouler dans l'espace sous-gingival. Tokuyama Universal Bond II s'écoule dans l'espace sous-gingival, rincer abondamment et sécher la zone.
- Si le Tokuyama Universal Bond II est contaminé par de la salive, du sang ou d'autres liquides, rincer soigneusement la cavité à l'eau, la sécher et réappliquer du nouveau Tokuyama Universal Bond II.
- Ne pas rincer le Tokuyama Universal Bond II appliqué avec de l'eau, sauf en cas de contamination involontaire.
- NE PAS attendre trop longtemps après l'application de Tokuyama Universal Bond II. Sécher à l'air dans les 30 secondes après l'application pour assurer une épaisseur appropriée du film.

## 9. Séchage à l'air

À l'aide d'une seringue à air/eau exempte d'huile, envoyer un jet d'air doux pendant plusieurs secondes sur la surface de Tokuyama Universal Bond II jusqu'à ce que le Tokuyama Universal Bond II liquide reste immobile. Terminer en appliquant de l'air doux sur la surface. Utiliser un aspirateur pour prévenir la projection éventuelle du Tokuyama Universal Bond II.

- Si Tokuyama Universal Bond II est contaminé par de la salive, du sang ou d'autres liquides, rincer abondamment la cavité avec de l'eau, laisser sécher, puis appliquer à nouveau du Tokuyama Universal Bond II frais.
- Ne pas rincer à l'eau le Tokuyama Universal Bond II appliqué, sauf en cas de contamination involontaire.
- En cas d'éclaboussures accidentnelles, le tissu pourrait blanchir ou cela pourrait provoquer une

réaction allergique.

## 10. Résine composite

Restaurer avec une résine composite photopolymérisée, auto polymérisée ou double en suivant les instructions du fabricant. La résine composite doit être soigneusement finie et polie.

- La couche de Tokuyama Universal Bond II peut sembler fluorescente sous le rayonnement de la lampe à polymériser dentaire.

# ■ APPLICATION CLINIQUE POUR SCELLEMENT DES RESTAURATIONS INDIRECTES

## 1. Préparation de la surface adhésive de la restauration

### 1.1 Céramiques autres que la porcelaine et les matériaux composites

Créer des rugosités dans l'intrados de la restauration par sablage (entre 0,1 et 0,2MPa), aéroabrasion ou par fraisage à l'aide d'une fraise diamantée à faible vitesse afin de préparer la surface pour l'adhérence. Rincez soigneusement et sécher la surface.

### 1.2 Restaurations métalliques

Créer des rugosités dans l'intrados de la restauration par sablage (entre 0,3 et 0,5MPa), aéroabrasion ou par fraisage à l'aide d'une fraise diamantée à faible vitesse afin de préparer la surface pour l'adhérence. Rincez soigneusement et sécher la surface.

### 1.3 Porcelaine

NE PAS poncer la surface. Polir la zone pour préparer une surface propre et fraîche pour le collage. Rincer soigneusement et faire sécher la surface.

- En cas de sablage ou d'abrasion au jet d'air, utiliser au minimum une poudre d'alumine de 30 à 50 microns de diamètre.
- Si le ponçage ou le polissage de la surface adhésive n'est pas possible, mordancer la zone d'adhésion à l'acide phosphorique, puis rincer soigneusement et sécher.
- Les substances répertoriées ci-dessous inhibent l'adhésion et doivent être éliminées de la surface adhésive par un nettoyage mécanique ou un nettoyage soigneux à l'alcool. Nettoyer la restauration une fois l'ajustement terminé.

1) Gypse et revêtement

2) Huile de silicone provenant de matériaux de vérification de l'ajustement

3) Vapeur d'huile provenant de pièces à main

4) Plaque, tartre, salive, sang et exsudats

5) Restauration temporaire et ciment temporaire

Si nécessaire, protéger la surface qui ne doit pas être collée à l'aide d'un séparateur

métallique, d'un film de paraffine, de vaseline, etc.

## 2. Application de Tokuyama Universal Bond II

Laisser Tokuyama Universal Bond II atteindre la température ambiante avant utilisation. Ouvrir le flacon enlevant le bouchon et déposer une goutte de chaque adhésif Tokuyama Universal Bond II A et B dans le godet mélangeur ou dans le godet mélangeur jetable. Mélanger soigneusement avec un applicateur jetable, jusqu'à ce que l'agent d'adhésion devienne vert.

- Appliquer Tokuyama Universal Bond II B IMMÉDIATEMENT après l'application A. Tokuyama Universal Bond II A peut devenir rose en raison de la volatilisation du solvant s'il repose trop longtemps. Si le Bond A devient rose, le jeter et appliquer du nouveau Tokuyama Universal Bond II A et B.
- Terminer l'application dans la minute qui suit la distribution si le godet mélangeur est utilisé, car Tokuyama Universal Bond II contient des solvants volatils. Après mélange, la couleur de Tokuyama Universal Bond II change progressivement en fonction de la réaction du catalyseur de Tokuyama Universal Bond II. Cela est normal et n'indique pas un problème avec Tokuyama Universal Bond II.
- Terminer l'application dans les 3 minutes suivant la distribution si un godet mélangeur est utilisé.
- Veiller à tenir les flacons de Tokuyama Universal Bond II A et B verticalement lors de la distribution. Ne pas tenir les flacons en diagonale ou horizontalement pendant la distribution ; cela pourrait avoir pour conséquence un refoulement dans la buse de Tokuyama Universal Bond II, avec risque de contamination.
- NE PAS toucher le puits de mélange avec la buse pendant la distribution. NE PAS intervertir les bouchons des flacons de Tokuyama Universal Bond II A et B. Si les Tokuyama Universal Bond II A et B entrent en contact pendant la distribution, le Tokuyama Universal Bond II peut durcir dans la buse.
- Essuyer l'excès de Tokuyama Universal Bond II présent sur la pointe de la buse et à l'intérieur du bouchon avant de fermer le flacon.
- Immédiatement après la distribution, bien refermer les bouchons des flacons de Tokuyama Universal Bond II A et B.
- NE PAS serrer excessivement les bouchons de flacon.

## 3. Application de Tokuyama Universal Bond II

À l'aide de l'applicateur jetable, appliquer le Tokuyama Universal Bond II mélangé sur la surface à coller.

- Vérifier que Tokuyama Universal Bond II recouvre toutes les surfaces sur lesquelles le ciment

sera appliquée.

- NE PAS appliquer de quantité excessive. Une seule application de Tokuyama Universal Bond II suffit. Une couche trop épaisse peut compromettre l'ajustement de la restauration.
- NE PAS laisser de la salive, du sang, de l'huile, de l'eau, etc. entrer en contact avec la surface à coller. Si la surface à traiter est contaminée, rincer abondamment à l'eau, faire sécher, puis réappliquer du Tokuyama Universal Bond II frais.
- NE PAS attendre trop longtemps après l'application de Tokuyama Universal Bond II. Sécher à l'air dans les 30 secondes après l'application pour assurer une épaisseur appropriée du film.

#### **4. Séchage à l'air**

À l'aide d'une seringue à air/eau exempte d'huile, appliquer un jet d'air doux sur la surface. Utiliser un aspirateur pour prévenir la projection éventuelle du Tokuyama Universal Bond II.

#### **5. Scellement**

Sceller avec un ciment de résine en respectant les instructions du fabricant.

- NE PAS appliquer la pâte de ciment de résine directement sur la dent préparée ou la cavité traitée avec le Tokuyama Universal Bond II pour éviter un positionnement incorrect de la restauration.
- Le durcissement peut être accéléré en fonction du ciment de résine utilisé. Pour maintenir l'épaisseur de film appropriée, placer la restauration aussi rapidement que possible après l'application du ciment à base de résine (dans la minute qui suit la distribution), sinon il existe un risque que la restauration ne soit pas correctement positionnée avec la cémentation.
- La couche de Tokuyama Universal Bond II peut sembler fluorescente sous le rayonnement de la lampe à polymériser dentaire.

## **■ APPLICATION CLINIQUE POUR LE COLLAGE DE RÉSINE ACRYLIQUE SUR BASE MÉTALLIQUE, CROCHET OU FIXATION**

#### **1. Préparation de la surface adhésive.**

Poncer la zone par sablage (0,1 à 0,2 MPa), ou par meulage avec une fraise diamantée à faible vitesse pour préparer la surface à coller. Rincer abondamment et sécher la surface.

#### **2. Préparation, application et séchage à l'air**

Utiliser les mêmes procédures que celles décrites dans APPLICATION CLINIQUE POUR SCELLEMENT DES RESTAURATIONS INDIRECTES

#### **3. Application, polymérisation, ébarbage et finition de la résine acrylique**

Suivre les instructions du fabricant concernant l'utilisation de la résine acrylique polymérisable.

L'utilisateur et/ou le patient doivent signaler tout incident grave survenant en lien avec le dispositif au fabricant et aux autorités compétentes de l'État membre dans lequel l'utilisateur et/ou le patient sont établis.

Le fabricant de Tokuyama Universal Bond II se saurait être tenu pour responsable des dommages ou blessures causé(e)s par l'utilisation non conforme de ce produit. L'utilisateur est tenu de s'assurer de la conformité de l'usage de ce produit avant son utilisation.

Les spécifications du produit Tokuyama Universal Bond II sont sujettes à des modifications sans notification. En cas de changement des spécifications du produit, les instructions et précautions d'utilisation peuvent également être modifiées.

## **ITALIANO**

**Prima dell'uso leggere tutte le informazioni, le avvertenze e le note.**

### **■ DESCRIZIONE DEL PRODOTTO E INFORMAZIONI GENERALI**

1. Tokuyama Universal Bond II è un sistema adesivo dentale autoindurente a due componenti per restauri diretti e indiretti, che può essere utilizzato con tecniche di self-etch, mordenzatura selettiva dello smalto e mordenzatura totale. Come adesivo universale, Tokuyama Universal Bond II è stato progettato per essere pienamente compatibile con materiali fotopolimerizzabili, autoindurenti o a indurimento duale.
2. Tokuyama Universal Bond II migliora la forza adesiva dei materiali in resina polimerizzabile (cemento resina adesivo, resina acrilica e resina composita) ceramica (zirconio e allumina), metalli (preziosi e non preziosi) e materiali di resina compreso il filler inorganico.
3. Tokuyama Universal Bond II contiene monomero di acido fosforico, bisfenolo A di(2-idrossi propossi) dimetacrilato (Bis-GMA), Tretilene glicole dimetacrilato (TEGDMA), 2-idrossietile metacrilato (HEMA), MTU-6 (monomero di tiouracile), agente di accoppiamento silano, perossido, catalizzatore a base di borato, acetone, etanolo e acqua depurata.

### **■ SCOPO PREVISTO**

Scopo previsto: Adesivo dentale autoindurente universale

Pazienti del gruppo target: Gruppi di tutte le età

### **■ INDICAZIONI**

- Restauro anteriore e posteriore diretto con materiali compositi fotopolimerizzabili, a indurimento

- duale o autoindurenti
- Riparazione intraorale di restauri in composito, metallo-ceramica, metallo e tutti i restauri in ceramica senza primer aggiuntivo
- Cementazione di restauri indiretti e faccette se combinata con cementi fotopolimerizzabili, a indurimento duale o autoindurenti
- Adesione di perni monconi e perni in fibra
- Adesione della resina della protesi alla base in metallo, aggancio o fissaggio
- Riparazione della resina della protesi con base in metallo, aggancio o fissaggio
- Adesione di resina opaca alla base in metallo nella produzione di corone con rivestimento in resina

## ■ CONTROINDICAZIONI

Tokuyama Universal Bond II contiene monomeri metacrilici, perossido, solventi organici e acidi. NON utilizzare Tokuyama Universal Bond II su pazienti allergici o ipersensibili ai monomeri metacrilici, ai monomeri correlati, al perossido, ai solventi organici e agli acidi.

## ■ PRECAUZIONI

- 1) NON utilizzare Tokuyama Universal Bond II per usi diversi da quelli specificati nelle presenti istruzioni. Utilizzare Tokuyama Universal Bond II esclusivamente secondo quanto qui indicato.
- 2) Tokuyama Universal Bond II è destinato alla vendita e all'uso esclusivo di utilizzatori professionisti abilitati in ambito dentale. Non può essere venduto, né è indicato all'uso da parte di professionisti operanti in ambito non dentale.
- 3) NON utilizzare Tokuyama Universal Bond II se i sigilli di sicurezza sono rotti o sembrano manomessi.
- 4) In presenza di reazione allergica o di ipersensibilità causata da Tokuyama Universal Bond II, interromperne immediatamente l'applicazione.
- 5) Durante l'uso di Tokuyama Universal Bond II indossare sempre guanti da laboratorio (in plastica, vinile o lattice) in modo da evitare eventuali reazioni allergiche causate dai monomeri metacrilati. Nota: Alcune sostanze/materiali possono penetrare attraverso i guanti. In caso di contatto tra Tokuyama Universal Bond II e i guanti, toglierli e lavare accuratamente le mani con acqua al più presto.
- 6) Evitare il contatto di Tokuyama Universal Bond II con occhi, mucose, cute e abiti.
  - In caso di contatto di Tokuyama Universal Bond II con gli occhi, sciacquare accuratamente

con acqua e rivolgersi immediatamente a un oftalmologo.

- In caso di contatto di Tokuyama Universal Bond II con le mucose, pulire immediatamente la parte colpita e sciacquare accuratamente con acqua dopo il restauro. Le aree colpite possono sbiancare per effetto della coagulazione proteica, ma tale condizione in genere scompare entro 24 ore. In caso contrario, rivolgersi immediatamente a un medico e informarne il paziente.
  - In caso di contatto di Tokuyama Universal Bond II con la cute o gli abiti, pulire immediatamente la zona interessata con un battufolo di cotone o una garza imbevuta d'alcool.
  - Comunicare al paziente di sciacquare immediatamente la bocca dopo il trattamento.
- 7) Non ingerire o aspirare Tokuyama Universal Bond II. L'ingestione o l'aspirazione possono causare gravi lesioni.
- 8) Non lasciare Tokuyama Universal Bond II incustodito alla portata di pazienti o di bambini per evitare l'ingestione accidentale.
- 9) NON esporre a fiamme vive Tokuyama Universal Bond II o i suoi vapori, poiché il prodotto è infiammabile.
- 10) Per evitare infezioni incrociate o una diminuzione della forza adesiva NON riutilizzare l'applicatore monouso e il pozzetto di miscelazione monouso. Dopo ogni uso, ripulire accuratamente con alcol il pozzetto di erogazione.
- 11) NON utilizzare Tokuyama Universal Bond II direttamente nella cavità in prossimità della polpa. Se la cavità è nell'immediata prossimità della polpa, proteggere quest'ultima con uno strato di vetro ionomerio o con idrossido di calcio. NON utilizzare MATERIALI A BASE DI EUGENOLO per proteggere la polpa, poiché questi materiali inibiscono la polimerizzazione di Tokuyama Universal Bond II.
- 12) Va notato che quando un restauro viene scheggiato a causa di un'occlusione disallineata o di bruxismo (stringere, digrignare o battere i denti), il restauro riparato potrebbe scheggiarsi di nuovo.
- 13) NON utilizzare pozzetti di erogazione forniti da altri produttori.
- 14) Utilizzare il pozzetto di miscelazione monouso fornito quando si effettua l'erogazione e la miscelazione di Tokuyama Universal Bond II. Se Tokuyama Universal Bond II non viene erogato nel pozzetto di erogazione in gomma potrebbe essere difficile rimuovere Tokuyama Universal Bond II polimerizzato dal pozzetto di miscelazione. Tokuyama Universal Bond II polimerizzato può essere rimosso rovesciando la gomma.
- 15) NON miscelare Tokuyama Universal Bond II con primer o adesivi di altre marche.

- 16) Per evitare spruzzi di liquido, i flaconi di Tokuyama Universal Bond II non devono essere aperti immediatamente dopo averli estratti dal frigorifero. Tokuyama Universal Bond II deve essere portato a temperatura ambiente prima dell'uso. Una volta estratto dal frigorifero, attendere 20 minuti affinché il prodotto raggiunga la temperatura ambiente.
- 17) Non usare Tokuyama Universal Bond II con resine per le quali vengono specificati adesivi o primer specifici.

## ■ PRECAUZIONI RELATIVE A MEDICINALI E MATERIALI

- 1) Alcuni materiali e farmaci (materiale emostatico) inibiscono la regolazione/adesione di Tokuyama Universal Bond II.

NON UTILIZZARE prodotti che contengono:

- eugenolo,
- cloruro d'alluminio,
- solfato ferrico,
- solfato di calcio,
- solfato d'alluminio,
- diammina fluoruro d'argento [formula molecolare: Ag(NH<sub>3</sub>)<sub>2</sub>F]

- 2) Tokuyama Universal Bond II non aderisce alla struttura del dente immediatamente dopo l'applicazione di materiali che contengono:

- perossido d'idrogeno (oxydol),
- sodio ipoclorito

Consigliamo di evitare l'utilizzo di questi materiali il giorno della cementazione, tuttavia questi materiali possono essere utilizzati per il trattamento del canale radicolare poiché l'inibizione causata da questi materiali evapora solitamente in cinque giorni.

## ■ CONSERVAZIONE

- 1) Conservare Tokuyama Universal Bond II a una temperatura compresa tra 0 e 25°C (da 32 a 77°F).
- 2) Tenere lontano da fonti di calore, luce solare diretta, scintille e fiamme libere.
- 3) NON utilizzare dopo la data di scadenza indicata sul flacone/confezione.

## ■ SMALTIMENTO

Si raccomanda di assorbire l'adesivo Tokuyama Universal Bond II non utilizzato con un materiale assorbente inerte, ad esempio una garza o cotone, e smaltrirlo in conformità ai regolamenti locali. Fare riferimento alla guida allo smaltimento dei rifiuti di imballaggio riportata al termine di queste

## ■APPLICAZIONE CLINICA PER RESTAURI DIRETTI E RIPARAZIONE INTRAORALE DI RESTAURI CON RESINA COMPOSITA

### 1. Pulizia

Pulire accuratamente la superficie del dente con una coppetta in gomma e una pasta

### 2. Isolamento

Il miglior metodo di isolamento è la diga di gomma.

### 3. Preparazione della cavità

Preparare la cavità e sciacquare con acqua. Praticare un bisello sui margini dello smalto delle preparazioni anteriori (classe III, IV, V), nonché un chamfer sui margini delle preparazioni posteriori (classe I, II), poiché biselli e chamfer sono d'aiuto nell'eliminazione della demarcazione tra i margini cavitari e il restauro, migliorando così sia l'aspetto estetico sia la ritenzione.

- Se la superficie di adesione comporta smalto non fresato, applicare un agente di mordenzatura allo smalto non fresato. Vedere la sezione "Tecnica di mordenzatura selettiva dello smalto".

### 4. Asciugatura

Asciugare la cavità utilizzando una tecnica blotting o la siringa d'aria del riunito.

- NON essiccare il dente vitale. L'essiccazione può causare sensibilità postoperatoria.

- Le sostanze elencate di seguito, che pregiudicano la polimerizzazione di Tokuyama Universal Bond II, devono essere eliminate dalla superficie dentale mediante pulizia accurata con alcool, acido citrico o l'applicazione di acido fosforico per 2–3 secondi prima dell'applicazione:

- 1) Olio lubrificante per manipoli,
- 2) Saliva, sangue ed essudato.

### 5. Mordenzatura della struttura del dente (opzionale)

(a.) Tecnica di mordenzatura selettiva dello smalto

Applicare gel di acido fosforico solo allo smalto circostante il margine della cavità preparata e lasciare in posa il gel di acido fosforico per 10–15 secondi. Risciacquare con cura la superficie mordenzata (almeno per 15 secondi) con acqua, poi asciugare con soffio gentile.

(b.) Tecnica di mordenzatura totale

Applicare il gel di acido fosforico prima sullo smalto preparato, poi sulla dentina. Il mordenzante dovrebbe essere lasciato reagire sullo smalto e sulla dentina per 10–15 secondi. Risciacquare con cura (almeno 15 secondi) con acqua e asciugare con soffio gentile

o con un batuffolo di cotone; non asciugare eccessivamente.

## **6. Preparazione della superficie adesiva durante la riparazione**

### **6.1 Ceramiche diverse dalla porcellana e materiali compositi**

Smussare il margine se necessario. Irruvidire l'area tramite abrasione ad aria o molatura con una fresa diamantata utilizzando una bassa velocità per preparare la superficie all'adesione. Sciacquare accuratamente con acqua e asciugare la superficie.

### **6.2 Restauri di metallo**

Irruvidire l'area tramite abrasione ad aria o molatura con una fresa diamantata utilizzando una bassa velocità per preparare la superficie all'adesione. Sciacquare accuratamente con acqua e asciugare la superficie.

### **6.3 Porcellana**

Smussare il margine se necessario. NON irruvidire la superficie; levigare l'area per preparare una superficie pulita e attiva o nuova per l'adesione. Sciacquare accuratamente con acqua e asciugare la superficie.

- Quando si utilizza l'abrasione ad aria, utilizzare una granulometria di almeno 30- 50 micron di polvere di allumina.
- Le sostanze sotto elencate inibiscono l'adesione e devono essere rimosse dalla superficie di adesione con una pulizia meccanica o con alcol.
  - 1) Olio presente in nebulizzazioni da manipolo o turbina
  - 2) Placca, tartaro, saliva, sangue ed essudati
- Se necessario, proteggere la superficie non destinata all'adesione con un separatore di metallo, un film di paraffina, vaselina, ecc. (Come sopra)

## **7. Erogazione di Tokuyama Universal Bond II**

Attendere che il Tokuyama Universal Bond II abbia raggiunto la temperatura ambiente prima dell'uso. Aprire il tappo del flacone ed erogare una goccia di Tokuyama Universal Bond II A e B nel pozzetto di miscelazione o nel pozzetto di miscelazione monouso. Miscelare con cura con un applicatore monouso fino a quando l'adesivo miscelato diventa verde.

- Erogare Tokuyama Universal Bond II B IMMEDIATAMENTE dopo l'erogazione di A. Se lasciato riposare troppo a lungo, Tokuyama Universal Bond II A potrebbe diventare di colore rosa a causa della volatilizzazione dei solventi. Se il Bond A diventa di colore rosa, smaltrirlo ed eseguire una nuova erogazione di Tokuyama Universal Bond II A e B.
- Completare l'applicazione entro 1 minuto dall'erogazione quando si usa il pozzetto di miscelazione poiché Tokuyama Universal Bond II contiene solventi volatili. Dopo la miscelazione, il colore di Tokuyama Universal Bond II cambia gradualmente in base alla

reazione del catalizzatore di Tokuyama Universal Bond II. Questo è normale e non indica alcun problema con Tokuyama Universal Bond II.

- Completare l'applicazione entro 3 minuti dall'erogazione quando si usa il pozzetto di miscelazione monouso.
- Avere cura di mantenere i flaconi di Tokuyama Universal Bond II A e B in posizione verticale durante l'erogazione. Non tenere il flacone in posizione orizzontale o diagonale quando si effettua l'erogazione; queste posizioni potrebbero provocare il reflusso di Tokuyama Universal Bond II nel beccuccio con conseguente contaminazione.
- NON toccare il pozzetto di miscelazione con il beccuccio durante l'erogazione. NON scambiare i tappi dei flaconi di Tokuyama Universal Bond II A e B. Se Tokuyama Universal Bond II A e B entrano in contatto durante l'erogazione, Tokuyama Universal Bond II potrebbe polimerizzarsi nel beccuccio.
- Pulire l'eccesso di Tokuyama Universal Bond II dalla punta del beccuccio e all'interno del tappo prima di chiudere il flacone.
- Chiudere saldamente il tappo del flacone di Tokuyama Universal Bond II A e B.
- NON serrare eccessivamente il tappo del flacone.

## **8. Applicazione di Tokuyama Universal Bond II**

Utilizzando l'applicatore monouso, applicare la miscela di Tokuyama Universal Bond II a tutta la superficie di adesione. Fare attenzione a non omettere alcuna superficie su cui Tokuyama Universal Bond II deve essere applicato.

- Nel caso di riparazione intraorale di restauri, se la superficie di adesione comprende tessuti dentari e restauri (ceramica, porcellana, metalli o materiali compositi), applicare la miscela di Tokuyama Universal Bond II a tutta la superficie di adesione in una sola volta. Non sono necessari primer extra.
- Se il Tokuyama Universal Bond II applicato forma un accumulo sul fondo della cavità o sull'angolo della superficie ed è troppo spesso per essere assottigliato con un getto d'aria, rimuovere la quantità in eccesso con una punta di carta o con un applicatore monouso nuovo.
- Fare attenzione a non far scorrere una quantità in eccesso di Tokuyama Universal Bond II nell'area subgengivale. Se Tokuyama Universal Bond II scorre nell'area subgengivale, risciacquare con cura e asciugare l'area.
- In caso di contaminazione del Tokuyama Universal Bond II applicato con saliva, sangue o altri fluidi, sciacquare accuratamente la cavità con acqua, asciugare e applicare nuovamente Tokuyama Universal Bond II.
- NON sciacquare con acqua il Tokuyama Universal Bond II applicato se non in caso di

contaminazione involontaria.

- NON attendere troppo a lungo dopo l'applicazione di Tokuyama Universal Bond II. Asciugare con aria entro 30 secondi dall'applicazione per garantire il corretto spessore del film.

## **9. Asciugatura con aria**

Utilizzare una siringa aria/acqua senza olio, applicare un leggero getto d'aria in modo continuo alla superficie di Tokuyama Universal Bond II fino a quando Tokuyama Universal Bond II semiliquido resta nella stessa posizione e non si muove più. Terminare utilizzando un forte getto d'aria sulla superficie. Utilizzare un aspiratore per evitare schizzi di Tokuyama Universal Bond II. In caso di contaminazione del Tokuyama Universal Bond II applicato, sciacquare accuratamente con acqua, asciugare e applicare nuovamente Tokuyama Universal Bond II.

- NON sciacquare con acqua il Tokuyama Universal Bond II applicato se non in caso di contaminazione involontaria.
- Se si verifica accidentalmente uno spruzzo, il tessuto potrebbe sbiancare oppure potrebbe verificarsi una reazione allergica.

## **10. Resina composita**

Eseguire il restauro con resina composita fotopolimerizzabile, autoindurente o a indurimento duale secondo le istruzioni del produttore. Si raccomanda di rifinire e lucidare accuratamente la resina composita.

- Lo strato di Tokuyama Universal Bond II può apparire fluorescente se irradiato da una luce polimerizzante.

# **■APPLICAZIONE CLINICA PER CEMENTAZIONE DI RESTAURI INDIRETTI**

## **1. Preparazione della superficie adesiva del restauro**

### **1.1 Ceramiche diverse dalla porcellana e materiali compositi**

Irruvidire l'area interna del restauro tramite sabbiatura (da 0,1 a 0,2 MPa), abrasione ad aria o molatura con una fresa diamantata utilizzando una bassa velocità per preparare la superficie all'adesione. Sciacquare accuratamente con acqua e asciugare la superficie.

### **1.2 Restauri di metallo**

Irruvidire l'area tramite sabbiatura (da 0,3 a 0,5 MPa), abrasione ad aria o molatura con una fresa diamantata utilizzando una bassa velocità per preparare la superficie all'adesione. Sciacquare accuratamente con acqua e asciugare la superficie.

### **1.3 Porcellana**

NON irruvidire la superficie; levigare l'area per preparare una superficie pulita e fresca per

l'adesione. Sciacquare accuratamente con acqua e asciugare la superficie.

- Quando si utilizza il sabbiatore o l'abrasione ad aria, utilizzare una granulometria di almeno 30–50 micron.
- Nell'impossibilità di irruvidire o levigare la superficie di adesione, incidere l'area di adesione con acido fosforico e successivamente risciacquare accuratamente e asciugare.
- Le sostanze sotto elencate inibiscono l'adesione e devono essere rimosse dalla superficie di adesione con una pulizia meccanica o con alcol. Pulire il restauro dopo aver completato l'aggiustamento.
  - 1) Gesso e rivestimento
  - 2) Olio di silicone da materiali per la prova di adattamento
  - 3) Nebbia d'olio da manipolo
  - 4) Placca, tartaro, saliva, sangue ed essudati
  - 5) Restauro temporaneo e cementazione temporanea

Se necessario, proteggere la superficie non destinata all'adesione con un separatore di metallo, un film di paraffina, vaselina, ecc.

## **2. Erogazione di Tokuyama Universal Bond II**

Attendere che il Tokuyama Universal Bond II abbia raggiunto la temperatura ambiente prima dell'uso. Aprire il tappo del flacone ed erogare una goccia di Tokuyama Universal Bond II A e B nel pozzetto di miscelazione o nel pozzetto di miscelazione monouso. Miscelare con cura con un applicatore monouso fino a quando l'adesivo miscelato diventa verde.

- Erogare Tokuyama Universal Bond II B IMMEDIATAMENTE dopo l'erogazione di A. Se lasciato riposare troppo a lungo, Tokuyama Universal Bond II A potrebbe diventare di colore rosa a causa della volatilizzazione dei solventi. Se il Bond A diventa di colore rosa, smaltirlo ed eseguire una nuova erogazione di Tokuyama Universal Bond II A e B.
- Completare l'applicazione entro 1 minuto dall'erogazione quando si usa il pozzetto di miscelazione poiché Tokuyama Universal Bond II contiene solventi volatili. Dopo la miscelazione, il colore di Tokuyama Universal Bond II cambia gradualmente in base alla reazione del catalizzatore di Tokuyama Universal Bond II. Questo è normale e non indica alcun problema con Tokuyama Universal Bond II.
- Completare l'applicazione entro 3 minuti dall'erogazione quando si usa il pozzetto di miscelazione monouso.
- Avere cura di mantenere i flaconi di Tokuyama Universal Bond II A e B in posizione verticale durante l'erogazione. Non tenere il flacone in posizione orizzontale o diagonale quando si effettua l'erogazione; queste posizioni potrebbero provocare il reflusso di Tokuyama Universal

Bond II nel beccuccio con conseguente contaminazione.

- NON toccare il pozzetto di miscelazione con il beccuccio durante l'erogazione. NON scambiare i tappi dei flaconi di Tokuyama Universal Bond II A e B. Se Tokuyama Universal Bond II A e B entrano in contatto durante l'erogazione, Tokuyama Universal Bond II potrebbe polimerizzarsi nel beccuccio.
- Pulire l'eccesso di Tokuyama Universal Bond II dalla punta del beccuccio e all'interno del tappo prima di chiudere il flacone.
- Chiudere saldamente il tappo del flacone di Tokuyama Universal Bond II A e B.
- NON serrare eccessivamente il tappo del flacone.

### **3. Applicazione di Tokuyama Universal Bond II**

Con l'ausilio dell'applicatore monouso, applicare Tokuyama Universal Bond II miscelato sulla superficie di adesione.

- Verificare che Tokuyama Universal Bond II copra tutte le superfici dove il cemento deve essere applicato.
- NON applicare una quantità eccessiva di prodotto. Un'applicazione di Tokuyama Universal Bond II è sufficiente. Uno strato troppo spesso potrebbe compromettere il restauro.
- EVITARE che saliva, sangue, olio, acqua, ecc. vengano in contatto con la superficie oleosa. Se la superficie trattata viene contaminata, risciacquare accuratamente con acqua, asciugare e riapplicare Tokuyama Universal Bond II.
- NON attendere troppo a lungo dopo l'applicazione di Tokuyama Universal Bond II. Asciugare con aria entro 30 secondi dall'applicazione per garantire il corretto spessore del film.

### **4. Asciugatura con aria**

Utilizzando una siringa con aria/acqua priva di olio, applicare alla superficie un'aria leggera. Utilizzare un aspiratore per evitare schizzi di Tokuyama Universal Bond II.

### **5. Cementazione**

Eseguire il restauro con un cemento resina secondo le istruzioni del produttore.

- NON applicare cemento resina in pasta direttamente sul dente preparato o sulla cavità trattata con Tokuyama Universal Bond II per evitare un inserimento inadeguato del restauro.
- La polimerizzazione può essere accelerata a seconda del cemento resina utilizzato. Per mantenere il giusto spessore dello strato, inserire il restauro prima possibile dopo l'applicazione del cemento resina (entro 1 minuto dall'erogazione), in caso contrario è possibile che il restauro cementato non si adatti correttamente.
- Lo strato di Tokuyama Universal Bond II può apparire fluorescente se irradiato da una luce polimerizzante.

## **■APPLICAZIONE CLINICA PER L'ADESIONE DI RESINA ACRILICA ALLA BASE DI METALLO, AGGANCIO O FISSAGGIO**

### **1. Preparazione della superficie di adesione**

Irruvidire l'area tramite sabbiatura (da 0,1 a 0,2MPa), o molatura con una fresa diamantata utilizzando una bassa velocità per preparare la superficie all'adesione. Sciacquare accuratamente con acqua e asciugare la superficie.

### **2. Erogazione, Applicazione e Asciugatura con aria**

Utilizzare le stesse procedure descritte in APPLICAZIONE CLINICA PER CEMENTAZIONE DI RESTAURI INDIRETTI.

### **3. Applicazione, polimerizzazione, taglio e finitura della resina acrilica**

Proseguire con la procedura in base alle istruzioni del produttore sull'uso della resina acrilica polimerizzabile.

L'utente e/o il paziente sono tenuti a segnalare qualsiasi evento avverso grave occorso in relazione al dispositivo al fabbricante e all'autorità competente dello Stato Membro in cui l'utente e/o il paziente risiedono.

**NOTE IMPORTANTI:** il produttore del Tokuyama Universal Bond II non è responsabile di danni o lesioni causate dall'uso improprio di questo prodotto. Rientra nella personale responsabilità dell'utilizzatore assicurarsi, prima dell'uso, che il prodotto sia idoneo per il tipo di applicazione prevista.

Le specifiche del Tokuyama Universal Bond II sono soggette a modifiche senza preavviso. La variazione delle specifiche del prodotto può comportare anche la modifica delle istruzioni e delle precauzioni d'uso.

## **LATVISKI •**

Pirms lietošanas izlasiet visu šajā dokumentā ietverto informāciju, norādījumus par piesardzības pasākumiem un piezīmes.

## **■PRODUKTA APRAKSTS UN VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA**

1. Tokuyama Universal Bond II ir divu komponentu pašcietējoša stomatoloģijas līmviela, kas ir paredzēta gan tiešas, gan netiešas restaurācijas daļu līmēšanai un ko var izmantot kopā ar paškodināšanas, selektīvās emaljas kodināšanas un pilnīgās kodināšanas metodi. Tokuyama

Universal Bond II ir universāla līmviela, kas ir pilnībā saderīga ar polimerizējamajiem, pašcietējošajiem un divējādi cietināmajiem kompozītmateriāliem.

2. Līmviela Tokuyama Universal Bond II uzlabo polimerizējamu sveķu materiālu (adhezīvā sveķu cementa, akrila sveķu un kompozītsveķu) pielipšanu tādiem netiešās restaurācijas materiāliem kā stikla keramika (porcelāns), oksīda keramika (cinka oksīds un alumīnija oksīds), metāli (cēlmetāli un parastie metāli) un sveķu materiāli, tostarp neorganiskas pildvielas.
3. Līmviela Tokuyama Universal Bond II satur fosforskābes monomēru, bisfenola A di(2-hidroksi propoksi) dimetilakrilātu (Bis-GMA), trietilēnglikola dimetilakrilātu (TEGDMA), 2-hidroksietil metakrilātu (HEMA), MTU-6 (tiouracila monomēru), silāna līmvielu, peroksīdu, borāta katalizatoru, acetonu, etanolu un attīrītu ūdeni.

## ■ PAREDZĒTAIS MĒRKIS

Paredzētais mērkis: Pašcietējoša universālā stomatoloģijas līmviela

Pacientu mērķgrupa: Visas vecuma grupas

## ■ INDIKĀCIJAS

- Tieša priekšējās un aizmugurējās daļas restaurācija, izmantojot polimerizējamos, divējādi cietināmos un pašcietējošos kompozītmateriālus
- Kompozītmateriālu, metālam pieaudzēta porcelāna, metāla un keramikas restaurācijas daļu intraorāla labošana, neizmantojot papildu praimeri
- Netiešās restaurācijas daļu un keramisko plāksnīšu cementēšana, izmantojot kopā ar polimerizējamajiem, divējādi cietināmajiem un pašcietējošajiem sveķu materiāliem
- No stumbra pacēluma materiāliem izveidotu stumbra pacēlumu pielīmēšana
- Zobu protēžu sveķu pielīmēšana metāla pamatnei, skavai vai stiprinājumam
- Metāla pamatni, skavu vai stiprinājumu saturošu zobu protēžu labošana
- Necaurspīdīgu sveķu pielīmēšana metāla pamatnei, veidojot kronišus ar sveķu virsmu

## ■ KONTRINDIKĀCIJAS

Līmviela Tokuyama Universal Bond II satur metakrilāta monomērus, peroksīdu, organiskos šķīdinātājus un skābes. NELIETOJIET līmvielu Tokuyama Universal Bond II pacientiem, kuriem ir alerģija vai paaugstināta jutība pret metakrilāta monomēriem, ar tiem saistītajiem monomēriem, peroksīdu, organiskajiem šķīdinātājiem un skābēm.

## ■ PIESARDZĪBAS PASĀKUMI

- 1) NEIZMANTOJIET līmvielu Tokuyama Universal Bond II jebkādiem mērķiem, kas nav minēti

šajos norādījumos. Izmantojiet līmvielu Tokuyama Universal Bond II tikai tā, kā tas ir norādīts šajā dokumentā.

- 2) Līmvielu Tokuyama Universal Bond II drīkst pārdot un izmantot tikai licencēti stomatoloģijas speciālisti. To nedrīkst pārdot un izmantot personas, kas nav stomatoloģijas speciālisti.
- 3) NELIETOJIET līmvielu Tokuyama Universal Bond II, ja ir bojātas drošības plombas vai jums šķiet, ka tās ir tikušas atvērtas.
- 4) Ja līmviela Tokuyama Universal Bond II izraisa alergisku reakciju vai pārmērīgu jutību, nekavējoties pārtrauciet tās lietošanu.
- 5) Strādājot ar līmvielu Tokuyama Universal Bond II, vienmēr lietojiet medicīnas cimdus (plastmasas, vinila vai lateksa), lai nepieļautu alergiskas reakcijas, ko var izraisīt metakrilāta monomēri. Piezīme. Noteiktas vielas vai materiāli var izsūkties cauri medicīnas cimdiem. Ja līmviela Tokuyama Universal Bond II nokļūst uz medicīnas cimdiem, nekavējoties novelciet cimdus, izmetiet tos un rūpīgi nomazgājiet rokas ar ūdeni, cik drīz vien tas ir iespējams.
- 6) Uzmanieties, lai līmviela Tokuyama Universal Bond II neiekļūtu acīs un nesaskartos ar gļotādas membrānu, ādu un apgērbu.
  - Ja līmviela Tokuyama Universal Bond II iekļūst acīs, rūpīgi skalojiet acis ar ūdeni un nekavējoties sazinieties ar oftalmologu.
  - Ja līmviela Tokuyama Universal Bond II saskaras ar gļotādas membrānu, nekavējoties noslaukiet skarto vietu un pēc restaurācijas daļas ievietošanas rūpīgi noskalojiet šo vietu ar ūdeni. Skartās vietas var kļūt bālas proteīnu koagulācijas dēļ, taču šis bālums izzūd 24 stundu laikā. Ja bālums neizzūd 24 stundu laikā, nekavējoties sazinieties ar ārstu (tas ir jāiesaka pacientam).
  - Ja līmviela Tokuyama Universal Bond II saskaras ar ādu vai apgērbu, nekavējoties notīriet skarto vietu ar spirtā samitrinātu vates tamponu vai marli.
  - Uzreiz procedūras lūdziet pacientu izskalot muti.
- 7) Līmvielu Tokuyama Universal Bond II nedrīkst ieelpot vai norīt. Norīšana vai ieelpošana var izraisīt nopietrus savainojumus.
- 8) Lai nepieļautu līmvielas Tokuyama Universal Bond II nejaušu norīšanas, neatstājiet to bez uzraudzības pacientiem un bērniem sasniedzamā vietā.
- 9) SARGĀJIET līmvielu Tokuyama Universal Bond II un tās izgarojumus no atklātas liesmas, jo līmviela Tokuyama Universal Bond II ir viegli uzliesmojoša.
- 10) Lai izvairītos no savstarpējas inficēšanās un nepasliktinātu saistvielas saķeres spējas, NELIETOJIET atkārtoti vienreizlietojamo aplikatoru. un sajaukšanas trauciņu atkārtoti. Pēc katras lietošanas reizes rūpīgi notīriet sajaukšanas trauciņu ar spirtu.

- 11) Līmvielu Tokuyama Universal Bond II NEDRĪKST tieši uzklāt kavitātē, kas atrodas tuvu pulpai. Ir ieteicams aizsargāt pulpu, izmantojot stikla jonomēra oderējumu vai kalcija hidroksīdu. Pulpas aizsardzībai NEIZMANTOJIET EUGENOLU SATUROŠUS MATERIĀLUS, jo šie materiāli kavē līmvielas Tokuyama Universal Bond II sacietēšanu.
- 12) Nemiet vērā, ka gadījumā, ja restaurācijas daļa ir atlūzusi nepareizi salāgota sakodienu vai bruksisma (zobu pārāk ciešas sakošanas, griešanas vai klabināšanas) dēļ, atjaunotā restaurācijas daļa var vēlreiz atlūzt.
- 13) NELIETOJIET citu ražotāju nodrošinātus sajaukšanas trauciņus.
- 14) Līmvielas Tokuyama Universal Bond II izspiešanai vai sajaukšanai izmantojiet komplektācijā ietverto sajaukšanas trauciņu vai vienreizlietojamo sajaukšanas trauciņu. Ja līmviela Tokuyama Universal Bond II netiek izspiesta gumijas sajaukšanas trauciņā, sacietējušo līmvielu Tokuyama Universal Bond II var būt grūti notīrīt no sajaukšanas trauciņa. Sacietējušo līmvielu Tokuyama Universal Bond II var notīrīt, izgriežot gumijas sajaukšanas trauciņu otrādi.
- 15) NESAJAUCIET līmvielu Tokuyama Universal Bond II ar citu zīmolu praimeriem vai līmvielām.
- 16) Lai nepieļautu šķidruma izšķakstīšanos, līmvielas Tokuyama Universal Bond II pudeli nedrīkst atvērt uzreiz pēc izņemšanas no ledusskapja. Pirms lietošanas ir jāuzgaida, līdz līmviela Tokuyama Universal Bond II sasniedz istabas temperatūru. Pēc izņemšanas no ledusskapja nelietojiet produktu 20 minūtes vai līdz tas ir sasniedzis istabas temperatūru.
- 17) Neizmantojiet Tokuyama Universal Bond II ar sveķu materiāliem, kuriem norādītas specifiskas līmvielas vai praimeri.

## ■ AR MEDIKAMENTIEM UN MATERIĀLIEM SAISTĪTIE PIESARDZĪBAS PASĀKUMI

- 1) Daži materiāli un medikamenti (hemostatiski materiāli) kavē līmvielas Tokuyama Universal Bond II sacietēšanu/pielipšanu.  
NELIETOJIET produktus, kas satur:
  - eugenolu;
  - alumīnija hlorīdu;
  - dzelzs sulfātu;
  - kalcija sulfātu;
  - alumīnija sulfātu;
  - diamīna sudraba fluorīdu (molekulārā formula: Ag(NH<sub>3</sub>)<sub>2</sub>F).
- 2) Līmviela Tokuyama Universal Bond II nepieļip zoba struktūrai uzreiz pēc tādu materiālu

uzklāšanas, kas satur:

- ūdeņraža peroksīdu (oksidolu);
- nātrija hipohlorītu.

Iepriekš norādītos materiālus nav ieteicams izmantot cementēšanas dienā, taču tos var izmantot saknes kanāla ārstēšanai, jo šo materiālu iztaisītā cietēšanu kavējošā ietekme parasti izvēl piecu dienu laikā.

## ■ UZGLABĀŠANA

- 1) Uzglabājiet līmvielu Tokuyama Universal Bond II 0–25°C (32–77°F) temperatūrā.
- 2) Sargājiet no karstuma, tiešas saules gaismas, dzirkstelēm un atklātām liesmām.
- 3) NELIETOJIET, ja ir beidzies uz pudeles/iepakojuma norādītais derīguma termiņš.

## ■ ATBRĪVOŠANĀS

Neizmantotā līmviela Tokuyama Universal Bond II ir jāuzsūc inertā absorbējošā materiālā, piemēram, marlē vai vatē, un no tās ir jāatbrīvojas saskaņā ar vietējiem noteikumiem.

Skatiet Izlietotā iepakojuma utilizācijas ceļvedi, kas parādīts šo IFU beigās.

## ■ KLĪNISKA IZMANTOŠANA TIEŠAI RESTAURĀCIJAI UN RESTAURĀCIJAS DAĻU INTRAORĀLAI LABOŠANAI, IZMANTOJOT KOMPOZĪTSVEĶUS

### 1. Tīrīšana

Rūpīgi notīriet zoba virsmu ar gumijas uzgali un fluorīdu nesaturošu pastu un pēc tam noskalojiet virsmu ar ūdeni.

### 2. Izolēšana

Izolēšanai ir ieteicams izmantot gumijas pārsegu.

### 3. Kavitātes sagatavošana

Sagatavojiet kavitāti un izskalojiet to ar ūdeni. Padariet slīpas priekšējo sagatavojamo daļu (III, IV un V klases) emaljas malas un nošķeliet aizmugurējo sagatavojamo daļu (I un II klases) malas, jo slīpās malas un nošķēlumi palīdz samazināt demarkāciju starp kavitātes malām un restaurācijas daļu, tādējādi uzlabojot gan izskatu, gan izturību.

- Ja daļa no līnējamās virsmas ir neskarta emalja, uzklājiet neskartajai emaljai kodinātāju. Skatiet sadāļu "Selektīvās emaljas kodināšanas metode".

### 4. Žāvēšana

Nožāvējiet kavitāti, izmantojot nosusināšanas metodi vai pūšot gaisu ar šīrci.

- NEIZKALTĒJIET dzīvo zobu. Izkalšana var izraisīt jutību pēc procedūras.

- Tālāk norādītās vielas kavē līmvielas Tokuyama Universal Bond II cietēšanu, tāpēc pirms līmvielas uzklāšanas tās ir jānotīra no zoba virsmas, rūpīgi notīrot zoba virsmu ar spirtu, citronskābi vai uzklājot fosforskābi uz 2 līdz 3 sekundēm.

- 1) Instrumenta izvadītā eļļas migla
- 2) Siekalas, asinis un eksudāti

## **5. Zoba struktūras kodināšana (pēc izvēles)**

(a.) Selektīvās emaljas kodināšanas metode

Uzklājiet fosforskābes gelu tikai emaljai, kas atrodas ap sagatavotās kavītātes malu, un uzgaidiet 10–15 sekundes. Rūpīgi noskalojiet kodināto virsmu (vismaz 15 sekundes) ar ūdeni un pēc tam nožāvējiet to ar vieglu gaisa pūsmu.

(b.) Pilnīgās kodināšanas metode

Vispirms uzklājiet fosforskābes gelu sagatavotajai emaljai un pēc tam - dentīnam. Uzgaidiet 10–15 minūtes, ļaujot kodinātājam iedarboties uz emalju un dentīnu. Rūpīgi noskalojiet (vismaz 15 sekundes) ar ūdeni un pēc tam nožāvējiet ar vieglu gaisa pūsmu vai vates tamponiem. Uzmanieties, lai nepadarītu virsmu pārāk sausu.

## **6. Līmējamās virsmas sagatavošana labošanas laikā**

6.1. Keramika, izņemot porcelānu, un kompozītmateriāli

Ja tas ir nepieciešams, noslīpējiet malu. Padariet zonu raupju, veicot abrazīvo apstrādi ar gaisu vai ar mazu apgrīzienu skaitu slīpējot ar dimanta urbi, lai sagatavotu virsmu līmēšanai. Rūpīgi noskalojiet un nožāvējiet virsmu.

## **6.2. Metāla restaurācijas daļas**

Padariet zonu raupju, veicot abrazīvo apstrādi ar gaisu vai ar mazu apgrīzienu skaitu slīpējot ar dimanta urbi, lai sagatavotu virsmu līmēšanai. Rūpīgi noskalojiet un nožāvējiet virsmu.

## **6.3. Porcelāns**

Ja tas ir nepieciešams, noslīpējiet malu. NEPADARIET virsmu raupju. Nopulējiet zonu, lai sagatavotu līmēšanai tiru un līdzenu virsmu. Rūpīgi noskalojiet un nožāvējiet virsmu.

- Ja veicat abrazīvo apstrādi ar gaisu, izmantojiet alumīnija oksīda pulveri ar daļīnu lielumu vismaz no 30 līdz 50 mikroniem.

- Tālāk norādītās vielas kavē pielipšanu, tāpēc tās ir jānoņem no līmējamās virsmas, to mehāniski tīrot vai mērcējot spirtā.

- 1) Galviņas izvadītā eļļas migla
- 2) Zobu aplikums, zobakmens, siekalas, asinis un eksudāti
- Ja tas ir nepieciešams, aizsargājiet nelīmējamo virsmu, izmantojot metāla atdalītāju, parafīna plēvi, vazelīnu vai citu līdzekli.

## **7. Līmvielas Tokuyama Universal Bond II izspiešana**

Pirms lietošanas uzgaidiet, līdz līmviela Tokuyama Universal Bond II sasniedz istabas temperatūru. Atveriet pudeli, noņemot vāciņu, un izspiediet sajaukšanas trauciņā vai vienreizlietojamajā sajaukšanas trauciņā pa vienam līmvielu Tokuyama Universal Bond II A un B pilienam. Rūpīgi saauciet, izmantojot vienreizlietojamu aplikatoru, līdz sajuktā līmviela kļūst zaļa.

- Izspiediet līmvielas Tokuyama Universal Bond II B pilienu UZREIZ pēc līmvielas A piliena izspiešanas. Ja līmvielas Tokuyama Universal Bond II A piliens pārāk ilgi netiek sajaukts, tas var kļūt rozā-šķidinātāja iztvaikošanas dēļ. Ja līmviela Bond A kļūst rozā, izmetiet to un izspiediet pa jaunam līmvielu Tokuyama Universal Bond II A un B pilienam.
- Ja lietojat sajaukšanas trauciņu, uzklāšana ir jāpabeidz 1 minūtes laikā pēc izspiešanas, jo līmviela Tokuyama Universal Bond II satur iztvaikojošus šķidinātājus. Pēc sajaukšanas pakāpeniski mainās līmvielas Tokuyama Universal Bond II krāsa. Krāsas maiņu izraisa līmvielas Tokuyama Universal Bond II katalizatora reakcija, un tas neliecina par problēmu saistībā līmvielu Tokuyama Universal Bond II.
- Ja lietojat vienreizlietojamo sajaukšanas trauciņu, uzklāšana ir jāpabeidz 3 minūšu laikā pēc izspiešanas.
- Izspiešanas laikā noteikti turiet līmvielu Tokuyama Universal Bond II A un B pudeles vertikālā stāvoklī. Izspiešanas laikā neturiet pudeles slīpi vai horizontāli, jo tas var izraisīt līmvielas Tokuyama Universal Bond II ieplūšanu atpakaļ sprauslā, tādējādi piesārnojot pudelē esošo līmvielu.
- Izspiešanas laikā NEPIESKARIETIES ar sprauslu pie sajaukšanas trauciņa. NESAMAINIET līmvielu Tokuyama Universal Bond II A un B pudeļu vāciņus vienu pret otru. Ja līmvielas Tokuyama Universal Bond II A un B nonāk saskarē izspiešanas laikā, līmviela Tokuyama Universal Bond II var sacietēt sprauslā.
- Pirms aizvēšanas noslaukiet lieko līmvielu Tokuyama Universal Bond II no sprauslas gala un vāciņa iekšpusē.
- Uzreiz pēc izspiešanas cieši aizveriet līmvielu Tokuyama Universal Bond II A un B pudeļu vāciņus.
- NEAIZGRIEZIET pudeļu vāciņus pārāk cieši.

## **8. Līmvielas Tokuyama Universal Bond II uzklāšana**

Izmantojot vienreizlietojamu aplikatoru, uzklājiet sajauktos līmvielu Tokuyama Universal Bond II visai(-ām) līmējamai(-ām) virsmai(-ām). Pārliecinieties, ka ar līmvielu Tokuyama Universal Bond II ir noklātas visas līmējamās virsmas.

- Restaurācijas daļu intraorālas labošanas gadījumā, ja līmējamā virsma sastāv no zoba struktūras un restaurācijas materiāla (keramikas, porcelāna, metāliem vai kompozītmateriāliem), uzklājiet sajauktu līmvielu Tokuyama Universal Bond II uzreiz līmējamai virsmai. Nav jāizmanto nekādi papildu praimeri.
- Ja uzklātā līmviela Tokuyama Universal Bond II sakrājas uz kavītātes pamatnes vai kavītātes virsmas stūrī un tās slānis ir pārāk biezs, lai to izlīdzinātu ar gaisu, noņemiet lieko līmvielu ar papīra absorbētu vai jaunu vienreizlietojamu aplikatoru.
- Uzmanieties, lai līmvielas Tokuyama Universal Bond II pārpalikums neieplūstu starpzobu zonā. Ja līmviela Tokuyama Universal Bond II iepļūst starpzobu zonā, rūpīgi noskalojiet un nožāvējiet to.
- Ja uz uzklātās līmvielas Tokuyama Universal Bond II nonāk siekalas, asinis vai citi šķidrumi, rūpīgi noskalojiet līmējamo virsmu ar ūdeni, nožāvējiet to un pēc tam atkārtoti uzklājiet no jauna sajauktu līmvielu Tokuyama Universal Bond II.
- NESKALOJIET uzklāto līmvielu Tokuyama Universal Bond II ar ūdeni, ja vien ar līmvielu pārklātā virsma nav netīši piesārņota.
- Negaidiet pārāk ilgi pēc līmvielas Tokuyama Universal Bond II uzklāšanas. Žāvējiet ar gaisu 30 sekunžu laikā pēc uzklāšanas, lai nodrošinātu piemērotu slāņa biezumu.

## **9. Žāvēšana ar gaisu**

Izmantojot eļļu nesaturošu gaisa/ūdens šlirci, nepārtraukti apstrādājiet ar līmvielu Tokuyama Universal Bond II pārklāto virsmu ar vāju gaisa pūsmu, līdz šķidrā līmviela Tokuyama Universal Bond II pārstāj tecēt. Beigās apstrādājiet virsmu ar vieglu gaisa pūsmu. Izmantojiet vakuumu aspiratoru, lai nepielautu līmvielu Tokuyama Universal Bond II izšķakstīšanu.

- Ja uz uzklātās līmvielas Tokuyama Universal Bond II nonāk siekalas, asinis vai citi šķidrumi, rūpīgi noskalojiet līmējamo virsmu ar ūdeni, nožāvējiet to un pēc tam atkārtoti uzklājiet nesen sajauktu līmvielu Tokuyama Universal Bond II.
- Neskalojiet uzklāto līmvielu Tokuyama Universal Bond II ar ūdeni, ja vien ar līmvielu pārklātā virsma nav netīši piesārņota.
- Netīša izšķakstīšana var izraisīt audu nobālēšanu vai alerģisku reakciju.

## **10. Kompozītsveki**

Veiciet restaurāciju, izmantojot polimerizējamos, pašcietējošos vai divējādi cietināmos kompozītsvekušus saskaņā ar to ražotāja norādījumiem. Liekie kompozītsveki ir rūpīgi jānoslīpē un jānopolē.

- Polimerizācijas lampu apstarots līmvielas Tokuyama Universal Bond II slānis var izskatīties fluorescējošs.

## **■KLĪNISKA IZMANTOŠANA NETIEŠĀS RESTAURĀCIJAS DAĻU CEMENTĒŠANAI**

### **1. Restaurācijas daļas līmējamās virsmas sagatavošana**

#### **1.1. Keramika, izņemot porcelānu, un kompozītmateriāli**

Padariet restaurācijas daļas iekšpusi raupju, apstrādājot to ar smilšstrūklu (0,1–0,2 MPa), veicot abrazīvo apstrādi ar gaisu vai ar mazu apgrizienu skaitu slīpējot ar dimanta urbi, lai sagatavotu virsmu līmēšanai.

Rūpīgi noskalojiet un nožāvējiet virsmu.

#### **1.2. Metāla restaurācijas daļas**

Padariet zonu raupju, apstrādājot to ar smilšstrūklu (0,3–0,5 MPa), veicot abrazīvo apstrādi ar gaisu vai ar mazu apgrizienu skaitu slīpējot ar dimanta urbi, lai sagatavotu virsmu līmēšanai.

Rūpīgi noskalojiet un nožāvējiet virsmu.

#### **1.3. Porcelāns**

NEPADARIET virsmu raupju. Nopulējiet zonu, lai sagatavotu līmēšanai tīru un līdzenu virsmu. Rūpīgi noskalojiet un nožāvējiet virsmu.

- Ja izmantojat smilšstrūklu vai veicat abrazīvo apstrādi ar gaisu, izmantojiet alumīnija oksīda pulveri, kura daļu lielums ir vismaz no 30 līdz 50 mikroniem.

- Ja nevarat līmējamo virsmu padarīt raupju vai noplūt, kodiniet līmējamo zonu ar fosforskābi un pēc tam rūpīgi noskalojiet un nožāvējiet šo virsmu.

- Tālāk norādītās vielas kavē pielipšanu, tāpēc tās ir jānoņem no līmējamās virsmas, to mehāniski tīrot vai mērcējot spirtā. Kad ir pabeigta pielāgošana, notīriet restaurācijas daļu.

1) Gipsis un lējuma materiāls

2) Silikona eļļa no atbilstības pārbaudes materiāla

3) Galviņas izvadītā eļļas migla

4) Zobu aplikums, zobakmens, siekalas, asinis un eksudāti

5) Pagaidu restaurācijas materiāls un pagaidu cements

Ja tas ir nepieciešams, aizsargājiet nelīmējamo virsmu, izmantojot metāla atdalītāju, parafīna plēvi, vazelīnu vai citu līdzekli.

### **2. Līmvielas Tokuyama Universal Bond II izspiešana**

Pirms lietošanas uzgaidiet, līdz līmviela Tokuyama Universal Bond II sasniedz istabas temperatūru. Atveriet pudeli, noņemot vāciņu, un izspiediet sajaukšanas trauciņā vai vienreizlietojamajā sajaukšanas trauciņā pa vienam līmvielu Tokuyama Universal Bond II A un B pilienam. Rūpīgi sajauciet, izmantojot vienreizlietojamu aplikatoru, līdz sajauktā līmviela

kļūst zaļa.

- Izspiediet līmvielas Tokuyama Universal Bond II B pilienu UZREIZ pēc līmvielas A piliena izspiešanas. Ja līmvielas Tokuyama Universal Bond II A piliens pārāk ilgi netiek sajaukts, tas var kļūt rozā-šķīdinātāja iztvaikošanas dēļ. Ja līmviela Bond A kļūst rozā, izmetiet to un izspiediet pa jaunam līmvielu Tokuyama Universal Bond II A un B pilienam.
- Ja lietojat sajaukšanas trauciņu, uzklāšana ir jāpabeidz 1 minūtes laikā pēc izspiešanas, jo līmviela Tokuyama Universal Bond II satur iztvaikojošus šķīdinātājus. Pēc sajaukšanas pakāpeniski mainās līmvielas Tokuyama Universal Bond II krāsa. Krāsas maiņu izraisa līmvielas Tokuyama Universal Bond II katalizatora reakcija, un tas neliecina par problēmu saistībā līmvielu Tokuyama Universal Bond II.
- Ja lietojat vienreizlietojamo sajaukšanas trauciņu, uzklāšana ir jāpabeidz 3 minūšu laikā pēc izspiešanas.
- Izspiešanas laikā noteikti turiet līmvielu Tokuyama Universal Bond II A un B pudeles vertikālā stāvoklī. Izspiešanas laikā neturiet pudeles slīpi vai horizontāli, jo tas var izraisīt līmvielas Tokuyama Universal Bond II ieplūšanu atpakaļ sprauslā, tādējādi piesārņojot pudelē esošo līmvielu.
- Izspiešanas laikā NEPIESKARIETIES ar sprauslu pie sajaukšanas trauciņa. NESAMAINIET līmvielu Tokuyama Universal Bond II A un B pudeļu vāciņus vienu pret otru. Ja līmvielas Tokuyama Universal Bond II A un B nonāk saskarē izspiešanas laikā, līmviela Tokuyama Universal Bond II var sacietēt sprauslā.
- Pirms aizvēšanas noslaukiet lieko līmvielu Tokuyama Universal Bond II no sprauslas gala un vāciņa ikšpusē.
- Uzreiz pēc izspiešanas cieši aizveriet līmvielu Tokuyama Universal Bond II A un B pudeļu vāciņus.
- NEAIZGRIEZIET pudeļu vāciņus pārāk cieši.

### **3. Līmvielas Tokuyama Universal Bond II uzklāšana**

Izmantojot vienreizlietojamo aplikatoru, uzklājiet sajaukt līmvielu Tokuyama Universal Bond II līmējamajai virsmai.

- Pārliecinieties, ka ar līmvielu Tokuyama Universal Bond II ir noklātas visas virsmas, uz kurām tiks uzklāts cements.
- NEUZKLĀJIET pārāk lielu daudzumu. Ir pietiekami uzklāt līmvielu Tokuyama Universal Bond II vienu reizi. Pārāk biezs slānis var traucēt restaurācijas daļas ievietošanu.
- NEPIEĻAUJIET siekalu, asins, eļļas, ūdens un citu vielu noklūšanu uz līmējamās virsmas. Ja apstrādātā virsma tiek piesārņota, rūpīgi noskalojiet to ar ūdeni, nožāvējiet to un vēlreiz

uzklājiet līmvielu Tokuyama Universal Bond II.

- Negaidiet pārāk ilgi pēc līmvielas Tokuyama Universal Bond II uzklāšanas. Žāvējiet ar gaisu 30 sekunžu laikā pēc uzklāšanas, lai nodrošinātu piemērotu slāņu biezumu.

#### **4. Žāvēšana ar gaisu**

Izmantojot eļļu nesaturošu gaisa/ūdens šlirci, apstrādājiet virsmu ar vieglu gaisa pūsmu. Izmantojiet vakuma aspiratoru, lai nepieļautu līmviela Tokuyama Universal Bond II izšķakstīšanu.

#### **5. Cementēšana**

Cementējiet, izmantojot kompozītsveku cementu saskaņā ar ražotāja norādījumiem.

- Lai novērstu restaurācijas daļas nepareizu novietošanu, NEUZKLĀJIET kompozītsveku cementu tieši uz sagatavotā zoba vai ar līmvielu Tokuyama Universal Bond II apstrādātās kavītātēs.
- Atkarībā no izmantotā sveķu cementa sacietēšana var paātrināties. Lai nodrošinātu atbilstošu slāņu biezumu, ievietojiet restaurācijas daļu pēc iespējas drīzāk pēc kompozītsveku cementa uzklāšanas (1 minūtes laikā pēc izspiešanas); pretējā gadījumā pastāv iespēja, ka restaurācijas daļa netiks pareizi novietota uz cementa.
- Polimerizācijas lampu apstarots līmvielas Tokuyama Universal Bond II slānis var izskatīties fluorescējošs.

### **■KLĪNISKA IZMANTOŠANA AKRILA SVEĶU PIELĪMĒŠANAI METĀLA PAMATNEI, SKAVAI VAI STIPRINĀJUMAM**

#### **1. Līmējamās virsmas sagatavošana**

Padariet zonu raupju, apstrādājot to ar smilšstrūklu (0,1–0,2 MPa) vai ar mazu apgriezenu skaitu slīpējot ar dimanta urbi, lai sagatavotu virsmu līmēšanai. Rūpīgi noskalojiet un nožāvējiet virsmu.

#### **2. Izspiešana, uzklāšana un žāvēšana ar gaisu**

Izpildiet sadaļā "KLĪNISKA IZMANTOŠANA NETIEŠĀS RESTAURĀCIJAS DAĻU CEMENTĒŠANAI" aprakstītās procedūras.

#### **3. Akrila sveķu uzklāšana, cietināšana, apgriešana un slīpēšana**

Veiciet procedūru saskaņā ar ražotāja sniegtajiem polimerizējamo akrila sveķu lietošanas norādījumiem.

Par jebkādu nopietnu negadījumu, kas radies saistībā ar ierīci, lietotājam un/vai pacientam ir jāziņo ražotājam un kompetentajai iestādei dalībvalstī, kurā lietotājs un/vai pacients atrodas.

**SVARĪGA PIEZĪME.** Ražotājs neuzņemas atbildību par bojājumiem vai savainojumiem, ko ir izraisījusi nepareiza šī produkta lietošana. Pirms produkta lietošanas lietotājam ir jāpārliecinās, ka šis produkts ir piemērots attiecīgajam pielietojumam.

Specifikācijas var tikt mainītas bez iepriekšēja brīdinājuma. Ja tiek mainītas produkta specifikācijas, var tikt mainīti arī norādījumi un piesardzības pasākumi.

## **LIETUVIŲ K. • • • • • • • • • • • • • • • • •**

Prieš naudodami perskaitykite visą informaciją, atsargumo priemones ir pastabas.

### **■ GAMINIO APRAŠAS IR BENDROJI INFORMACIJA**

1. „Tokuyama Universal Bond II“ yra dvejų komponentų savaime kietėjančio odontologinio rišiklio sistema, skirta ir tiesioginėms, ir netiesioginėms restauracijoms, tinkama naudoti ēsdinant savaime, selektyviai ēsdinant emalį ir ēsdinant visą paviršių. „Tokuyama Universal Bond II“ universalusis rišiklis yra visiškai suderinamas su šviesa kietinamomis, savaime kietėjančiomis ir dvigubo kietėjimo kompozitinėmis medžiagomis.

2. „Tokuyama Universal Bond II“ pagerina polimerizuojamų dervinių medžiagą (adhezinių dervinių cementą, akrilinių dervų ir dervinių kompozitų) jungimosi jégą prie netiesioginio restauravimo medžiagų, pavyzdžiui, stiklo keramikos (porceliano), oksidų keramikos (cirkonio ir aliuminio oksido), metalų (tauriųjų ir netauriųjų) ir dervinių medžiagų, išskaitant neorganinę užpildą.

3. „Tokuyama Universal Bond II“ sudėtyje yra fosforo rūgšties monomero, bisfenolio A di(2-hidroksi propoksi) dimetakrilato (bis-GMA), trietileno glikolio dimetakrilato (TEGDMA), 2-hidroksietilo metakrilato (HEMA), MTU-6 (tiouracilo monomero), silano rišamosios medžiagos, peroksido, borato katalizatoriaus, acetono, etanolio ir išgryninto vandens.

### **■ NUMATYTOJI PASKIRTIS**

Numatytoji paskirtis: Savaime kietėjantis universalusis odontologinis rišiklis

Pacientų tikslinė grupė: Visos amžiaus grupės

### **■ INDIKACIJOS**

- Tiesioginės priekinių ir galinių dantų restauracijos iš šviesa kietinamų, dvigubo kietėjimo ir savaime kietėjančių kompozitinių medžiagų
- Kompozito restauracijų, metalo keramikos, metalinių ir bemetalių keramikos restauracijų skilimų ir lūžių taisymas burnoje be papildomo grunto

- Netiesioginių restauracijų ir laminačių cementavimas kartu su šviesa kietinamais, dvigubo kietėjimo ir savaime kietėjančiais derviniais cementais
- Iš kulties atkūrimo medžiagų pagamintų kulčių adhezinis cementavimas
- Išimamų protezų dervos jungimas prie metalinio pagrindo, užraktu ar jungčių
- Išimamo protezo su metaliniu pagrindu, užraktu ar jungtimi, taisymas
- Nepermatomos dervos jungimas prie metalinio pagrindo naudojant vainikelius kompozitiniu žandiniu paviršiumi

## ■ KONTRAINDIKACIJOS

„Tokuyama Universal Bond II“ sudėtyje yra metakrilato monomerų, peroksido, organinių tirpiklių ir rūgščių. NENAUDOKITE „Tokuyama Universal Bond II“ pacientams, kurie yra alergiški arba padidinto jautrumo metakrilo monomerams, susijusiems monomerams, peroksidui, organiniams tirpikliams ir rūgštims.

## ■ ATSARGUMO PRIEMONĖS

- 1) NENAUDOKITE „Tokuyama Universal Bond II“ jokiui kitu būdu, išskyrus nurodytą šiose instrukcijose. Naudokite „Tokuyama Universal Bond II“ tik taip, kaip nurodyma šiame dokumente.
- 2) „Tokuyama Universal Bond II“ skirtas parduoti ir naudoti tik licencijuotims odontologijos specialistams. Jo negalima parduoti ir jis netinkamas naudoti ne odontologijos specialistams.
- 3) NENAUDOKITE „Tokuyama Universal Bond II“, jei apsauginė plomba pažeista arba jei atrodo, kad prie turinio buvo liestasi.
- 4) Jei „Tokuyama Universal Bond II“ sukelia alerginę reakciją arba padidėjusio jautrumo reakciją, jo nebenaudokite.
- 5) Dirbdami su „Tokuyama Universal Bond II“ visą laiką mūvėkite vienkartines pirštines (plastikines, vinilines, lateksines), kad išvengtumėte alerginių reakcijų į metakrilato monomerus tikimybės. Pastaba. Tam tikros medžiagos gali persiskverbti per vienkartines pirštines. Jei „Tokuyama Universal Bond II“ patenka ant vienkartinių pirštinių, iškart nusimaukite ir išmeskite pirštines bei kuo greičiau kruopščiai nusiplaukite rankas vandeniu.
- 6) Venkite „Tokuyama Universal Bond II“ patekimo į akis, ant gleivinių, odos ar drabužių.
  - Jei „Tokuyama Universal Bond II“ pateko į akis, gausiai plaukite akis vandeniu ir iškart kreipkitės į oftalmologą.
  - Jei „Tokuyama Universal Bond II“ pateko ant gleivinės, iškart nuvalykite paveiktą sritį ir baigę restauraciją gausiai plaukite vandeniu. Paveiktos sritys dėl baltymų koaguliacijos gali

pabalti, tačiau pabalimas turi dingti per 24 valandas. Jei pabalimas nepraeina per 24 valandas, iškart kreipkitės į gydytoją, apie tai pacientą reikia įspėti.

- Jei „Tokuyama Universal Bond II“ patenka ant odos ar drabužių, iškart valykite sričių gausiai alkoholiu sudrėkinta vata ar marle ir nuplaukite vandeniu.
- Po gydymo nurodykite pacientams skalauti burną.

7) „Tokuyama Universal Bond II“ negalima prarytai ar įkvėpti. Prarijus ar įkvėpus galima sunkiai susižaloti.

8) Kad „Tokuyama Universal Bond II“ nebūtų netyčia prarytas, nepalikite jo neprižiūrimoje, pacientams ir vaikams pasiekiamoje vietoje.

9) NELAIKYKITE „Tokuyama Universal Bond II“ ar jo garų arti atviros ugnies, nes „Tokuyama Universal Bond II“ yra degus.

10) Kad išvengtumėte kryžminės infekcijos ir nesuprastetų jungimosi stiprumas, NENAUDOKITE vienkartinį aplikatorių pakartotinai. ir vienkartinį maišymo šulinelių Kiekvieną kartą panaudojė kruopščiai išvalykite maišymo šulinelį alkoholiu.

11) NENAUDOKITE „Tokuyama Universal Bond II“ tiesiogiai ertmėje arti pulpos. Rekomenduojama apsaugoti pulpą stiklo jonomero pamušalu ar kalcio hidroksidu. NENAUDOKITE EUGENOLIO PAGRINDO MEDŽIAGĄ pulpai apsaugoti, nes šios medžiagos slopins „Tokuyama Universal Bond II“ kietėjimą.

12) Turėkite omenyje, kad jei restauracija nuskilo dėl netinkamo sąkandžio ar bruksizmo (sukandimo, griežimo ar kalenimo dantimis), pataisyta restauracija gali vėl nuskilti.

13) NENAUDOKITE kitų gamintojų tiekiamą maišymo šulinelių.

14) „Tokuyama Universal Bond II“ dozuoti ir maišyti naudokite tiekiamą maišymo šulinelį arba vienkartinį maišymo šulinelį. Jei „Tokuyama Universal Bond II“ nedozuojamas guminiamai maišymo šulinelyje, gali būti sunku išvalyti sukietėjusį „Tokuyama Universal Bond II“ iš maišymo šulinelio. Sukietėjusį „Tokuyama Universal Bond II“ galima išimti išverčiant gumą į kitą pusę.

15) NEMAIŠYKITE „Tokuyama Universal Bond II“ su kitų prekės ženklų gruntais ar rišikliais.

16) Kad skystis nesitaškytų, „Tokuyama Universal Bond II“ buteliuko negalima atidaryti iškart išėmus iš šaldytuvo. Prieš naudojant „Tokuyama Universal Bond II“ reikia sušildyti iki kambario temperatūros. Išėmę iš šaldytuvo, palikite gaminį 20 minučių, kad jis sušiltų iki kambario temperatūros.

17) Nenaudokite „Tokuyama Universal Bond II“ su dervos medžiagomis, su kuriomis nurodyta naudoti specialius klijus arba gruntus.

## **■ATSARGUMO PRIEMONĖS NAUDOJANT VAISTINIUS PREPARATUS IR MEDŽIAGAS**

1) Kai kurios medžiagos ir vaistiniai preparatai (hemostatinės medžiagos) slopina „Tokuyama Universal Bond II“ kietėjimą / jungimąsi.

NENAUDOKITE gaminių, kurių sudėtyje yra:

- eugenolio,
- aluminio chlorido,
- geležies sulfato,
- kalcio sulfato,
- aluminio sulfato,
- diamino sidabro fluorido (cheminė formulė  $\text{Ag}(\text{NH}_3)_2\text{F}$ ).

2) „Tokuyama Universal Bond II“ nelimpa prie danties struktūrų panaudojus medžiagas, kurių sudėtyje yra:

- vandenilio peroksido (oksidolio),
- natrio hipochlorito.

Rekomenduojame nenaudoti šių medžiagų cementavimo dieną, tačiau šias medžiagas galima naudoti šaknų kanalams gydyti, nes jų sukeliamas slopinimas dažniausiai dingsta per penkias dienas.

## **■LAIKYMAS**

1) Laikykite „Tokuyama Universal Bond II“ 0–25°C (32–77°F) temperatūroje.

2) Saugokite nuo šilumos, tiesioginės saulės šviesos, kibirkštių ir atviros ugnies.

3) NENAUDOKITE pasibaigus ant buteliuko / pakuotės nurodytam galiojimo laikui.

## **■UTILIZAVIMAS**

Nepanaudotą „Tokuyama Universal Bond II“ reikia sugerti inertiska sugeriamaja medžiaga, pavyzdžiui, marle ar vata, ir išmesti pagal vietines taisykles.

Žr. pakuočių atliekų šalinimo vadovą, nurodytą šių IFU pabaigoje.

## **■KLINIKINIS NAUDOJIMAS TIESIOGINĖMS RESTAURACIJOMS IR TAISANT DERVINIU KOMPOZITU BURNOJE**

### **1. Valymas**

Kruopščiai nuvalykite danties paviršių gumine taurele ir pasta be fluorido, tada gausiai plaukite vandeniui.

## **2. Izoliavimas**

Geriausias izoliavimo metodas – naudoti koferdamą.

## **3. Ertmės paruošimas**

Paruoškite ertmę ir plaukite vandeniu. Nusklembkite priekinių dantų ertmių (III, IV, V klasijų) emalio kraštus, taip pat suformuokite galinių dantų ertmių (I, II klasijų) stačius kraštus, nes tai padeda panaikinti ribą tarp ertmės krašto ir restauracijos, taip pagerėja estetika ir laikymasis.

- Jei reikia klijuoti prie negrėžto emalio, ēsdinimo medžiaga tepkite negrėžtą emalį. Žr. skyrių „Selektiviojo emalio ēsdinimo technika“.

## **4. Džiovinimas**

Išdžiovinkite ertmę sugerdami vandenį arba nupūsdami oro srove.

- NEPERDŽIOVINKITE gyvo danties. Perdžiovintas dantis po gydymo gali būti jautrus.

- Toliau išvardytas medžiagą, slopinančias “Tokuyama Universal Bond II“ kietėjimą, reikia pašalinti nuo danties paviršiaus kruopščiai valant danties paviršių alkoholiu, citrinų rūgštimi arba iki tepimo likus 2–3 sekundėms užtepat fosforo rūgšties:

- 1) alyvos lašeliai iš antgalio,
- 2) seilės, kraujas ir eksudatas.

## **5. Danties struktūros ēsdinimas (pasirinktinai)**

### **(a.) Selektiviojo emalio ēsdinimo technika**

Fosforo rūgšties gelį tepkite tik ant emalio, juosiančio paruoštą ertmę, ir palikite fosforo rūgšties gelį 10–15 sekundžių. Kruopščiai plaukite ēsdintą paviršių vandeniu (bent 15 sekundes), tada išdžiovinkite silpna oro srove.

### **(b.) Visiško ēsdinimo technika**

Tepkite fosforo rūgšties gelį pirma ant paruošto emalio, tada ant dentino. Ēsdinimo medžiagą reikia palikti reaguoti su emaliu ir dentinu 10–15 sekundžių. Kruopščiai plaukite vandeniu (bent 15 sekundžių), tada išdžiovinkite silpna oro srove arba vatos tamponėliais, nepersausinkite.

## **6. Adhezijos paviršiaus paruošimas taisant**

### **6.1 Keramika, išskyrus porcelianą ir kompozitines medžiagas**

Suformuokite ribos nuožulnumą, jei reikia. Pašiurkštinkite sritį oro abrazijos būdu arba lėtai besisukančiu deimantiniu grąžtu, kad paruoštumėte paviršių cementuoti. Kruopščiai nuskalaukite ir išdžiovinkite paviršių.

### **6.2 Metalinės restauracijos**

Pašiurkštinkite sritį oro abrazijos būdu arba lėtai besisukančiu deimantiniu grąžtu, kad paruoštumėte paviršių cementuoti. Kruopščiai nuskalaukite ir išdžiovinkite paviršių.

## 6.3 Porcelianas

Suformuokite ribos nuožulnumą, jei reikia. NEŠIURKŠTINKITE paviršiaus, nupoliruokite sričių, kad adhezijos paviršius būtų švarus. Kruopščiai nuskalaukite ir išdžiovinkite paviršių.

- Naudodami oro abraziją, naudokite bent 30–50 mikronų aluminio oksido miltelius.
- Toliau išvardytos medžiagos slopina adheziją, jas reikia pašalinti nuo adhezijos paviršiaus mechaniskai arba valant alkoholiu.

1) Alyvos lašeliai iš antgalio

2) Apnašos, akmenys, seilės, kraujas ir eksudatas

- Jei reikia, necementuojamą paviršių apsaugokite tarpikliu, parafino plėvele, vazelinu ir t. t.

## 7. „Tokuyama Universal Bond II“ dozavimas

Prieš naudodami leiskite „Tokuyama Universal Bond II“ pasiekti kambario temperatūrą. Atidarykite buteliuką nuimdami dangtelį ir įlašinkite po vieną „Tokuyama Universal Bond II“ A ir B lašą į maišymo šulinelį arba vienkartinį maišymo šulinelį. Gerai išmaišykite vienkartiniu aplikatoriumi, kol sumaišyta rišamoji medžiaga taps žalia.

- „Tokuyama Universal Bond II“ B dozuokite NEDELSDAMI po A medžiagos dozavimo. Jei laikoma per ilgai, dėl tirpiklio lakumo „Tokuyama Universal Bond II“ A galiapti rausva. Jeigu Bond A tampa rausva, išmeskite ją ir iš naujo dozuokite šviežią A ir B Tokuyama Universal Bond II.
- Baikite tepti per 1 minutę nuo dozavimo, kai naudojate maišymo šulinelį, nes „Tokuyama Universal Bond II“ sudėtyje yra lakių tirpiklių. Sumaišius „Tokuyama Universal Bond II“ spalva palaipsniui keičiasi pagal „Tokuyama Universal Bond II“ katalizatoriaus reakciją, tai normalu ir nereikiška, kad su „Tokuyama Universal Bond II“ kas nors negera.
- Baikite tepti per 3 minutes nuo dozavimo, kai naudojate vienkartinį maišymo šulinelį.
- Lašindami „Tokuyama Universal Bond II“ A ir B buteliukus būtinai laikykite vertikalai. Lašindami nelaiakykite buteliukų įstrižai ar horizontaliai, nes „Tokuyama Universal Bond II“ gali nutekėti atgal į lašintuvą ir būti užterštas.
- Dozuodami NELIESKITE antgaliu maišymo šulinelio. NESUKEISKITE A ir B „Tokuyama Universal Bond II“ buteliukų dangtelį. Jeigu A ir B „Tokuyama Universal Bond II“ susilies dozuojant, „Tokuyama Universal Bond II“ gali sustingti antgalje.
- Prieš uždarydami nuo lašintuvo galiuko ir iš dangtelio vidaus nuvalykite „Tokuyama Universal Bond II“ perteklių.
- Įlašinę iškart stipriai uždarykite „Tokuyama Universal Bond II“ A ir B buteliukų dangtelius.
- NEPRIVERŽKITE buteliukų dangtelius per stipriai.

## **8. „Tokuyama Universal Bond II“ tepimas**

Vienkartiniu aplikatoriumi užtepkite sumaišytą „Tokuyama Universal Bond II“ ant viso (-ų) klijavimo paviršiaus (-ių). Būkite atidūs ir nepraleiskite nei vieno paviršiaus, ant kurio reikia tepti „Tokuyama Universal Bond II“.

- Intraoralinio restauracijų atstatymo atveju, jeigu klijavimo paviršius apima danties struktūrą ir atkūrimo medžiagas (keramiką, porcelianą, metalus ar kompozitives medžiagas), užtepkite sumaišytą „Tokuyama Universal Bond II“ iš karto ant viso klijavimo paviršiaus. Papildomo grunto nereikia.
- Jeigu užteptas Tokuyama Universal Bond II susikaupia ertmės dugne arba ertmės paviršiaus kampe ir jo sluoksnis yra per storas, pašalinkite perteklių popierine lazdele arba nauju vienkartiniu aplikatoriumi.
- Neleiskite „Tokuyama Universal Bond II“ pertekliui nutekėti po dantenomis. Jei „Tokuyama Universal Bond II“ nuteka po dantenomis, kruopščiai plaukite ir džiovinkite tą sritį.
- Jeigu ant užtepto „Tokuyama Universal Bond II“ patenka seilių, krauju ar kitų skystų teršalų, kruopščiai išplaukite ertmę vandeniu, nusausinkite ir užtepkite „Tokuyama Universal Bond II“ iš naujo.
- NESKALAUKITE užtepto „Tokuyama Universal Bond II“ vandeniu, nebent netyčia užteršiama.
- Užtepę „Tokuyama Universal Bond II“, per ilgai nelaukite. Per 30 sekundžių nuo užtepimo išdžiovinkite oru, kad užtikrintumėte tinkamą plėvelės storį.

## **9. Džiovinimas oru**

Oro / vandens purkštuvu be alyvos tolygiai silpnai pūskite orą į „Tokuyama Universal Bond II“ paviršių, kol „Tokuyama Universal Bond II“ nebeteikės. Pabaigoje paviršių pūskite švelnia oru srove. Naudokite vakuuminį siurblį, kad „Tokuyama Universal Bond II“ nesitaškytų.

- Jei užteptas „Tokuyama Universal Bond II“ užteršiamas scilėmis, krauju arba kitais skysčiais, kruopščiai nuskalaukite vandeniu ir iš naujo tepkite šviežio „Tokuyama Universal Bond II“.
- Neskalaukite užtepto „Tokuyama Universal Bond II“ vandeniu, nebent netyčia užteršiama.
- Jei rišiklis netyčia ištyksta, gali pabalti audiniai arba ižykti alerginė reakcija.

## **10. Dervinis kompozitas**

Atkurkite šviesa kietinamu, savaimė kietėjančiu arba dvigubo kietėjimo derviniu kompozitu pagal jo gamintojo instrukcijas. Dervinio kompozito perteklių reikia kruopščiai pašalinti ir nupoliruoti.

- „Tokuyama Universal Bond II“ sluoksnis gali fluorescuoti odontologinės kietinimo lempos šviesoje.

# **■ KLINIKINIS NAUDOJIMAS NETIESIOGINĖMS RESTAURACIJOMS CEMENTUOTI**

## **1. Restauracijos adhezijos paviršiaus paruošimas**

### **1.1 Keramika, išskyrus porcelianą ir kompozitines medžiagą**

Pašiurkštinkite restauracijos vidų smėliapūte (0,1–0,2 MPa), oro abrazijos būdu arba lėtai besisukančiu deimantiniu grąžtu, kad paruošumėte paviršių cementuoti. Kruopščiai nuskalaukite ir išdžiovinkite paviršių.

### **1.2 Metalinės restauracijos**

Pašiurkštinkite sritį smėliapūte (0,3–0,5 MPa), oro abrazijos būdu arba lėtai besisukančiu deimantiniu grąžtu, kad paruošumėte paviršių cementuoti. Kruopščiai nuskalaukite ir išdžiovinkite paviršių.

### **1.3 Porcelianas**

**NEŠIURKŠTINKITE** paviršiaus, nupoliruokite sritį, kad adhezijos paviršius būtų švarus. Kruopščiai nuskalaukite ir išdžiovinkite paviršių.

- Naudodami smėliapūtę ar oro abrazijos būdą, naudokite bent 30–50 mikronų aliuminio oksido miltelius.
- Jei neturite galimybės adhezijos paviršiaus pašiurkštinti ar nupoliruoti, ėsdinkite jį fosforo rūgštimi, tada kruopščiai nuskalaukite ir išdžiovinkite.
- Toliau išvardytos medžiagos slopina adheziją, jas reikia pašalinti nuo adhezijos paviršiaus mechaniskai arba valant alkoholiu. Pakoregavę restauraciją nuvalykite.

- 1) Gipsas ir liejimo medžiagos
- 2) Tikslumo tikrinimo medžiagos silikono alyva
- 3) Alyvos lašeliai iš antgalio
- 4) Apnašos, akmenys, seilės, kraujas ir eksudatas
- 5) Laikinoji restauracija ir laikinasis cementas

Jei reikia, necementuojamą paviršių apsaugokite tarpikliu, parafino plėvele, vazelinu ir t. t.

## **2. „Tokuyama Universal Bond II“ dozavimas**

Prieš naudodami leiskite „Tokuyama Universal Bond II“ pasiekti kambario temperatūrą. Atidarykite buteliuką nuimdami dangtelį ir įlašinkite po vieną „Tokuyama Universal Bond II“ A ir B lašą į maišymo šulinėlį arba vienkartinį maišymo šulinėlį. Gerai išmaišykite vienkartiniu aplikatoriumi, kol sumaišyta rišamoji medžiaga taps žalia.

- „Tokuyama Universal Bond II“ B dozuokite NEDELSDAMI po A medžiagos dozavimo. Jei laikoma per ilgai, dėl tirpiklio lakumo „Tokuyama Universal Bond II“ A gali tapti rausva.

Jeigu Bond A tampa rausva, išmeskite ją ir iš naujo dozuokite šviežią A ir B Tokuyama Universal Bond II.

- Baikite tepti per 1 minutę nuo dozavimo, kai naudojate maišymo šulinėlį, nes „Tokuyama Universal Bond II“ sudėtyje yra lakių tirpklių. Sumaišius „Tokuyama Universal Bond II“ spalva palaipsniu keičiasi pagal „Tokuyama Universal Bond II“ katalizatoriaus reakciją, tai normalu ir nereikiška, kad su „Tokuyama Universal Bond II“ kas nors negerai.
- Baikite tepti per 3 minutes nuo dozavimo, kai naudojate vienkartinį maišymo šulinėlį.
- Lašindami „Tokuyama Universal Bond II“ A ir B buteliukus būtinai laikykite vertikaliai. Lašindami nelaiakykite buteliukų įstrizai ar horizontaliai, nes „Tokuyama Universal Bond II“ gali nutekėti atgal į lašintuvą ir būti užterštas.
- Dozuodami NELIESKITE antgaliu maišymo šulinėlio. NESUKEISKITE A ir B „Tokuyama Universal Bond II“ buteliukų dangtelį. Jeigu A ir B „Tokuyama Universal Bond II“ susilies dozuojant, „Tokuyama Universal Bond II“ gali sustingti antgalyje.
- Prieš uždarydami nuo lašintuvo galiuko ir iš dangtelio vidaus nuvalykite „Tokuyama Universal Bond II“ perteklių.
- Ilašinę iškart stipriai uždarykite „Tokuyama Universal Bond II“ A ir B buteliukų dangtelius.
- NEPRIVERŽKITE buteliukų dangtelį per stipriai.

### **3. „Tokuyama Universal Bond II“ tepimas**

Naudodamai vienkartinį aplifikatorių tepkite sumaišytą „Tokuyama Universal Bond II“ ant reikiamo paviršiaus.

- Įsitikinkite, kad „Tokuyama Universal Bond II“ dengia visus paviršius, ant kurių bus tepamas cementas.
- NETEPKITE per daug. Pakanka vieno „Tokuyama Universal Bond II“ sluoksnio. Dėl per storos sluoksnio restauracija gali netikti.
- NELEISKITE seilėms, kraujui, alyvai, vandeniu ir t. t. patekti ant jungiamo paviršiaus. Jei apdrootas paviršius užteršiamas, kruopščiai nuplaukite jį vandeniu, išdžiovinkite ir vėl tepkite „Tokuyama Universal Bond II“.
- Užtepę „Tokuyama Universal Bond II“, per ilgai nelaukite. Per 30 sekundžių nuo užtepimo išdžiovinkite oru, kad užtikrintumėte tinkamą plėvelės storį.

### **4. Džiovinimas oru**

Oro / vandens purkštuvu ant paviršiaus pūskite nestiprią oro srovę be alyvos. Naudokite vakuuminį siurbli, kad „Tokuyama Universal Bond II“ nesitaškytų.

### **5. Cementavimas**

Cementuokite dervos cementu pagal jo gamintojo instrukcijas.

- Netepkite dervos cemento pastos tiesiai ant su „Tokuyama Universal Bond II“ paruošto danties arba į apdorotą ertmę, kad išvengtumėte netinkamo restauracijos uždėjimo.
- Stingimą galima pagreitinti priklausomai nuo naudotos dervos cemento. Kad sluoksnio storis išliktų tinkamas, restauraciją dékite kuo greičiau po dervos cemento užtepimo (per 1 minutę po dozavimo). Kitu atveju kyla pavojas, kad restauracija tinkamai nesukibis su cementu.
- „Tokuyama Universal Bond II“ sluoksnis gali fluorescuoti odontologinės kietinimo lempos šviesoje.

## ■ KLINIKINIS NAUDOJIMAS AKRILO DERVAI JUNGTI PRIE METALINIO PAGRINDO, UŽRAKTŲ AR JUNGČIU

### 1. Adhezijos paviršiaus paruošimas

Pašiurkštinkite sričių smėliapūtę (0,1–0,2 MPa) arba lėtai besisukančiu deimantiniu grąžtu, kad paruoštumėte paviršių cementuoti. Kruopščiai nuskalaukite ir išdžiovinkite paviršių.

### 2. Dozavimas, tepimas ir džiovinimas oru

Taikykite tokias pačias procedūras, kokios aprašytose skyriuje KLINIKINIS NAUDOJIMAS NETIESIOGINĖMS RESTAURACIJOMS CEMENTUOTI.

### 3. Tepimas, kietinimas, akrilo dervos pertekliaus šalinimas ir apdorojimas

Tęskite procedūrą pagal gamintojo polimerizuojamų akrilo dervų naudojimo instrukcijas.

Naudotojas ir (arba) pacientas apie bet kokį rimtą incidentą, įvykusį su prietaisu, turi pranešti gamintojui ir valstybės narės, kurioje yra įsisteigęs naudotojas ir (arba) pacientas, kompetentingai institucijai.

**SVARBI PASTABA.** Gamintojas neatsako už žalą ar sužalojimus, sukeltus netinkamai naudojant šį gaminį. Naudotojas asmeniškai turi užtikrinti, kad gaminys tinkamas naudoti pagal norimą paskirtį.

Specifikacijos gali keistis be įspėjimo. Pasikeitus gaminio specifikacijoms, taip pat gali pasikeisti instrukcijos ir atsargumo priemonės.

## MAGYAR

A használat előtt olvasson el minden információt, óvintézkedést és megjegyzést.

## ■ TERMÉKLEÍRÁS ÉS ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

1. A Tokuyama Universal Bond II egy mind közvetlen, mind közvetett restaurációhoz alkalmas

kétkomponensű, önkötő fogászati adhezív rendszer, amely önsavazó, szelektív zománcsavazási és teljes savazási technikához használható. A Tokuyama Universal Bond II-ot univerzális ragasztóként úgy terveztek, hogy teljesen kompatibilis legyen a fénrekötő, önkötő és duál kötésű kompozit anyagokkal.

2. A Tokuyama Universal Bond II növeli a polimerizálálandó műgyanta anyag kötési szilárdságát (műgyanta alapú ragasztó cement, akril műgyanta és kompozit műgyanta) a közvetett helyreállító anyagok tekintetében, amilyenek például az üvegkerámia (porcelán), az oxidkerámiák (cirkónium-dioxid és alumínium-oxid), a fémek (nemesfémek és nem nemesfémek) és a műgyanta anyagok, köztük a szervetlen töltőanyagok.
3. A Tokuyama Universal Bond II foszforsav monomert, biszfenol A di(2-hidroxi-propoxi) dimetakrilátot (Bis-GMA), trietylén-glikol-dimetakrilátot (TEGDMA), 2-hidroxietil-metakrilátot (HEMA), MTU-6-ot (thiouracil monomer), szilán kötőanyagot, peroxidot, borát katalizátort, acetont, etanolt és tiszított vizet tartalmaz.

## ■ RENDELTETÉSSZERŰ HASZNÁLAT

Rendeltetésszerű használat: Univerzális önkötő fogászati ragasztó

Beteg célcsoport: minden korcsoport

## ■ JAVALLATOK

- Az elülső és hátsó fogak közvetlen helyreállítása fénrekötő, duál kötésű és önkötő kompozit anyagokkal
- Kompozit restaurációk, fémkerámia-, fém- és teljes kerámia restaurációk intraorális javítása további alapozó nélkül
- Közvetlen restaurációk és héjak cementezése fénrekötő, duál kötésű és önkötő műgyanta-cementtel való kombinálás esetén
- Magfelépítő anyagokból készült magfelépítések bondozása
- Fogszorgyanta cementezése fém alapra, kapocsra vagy rögzítőelemre
- Fém alapú, kapoccsal vagy rögzítőelemmel ellátott fogisor javítása
- Opak műgyanta fémalapra cementezése akrilátfasettás koronák gyártásánál

## ■ ELLENJAVALLATOK

A Tokuyama Universal Bond II metakrilát monomereket, peroxidot, szerves oldószereket és savakat tartalmaz. NE használjon Tokuyama Universal Bond II-ot olyan betegeknél, akik allergiásak vagy túlerzékenyek a metakrilát monomerekre, a rokon monomerekre, a peroxidra, valamint szerves oldószerekre és savakra.

## ■ÓVINTÉZKEDÉSEK

- 1) NE használja a Tokuyama Universal Bond II-ot a jelen útmutatóban felsoroltaktól eltérő célokra. A Tokuyama Universal Bond II-ot csak az itt megadott útmutatásnak megfelelően használja.
- 2) A Tokuyama Universal Bond II-ot kizárálag engedélyel rendelkező fogászati szakemberek általi értékesítésre és használatra terveztek. Nem terveztek nem fogászati szakemberek általi értékesítésre, és nem is alkalmas az általuk történő használatra.
- 3) NE használja a Tokuyama Universal Bond II D-ot, ha a biztonsági lezárások sérültek, vagy ha azokat illetéktelenül módosították.
- 4) Ha a Tokuyama Universal Bond II allergiás reakciót vagy túlerzékenységet okoz, azonnal függessze fel a használatát.
- 5) A metakrilát monomerek miatti esetleges allergiás reakciók elkerülése érdekében a Tokuyama Universal Bond II kezelése során mindenkor használjon vizsgálati kesztyűt (műanyag, vinil vagy latex). Megjegyzés: Bizonyos anyagok áthatolhatnak a vizsgálati kesztyűn. Ha a Tokuyama Universal Bond II érintkezésbe kerül a vizsgálati kesztyűkkel, vegye le, és azonnal dobja ki a kesztyűket, és amint lehet, mosza meg alaposan a kezétvízzel.
- 6) Ha a Tokuyama Universal Bond II érintkezésbe kerül a vizsgálati kesztyűkkel, vegye le, és azonnal dobja ki a kesztyűket, és amint lehet, mosza meg alaposan a kezétvízzel.
  - Ha a Tokuyama Universal Bond II a szembe kerül, alaposan mosza ki a szemetét vízzel, és azonnal keressen fel egy szemorvost.
  - Ha a Tokuyama Universal Bond II a nyálkahártyára kerül, törölje le azonnal az érintett területet, és a helyreállítás befejezését követően alaposan mosza le vízzel. Az érintett területek a fehérjék kicsapódása miatt kifehéredhetnek, a fehérédésnek azonban 24 órán belül el kell tünnie. Ha a fehérédés nem tünik el 24 órán belül, azonnal forduljon orvoshoz; a páciensnek ennek megfelelő felvilágosítást kell adni.
  - Ha a Tokuyama Universal Bond II érintkezésbe kerül a bőrrel vagy a ruházattal, azonnal kezelje a területet alkohollal átitatott fültisztító pálcikával vagy gézdarabbal, és öblítse le vízzel.
  - Kérje meg a pácienset, hogy öblítse ki a száját közvetlenül a kezelés után.
- 7) A Tokuyama Universal Bond II-ot nem szabad lenyelni és belélegezni. A lenyelés vagy a belélegzés súlyos sérülést okozhat.
- 8) A Tokuyama Universal Bond II-ot véletlen lenyelésének elkerülésére ne hagyja felügyelet nélkül a páciensek és a gyermekek által elérhető helyen.

- 9) NE tegye ki a Tokuyama Universal Bond II-ot vagy gőzét nyílt lángnak, mert a Tokuyama Universal Bond II gyúlékony.
- 10) A keresztfertőződés, valamint a kötési szilárdság gyengülésének elkerülése érdekében NE használja fel ismétlten az eldobható applikátort, és az eldobható keverőcellát. A keverőcellát minden használat után tisztítja meg alaposan alkohollal.
- 11) NE használja a Tokuyama Universal Bond II-ot közvetlenül a pulpa közvetlen közelében található kavításon. Ajánlott a pulpa üvegionomer-alábélelessel vagy kalcium-hidroxiddal való védelme. A pulpa védelmére NE használjon EUGENOLTARTALMÚ ANYAGOKAT, mivel ezek az anyagok meggátolják a Tokuyama Universal Bond II kikeményedését.
- 12) Legyen tisztában azzal, hogy ha a restauráció letöredezik a rossz illeszkedésű okklúzióról vagy bruxizmusról (fogcsikorgatás, csiszolás, szúrcsapolás), a kijavított restauráció újra letöredezhet.
- 13) NE használjon más gyártótól származó keverőcellákat.
- 14) A Tokuyama Universal Bond II adagolásához és összekeveréséhez a keverőcellát vagy eldobható keverőcellát használjon. Ha a Tokuyama Universal Bond II nincs kimérve a gumi keverőcellába, az megnehezítheti a polimerizált Tokuyama Universal Bond II eltávolítását a keverőcellából. A polimerizált Tokuyama Universal Bond II a gumi felfordításával távolítható el.
- 15) NE keverje össze a Tokuyama Universal Bond II-ot más márkaúj alapozókkal, illetve adhezívekkel.
- 16) A folyadék kifröccsenésének elkerülése érdekében a Tokuyama Universal Bond II palackját nem szabad felnyitni közvetlenül a hűtőgépből való kivételük követően. A Tokuyama Universal Bond II-ot használat előtt szobahőmérsékletüre kell melegíteni. A hűtőgépből történő kivétele után hagyja a terméket állni 20 percig, vagy amíg el nem éri a szobahőmérsékletet.
- 17) Ne használja a Tokuyama Universal Bond II-t olyan műgyanta anyagokkal, amelyekhez speciális ragasztót vagy alapozót írnak elő.

## ■ A GYÓGYSZEREKRE ÉS AZ ANYAGOKRA VONATKOZÓ ÓVINTÉZKEDÉSEK

- 1) Bizonyos anyagok és gyógyszerek (vérzéscsillapító anyag) gátolják a Tokuyama Universal Bond II kikeményedését/adhézióját.  
NE HASZNÁLJON az alábbiakat tartalmazó termékeket:
  - eugenol,

- alumínium-klorid,
- vas-szulfát,
- kalcium-szulfát,
- alumínium-szulfát,
- diamin-ezüst-fluorid [molekulaképlet: Ag(NH<sub>3</sub>)<sub>2</sub>F].

2) A Tokuyama Universal Bond II nem tapad a fogszerekhez közvetlenül az alábbiakat tartalmazó anyagok alkalmazása után:

- hidrogén-peroxid (oxidol),
- nátrium-hipoklorit.

A cementezés napján javasolt ezeknek az anyagoknak a kerülése, ugyanakkor használhatók gyökércesszona-kezeléshez, mivel az ezen anyagok által okozott gátlás általában öt napon belül megszűnik.

## ■ TÁROLÁS

1) A Tokuyama Universal Bond II 0 és 25°C (32 és 77°F) közötti hőmérsékleten tárolandó.

2) Hőtől, közvetlen napfénytől, szikráktól és nyílt lángtól védve tárolandó.

3) NE használja a palackon/csomagon feltüntetett lejáratú dátum után.

## ■ HULLADÉKKEZELÉS

A felhasználatlan Tokuyama Universal Bond II-ot semleges nedvszívó anyaggal, például gézzel vagy vattával itassa fel, és a helyi előírásoknak megfelelően ártalmatlanítsa.

Tájékozódjon az IFU végén olvasható csomagolási hulladékok ártalmatlanítási útmutatóból.

## ■ KLINIKAI ALKALMAZÁS KÖZVETLEN RESTAURÁCIÓHOZ ÉS KOMPOZIT MŰGYANTÁVAL TÖRTÉNŐ INTRAORÁLIS RESTAURÁCIÓJAVÍTÁSOKHOZ

### 1. Tisztítás

Alaposan tisztítsa le a fog felületét egy gumicsészével és fluoridmentes pasztával, majd öblítse le vízzel.

### 2. Izolálás

A kofferdam nyálrekesz a fog izolálásának kedvelt módja.

### 3. A kavítás előkészítése

Készítse elő a kavítást, és öblítse ki vízzel. Preparálja ferdére az elülső fogak előkészített területén (III., IV., V. osztály) a zománc széleit, valamint gömbölyítse le a hátsó fogak előkészített területén (I., II. osztály) a fogakat, mivel a ferde vállas és a legömbölyített vállas

preparációk elősegítik a kavítás szélei és a helyreállítás közötti határvonalak eltüntetését, ezáltal minden a fogak esztétikáját, minden a retenciót javítják.

- Ha a tapadó felület preparálatlan zománcot tartalmaz, vigyen fel a preparálatlan zománcra savazó anyagot. Lásd a „Szelektív zománcsavazási technika” című részt.

## 4. Szárítás

A kavítást felitató technika vagy levegőfecskendő technika segítségével szárítsa meg.

- NE szárítsa ki az élő fogat. A kiszáradás posztoperatív érzékenységhez vezethet.

- A Tokuyama Universal Bond II kikeményedését gátló, alább felsorolt anyagokat el kell távolítani a fog felületéről annak alkohollal, citromsavval történő alapos megtisztításával, vagy foszforsavnak a felvitel előtt történő, 2–3 másodpercig tartó alkalmazásával:

- 1) a kézidarabból származó olajköd,
- 2) nyál, vér és váladékok.

## 5. A fogstruktúra savazása (opcionális)

(a.) Szelektív zománcsavazási technika

Foszforsav gélt csak az előkészített kavítás szélét körülvevő zománcon alkalmazzon, és hagyja a foszforsav gélt ezen a helyen 10–15 másodpercig. Öblítse le alaposan a maradt felületet (legalább 15 másodpercig) vízzel, majd szárítsa meg enyhe légárammal.

(b.) Teljes savazási technika

A foszforsav gélt először az előkészített zománcra, majd a dentinre vigye fel. A maró anyagot 10–15 másodpercig kell hagyni reagálni a zománcon és a dentinen. Öblítse le alaposan (legalább 15 másodpercig) vízzel, majd szárítsa meg enyhe légárammal vagy vattalabdákkal; ne szárítsa túl.

## 6. Az adhezív felület előkészítése javítás közben

### 6.1 Kompozit anyagok és kerámiák (kivéve porcelán)

Szükség esetén vágja le rézsútosan a széleket. A felület adhézióhoz való előkészítéséhez érdesítse fel a területet „air abrasive” technikával vagy gyémánt fűróval, alacsony sebességen történő fűrással. Alaposan öblítse le és szárítsa meg a felületet.

### 6.2 Fém restaurációk

A felület adhézióhoz való előkészítéséhez érdesítse fel a területet „air abrasive” technikával vagy gyémánt fűróval, alacsony sebességen történő fűrással. Alaposan öblítse le és szárítsa meg a felületet.

### 6.3 Porcelán

Szükség esetén vágja le rézsútosan a széleket. NE érdesítse fel a felületet; polírozza a területet, hogy tiszta és friss felületet készítsen elő az adhézióhoz. Alaposan öblítse le és szárítsa meg a

felületet.

- „Air abrasive” technika használata esetén legalább 30–50 mikron szemcseméretű alumínium-oxid port használjon.

- Az alább felsorolt anyagok gátolják az adhéziót, és el kell öket távolítani az adhezív felületről mechanikai tisztítással vagy alkoholos áztatással.

1) A kézidarabból származó olajköd

2) Plakk, fogkö, nyál, vér és váladék

- Szükség esetén védje a nem cementezendő felületet fémszeparátorral, paraffin filmmel, vazelinnel stb.

## 7. A Tokuyama Universal Bond II adagolása

Használat előtt várja meg, amíg a Tokuyama Universal Bond II eléri a szobahőmérsékletet. Nyissa ki a palackot a kupak eltávolításával, és tegyen egy-egy cseppet a Tokuyama Universal Bond II A-ból és B-ből a keverőcellába vagy az eldobható keverőcellába. Keverje össze alaposan egy eldobható applikátorral mindaddig, amíg az összekevert kötőanyag színe zöldre nem változik.

- A Tokuyama Universal Bond II B komponenst KÖZVETLENÜL az A komponens után adagolja. A Tokuyama Universal Bond II A színe az illékony oldószerk párolgása miatt rózsaszínre változhat, ha túl sokáig áll. Ha az A kötőanyag színe rózsaszínre változik, dobja ki, és adagoljon új Tokuyama Universal Bond II A és B komponenst.

- Az alkalmazást az adagolás 1 percén belül fejezte be a keverőcella használatakor, mivel a Tokuyama Universal Bond II illékony oldószerket tartalmaz. Az összekeverés után a Tokuyama Universal Bond II színe fokozatosan megváltozik a Tokuyama Universal Bond II katalizátorának reakciója alapján, ez normális jelenség, és nem jelenti azt, hogy probléma van a Tokuyama Universal Bond II -dal.

- Az alkalmazást az adagolás 3 percén belül fejezte be eldobható keverőcella használatakor.

- Ügyeljen arra, hogy a Tokuyama Universal Bond II A és B palackjait adagolás közben függőlegesen tartsa. Figyeljen arra, hogy a palackot ne tartsa rézsútosan vagy vízszintesen adagolás közben, mert ez azt eredményezheti, hogy a Tokuyama Universal Bond II visszafolyik a csőcsonkba, és szennyeződik.

- NE érintse a csőcsonkot a keverőcellához az adagolás során. NE cserélje fel a Tokuyama Universal Bond II A és B palackok kupakjait. Ha a Tokuyama Universal Bond II A és B az adagolás során érintkezik egymással, a Tokuyama Universal Bond II a csőcsonkban megköthet.

- A lezáras előtt törölje le a felesleges Tokuyama Universal Bond II -t a csőcsonk csúcsáról és a

kupak belsejéből.

- A Tokuyama Universal Bond II A és B palackjának kupakját adagolás után azonnal szorosan zárja vissza.
- NE zárja vissza túl szorosan a palackok kupakjait.

## **8. A Tokuyama Universal Bond II alkalmazása**

Az eldobható applikátor segítségével vigye fel a Tokuyama Universal Bond II-t a teljes tapadó felület(ek)re. Ügyeljen arra, hogy ne hagyjon ki olyan felületeket, amelyeken a Tokuyama Universal Bond II-t alkalmazni kell.

- Intraorális restaurációjavítások esetében, ha a tapadó felület fogstruktúrát és restaurációkat (kerámiát, porcelánt, fémeket vagy kompozit anyagokat) tartalmaz, alkalmazzon Tokuyama Universal Bond II-t a teljes tapadó felületen egyszerre. Külön primerekre nincs szükség.
- Ha a Tokuyama Universal Bond II összegyűlik a kavítás alján vagy a kavítás felületének egy sarkában, és túl vastag a vékonyan történő szellőztetéshez, távolítsa el a felesleget egy papírcsúcs vagy egy új eldobható applikátor segítségével.
- Ügyeljen arra, hogy a felesleges Tokuyama Universal Bond II-ot ne hagyja az íny alá folyni. Ha a Tokuyama Universal Bond II az íny alá folyna, alaposan öblítse le és szárítsa meg a területet.
- Ha a felvitt Tokuyama Universal Bond II nyállal, vérrel vagy más folyadékkel szennyeződik, alaposan öblítse le a kavítást vízzel, szárítsa meg, és vigyen fel új Tokuyama Universal Bond II-t.
- A felvitt Tokuyama Universal Bond II-ot NE öblítse le vízzel, csak véletlen szennyeződés esetén.
- NE várjon túl sokáig a Tokuyama Universal Bond II alkalmazása után. A megfelelő filmvastagság biztosításához szárítsa meg légbefúvással az alkalmazás után 30 másodpercen belül.

## **9. Szárítás légbefúvással**

Olajmentes levegő/víz fecskendő segítségével alkalmazzon folyamatos, gyenge légáramot a Tokuyama Universal Bond II felületén, amíg a folyékony Tokuyama Universal Bond II ugyanabban a helyzetben nem marad, mozgás nélkül. Befejezként alkalmazzon enyhe légáramot a felületen. A Tokuyama Universal Bond II-dal történő összefrőcskölés megakadályozására használjon vákuumszívót.

- Ha a felvitt Tokuyama Universal Bond II nyállal, vérrel vagy más folyadékkel szennyeződik, alaposan öblítse le vízzel, szárítsa meg, és vigyen fel újra friss Tokuyama Universal Bond II-ot.

- A felvitt Tokuyama Universal Bond II-ot ne öblítse le vízzel, csak véletlen szennyeződés esetén.
- Ha véletlen fröcskölés következik be, az a szövet kifehéredését okozhatja, vagy allergiás reakciót tesz lehetővé.

## **10. Kompozíciós műanyag**

A helyreállítást fényrekötő, önkötő vagy duál kötésű kompozíciós műanyaggal végezze, gyártója utasításainak megfelelően. A túltöltött kompozíciós műanyagnak gondosan finírozva és polírozva kell lennie.

- A Tokuyama Universal Bond II rétege fogászati polimerizáló lámpa fényc alatt fluoreszkálhat.

# **■ KLINIKAI ALKALMAZÁS KÖZVETETT RESTAURÁCIÓK CEMENTEZÉSÉRE**

## **1. A restauráció adhezív felületének előkészítése**

### **1.1 Kompozit anyagok és kerámiák (kivéve porcelán)**

A felület adhézióhoz való előkészítéséhez érdesítse fel a restauráció belsejét homokfúvással (0,1–0,2 MPa), „air abrasive” technikával vagy gyémánt fúróval, alacsony sebességen történő fúrással.

Alaposan öblítse le és száritsa meg a felületet.

### **1.2 Fém restaurációk**

A felület adhézióhoz való előkészítéséhez érdesítse fel a területet homokfúvással (0,3–0,5 MPa), „air abrasive” technikával vagy gyémánt fúróval, alacsony sebességen történő fúrással. Alaposan öblítse le és száritsa meg a felületet.

### **1.3 Porcelán**

NE érdesítse fel a felületet; polírozza a területet, hogy tiszta és friss felületet készítsen elő az adhézióhoz. Alaposan öblítse le és száritsa meg a felületet.

- Homokfúvó vagy „air abrasive” technika használata esetén legalább 30–50 mikron szemcseméretű alumínium-oxid port használjon.
- Ha az adhezív felület nem érdesíthető fel, vagy nem polírozható, az adhézióhoz végezzen a területen foszforsavas marást, azután öblítse le alaposan, és száritsa meg.
- Az alább felsorolt anyagok gátolják az adhéziót, és el kell öket távolítani az adhezív felületről mechanikai tisztítással vagy alkoholos áztatással. A beállítás befejezése után tisztítsa meg a restaurációt.

1) gipsz és beággyazómassza,

2) az illeszkedés ellenőrzésére szolgáló anyagból származó szilikonolaj,

- 3) a kézidarabból származó olajkőd,
- 4) plakk, fogkő, nyál, vér és váladék,
- 5) ideiglenes restauráció és ideiglenes cement.

Szukség esetén védje a nem cementezendő felületet fémszeparátorral, paraffin filmmel, vazelinnel stb.

## 2. A Tokuyama Universal Bond II adagolása

Használat előtt várja meg, amíg a Tokuyama Universal Bond II eléri a szobahőmérsékletet. Nyissa ki a palackot a kupak eltávolításával, és tegyen egy-egy cseppet a Tokuyama Universal Bond II A-ból és B-ből a keverőcellába vagy az eldobható keverőcellába. Keverje össze alaposan egy eldobható applikátorral mindaddig, amíg az összekevert kötőanyag színe zöldre nem változik.

- A Tokuyama Universal Bond II B komponenst KÖZVETLENÜL az A komponens után adagolja. A Tokuyama Universal Bond II A színe az illékony oldószerek párolgása miatt rózsaszínre változhat, ha túl sokáig áll. Ha az A kötőanyag színe rózsaszínre változik, dobja ki, és adagoljon új Tokuyama Universal Bond II A és B komponenst.
- Az alkalmazást az adagolás 1 percén belül fejezte be a keverőcella használatakor, mivel a Tokuyama Universal Bond II illékony oldószereket tartalmaz. Az összekeverés után a Tokuyama Universal Bond II színe fokozatosan megváltozik a Tokuyama Universal Bond II katalizátorának reakciója alapján, ez normális jelenség, és nem jelenti azt, hogy probléma van a Tokuyama Universal Bond II -dal.
- Az alkalmazást az adagolás 3 percén belül fejezte be eldobható keverőcella használatakor.
- Ügyeljen arra, hogy a Tokuyama Universal Bond II A és B palackjait adagolás közben függőlegesen tartsa. Figyeljen arra, hogy a palackot ne tartsa rézsútosan vagy vízszintesen adagolás közben, mert ez azt eredményezheti, hogy a Tokuyama Universal Bond II visszafolyik a csőcsönkba, és szennyeződik.
- NE érintse a csőcsönket a keverőcellához az adagolás során. NE cserélje fel a Tokuyama Universal Bond II A és B palackok kupakjait. Ha a Tokuyama Universal Bond II A és B az adagolás során érintkezik egymással, a Tokuyama Universal Bond II a csőcsönkban megköthet.
- A lezárás előtt törölje le a felesleges Tokuyama Universal Bond II -t a csőcsönk csúcsáról és a kupak belsejéből.
- A Tokuyama Universal Bond II A és B palackjának kupakját adagolás után azonnal szorosan zárja vissza.
- NE zárja vissza túl szorosan a palackok kupakjait.

### **3. A Tokuyama Universal Bond II alkalmazása**

Az eldobható applikátor segítségével vigye fel az összekevert Tokuyama Universal Bond II-ot a bandozandó felületre.

- Győződjön meg arról, hogy a Tokuyama Universal Bond II minden felületet lefed, amelyen a cementet alkalmazni fogják.
- NE használjon belőle túl sokat. A Tokuyama Universal Bond II-ot elegendő egyszer alkalmazni. A túl vastag réteg ronthatja a restauráció illeszkedését.
- NE hagyja, hogy nyál, vér, olaj, víz stb. kerüljön a bandozandó felületre. Ha a kezelt felület szennyezett, öblítse le alaposan vízzel, szárítsa meg, és vigyen fel újra friss Tokuyama Universal Bond II-ot.
- NE várjon túl sokáig a Tokuyama Universal Bond II alkalmazása után. A megfelelő filmvastagság biztosításához szárítsa meg légbefűvással az alkalmazás után 30 másodpercen belül.

### **4. Száritás légbefűvással**

Olajmentes levegő/víz fecskendő segítségével alkalmazzon gyenge légáramot a felületen. A Tokuyama Universal Bond II-dal történő összefröcskölés megakadályozására használjon vákuumszívót.

### **5. Cementezés**

A cementezést műgyanta-cementtel végezze, gyártója utasításainak megfelelően.

- NE vigye fel a műgyanta-cement pasztát közvetlenül az előkészített fogra vagy a Tokuyama Universal Bond II-vel kezelt kavításra a restauráció nem megfelelő beilleszkedésének/ elhelyezkedésének elkerülése érdekében.
- Az alkalmazott műgyanta cementtől függően a kikeményedés felgyorsítható. A megfelelő rétegvastagság megőrzése érdekében a restaurációt a lehető leggyorsabban illessze be a műgyanta cement felvitele után (az adagolást követő 1 percen belül), ellenkező esetben fennáll annak a lehetősége, hogy a restauráció nem fog megfelelően beilleszkedni a cementezéssel.
- A Tokuyama Universal Bond II rétege fogászati polimerizáló lámpa fénje alatt fluoreszkálhat.

## **■ KLINIKAI ALKALMAZÁS AKRILGYANTA FÉM ALAPHOZ, KAPO C SHO ZVGY RÖG ZÍTŐELEMHEZ VALÓ CEMENTEZÉSÉRE**

### **1. Az adhezív felület előkészítése**

A felület adhézióhoz való előkészítéséhez érdesítse fel a területet homokfűvással (0,1–0,2 MPa) vagy gyémánt fűróval, alacsony sebességen történő fűrással. Alaposan öblítse le és szárítsa meg a felületet.

## **2. Adagolás, alkalmazás és légbefúvással történő szárítás**

Alkalmazza a KLINIKAI ALKALMAZÁS KÖZVETETT RESTAURÁCIÓK CEMENTEZÉSÉRE című részben leírtakkal azonos eljárásokat.

## **3. Az akrilgyanta alkalmazása, kikeményedése, kidolgozása és finírozása**

Az eljárást a polimerizáláンド akrilgyanta használatára vonatkozó gyártói instrukcióknak megfelelően végezze.

A felhasználónak, illetve a paciensnek jelentenie kell minden olyan súlyos eseményt a gyártónak, valamint a felhasználó, illetve a paciens címe szerinti tagállami illetékes hatóságnak, mely az eszköz alkalmazásával összefüggésben jelentkezett.

**FONTOS MEGJEGYZÉS:** A gyártó nem felel a termék helytelen használatából fakadó károkért vagy sérülésekért. A használó személyes felelőssége, hogy a használat előtt meggyőződjön arról, hogy a termék megfelel az adott alkalmazásra.

A specifikációk előzetes értesítés nélkül módosíthatók. A termékspecifikációk megváltozásakor az utasítások és az óvintézkedések is módosulhatnak.

## **NEDERLANDS**

Lees vóór het gebruik alle informatie, waarschuwingen en opmerkingen.

## **■ PRODUCTBESCHRIJVING EN ALGEMENE INFORMATIE**

1. Tokuyama Universal Bond II is een uit twee componenten bestaand zelfhardend tandheelkundig adhesiesysteem voor directe en indirecte restauraties, dat kan worden gebruikt bij zelfets-, selectieve-glazuurets- en totaalsettechnieken. Als universeel adhesief is Tokuyama Universal Bond II volledig compatible met lichtuithardend, zelfhardend en dual-cure composiet.
2. Tokuyama Universal Bond II verbetert de hechtsterkte van polymeriseerbare kunstharsen (adhesief harscement, acrylhars en composiethars) aan indirect restauratiemateriaal zoals glaskeramiek (porselein), oxidekeramiek (zirkoniumoxide en aluminiumoxide), metalen (edel en niet-edel) en kunsthars, inclusief anorganische vulstof.
3. Tokuyama Universal Bond II bevat fosforzuurmonomeer, bisfenol A di(2-hydroxypropoxy) dimethacrylaat (Bis-GMA), triethyleenglycoldimethacrylaat (TEGDMA), 2-hydroxyethylmethacrylaat (HEMA), MTU-6 (thiouacilmonomeer), silaankoppelingsmiddel, peroxide, boraatkatalysator, aceton, ethanol en gezuiverd water.

## **■BEOOGD DOEL**

Beoogd doel: Zelfuithardende universele bonding

Patiëntendoelgroep: Alle leeftijdsgroepen

## **■INDICATIES**

- Directe anterieure en posterieure restauraties met lichtuithardend, dual-cure en zelfuithardend composiet
- Intraorale reparatie van composietrestauraties, porselein op metaal, metaal, en volledig keramische restauraties zonder aanvullende primer
- Cementeren van indirekte restauraties en veneers indien gecombineerd met lichtuithardende, dual-cure, en zelfuithardende kunstharscementsoorten
- Hechting van stompopbouwen gemaakt van stompopbouwmateriaal
- Hechting van prothesekunsthars aan metaalbasis, anker of attachment
- Reparatie van gebitsprothesen met metaalbasis, anker of attachment
- Hechting van ondoorzichtige kunsthars op metaalbasis bij het vervaardigen kronen met kunstharslaag

## **■CONTRAINdicATIES**

Tokuyama Universal Bond II bevat methacrylmonomeren, peroxide, organische oplosmiddelen en zuren. GEBRUIK Tokuyama Universal Bond II NIET bij patiënten die allergisch of overgevoelig zijn voor methacrylmonomeren, verwante monomeren, peroxide, organische oplosmiddelen en zuren.

## **■VOORZORGsMAATREGELEN**

- 1) GEBRUIK Tokuyama Universal Bond II NIET voor andere doeleinden dan in deze gebruiksaanwijzing beschreven. Gebruik Tokuyama Universal Bond II uitsluitend zoals hierin vermeld.
- 2) Tokuyama Universal Bond II is uitsluitend ontwikkeld voor de verkoop aan en het gebruik door bevoegde tandheelkundige beroepsbeoefenaren. Het is niet gemaakt of te koop voor niet-tandheelkundigen.
- 3) GEBRUIK Tokuyama Universal Bond II NIET als de verzegeling is verbroken of anderszins is gemanipuleerd.
- 4) Als Tokuyama Universal Bond II een allergische reactie of overgevoeligheid veroorzaakt, moet u het gebruik onmiddellijk staken.
- 5) Gebruik altijd onderzoekshandschoenen (plastic, vinyl of latex) wanneer u met Tokuyama

Universal Bond II werkt, om te voorkomen dat u allergische reacties ontwikkelt op methacrylmonomeren. Opmerking: Bepaalde stoffen/materialen kunnen door onderzoekshandschoenen heen dringen.. Als Tokuyama Universal Bond II in contact komt met de onderzoekshandschoenen, trek deze dan uit en gooi ze meteen weg. Was de handen zo spoedig mogelijk grondig met water.

- 6) Vermijd contact met Tokuyama Universal Bond II met de ogen, slijmvliezen, huid en kleding.
  - Als Tokuyama Universal Bond II in contact komt met de ogen, dient u deze grondig met water uit te spoelen en onmiddellijk contact op te nemen met een oogarts.
  - Als Tokuyama Universal Bond II in contact komt met slijmvlies, veegt u het betreffende gebied onmiddellijk schoon en spoelt u na de restauratie grondig met water. De aangedane gebieden kunnen wit worden door eiwitcoagulatie, maar een dergelijke bleekheid verdwijnt binnen 24 uur. Als de bleekheid niet binnen 24 uur verdwijnt, dient u onmiddellijk contact op te nemen met een arts. U dient dit de patiënt te adviseren.
  - Als Tokuyama Universal Bond II in aanraking komt met de huid of kleding, dient u het gebied onmiddellijk te bevochtigen met een in alcohol gedrenkt gaas.
  - Verzoek de patiënt zijn mond direct na de behandeling te spoelen.
- 7) Tokuyama Universal Bond II mag niet worden ingeslikt of ingeademd. Inslikken of inademen kan ernstig letsel tot gevolg hebben.
- 8) Om onbedoeld inslikken van Tokuyama Universal Bond II te vermijden, dient u het product buiten het bereik van patiënten en kinderen bewaren.
- 9) STEL Tokuyama Universal Bond II of de damp ervan NIET BLOOT aan open vuur vanwege de brandbaarheid van Tokuyama Universal Bond II.
- 10) Om kruisinfectie of verminderde hechtsterkte te vermijden, is hergebruik van de disposable applicator en de wegwerpmeubelbakje NIET toegestaan. Reinig het dispenserbakje grondig met alcohol na ieder gebruik.
- 11) Gebruik Tokuyama Universal Bond II NIET direct in de caviteit als deze zich dichtbij de pulpa bevindt. Bescherming van de pulpa met glasionomeerlining of calciumhydroxide is aanbevolen. Gebruik GEEN MATERIALEN OP BASIS VAN EUGENOL om de pulpa beschermen, omdat deze materialen de uitharding van Tokuyama Universal Bond II afremmen.
- 12) Let op, als een restauratie is afgebrokkeld door een slechte occlusie of bruxisme (op elkaar klemmen, knarsen of tikken), kan de gerepareerde restauratie weer afbrokkelen.
- 13) Gebruik GEEN mengbakjes van andere fabrikanten.
- 14) Gebruik het meegeleverde mengbakje of wegwerpmeubelbakje om Tokuyama Universal Bond II te doseren en te mengen. Als Tokuyama Universal Bond II niet wordt aangebracht in het

rubber mengbakje, kan het lastig zijn de uitgeharde Tokuyama Universal Bond II uit het mengbakje te verwijderen. De uitgeharde Tokuyama Universal Bond II kan worden verwijderd door het rubber binnenstebuiten te keren.

- 15) Meng Tokuyama Universal Bond II NIET met primers of adhesieven van andere merken.
- 16) Ter voorkoming van spatten van de vloeistof mag de flacon Tokuyama Universal Bond II niet onmiddellijk worden geopend nadat hij uit de koelkast komt. Tokuyama Universal Bond II dient voor gebruik op kamertemperatuur te worden gebracht. Nadat het product uit de koelkast is genomen, dient het 20 minuten te rusten, of totdat het op kamertemperatuur is.
- 17) Tokuyama Universal Bond II niet gebruiken voor harsmaterialen waarvoor speciale adhesieven of primers vereist zijn.

## ■ VOORZORGSMAATREGELEN VOOR GENEESMIDDELEN EN MATERIALEN

- 1) Sommige materialen en geneesmiddelen (hemostatisch materiaal) remmen de uitharding/adhesie van Tokuyama Universal Bond II af.

Gebruik GEEN producten met:

- eugenol,
- aluminiumchloride,
- ijzersulfaat,
- calciumsulfaat,
- aluminiumsulfaat,
- diaminezilverfluoride [molecuulformule: Ag(NH<sub>3</sub>)<sub>2</sub>F]

- 2) Tokuyama Universal Bond II hecht niet aan tandstructuren onmiddellijk nadat materiaal is aangebracht dat volgende bestanddelen bevat:

- waterstofperoxide (oxydol),
- natriumhypochloriet

We adviseren het gebruik van deze materialen te vermijden op de dag van het cementsetten, maar deze materialen kunnen wel worden gebruikt voor wortelkanaalbehandelingen, daar de remming veroorzaakt door deze materialen meestal binnen vijf dagen verdwijnt.

## ■ BEWAREN

- 1) Bewaar Tokuyama Universal Bond II bij een temperatuur tussen 0 en 25°C (32 tot 77°F).
- 2) Weg houden van warmte, direct zonlicht, vonken en open vuur.
- 3) NIET GEBRUIKEN na het verstrijken van de uiterste gebruiksdatum op de flacon/

verpakking.

## ■ **VERWIJDEREN**

Ongebruikt Tokuyama Universal Bond II dient geabsorbeerd te worden in een inert absorberend materiaal zoals gaas of wattenrol en afgevoerd te worden volgens de plaatselijke voorschriften. Raadpleeg de gids voor het verwijderen van verpakkingsafval, getoond aan het einde van deze IFU.

## ■ **KLINISCHE TOEPASSING VOOR DIRECTE RESTAURATIES EN INTRAORALE REPARATIE VAN RESTAURATIES MET COMPOSIETHARS**

### **1. Reinigen**

Reinig het tandoppervlak zorgvuldig met een rubber cup en fluoridevrije tandpasta. Vervolgens spoelen met water.

### **2. Isolatie**

Rubberdam heeft de voorkeur als isolatiemethode.

### **3. Prepareren van de caviteit**

Prepareer de caviteit en spoel met water. Breng bevels aan op de glazuurranden van anterieure preparaten (klasse III, IV en V) en chamfers op de randen van posterieure preparaten (klasse I en II), omdat bevels en chamfers helpen om de grens tussen de randen van de caviteit en de restauratie weg te werken, wat gunstig is voor de esthetiek en de retentie.

- Als het adhesieoppervlak ongeprepareerd glazuur betreft, breng dan een etsmiddel aan op het ongeprepareerde glazuur. Zie rubriek "Selectieve-glazuuretstechniek".

### **4. Drogen**

Droog de caviteit door te deppen of met behulp van een luchtspuit.

- Droog de vitale tand NIET uit. Uitdroging kan leiden tot postoperatieve gevoeligheid.

- De onderstaande stoffen, die de uitharding van Tokuyama Universal Bond II remmen, dienen van het tandoppervlak te worden verwijderd door dit grondig te reinigen met alcohol, citroenzuur, of het aanbrengen van fosforzuur gedurende 2 tot 3 seconden voor applicatie:

- 1) Olienevel uit handstuk,
- 2) Speeksel, bloed en wondvocht.

### **5. Etsen van de tandstructuren (optioneel)**

#### **a) Selectieve-glazuurettechniek**

Breng fosforzuurgel uitsluitend aan op het glazuur rond de rand van de gerepareerde

caviteit en laat de fosforzuurgel 10–15 seconden rusten. Spoel het geëtste oppervlak grondig (ten minste 15 seconden) met water en droog dan zachtjes met lucht.

b) Totaletsttechniek

Breng fosforzuurgel eerst aan op het gerepareerde glazuur en dan op het dentine. Het etsmiddel moet 10–15 seconden blijven zitten om te reageren met het glazuur en het dentine. Spoel grondig (ten minste 15 seconden) met water en droog dan zachtjes met lucht of wattenrollen; droog niet overmatig.

## 6. Prepareren van het adhesieoppervlak tijdens reparatie

### 6.1 Andere keramiek dan porselein, en composiet

Schuin de rand zo nodig af. Ruw het gebied op door zandstralen of slijpen met een diamantboor op lage snelheid om het oppervlak voor adhesie te prepareren. Spoel grondig en droog het oppervlak.

### 6.2 Metaalrestauraties

Ruw het gebied op door zandstralen of slijpen met een diamantboor op lage snelheid om het oppervlak voor adhesie te prepareren. Spoel grondig en droog het oppervlak.

### 6.3 Porselein

Schuin de rand zo nodig af. RUW het oppervlak NIET OP; polijst het gebied om een schoon, nieuw oppervlak te prepareren voor adhesie. Spoel grondig en droog het oppervlak.

- Bij zandstralen, ten minste 30 to 50 micron ( $\mu$ ) aluminapoeder gebruiken.
- De onderstaande stoffen verhinderen adhesie en dienen van het adhesievlaak te worden verwijderd door mechanisch reinigen of weken met alcohol.

1) Olienevel van handstuk

2) Plaque, tandsteen, speeksel, bloed en exudaat

- Indien nodig het oppervlak dat niet wordt gebond met metalen separator, paraffinelaag, vaseline, enz. afdekken.

## 7. Doseren van Tokuyama Universal Bond II

Laat Tokuyama Universal Bond II voor gebruik op kamertemperatuur komen. Open de dop van de flacon en doseer één druppel van zowel Tokuyama Universal Bond II A als B in het mengbakje of het wegwerpmengbakje. Meng grondig met een wegwerpapplicator tot het gemengde bondingmateriaal groen wordt.

- Doseer Tokuyama Universal Bond II B ONMIDDELIJK na het doseren van A. Tokuyama Universal Bond II A kan roze worden door het vluchtig worden van het oplosmiddel als het te lang blijft zitten. Als Bond A roze wordt, moet u het wegdoen en opnieuw verse Tokuyama Universal Bond II A en B doseren.

- Voltooit het aanbrengen binnen 1 minuut na dosering bij gebruik van het mengbakje, daar Tokuyama Universal Bond II vluchtige oplosmiddelen bevat. Na het mengen verandert de kleur van Tokuyama Universal Bond II geleidelijk door de reactie van de katalysator van Tokuyama Universal Bond II. Dit is normaal en wijst niet op een probleem met Tokuyama Universal Bond II.
- Voltooit het aanbrengen binnen 3 minuten na dosering bij gebruik van het wegwerpmbengbakje.
- Houd de flesjes Tokuyama Universal Bond II A en B verticaal bij het doseren. Houd de flacon niet diagonaal of horizontaal bij het doseren; hierdoor zou de Tokuyama Universal Bond II in het mondstuk terug kunnen vloeien en besmet raken.
- Het mondstuk naar het mengbakje NIET aanraken tijdens het doseren. Verwissel de doppen van de flacons met Tokuyama Universal Bond II A en B NIET met elkaar. Als Tokuyama Universal Bond II A en B in contact komen tijdens het doseren, dan kan Tokuyama Universal Bond II in het mondstuk uitharden.
- Veeg vóór het afsluiten het overtollige Tokuyama Universal Bond II van de tip van het mondstuk en van de binnenkant van de dop.
- Plaats de doppen van de flacons Tokuyama Universal Bond II A en B onmiddellijk na het doseren terug en sluit ze goed af.
- Draai de doppen van de flacons NIET te sterk aan.

## **8. Aanbrengen van Tokuyama Universal Bond II**

Breng met de wegwerapplicator de gemengde Tokuyama Universal Bond II aan op het hele adhesieoppervlak. Zorg ervoor geen oppervlakken over te slaan waar Tokuyama Universal Bond II op moet worden aangebracht.

- Als bij intraorale reparaties van restauraties het adhesieoppervlak tandstructuren en restauraties (keramiek, porselein, metalen of composiet) bevat, breng dan de gemengde Tokuyama Universal Bond II onmiddellijk op het hele adhesieoppervlak aan. Er zijn geen extra primers nodig.
- Als de aangebrachte Tokuyama Universal Bond II op de caviteitbodem of in een hoek van de caviteit vloeit en te dik is voor verspreiding met lucht, verwijder het overtollige gedeelte dan met een puntje papier of een nieuwe wegwerapplicator.
- Zorg dat overtollig Tokuyama Universal Bond II niet subgingivaal vloeit. Als Tokuyama Universal Bond II subgingivaal vloeit, spoel en droog het gebied dan grondig.
- Indien speeksel, bloed of andere vloeistoffen de aangebrachte Tokuyama Universal Bond II hebben besmet, spoel de caviteit dan grondig met water, droog deze en breng Tokuyama Universal Bond II opnieuw aan.

- Spoel de aangebrachte Tokuyama Universal Bond II NIET met water, behalve bij ongewilde besmetting.
- Wacht niet te lang na het aanbrengen van Tokuyama Universal Bond II. Droog met lucht binnen 30 seconden na het aanbrengen voor de juiste dikte van de laag.

## **9. Luchtdroging**

Gebruik een olievrije lucht-/waterspuit en blaas continu een zwakke luchtstroom op het oppervlak met Tokuyama Universal Bond II totdat de vloeibare Tokuyama Universal Bond II op zijn plaats blijft zonder te vlocien. Werk af door zachtjes lucht op het oppervlak te blazen. Gebruik een vacuüm afzuiger om spatten van Tokuyama Universal Bond II te voorkomen.

- Indien speeksel, bloed of andere vloeistoffen de aangebrachte Tokuyama Universal Bond II hebben besmet, spoel dan grondig met water, droog en breng Tokuyama Universal Bond II opnieuw aan.
- Spoel de aangebrachte Tokuyama Universal Bond II NIET met water, behalve bij ongewilde besmetting.
- Bij onbedoeld spatten kan het weefsel wit worden of een allergische reactive veroorzaken.

## **10. Composiethars**

Restaureer met een lichtuithardende, zelfhardende of dual-cure composiethars volgens de instructies van de fabrikant. De overgevulde composiethars dient grondig afgewerkt en gepolijst te worden.

- De laag Tokuyama Universal Bond II kan onder het licht van de polymerisatielamp fluorescerend oplichten.

# **■ KLINISCHE TOEPASSING VOOR CEMENTEREN VAN INDIRECTE RESTAURATIES**

## **1. Prepareren van het adhesieoppervlak van de restauratie**

### **1.1 Keramiek, uitgezonderd porselein en composietmaterialen**

Ruw de binnenkant van de restauratie op door zandstraling (0,1 tot 0,2 MPa), air abrasion of beslijping met een diamantboor op lage snelheid om het oppervlak te prepareren voor hechting. Spoel en droog het oppervlak grondig.

### **1.2 Metalen restauraties**

Ruw het gebied op door zandstraling (0,3 tot 0,5 MPa), air abrasion of beslijping met een diamantboor op lage snelheid om het oppervlak te prepareren voor hechting. Spoel en droog het oppervlak grondig.

### 1.3 Porselein

RUW het oppervlak NIET OP; polijst het gebied om een schoon, nieuw oppervlak te prepareren voor adhesie. Spoel en droog het oppervlak grondig.

- Bij zandstralen of luchtabrasie aluminiumoxidepoeder van ten minste 30 tot 50 micron gebruiken.
- Indien het adhesieoppervlak niet kan worden opgeruwd of gepolijst, ets het gebied voor adhesie dan met fosforzuur, om het vervolgens grondig te spoelen en te drogen.
- De onderstaande stoffen verhinderen adhesie en dienen van het adhesieoppervlak te worden verwijderd door het mechanisch of met alcohol te reinigen. Reinig de restauratie nadat deze aanpassing is voltooid.
  - 1) Gips en inbedmateriaal
  - 2) Siliconenolie uit controleset kroonpassing
  - 3) Olienevel uit handstuk
  - 4) Tandplak, tandsteen, speeksel, bloed en wondvocht
  - 5) Tijdelijke restauratie en tijdelijk cement

Bescherm indien nodig het oppervlak waar niet aan gehecht zal worden met een metalen separator, paraffinefilm, vaseline, enz.

### 2. Doseren van Tokuyama Universal Bond II

Laat Tokuyama Universal Bond II voor gebruik op kamertemperatuur komen. Open de dop van de flacon en doseer één druppel van zowel Tokuyama Universal Bond II A als B in het mengbakje of het wegwerpmbengbakje. Meng grondig met een wegwerapplicator tot het gemengde bondingmateriaal groen wordt.

- Doseer Tokuyama Universal Bond II B ONMIDDELIJK na het doseren van A. Tokuyama Universal Bond II A kan roze worden door het vluchtig worden van het oplosmiddel als het te lang blijft zitten. Als Bond A roze wordt, moet u het wegdoen en opnieuw verse Tokuyama Universal Bond II A en B doseren.
- Voltooit het aanbrengen binnen 1 minuut na dosering bij gebruik van het mengbakje, daar Tokuyama Universal Bond II vluchttige oplosmiddelen bevat. Na het mengen verandert de kleur van Tokuyama Universal Bond II geleidelijk door de reactie van de katalysator van Tokuyama Universal Bond II. Dit is normaal en wijst niet op een probleem met Tokuyama Universal Bond II.
- Voltooit het aanbrengen binnen 3 minuten na dosering bij gebruik van het wegwerpmbengbakje.
- Houd de flesjes Tokuyama Universal Bond II A en B verticaal bij het doseren. Houd de flacon niet diagonaal of horizontaal bij het doseren; hierdoor zou de Tokuyama Universal Bond II in

het mondstuk terug kunnen vloeien en besmet raken.

- Het mondstuk naar het mengbakje NIET aanraken tijdens het doseren. Verwissel de doppen van de flacons met Tokuyama Universal Bond II A en B NIET met elkaar. Als Tokuyama Universal Bond II A en B in contact komen tijdens het doseren, dan kan Tokuyama Universal Bond II in het mondstuk uitharden.
- Veeg vóór het afsluiten het overtollige Tokuyama Universal Bond II van de tip van het mondstuk en van de binnenkant van de dop.
- Plaats de doppen van de flacons Tokuyama Universal Bond II A en B onmiddellijk na het doseren terug en sluit ze goed af.
- Draai de doppen van de flacons NIET te sterk aan.

### **3. Aanbrengen van Tokuyama Universal Bond II**

Breng met de wegwerapplicator de gemengde Tokuyama Universal Bond II aan op het hechtoppervlak.

- Zorg dat Tokuyama Universal Bond II alle oppervlakken bedekt waar cement zal worden aangebracht.
- BRENG NIET teveel aan. Eén keer Tokuyama Universal Bond II aanbrengen volstaat. Een te dikke laag kan de pasvorm van de restauratie in gevaar brengen.
- LAAT GEEN speeksel, bloed, olie, water, enz., in contact komen met het hechtoppervlak. Indien het behandelde oppervlak is besmet, spoel het dan grondig met water, droog het en breng Tokuyama Universal Bond II opnieuw aan.
- Wacht niet te lang na het aanbrengen van Tokuyama Universal Bond II. Droog met lucht binnen 30 seconden na het aanbrengen voor de juiste dikte van de laag.

### **4. Luchtdroging**

Gebruik een olievrije lucht-/waterspuit en blaas een zwakke luchtstroom op het oppervlak.

Gebruik een vacuüm afzuiger om spatten van Tokuyama Universal Bond II te voorkomen.

### **5. Cementeren**

Cementeer met een kunststofcement, volgens de instructies van de fabrikant.

- Breng de kunststofcementpasta NIET rechtstreeks aan op de voorbereide tand of in de caviteit behandeld met Tokuyama Universal Bond II, om problemen met de pasvorm van de restauratie te voorkomen.
- Het uitharden kan worden versneld, afhankelijk van de gebruikte harscement. Breng de restauratie zo snel mogelijk aan na het appliceren van de kunststof voor de juiste laagdikte (binnen 1 minuut na het doseren), anders bestaat de kans dat de restauratie niet correct past bij de cementering.

- De laag Tokuyama Universal Bond II kan onder het licht van de polymerisatielamp fluorescerend oplichten.

## ■ KLINISCHE TOEPASSING VOOR HECHTING VAN ACRYLHARS OP METAALBASIS, ANKER OF ATTACHMENT

### 1. Prepareren van het adhesie-oppervlak

Ruw het gebied op door zandstralen (0,1 tot 0,2 MPa), of slijpen met een diamantboor op lage snelheid om het oppervlak voor adhesie te prepareren. Spoel grondig en droog het oppervlak.

### 2. Dispensing, aanbrengen en drogen met lucht

Ga te werk volgens dezelfde procedures als beschreven in KLINISCHE TOEPASSING VOOR CEMENTEREN VAN INDIRECTE RESTAURATIES

### 3. Applicatie, polymerisatie, bijwerken en afwerking van acrylhars

Ga te werk volgens de instructies van de fabrikant voor het gebruik of polymeriseerbare acrylhars.

Wij verzoeken de gebruiker en/of de patiënt om mogelijke ernstige incidenten die zich in verband met het medische hulpmiddel hebben voorgedaan te melden bij de fabricant en bij de daartoe aangewezen instantie van de lidstaat waar de gebruiker en/of de patiënt woonachtig is.

De fabrikant van de Tokuyama Universal Bond II is niet verantwoordelijk voor schade of letsel veroorzaakt door onjuist gebruik van dit product. Het is de persoonlijke verantwoordelijkheid van de gebruiker om voor gebruik na te gaan of dit product geschikt is voor de gewenste applicatie. Productspecificaties van de Tokuyama Universal Bond II kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd. Wanneer de productspecificaties wijzigen, kunnen instructies en waarschuwingen tevens wijzigen.

## NORSK •

Les alle opplysninger, forsiktigheitsregler og merknader før bruk.

## ■ PRODUKTBESKRIVELSE OG GENERELL INFORMASJON

1. Tokuyama Universal Bond II er et 2-komponentes, selvherdende dental adhesivsystem for både direkte og indirekte restaureringer som kan brukes med teknikker for selv-etsing, selektiv emaljeetsing og total-etsing. Tokuyama Universal Bond II er utviklet som universelt adhesiv for å være helt kompatibelt med lysherdende, selvherdende og dualherdende kompositmaterialer.

2. Tokuyama Universal Bond II bedrer bindestyrken til polymeriserbart resinmateriale (resinbasert adhesiv cement, akrylharpiks og resinbasert komposit) til materiale til indirekte restaureringer som f.eks. glasskeramikk (porselen), oksidkeramikk (zirkonia og alumina), metaller (edle og uedle) og resinmaterialer, inkl. uorganiske fyllstoffer.
3. Tokuyama Universal Bond II inneholder fosforsyremonomer, bisfenol A-di- (2-hydroksypropoksy) dimetakrylat (Bis-GMA), trietylenglykol-dimetakrylat (TEGDMA), 2-hydroksyethyl-metakrylat (HEMA), MTU-6 (tiouracil-monomer), silankoblingsmiddel, peroksid, boratkatalysator, aceton, etanol og renset vann.

## ■ TILTENKT FORMÅL

Tiltenk formål: Selvherdende universelt dentalt adhesiv

Pasientmålgruppe: Alle aldersgrupper

## ■ INDIKASJONER

- Direkte anteriore og posteriore fyllinger med lysherdende, dualherdende og selvherdende kompositmateriale
- Intraoral reparasjon av kompositrestaureringer, porselen sammenføyd med metall, metall og alle keramikkrestaureringer uten ekstra primer
- Sementering av indirekte restaureringer og skallfasetter i kombinasjon med lysherdende, dualherdende og selvherdende resinbaserte sementer
- Bonding av kjerneoppbygginger laget av kjerneoppbyggingsmateriale
- Bonding av resin i tannproteser på metallbase, spenne eller feste
- Reparasjon av tannproteser med metallbase, spenne eller feste
- Bonding av u gjennomsiktig resin på metallbase under fabrikasjon av kroner med resinfasetter

## ■ KONTRAINDIKASJONER

Tokuyama Universal Bond II inneholder metakrylmonomerer, peroksid, organiske løsemidler og syrer. IKKE bruk Tokuyama Universal Bond II på pasienter som er allergiske mot eller overfølsomme overfor metakrylmonomerer, relaterte monomerer, peroksid, organiske løsemidler og syrer.

## ■ FORSIKTIGHETSREGLER

- 1) IKKE bruk Tokuyama Universal Bond II til andre formål enn de som er angitt i denne bruksanvisningen. Du må bare bruke Tokuyama Universal Bond II i samsvar med instruksjonene.

- 2) Tokuyama Universal Bond II er kun beregnet på å selges til og brukes av lisensiert tannhelsepersonell. Det er ikke beregnet på salg til eller egnet til å bli brukt av personer som ikke er tannhelsepersonell.
- 3) Bruk IKKE Tokuyama Universal Bond II hvis sikkerhetsforseglingene er brutt eller synes å være klusset med.
- 4) Hvis Tokuyama Universal Bond II forårsaker allergisk reaksjon eller overfølsomhet, må du umiddelbart slutte å bruke det.
- 5) Bruk undersøkelseshansker (plast, vinyl eller lateks) til enhver tid når du håndterer Tokuyama Universal Bond II for å unngå muligheten for allergiske reaksjoner mot metakrylate monomerer. Merk: Visse substanser/materialer kan trenge gjennom undersøkelseshansker. Hvis Tokuyama Universal Bond II kommer i kontakt med undersøkelseshanskene, må du ta av deg og kaste hanskene. Vask hendene grundig med vann så raskt som mulig.
- 6) Unngå at Tokuyama Universal Bond II kommer i kontakt med øyne, slimhinner, hud og klær.
- Hvis Tokuyama Universal Bond II kommer i kontakt med øynene, må du skylle øynene grundig med vann og omgående oppsøke øyelege.
  - Hvis Tokuyama Universal Bond II kommer i kontakt med slimhinner, må du omgående tørke produktet bort fra det berørte området og skylle grundig med vann etter at restaureringen er fullført. De berørte områdene kan blekes på grunn av koagulert protein, men blekingen skal i regelen forsvinne igjen innen 24 timer. Hvis slik bleking ikke forsvinner innen 24 timer, må du umiddelbart ta kontakt med lege, og pasienten skal gis tilsvarende råd.
  - Hvis Tokuyama Universal Bond II kommer i kontakt med hud eller klær, må du umiddelbart fukte området med bomullspinne eller gas som er bløtlagt I alkohol.
  - Gi pasienten beskjed om å skylle munnen umiddelbart etter behandlingen.
- 7) Tokuyama Universal Bond II skal ikke svelges eller pustes inn. Svelging eller innånding kan føre til alvorlige personskader.
- 8) For å unngå utilsiktet svelging av Tokuyama Universal Bond II, må du ikke la produktet ligge uten tilsyn innenfor pasienters og barns rekkevidde.
- 9) IKKE eksponer Tokuyama Universal Bond II eller damp fra produktet for åpen ild, for Tokuyama Universal Bond II er brannfarlig.
- 10) Engangsapplikatoren skal IKKE brukes om igjen, for å unngå kryssinfeksjon eller reduksjon av bindestyrken. og engangs-blandeskålen Rengjør blandeskålen grundig med alkohol etter hver bruk.
- 11) IKKE bruk Tokuyama Universal Bond II direkte på pulpanære kaviteter. Det anbefales å bruke pulpabeskyttelse med glassionomerfording eller kalsiumhydroksid. IKKE bruk

EUGENOLBASERTE MATERIALER for å beskytte pulpa, ettersom slike materialer hemmer herdingen av Tokuyama Universal Bond II.

- 12) Vær oppmerksom på at når en fylling brekkes på grunn av feiljustert okklusjon eller skjæring av tenner (sammenbiting, gnissing eller banking), kan den reparere fyllingen brekke på nytt.
- 13) IKKE bruk blandeskåler levert av andre produsenter.
- 14) Bruk den blandeskålen eller en blandeskål til engangsbruk som fulgte med i leveransen, når du skal dispensere og blande Tokuyama Universal Bond II. Hvis Tokuyama Universal Bond II ikke dispenseser på gummiene, kan det være vanskelig å fjerne herdet Tokuyama Universal Bond II fra blandeskålen. Herdet Tokuyama Universal Bond II kan fjernes ved å vrenge om gummiene.
- 15) IKKE bland Tokuyama Universal Bond II med primere eller adhesiver av andre merker.
- 16) For å unngå at væsken spruter, skal ikke flasken med Tokuyama Universal Bond II åpnes rett etter at den er tatt ut av kjøleskapet. Tokuyama Universal Bond II skal bringes opp i romtemperatur før bruk. La produktet hvile i 20 minutter til det får romtemperatur, etter at du har tatt det ut av kjøleskapet.
- 17) Du skal ikke bruke Tokuyama Universal Bond II med harpiksmaterialer der spesielle lim eller primere er spesifisert.

## ■FORSIKTIGHETSREGLER FOR LEGEMIDLER OG MATERIALER

- 1) Noen materialer og medikamenter (hemostatisk materiale) hemmer herdingen av/ adhesjonen til Tokuyama Universal Bond II.

IKKE BRUK produkter som inneholder:

- eugenol
- aluminiumklorid
- jernsulfat
- aluminiumsulfat
- sølvdiaminfluorid [molekylformel: Ag(NH<sub>3</sub>)<sub>2</sub>F]

- 2) Tokuyama Universal Bond II hefter ikke på tannstruktur rett etter applisering av materialer som inneholder:

- hydrogenperoksid (oksydol)
- natriumhypokloritt

Vi anbefaler å unnlate å bruke disse materialene den dagen sementeringen finner sted, men materialene kan brukes til behandling av rotkanaler, ettersom hemmingen som disse materialene forårsaker vanligvis fordamper innen fem dager.

## ■ OPPBEVARING

- 1) Lagre Tokuyama Universal Bond II ved temperaturer mellom 0 til 25°C (32 til 77°F).
- 2) Skal holdes på avstand fra varme, direkte sollys, gnister og åpen ild.
- 3) IKKE bruk produktet etter angitt utløpsdato på flasken/forpakningen.

## ■ AVFALLSHÅNDTERING

Ubrukt Tokuyama Universal Bond II skal absorberes i inert absorberende materiale, f.eks. gas eller bomull, og avfallshåndteres i samsvar med lokale forskrifter.

Se veilederingen for avfallshåndtering av emballasje, vist til sist i denne bruksanvisningen.

## ■ KLINISK APPLISERING TIL DIREKTE RESTAURERINGER OG INTERORAL REPARASJON AV RESTAURERINGER MED RESINBASERT KOMPOSITT

### 1. Rengjøring

Rengjør tannoverflaten grundig med gummikopp og fluoridfri pasta. Skyll deretter med vann.

### 2. Tørrlegging

Det anbefales å bruke kofferdam til tørrleggingen.

### 3. Preparering av kavitetten

Preparer kavitetten og skyll med vann. Lag skråkanter på emaljemarginene til anteriore prepareringer (klasse III, IV, V) og skjeve kanter på marginene til posteriore prepareringer (klasse I, II), fordi skråkanter og skjeve kanter bidrar til å utviske demarkasjonene mellom kavitetens marginer og restaureringen, og det gir både bedre estetikk og feste.

- Hvis en kontaktflate har uskåret emalje, må du påføre etsemiddel på den uskårede emaljen. Se avsnitt "Teknikk for selektiv emaljeetsing".

### 4. Tørking

Tørk kavitetten med absorpsjonsteknikk eller med luftsprøyteknikk.

- Du må IKKE tørke den vitale tannen for mye. Dersom den tørkes for mye, kan det oppstå sensitivitet etter operasjonen.

- Substansene som er angitt nedenfor, som hemmer herdingen av Tokuyama Universal Bond II, skal fjernes fra tannen ved at tannoverflaten rengjøres grundig med alkohol, sitronsyre eller bruk av fosforsyre i 2 til 3 sekunder før applisering:

1) Oljetåke fra håndstykket.

2) Spytt, blod og sårvæske.

## **5. Etsing av tannstrukturen (valgfritt)**

### **(a.) Teknikk for selektiv emaljeetsing**

Appliser fosforsyrebasert etsegel på omliggende emalje rundt den forberedte kavitetens margin, og la det virke i 10-15 sekunder. Skyll den etsede overflaten grundig med vann (minst 15 sekunder) og tørk deretter med en svak luftstrøm.

### **(b.) Teknikk for total-etsing**

Appliser først fosforsyrebasert gel på den preparerte emaljen og deretter på dentin. Etsemidlet skal virke på emalje og dentin i 10-15 sekunder. Skyll grundig med vann (minst 15 sekunder) og tørk deretter med en svak luftstrøm eller med bomullsspellets. Ikke tørk for mye.

## **6. Preparerings av den adhesive overflaten under reparasjon**

### **6.1 Annen keramikk enn porselen og kompositmaterialer**

Lag skråkanter på marginene om nødvendig. Ru opp området ved å slipe med luft eller med et diamantbor med sakte hastighet for å preparere overflaten for adhesjonen. Skyll og tørk overflaten grundig.

### **6.2 Restaureringer av metall**

Ru opp området ved å slipe med luft eller med et diamantbor med sakte hastighet for å preparere overflaten for adhesjonen. Skyll og tørk overflaten grundig.

### **6.3 Porselen**

Lag skråkanter på marginene om nødvendig. Du må IKKE rue opp overflaten. Poler området for å preparere en ren og frisk overflate for adhesjonen. Skyll og tørk overflaten grundig.

- Ved bruk av sliping med luft må det benyttes aluminapulver med en kornstørrelse på minst 30 til 50 mikron.
- Substansene som er angitt nedenfor hemmer adhesjonen og må fjernes fra den adhesive overflaten ved hjelp av mekanisk rengjøring eller bløtlegging i alkohol.
  - 1) Oljetåke fra håndstykket
  - 2) Plakk, tannstein, spytt, blod og sårvæske
- Ved behov må du beskytte overflate som ikke skal bindes med skillemiddel av metall, parafinfilm, vaselin, etc.

## **7. Dispensering av Tokuyama Universal Bond II**

La Tokuyama Universal Bond II få romtemperatur før bruk. Åpne flasken ved å ta av lokket og dispenser en dråpe av hhv. Tokuyama Universal Bond II A og B i blandeskålen eller engangs-blandeskålen. Bland grundig med en engangsapplikator til det blandede bindemiddelet blir grønt.

- Trekk ut Tokuyama Universal Bond II B umiddelbart etter dispensering A. Tokuyama Universal Bond II A kan bli rosa på grunn av flyktig løsemiddel hvis den får sitte på for lenge. Hvis Bond A blir rosa, skal du kaste den og dispensere ny Tokuyama Universal Bond II A og B.
- Fullfør appliseringen innen 1 minutt etter dispenseringen ved bruk av blandeskål, ettersom Tokuyama Universal Bond II inneholder flyktig alkohol. Etter blandingen vil fargen til Tokuyama Universal Bond II endres gradvis på grunn av reaksjonen til Tokuyama Universal Bond IIs katalysator. Dette er normalt og ikke et tegn på feil ved Tokuyama Universal Bond II.
- Fullfør appliseringen innen 3 minutter etter dispenseringen ved bruk av blandeskål til engangsbruk.
- Pass på å holde flaskene med Tokuyama Universal Bond II A og B vertikalt når du dispenserer. Du må ikke holde flasken diagonalt eller horisontalt når du dispenserer adhesivet, for da kan Tokuyama Universal Bond II renne tilbake inn i dysen og bli kontaminert.
- IKKE berør blandebrønnen med dysen mens du dispenserer. IKKE bytt flaskelokkne til Tokuyama Universal Bond II A og B. Hvis Tokuyama Universal Bond II A og B kommer i kontakt under dispensering, kan Tokuyama Universal Bond II herde i dysen.
- Tørk av overflødig Tokuyama Universal Bond II fra dysen og innsiden av lokket før du lukker flasken.
- Sett flaskelokkene på Tokuyama Universal Bond II A og B tett på rett etter dispenseringen.
- IKKE stram flaskelokkene for mye.

## **8. Applisering av Tokuyama Universal Bond II**

Bruk engangsapplikatoren og påfør den blandede Tokuyama Universal Bond II på hele overflaten/limene. Pass på å ikke utelate overflater der Tokuyama Universal Bond II skal påføres.

- I tilfelle intraoral reparasjon av restaureringer, påfør den blandede Tokuyama Universal Bond II på hele den/de vedheftende overflaten(e). Hvis den vedheftende overflaten inkluderer tannstruktur og restaureringer (keramikk, porselen, metaller eller kompositmaterialer). Ingen ekstra grunning er nødvendig.
- Hvis det påførte Tokuyama Universal Bond II samler seg i bunnen av kavitetten eller en vinkel på kavitetsoverflaten og er for tykk til å tynnes med luft, fjern overflødig materiale med en papirspiss eller en ny engangsapplikator.
- Pass på at overflødig Tokuyama Universal Bond II ikke strømmer til det subgingivale området. Hvis Tokuyama Universal Bond II strømmer til det subgingivale området, må du skylle og tørke området grundig.

- Hvis spytt, blod eller andre væsker forenser den påførte Tokuyama Universal Bond II, skyll kavitten grundig med vann, tørk og påfør ny Tokuyama Universal Bond II.
- Du må IKKE skylle applisert Tokuyama Universal Bond II med vann med mindre det foreligger utilsiktet kontaminasjon.
- IKKE vent for lenge etter å ha applisert Tokuyama Universal Bond II. Lufttørk innen 30 sekunder etter applisering for å sikre korrekt tykkelse på filmen.

## **9. Lufttøring**

Bruk en sprøye med oljefri luft/vann, tilfør kontinuerlig en mild luftstrøm på Tokuyama Universal Bond II-overflaten til det flytende Tokuyama Universal Bond II forblir i samme posisjon uten bevegelser. Avslutt med en svak luftstrøm mot overflaten. Bruk en vakuumsuger for å hindre at Tokuyama Universal Bond II spruter.

- Hvis spytt, blod eller annen væske kontaminerer applisert Tokuyama Universal Bond II, må du skylle grundig med vann, tørke og applisere frisk Tokuyama Universal Bond II på nytt.
- Du må ikke skylle applisert Tokuyama Universal Bond II med vann med mindre det foreligger utilsiktet kontaminasjon.
- Hvis det oppstår utilsiktet sprut, kan det føre til bleking av vev eller mulig allergisk reaksjon.

## **10. Resinbasert kompositt**

Restaurer med lysherdende, selvherdende eller dualherdende resinbasert komposit i samsvar med produsentens bruksanvisning. For mye påfylt resinbasert komposit skal pusses grundig bort og poleres.

- Tokuyama Universal Bond II-laget kan virke fluorescerende under en dental herdelampe stråling.

# **■ KLINISK APPLISERING TIL SEMENTERING AV INDIREKTE RESTAURERINGER**

## **1. Preparering av den adhesive overflaten på restaureringen**

### **1.1 Annen keramikk enn porselen og kompositmateriale**

Ru opp restaureringen innvendig med sandblåsing (0,1 til 0,2 MPa), slip med luft eller med et diamantbor med sakte hastighet for å preparere overflaten for adhesjonen. Skyll og tørk overflaten grundig.

### **1.2 Restaureringer av metall**

Ru opp området med sandblåsing (0,3 til 0,5 MPa), slip med luft eller med et diamantbor med sakte hastighet for å preparere overflaten for adhesjonen. Skyll og tørk overflaten grundig.

## 1.3 Porselen

Du må IKKE rue opp overflaten. Poler området for å preparere en ren og frisk overflate for adhesjonen. Skyll og tørk overflaten grundig.

- Ved bruk av sandblåsing eller sliping med luft må det benyttes aluminapulver med en kornstørrelse på minst 30 til 50 mikron.
- Hvis du ikke er i stand til å rue opp eller polere den adhesive overflaten, må du etse området for adhesjonen med fosforsyre og deretter skylle og tørke grundig.

- Substansene som er angitt nedenfor hemmer adhesjonen og må fjernes fra den adhesive overflaten ved hjelp av mekanisk rengjøring eller bløtlegging i alkohol. Rengjør restaureringen etter at justeringen er avsluttet.

- 1) Gips og innlegg
- 2) Silikonolje fra innsatt kontrollmateriale
- 3) Oljetåke fra håndstykket
- 4) Plakk, tannstein, spytt, blod og sårsvæske
- 5) Midlertidig restaurering og midlertidig sement

Ved behov må du beskytte overflate som ikke skal bindes med skillemiddel av metall, parafinfilm, vaselin, etc.

## 2. Dispensering av Tokuyama Universal Bond II

La Tokuyama Universal Bond II få romtemperatur før bruk. Åpne flasken ved å ta av lokket og dispenser en dråpe av hhv. Tokuyama Universal Bond II A og B i blandeskålen eller engangs-blandeskålen. Bland grundig med en engangsapplikator til det blandede bindemiddelet blir grønt.

- Trekk ut Tokuyama Universal Bond II B umiddelbart etter dispensering A. Tokuyama Universal Bond II A kan bli rosa på grunn av flyktig løsemiddel hvis den får sitte på for lenge. Hvis Bond A blir rosa, skal du kaste den og dispensere ny Tokuyama Universal Bond II A og B.
- Fullfør appliseringen innen 1 minutt etter dispenseringen ved bruk av blandeskål, ettersom Tokuyama Universal Bond II inneholder flyktig alkohol. Etter blandingen vil fargen til Tokuyama Universal Bond II endres gradvis på grunn av reaksjonen til Tokuyama Universal Bond IIs katalysator. Dette er normalt og ikke et tegn på feil ved Tokuyama Universal Bond II.
- Fullfør appliseringen innen 3 minutter etter dispenseringen ved bruk av blandeskål til engangsbruk.
- Pass på å holde flaskene med Tokuyama Universal Bond II A og B vertikalt når du dispenserer. Du må ikke holde flasken diagonalt eller horisontalt når du dispenserer adhesivet, for da kan

- Tokuyama Universal Bond II renne tilbake inn i dysen og bli kontaminert.
- IKKE berør blandebrønnen med dysen mens du dispenserer. IKKE bytt flaskelokkne til Tokuyama Universal Bond II A og B. Hvis Tokuyama Universal Bond II A og B kommer i kontakt under dispensering, kan Tokuyama Universal Bond II herde i dysen.
  - Tørk av overflødig Tokuyama Universal Bond II fra dysen og innsiden av lokket før du lukker flasken.
  - Sett flaskelokkene på Tokuyama Universal Bond II A og B tett på rett etter dispenseringen.
  - IKKE stram flaskelokkene for mye.

### **3. Applisering av Tokuyama Universal Bond II**

Appliser blandet Tokuyama Universal Bond II på hele overflaten som skal bondes ved hjelp av engangsapplikatoren.

- Sørg for at Tokuyama Universal Bond II dekker alle overflater hvor sementen skal appliseres.
- IKKE appliser for mye. Det er tilstrekkelig med én applisering av Tokuyama Universal Bond II. Et for tykt lag kan føre til at restaureringen ikke lenger sitter som den skal.
- La IKKE spitt, blod, olje, vann etc. komme i kontakt med overflaten som skal bindes. Hvis den behandlede overflaten er kontaminert, må du skylle grundig med vann, tørke og applisere frisk Tokuyama Universal Bond II på nyt.
- IKKE vent for lenge etter å ha applisert Tokuyama Universal Bond II. Lufttørk innen 30 sekunder etter applisering for å sikre korrekt tykkelse på filmen.

### **4. Lufttøring**

Bruk en mild luftstrøm mot overflaten med en sprøye med oljefri luft/vann. Bruk en vakuumsuger for å hindre at Tokuyama Universal Bond II spruter.

### **5. Sementering**

- Sementer restaureringen med harpiksementet i samsvar med produsentens bruksanvisning.
- IKKE påfør harpiks-sementpasta direkte på den preparerte tannen eller kavitten som er behandlet med Tokuyama Universal Bond II, for å unngå feil plassering av restaureringen.
  - Herding kan akselereres avhengig av harpikssegmenten som brukes. For å opprettholde riktig filmtynnkelse, sett restaureringen på plass så snart som mulig etter påføring av harpiksementet (innen 1 minutt etter dispensering), hvis ikke er det en mulighet for at restaureringen ikke vil sitte godt med sementeringen.
  - Tokuyama Universal Bond II-laget kan virke fluorescerende under en dental herdelampe stråling.

## **■ KLINISK APPLISERING TIL BONDING AV AKRYLHARPIKS PÅ METALLBASE, SPENNE ELLER FESTE**

### **1. Preparering av den adhesive overflaten**

Ru opp området med sandblåsing (0,1 til 0,2 MPa), eller ved å slipe med et diamantbor med sakte hastighet for å preparere overflaten for adhesjonen. Skyll og tørk overflaten grundig.

### **2. Dispensering, applisering og lufttorking**

Bruk samme prosedyre som beskrevet i KLINISK APPLISERING TIL SEMENTERING AV INDIREKTE RESTAURERINGER.

### **3. Applisering, herding, tilpasning og pussing og polering av akrylharpiks**

Fortsett med prosedyren iht. produsentens bruksanvisning for bruk av polymeriserbar akrylharpiks.

Brukeren og/eller pasienten skal rapportere til produsenten, og til kompetent myndighet i medlemslandet hvor bruker og/eller pasient har sitt opphold, eventuelle alvorlige hendelser som har oppstått I forbindelse med utstyret.

**VIKTIG MERKNAD:** Produsenten er ikke ansvarlig for skader eller personskader som skyldes feil bruk av dette produktet. Det er brukerens personlige ansvar å sikre at dette produktet er egnet til planlagt bruk, før det brukes.

Spesifikasjonene kan bli endret uten forvarsel. Når produktspesifikasjonene endrer seg, kan også bruksanvisningen og forsiktighetsreglene bli endret.

## **POLSKI**



Przed zastosowaniem produktu należy zapoznać się z poniższą treścią, środkami ostrożności i uwagami.

## **■ OPIS PRODUKTU I INFORMACJE OGÓLNE**

1. Tokuyama Universal Bond II to dwuskładnikowy, samoutwardzalny dentystyczny system adhezyjny do odbudów bezpośrednich i pośrednich. Może on być stosowany w technikach samotrawiących, selektywnego trawienia szkliwa oraz całkowitego trawienia. Uniwersalny system adhezyjny Tokuyama Universal Bond II jest w pełni kompatybilny z materiałami kompozytowymi samoutwardzalnymi, światloutwardzalnymi oraz o podwójnym mechanizmie wiązania.

2. Tokuyama Universal Bond II poprawia siłę wiązania żywiczych materiałów polimeryzujących (cement wiążący wzmacniony żywicą, żywica akrylowa i żywica kompozytowa) do pośrednich materiałów odtwarzających, takich jak szklceramiczne (porcelana), ceramiki oksydowane (dwutlenek cyrkonu i tlenek glinu), metale (szlachetne i nieszlachetne) oraz materiały kompozytowe z nieorganicznymi wypełniaczami.
3. Tokuyama Universal Bond II zawiera monomer kwasu fosforowego, bisfenol A di(2-hydroksy propoksy)dimetakrylan (Bis-GMA), dimetakrylan trietylenoglikolu (TEGDMA), metakrylan 2-hydroksyetylu (HEMA), MTU-6 (monomer tiouracylu), silanowy środek wiążący, nadtlenek wodoru, boran jako katalizator, aceton, etanol i wodę destylowaną.

## ■ PRZEZNACZENIE

Przeznaczenie: Samoutwardzalny uniwersalny system wiążący

Docelowa grupa pacjentów: Wszystkie grupy wiekowe

## ■ WSKAZANIA

- Wypełnienia bezpośrednie zębów przednich i bocznych z użyciem materiałów kompozytowych światłoutwardzalnych, o podwójnym mechanizmie wiązania oraz samoutwardzalnych
- Wewnętrzna naprawa wypełnień kompozytowych, porcelany na podbudowie metalowej, metalu, oraz uzupełnienie pełnoceramicznych bez konieczności użycia dodatkowego primera
- Cementowanie pośrednich uzupełnień i licówek, w połączeniu ze światłoutwardzalnym, samoutwardzalnym cementem wzmacnionym żywicą lub z cementem o podwójnym mechanizmie wiązania
- Łączenie odtworzonych trzonów zęba wykonanych z materiałów do odbudowy trzonu zęba
- Łączenie żywicy do wykonywania protez z metalową bazą, klamrą lub elementem mocującym
- Naprawa żywicy do wykonywania protez z metalową bazą, klamrą lub elementem mocującym
- Łączenie opakerowych żywic z metalową bazą, w procesie wytwarzania koron z pokryciem wykonanym z żywicy kompozytowej

## ■ PRZECIWSKAZANIA

Tokuyama Universal Bond II zawiera monomery metakrylu, nadtlenek, rozpuszczalniki organiczne i kwasy. Tokuyama Universal Bond II NIE MOŻE BYĆ STOSOWANY u pacjentów uczulonych lub z nadwrażliwością na monomery metakrylu, pokrewne monomery, nadtlenek, rozpuszczalniki organiczne i kwasy.

## ■ ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

- 1) NIE NALEŻY stosować Tokuyama Universal Bond II w celach innych niż wymienione w niniejszej instrukcji. Tokuyama Universal Bond II należy stosować ściśle według przedstawionych tutaj wskazań.
- 2) Tokuyama Universal Bond II jest przeznaczony do sprzedaży i użytku wyłącznie przez dyplomowanych specjalistów stomatologii. Nie jest on przeznaczony do sprzedaży ani do użytku przez specjalistów innych dziedzin niż stomatologia.
- 3) NIE NALEŻY STOSOWAĆ Tokuyama Universal Bond II w przypadku, gdy zabezpieczenie opakowania uległo uszkodzeniu lub w przypadku podejrzenia, że zostało naruszone.
- 4) W przypadku wystąpienia reakcji alergicznych lub nadwrażliwości na Tokuyama Universal Bond II należy natychmiast zaprzestać jego aplikacji.
- 5) W celu uniknięcia reakcji alergicznych spowodowanych przez monomery metakrylu, podczas pracy z Tokuyama Universal Bond II należy używać rękawic laboratoryjnych (foliowych, winylowych lub lateksowych). WAŻNE: Pewne substancje/materiały mogą przenikać przez rękawice. W przypadku kontaktu produktu Tokuyama Universal Bond II z rękawicami, należy je zdjąć i wyrzucić, a następnie niezwłocznie starannie przemyć ręce wodą.
- 6) Należy unikać kontaktu Tokuyama Universal Bond II z oczami, błoną śluzową, skórą i odzieżą.
  - W razie przypadkowego kontaktu Tokuyama Universal Bond II z oczami, należy starannie przepłukać je wodą i natychmiast skontaktować się z okulistą.
  - W razie kontaktu Tokuyama Universal Bond II z błoną śluzową, należy natychmiast usunąć produkt, a dotknięte miejsce obficie przemyć wodą. Miejsca, które weszły w kontakt z produktem mogą ulec odbarwieniu w wyniku koagulacji białka. Powinno to jednak ustąpić po upływie 24 godzin. W przypadku, gdy powstale odbarwienie skóry nie ustąpi po upływie 24 godzin, należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem, co należy zalecić pacjentowi.
  - W razie kontaktu Tokuyama Universal Bond II ze skórą lub odzieżą, należy natychmiast nasycić miejsce wacikiem lub gazą nasączoną alkoholem.
  - Należy zalecić pacjentowi, aby po zabiegu natychmiast wyplukał usta.
- 7) W żadnym wypadku produkt Tokuyama Universal Bond II nie powinien być spożyty ani wdychany. Połknięcie produktu lub jego wdychanie może spowodować poważne obrażenia.
- 8) W celu ochrony przed nieumyślnym spożyciem produktu Tokuyama Universal Bond II, należy przechowywać go poza zasięgiem pacjentów i dzieci.
- 9) Chrońić Tokuyama Universal Bond II i jego opary przed ogniem, gdyż jest to produkt

łatwopalny.

- 10) Aby zapobiec infekcji krzyżowej lub obniżeniu siły wiązania, NIE NALEŻY ponownie używać tego samego aplikatora i jednorazowych pojemników do mieszania. Po każdym użyciu należy dokładnie oczyścić alkoholem pojemnik do mieszania.
- 11) NIE używa Tokuyama Universal Bond II bezpośrednio do ubytku znajdującego się blisko miazgi. Zaleca się zabezpieczenie miazgi za pomocą podkładu z cementu szkłano-jonomerowego lub wodorotlenku wapnia. Aby chronić miazgę, NIE używać PREPARATÓW NA BAZIE EUGENOLU, jako że preparaty te będą ograniczać utwardzanie Tokuyama Universal Bond II.
- 12) Należy mieć świadomość, że jeśli wypełnienie złamało się na skutek wady zgryzu lub bruksizmu (zaciskania, zgrzytania lub stukania zębami), po naprawie może dojść do jego ponownego odprysnięcia.
- 13) NIE używać pojemników do mieszania preparatu pochodzących od innych producentów.
- 14) Do nakładania i mieszania preparatu Tokuyama Universal Bond II, używać tylko i wyłącznie pojemników do mieszania lub jednorazowych pojemników do mieszania dostarczonych w zestawie. Użycie pojemnika do mieszania nie wykonanego z gumy może spowodować trudności w usunięciu utwardzonego Tokuyama Universal Bond II z pojemnika. Utwardzony preparat Tokuyama Universal Bond II może zostać usunięty przez odwrócenie gumki.
- 15) NIE mieszać Tokuyama Universal Bond II z primerami lub systemami wiążącymi innych marek.
- 16) Aby uniknąć rozprysnięcia płynu, nie należy otwierać butelek z preparatem Tokuyama Universal Bond II zaraz po jej wyjęciu z lodówki. Przed użyciem należy doprowadzić Tokuyama Universal Bond II do temperatury pokojowej. Po wyjęciu preparatu z lodówki odstawić produkt na 20 minut lub odczekać aż osiągnie temperaturę pokojową.
- 17) Nie stosować Tokuyama Universal Bond II z żywicami, do których należy stosować specjalne kleje lub primery.

## ■ INTERAKCJE Z LEKAMI I INNYMI SUBSTANCJAMI

- 1) Niektóre substancje i leki (środki hemostatyczne) ograniczają właściwości osadzania i adhezji Tokuyama Universal Bond II.  
NIE UŻYWAĆ produktów, które zawierają:
  - eugenol,
  - chlorek aluminium,
  - siarczan żelaza,

- siarczan wapnia,
- siarczan aluminium,
- fluorek diaminasrebra [wzór cząsteczkowy: Ag(NH<sub>3</sub>)<sub>2</sub>F]

2) Tokuyama Universal Bond II nie wiąże się do tkanek zęba bezpośrednio po nakładaniu materiałów zawierających:

- wodę utlenioną,
- podchloryn sodu

Zalecamy unikać stosowania takich materiałów w dniu cementowania. Jednakże można używać ich podczas leczenia kanałowego, ponieważ wpływ tych substancji zanika w ciągu 5 dni.

## ■ PRZECHOWYWANIE

- 1) Przechowywać Tokuyama Universal Bond II w temperaturze od 0 do 25°C (od 32 do 77°F).
- 2) Przechowywać z dala od źródeł ciepła, bezpośredniego nasłonecznienia, iskier i otwartego ognia.
- 3) NIE STOSOWAĆ po terminie ważności umieszczonym na butelce/opakowaniu.

## ■ UTYLIZACJA

W celu usunięcia niewykorzystanego Tokuyama Universal Bond II należy nasączyć nim obojętny absorbent, np. gazę lub wacik i wyrzucić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Patrz Przewodnik po utylizacji odpadów opakowaniowych na końcu tej IFU.

## ■ KLINICZNE ZASTOSOWANIE DO ODBUDÓW BEZPOŚREDNICH ORAZ WEWNĄTRZUSTNEJ NAPRAWY ODBUDÓW PRZY UŻYCIU ŻYWICY KOMPOZYTOWEJ

### 1. Oczyszczenie

Dokładnie oczyścić powierzchnię zęba za pomocą gumki i pasty niezawierającej fluoru, a następnie wypłukać wodą.

### 2. Izolacja

Koferdam jest zalecaną metodą izolacji

### 3. Przygotowanie ubytka

Przygotować ubytka i przepłukać go wodą. W przypadku zębów przednich (klasa III, IV, V) należy wykonać ścięcie typu bevel na krawędzi szkliwa, natomiast przy preparacji zębów bocznych (klasa I, II) należy wykonać stopień typu chamfer.

Zarówno bevel jak i stopień typu chamfer pomagają uniknąć widocznej linii łączenia między

ubytkiem a odbudową, co korzystnie wpływa zarówno na estetykę i retencję.

- Jeśli powierzchnia wiążąca obejmuje nienaruszone szkliwo, należy poddać je działaniu wytrawiacza. Patrz rozdział „Technika selektywnego trawienia szkliwa”.

#### **4. Suszenie**

Osuszyć ubytek techniką blottingu lub używając strzykawki ze strumieniem powietrza.

- NIE przesuszać zęba z żywą miazgą. Przesuszenie może doprowadzić do pozabiegowej nadwrażliwości.

- Wymienione poniżej substancje, które hamują polimeryzację Tokuyama Universal Bond II, powinny być usunięte z powierzchni zęba poprzez jej dokładne oczyszczenie przy pomocy alkoholu, kwasu cytrynowego lub przez naniesienie kwasu fosforowego na 2–3 sekundy przed nakładaniem:

- 1) Smar z kątnicy,
- 2) Ślina, krew i wydzieliny.

#### **5. Trawienie struktury zęba (opcjonalne)**

##### **(a.) Technika selektywnego trawienia szkliwa**

Nałożyć żel na bazie kwasu fosforowego tylko i wyłącznie na szkliwo otaczające krawędź przygotowywanego ubytku, a następnie pozostawić żel na 10–15 sekund. Dokładnie wypłukać trawioną powierzchnię (przynajmniej przez 15 sekund) wodą, a następnie wysuszyć łagodnym strumieniem powietrza.

##### **(b.) Technika całkowitego trawienia**

Nałożyć żel na bazie kwasu fosforowego najpierw na przygotowane szkliwo, a następnie na zębinę. Preparat trawiący należy pozostawić na 10–15 sekund, aby zaszła reakcja na szkliwie i na zębinie. Dokładnie wypłukać trawioną powierzchnię (przynajmniej przez 15 sekund) wodą, a następnie wysuszyć.

#### **6. Przygotowanie powierzchni wiążącej podczas procesu naprawy**

##### **6.1 Materiały ceramiczne, inne niż porcelana, oraz materiały kompozytowe**

Zukosnij krawędzie, jeśli zachodzi taka potrzeba. Aby przygotować powierzchnię do wiązania, należy schropowacić powierzchnię wykorzystując abrazję powietrzną lub szorowanie wiertłem diamentowym na niskich obrotach. Dokładnie spłukać i wysuszyć powierzchnię.

##### **6.2 Odbudowa części metalowych**

Aby przygotować powierzchnię do wiązania, należy schropowacić powierzchnię wykorzystując abrazję powietrzną lub szorowanie wiertłem diamentowym na niskich obrotach. Dokładnie spłukać i wysuszyć powierzchnię.

### 6.3 Porcelana

Zukosnij krawędzie jeśli zachodzi taka potrzeba. Należy NIE chropowacić powierzchni. Wypolerować obszar w celu przygotowania czystej i świeżej powierzchni do wiązania. Dokładnie splukać i wysuszyć powierzchnię.

- W przypadku stosowania abrazji powietrznej, używać proszku tlenku glinu z ziarnami o wielkości cząstek co najmniej 30 do 50 mikrona.
- Niżej wymienione substancje ograniczają właściwości adhezyjne preparatu i muszą być usunięte z powierzchni przeznaczonej do wiązania metodą mechanicznego czyszczenia lub przy użyciu alkoholu.
  - 1) Smar z kątnicy
  - 2) płytka nazębna, kamień, ślina, krew i inne wydzieliny
- Wedle potrzeb, powierzchnię nieprzeznaczoną do wiązania należy ochronić matrycą metalową, warstwą parafiny, wazeliny, itd.

### 7. Przygotowanie Tokuyama Universal Bond II

Przed użyciem upewnić się, że Tokuyama Universal Bond II osiągnął temperaturę pokojową. Otworzyć butelkę zdejmując korek i odmierzyć po jednej kropli obu preparatów Tokuyama Universal Bond II A i B do pojemnika do mieszania lub jednorazowego pojemnika do mieszania. Dokładnie wymieszać za pomocą jednorazowego aplikatora, aż zmieszany środek wiążący zmieni kolor na zielony.

- Tokuyama Universal Bond II B nakładać NIEZWŁOCZNIE po nałożeniu składnika A. Tokuyama Universal Bond II A może zmienić kolor na różowy wskutek ulatniania się rozpuszczalników, jeśli zostanie pozostawiony zbyt długo. Jeśli A zmieni kolor na różowy, usunąć i ponownie nałożyć świeżą warstwę Tokuyama Universal Bond II A i B.
- W przypadku korzystania ze pojemników do mieszania, zakończyć nakładanie roztworu w ciągu 1 minuty od zakroplenia do pojemnika, ponieważ preparat Tokuyama Universal Bond II zawiera lotne rozpuszczalniki. Po wymieszaniu, kolor Tokuyama Universal Bond II zmienia się stopniowo w wyniku reakcji katalizatora Tokuyama Universal Bond II, jest to proces normalny i nie wskazuje na jakikolwiek problem z preparatem Tokuyama Universal Bond II.
- W przypadku korzystania z jednorazowych pojemników do mieszania, zakończyć nakładanie preparatu w ciągu 3 minut od wprowadzenia do pojemnika.
- Upewnić się, że podczas przygotowywania preparatu, butelki Tokuyama Universal Bond II A i B trzymane są pionowo. Podczas przygotowywania preparatu nie trzymać butelek skośnie ani poziomo; mogłoby to spowodować cofnięcie się Tokuyama Universal Bond II do końcówki aplikatora i doprowadzić do jego zanieczyszczenia.

- NIE DOTYKAĆ pojemnika do mieszania dyszą podczas przygotowania. NIE zamieniać korków butelek Tokuyama Universal Bond II A i B. Jeśli Tokuyama Universal Bond II A i B zetkną się podczas nakładania, Tokuyama Universal Bond II może ulec utwardzeniu wewnętrz dyszy.
- Przed zamknięciem zetrzeć nadmiar Tokuyama Universal Bond II z końcówki dyszy i wnętrza korka.
- Natychmiast po przygotowaniu preparatu, mocno zamknąć korek na butelkach Tokuyama Universal Bond II A i B.
- NIE dokrącać zbyt mocno korków butelek.

## **8. Nakładanie Tokuyama Universal Bond II**

Przy użyciu jednorazowego aplikatora, nałożyć Tokuyama Universal Bond II na wszystkie powierzchnie adhezyjne. Zwrócić uwagę, aby nie ominąć żadnej części powierzchni, na której Tokuyama Universal Bond II powinien być nałożony.

- W przypadku wewnętrznej naprawy wypełnień, jeśli powierzchnia adhezyjna obejmuje strukturę zęba i wypełnienia (ceramika, porcelana, metale lub materiał kompozytowy), nałożyć zmieszany Tokuyama Universal Bond II na całą adhezyjną powierzchnię za jednym razem. Żadne dodatkowe czynniki wiążące nie są potrzebne.
- Jeśli Tokuyama Universal Bond II zbiera się na dnie ubytku lub w kątach preparacji, i jeśli jego warstwa jest zbyt gruba, aby osuszyć ją strumieniem powietrza, należy odsączyć nadmiar saszekami papierowymi lub nowym jednorazowym aplikatorem.
- Należy uważać, aby nie doszło do wypływanego nadmiaru materiału Tokuyama Universal Bond II poniżej brzegu dziąsła. W razie spłynięcia Tokuyama Universal Bond II poniżej dziąsła należy starannie przepłukać i osuszyć okolicę poddziąsłową.
- Jeśli dojdzie do zanieczyszczenia nałożonego Tokuyama Universal Bond II śliną, krwią lub innymi płynami, dokładnie przemyć ubytek wodą, osuszyć i ponownie nałożyć nowo przygotowany Tokuyama Universal Bond II.
- NIE przemywać nałożonego Tokuyama Universal Bond II wodą, chyba że doszło do nieumyślnego zanieczyszczenia.
- NIE czekać zbyt długo po nałożeniu Tokuyama Universal Bond II. Suszyć suchym powietrzem 30 sekund po nałożeniu, aby zapewnić odpowiednią grubość warstwy.

## **9. Suszenie powietrzem**

Używając bezolejowej strzykawki wodno-powietrznej, skierować na powierzchnię Tokuyama Universal Bond II słaby, ale ciągły strumień powietrza do momentu, kiedy płynny Tokuyama Universal Bond II pozostanie w tej samej pozycji i nie będzie się przemieszczał. Zakończyć

proces, kierując na powierzchnię łagodny strumień powietrza. Zastosować ssak, aby uniknąć rozcchlapywania się Tokuyama Universal Bond II.

- Jeśli dojdzie do zanieczyszczenia nałożonego Tokuyama Universal Bond II śliną, krwią lub innymi płynami, dokładnie przemyć ubytek wodą, osuszyć i ponownie nałożyć nowo przygotowany Tokuyama Universal Bond II.
- NIE przemywać nałożonego Tokuyama Universal Bond II wodą, chyba że doszło do nieumyślnego zanieczyszczenia.
- Jeśli dojdzie do nieumyślnego rozpryskania preparatu, może to spowodować wybielenie tkanek lub reakcję alergiczną.

## **10. Kompozyt**

Odbudować wykorzystując żywicę kompozytową światłoutwardzalną, samoutwardzalną lub o podwójnym mechanizmie wiązania zgodnie z zaleceniami producenta. Jeśli doszło do nałożenia nadmiaru kompozytu, musi on zostać wykończony i wypolerowany.

- Warstwa Tokuyama Universal Bond II może podczas naświetlania stomatologiczną lampą polimeryzacyjną wyglądać jak fluorescencyjna.

# **■ KLINICZNE ZASTOSOWANIE DLA CEMENTOWANIA ODBUDÓW POŚREDNICH**

## **1. Przygotowanie powierzchni adhezyjnej odbudowy**

1.1 Materiały ceramiczne, inne niż porcelana, oraz materiały kompozytowe Przygotować wewnętrzną powierzchnię wypełnienia do adhezji, zwiększając jej chropowatość metodą piaskowania (0,1 do 0,2 MPa), abrazją powietrzną lub ścieraniem wiertłem diamentowym na niskich obrotach. Dokładnie wypłukać i osuszyć powierzchnię.

1.2 Wypełnienia metalowe

Przygotować powierzchnię do adhezji, zwiększając jej chropowatość metodą piaskowania (0,3 do 0,5 MPa), abrazją powietrzną lub ścieraniem wiertłem diamentowym na niskich obrotach. Dokładnie wypłukać i osuszyć powierzchnię.

1.3 Porcelana

NIE chropowacić powierzchni; wypolerować powierzchnię, aby była ona czysta, świeża i przygotowana do wiązania. Dokładnie splukać i wysuszyć powierzchnię.

- W przypadku użycia piaskarki lub abrazji powietrznej, używać proszku tlenku glinu z ziarnami o wielkości co najmniej 30 do 50 mikronów.
- Jeśli ścieranie lub polerowanie powierzchni jest niemożliwe, należy wytrawić powierzchnię wiążącą przy pomocy kwasu fosforowego, a następnie dokładnie splukać i wysuszyć.

- Niżej wymienione substancje ograniczają adhezję preparatu i muszą być usunięte z powierzchni przeznaczonej do wiązania metodą mechanicznego czyszczenia lub przy użyciu alkoholu. Po ostatecznym dopasowaniu, wyczyścić uzupełnienie.

- 1) Gips i materiał do zatapiania matrycy
- 2) Olej silikonowy z materiału do przymiarki pracy

3) Smar z kątnicy

4) Płytki nazębne, kamień, ślina, krew i inne wydzieliny

5) Tymczasowy materiał do odbudowy i tymczasowy cement

Jeśli konieczne, powierzchnię nieprzeznaczoną do wiązania należy ochronić metalową przegrodą, warstwą parafiny, wazeliny, itd.

## **2. Przygotowanie Tokuyama Universal Bond II**

Przed użyciem upewnić się, że Tokuyama Universal Bond II osiągnął temperaturę pokojową. Otworzyć butelkę zdejmując korek i odmierzyć po jednej kropli obu preparatów Tokuyama Universal Bond II A i B do pojemnika do mieszania lub jednorazowego pojemnika do mieszania. Dokładnie wymieszać za pomocą jednorazowego aplikatora, aż zmieszany środek wiążący zmieni kolor na zielony.

- Tokuyama Universal Bond II B nakładać NIEZWŁOCZNIE po nałożeniu składnika A. Tokuyama Universal Bond II A może zmienić kolor na różowy wskutek ulatniania się rozpuszczalników, jeśli zostanie pozostawiony zbyt długo. Jeśli A zmieni kolor na różowy, usunąć i ponownie nałożyć świeżą warstwę Tokuyama Universal Bond II A i B.

- W przypadku korzystania ze pojemników do mieszania, zakończyć nakładanie roztworu w ciągu 1 minuty od zakroplenia do pojemnika, ponieważ preparat Tokuyama Universal Bond II zawiera lotne rozpuszczalniki. Po wymieszaniu, kolor Tokuyama Universal Bond II zmienia się stopniowo w wyniku reakcji katalizatora Tokuyama Universal Bond II, jest to proces normalny i nie wskazuje na jakikolwiek problem z preparatem Tokuyama Universal Bond II.

- W przypadku korzystania z jednorazowych pojemników do mieszania, zakończyć nakładanie preparatu w ciągu 3 minut od wprowadzenia do pojemnika.

- Upewnić się, że podczas przygotowywania preparatu, butelki Tokuyama Universal Bond II A i B trzymane są pionowo. Podczas przygotowywania preparatu nie trzymać butelek skośnie ani poziomo; mogłyby to spowodować cofnięcie się Tokuyama Universal Bond II do końcówki aplikatora i doprowadzić do jego zaneczyszczenia.

- NIE DOTYKAĆ pojemnika do mieszania dyszą podczas przygotowania. NIE zamieniać korków butelek Tokuyama Universal Bond II A i B. Jeśli Tokuyama Universal Bond II A i B zetkną się podczas nakładania, Tokuyama Universal Bond II może ulec utwardzeniu wewnętrz

dyszy.

- Przed zamknięciem zetrzeć nadmiar Tokuyama Universal Bond II z końcówki dyszy i wnętrza korka.
- Natychmiast po przygotowaniu preparatu, mocno zamknąć korek na butelkach Tokuyama Universal Bond II A i B.
- NIE dokręcać zbyt mocno korków butelek.

### **3. Nakładanie Tokuyama Universal Bond II**

Przy użyciu jednorazowego aplikatora, nałożyć zmieszany Tokuyama Universal Bond II na całą powierzchnię przeznaczoną do wiązania.

- Upewnić się, że Tokuyama Universal Bond II pokrywa wszystkie powierzchnie, na które zostanie nałożony cement.
- NIE nakładać w nadmiarze. Jednorazowe nałożenie Tokuyama Universal Bond II jest wystarczające. Zbyt gruba warstwa może uniemożliwić spasowanie odbudowy.
- NIE pozwolić, aby ślina, krew, olej, woda, itp. weszły w kontakt z powierzchnią przeznaczoną do wiązania. Jeśli dojdzie do zanieczyszczenia obrabianej powierzchni, dokładnie przemyć wodą, osuszyć i ponownie nałożyć nowo przygotowany Tokuyama Universal Bond II.
- NIE czekać zbyt długo po nałożeniu Tokuyama Universal Bond II. Suszyć suchym powietrzem 30 sekund po nałożeniu, aby zapewnić odpowiednią grubość warstwy.

### **4. Suszenie powietrzem**

Używając bezolejowej strzykawki wodno-powietrznej, skierować na powierzchnię łagodny strumień powietrza. Zastosować ssak, aby uniknąć rozchlapywania się Tokuyama Universal Bond II.

### **5. Cementowanie**

Cementować używając cementu wzmacnionego żywicą zgodnie z instrukcjami producenta.

- NIE nakładać pasty cementowej wzmacnionej żywicą bezpośrednio na wypreparowany ząb lub ubytek wypełniony Tokuyama Universal Bond II, aby nie dopuścić do nieprawidłowego spasowania odbudowy.
- Utwardzanie może ulec przyspieszeniu w zależności od wykorzystanego cementu wzmacnionego żywicą. Aby zachować odpowiednią grubość warstwy, scaić odbudowę najszybciej jak to możliwe po zaaplikowaniu cementu wzmacnionego żywicą (w ciągu 1 minuty). W przeciwnym wypadku odbudowa może nie spasować się właściwie z wypełnieniem cementowym.
- Warstwa Tokuyama Universal Bond II może podczas naświetlania stomatologiczną lampą polimeryzacyjną wyglądać jak fluorescencyjna.

## **■ KLINICZNE ZASTOSOWANIE DLA WIĄZANIA ŻYWICY AKRYLOWEJ DO METALOWEJ PODBUDOWY, KLAMER LUB ELEMENTÓW MOCUJĄCYCH**

### **1. Przygotowanie powierzchni adhezji**

Aby przygotować powierzchnię do wiązania, należy jej nadać szorstkość metodą piaskowania (0,1 do 0,2MPa) lub ścierania wiertłem diamentowym na niskich obrotach. Dokładnie spłukać i wysuszyć powierzchnię.

### **2. Przygotowywanie, nakładanie i suszenie powietrzem**

Należy zastosować te same procedury, które opisane zostały w rozdziale KLINICZNE ZASTOSOWANIE DLA CEMENTOWANIA ODBUDÓW POŚREDNICH

### **3. Nakładanie, utwardzanie, przycinanie i końcowa obróbka żywicy akrylowej**

Procedurę przeprowadzić zgodnie z instrukcjami producenta przeznaczonymi do pracy z polimeryzującymi żywicami akrylowymi.

Użytkownik i/lub pacjent powinny zgłaszać każdy poważny incydent, który wystąpił w związku z wyrobem, producentowi i właściwemu organowi państwa członkowskiego, w którym znajduje się siedziba użytkownika i/lub miejsce zamieszkania pacjenta.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody lub obrażenia spowodowane nieprawidłowym stosowaniem produktu. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za użycie produktu zgodnie z jego przeznaczeniem. Specyfikacja produktu Tokuyama Universal Bond II może bez uprzedzenia ulec zmianie. Jeśli zmienia się specyfikacja produktu, instrukcje i środki ostrożności z nim związane mogą również ulec zmianie.

## **SLOVENČINA**

Pred použitím si láskavo prečítajte všetky informácie, bezpečnostné opatrenia a poznámky.

## **■ OPIS PRODUKTU A VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE**

1. Tokuyama Universal Bond II je dvojzložkový samocinne tvrdnúci dentálny adhezívny systém na priame aj nepriame náhrady, ktorý sa môže používať s technikami samocinného leptania, selektívneho leptania zubnej skloviny a celkového leptania. Ako univerzálné adhezívum bol produkt Tokuyama Universal Bond II pripravený ako úplne kompatibilný s materiálmi vytvrdzovanými svetlom, samocinne vytvrdzovanými a duálne vytvrdzowanými.

2. Tokuyama Universal Bond II zlepšuje pevnosť bondu živicových materiálov, ktoré sa dajú polymerizovať (adhezívny živicový cement, akrylová živica a kompozitná živica), na nepriame výplňové materiály, ako napr. sklo-keramika (porcelán), oxid-keramika (oxid zirkónu a hliníka), kovy (drahé a iné než drahé) a živicové materiály vrátane anorganického plniva.
3. Tokuyama Universal Bond II obsahuje monomér kyseliny fosforečnej, bisfenol A di(2-hydroxypropoxy)-dimetakrylát (bis-GMA), trietylén-glykoldimetakrylát, 2-hydroxyethyl-metakrylát (HEMA), MTU-6 (tiouracilový monomér), silánové väzobné činidlo, peroxid, boritanový katalyzátor, acetón, etanol a čistenú vodu.

## ■ ZAMÝŠLANÉ POUŽITIE

Zamýšľané použitie: Samočinne tvrdnúce dentálne univerzálné adhezívum

Cieľová skupina pacientov: Všetky vekové skupiny

## ■ INDIKÁCIE

- Priame predné a zadné náhrady materiálmi vytvrdzovanými svetlom, samočinne vytvrdzovanými a duálne vytvrdzovanými
- Intraorálna oprava kompozitných náhrad, porcelánu taveného s kovom, kovu a celokeramických náhrad bez ďalšieho primeru
- Cementovanie nepriamych náhrad a faziet, ak sú kombinované s cementmi s materiálmi vytvrdzovanými svetlom, duálne vytvrdzovanými a samočinne vytvrdzovanými
- Bondovanie nadstavieb náhrad pripravených z nadstavbových materiálov
- Bondovanie dentálnej živice na kovovú bázu, kovovú spojovaciu časť častí protézy alebo upevnenia implantátov
- Oprava protézy s kovovou bázou, kovovou spojovacou časťou častí protézy alebo upevnením
- Bondovanie živice neprepúšťajúcej svetlo na kovovú bázu pri príprave koruniek z potiahnutých živicou

## ■ KONTRAINDIKACIE

Tokuyama Universal Bond II obsahuje metakrylové monoméry, peroxid, organické rozpúšťadlá a kyseliny. Tokuyama Universal Bond II NEPOUŽÍVAJTE u pacientov alergických či precitlivených na metakrylové monoméry, podobné monoméry, peroxid, organické rozpúšťadlá a kyseliny.

## ■ BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

- 1) Tokuyama Universal Bond II NEPOUŽÍVAJTE na iné účely, než je uvedené v týchto pokynoch. Tokuyama Universal Bond II POUŽÍVAJTE výhradne podľa tohto návodu.

- 2) Tokuyama Universal Bond II je určený na predaj dentistom s licenciou a tito ho majú aj používať. Nie je určený na predaj, ani nie je vhodný na použitie iným osobám, ako sú dentisti.
- 3) Tokuyama Universal Bond II NEPOUŽÍVAJTE, ak sú bezpečnostné uzávery poškodené, alebo sa zdá, že došlo k zásahu do produktu.
- 4) Ak Tokuyama Universal Bond II vyvolá alergickú reakciu či precitlivenosť, hned' ho prestaňte používať.
- 5) Pri práci s produkтом Tokuyama Universal Bond II zakaždým použite vyšetrovacie rukavice (plastové, vinylové či latexové), a tak zabráňte možným alergickým reakciám z metakrylových monomérov. Poznámka: Určité látky/materiály môžu vyšetrovacími rukavicami prenikat. Ak sa Tokuyama Universal Bond II dostane do styku s vyšetrovacími rukavicami, rukavice si čo najskôr zložte, zahodte ich a ruky si dôkladne umyte vodou.
- 6) Zabráňte styku produktu Tokuyama Universal Bond II s očami, sliznicou, kožou a odevom.
- Ak produkt Tokuyama Universal Bond II príde do styku s očami, oči vypláchnite dôkladne vodou a hned' sa obráťte na očného lekára.
  - Ak produkt Tokuyama Universal Bond II príde do styku so sliznicou, zasiahnutú oblasť hned' utrite a po zhotovení náhrady opláchnite dôkladne vodou. Zasiahnuté miesta môžu zbledniť koaguláciou bielkovín, ale toto zblednutie by sa malo do 24 hodín stratíť. Ak sa toto zblednutie do 24 hodín nestratí, hned' sa obráťte na lekára a pacienta náležite informujte.
  - Ak Tokuyama Universal Bond II príde do styku s kožou alebo odevom, hned' zasiahnutú plochu namočte pomocou vatového tampónu alebo gázy nasiaknutých alkoholom a opláchnite vodou.
  - Poučte pacienta, aby si hned' po ošetrení vypláhol ústa.
- 7) Tokuyama Universal Bond II sa nemá požívať ani vdychovať. Požitie či vdýchnutie môžu spôsobiť závažné poranenie.
- 8) Ak chcete zabrániť nezámernému požitiu produktu Tokuyama Universal Bond II, nenechávajte ho bez dozoru v dosahu pacientov a detí.
- 9) Produkt Tokuyama Universal Bond II ani jeho výparu NEVYSTAVUJTE otvorenému ohňu, lebo produkt Tokuyama Universal Bond II je horľavý.
- 10) Jednorazový aplikátor NEPOUŽÍVAJTE opakovane, aby nedošlo ku križovej infekcii alebo sa neznižila sila väzby bondu. a jednorazovú miešaciu podložku Miešaciu podložku očistite po každom použití alkoholom.
- 11) Tokuyama Universal Bond II NEPOUŽÍVAJTE priamo do kavity, ktorá je v tesnej blízkosti pulpy. Odporúčaná je ochrana pulpy výstelkou skleným ionomérom alebo hydroxidom vápenatým. Na ochranu pulpy NEPOUŽÍVAJTE MATERIALY NA BÁZE EUGENOLU,

- ked'že tieto materiály budú vytvrdzovanie produktu Tokuyama Universal Bond II inhibovať.
- 12) Uvedomte si, že ked' sa výplň odštiepila chybným skusom či bruxizmom (zvieraním, škrípaním zubov, či poklopávaním na ne), opravená výplň sa môže odštiepiť znova.
- 13) NEPOUŽÍVAJTE miešacie podložky dodávané inými výrobcami.
- 14) Pri dávkovaní a miešaní produktu Tokuyama Universal Bond II používajte miešaciu podložku alebo jednorazovú miešaciu podložku. Ak sa Tokuyama Universal Bond II nedávkuje do gumenej miešacej misky, z miešacej podložky môže byť ťažké vytvrdnutý produkt Tokuyama Universal Bond II odstrániť. Vytvrdnutý produkt Tokuyama Universal Bond II sa dá odstrániť prevrátením gumenej misky.
- 15) Tokuyama Universal Bond II NEMIEŠAJTE s primermi ani adhezívami iných značiek.
- 16) Ak sa chcete vyhnúť vyšplachnutiu tekutiny, fľaštičky produktu Tokuyama Universal Bond II sa nemajú otvárať hned' po vybratí z chladničky. Tokuyama Universal Bond II sa má pred použitím vytemperovať na izbovú teplotu. Po vybratí z chladničky nechajte tento produkt postáť 20 minút alebo až do dosiahnutia izbovej teploty.
- 17) Tokuyama Universal Bond II nepoužívajte so živicovými materiálmi, pre ktoré sú určené špeciálne adhezíva alebo primery.

## ■ BEZPEČNOSTNE OPATRENIA PRE LIEKY A MATERIALY

- 1) Niektoré materiály a lieky (hemostatický materiál) inhibujú vytvrdzovanie/adhéziu produktu Tokuyama Universal Bond II.
- NEPOUŽÍVAJTE produkty, ktoré obsahujú:
- eugenol,
  - chlorid hlinitý,
  - síran železitý,
  - síran vápenatý,
  - síran hlinitý,
  - diaminofluorid strieborný [molekulárny vzorec: Ag(NH<sub>3</sub>)<sub>2</sub>F],
- 2) Tokuyama Universal Bond II sa nenalepí na štruktúru zubov hned' po aplikáciách materiálov obsahujúcich:
- peroxid vodíka (oxydol),
  - chlórsnan sodný.
- Odporučame vyhnúť sa použitiu týchto materiálov v deň cementovania, hoci tieto materiály sa môžu použiť na ošetroenie zubných kanálikov, lebo inhibícia vyvolaná týmito materiálmi sa obvykle stratí do piatich dní.

## ■UCHOVAVANIE

- 1) Tokuyama Universal Bond II skladujte pri teplote medzi 0 – 25 °C (32 – 77 °F).
- 2) Držte bokom od tepla, priameho slnečného žiarenia, iskier a otvoreného ohňa.
- 3) Produkt NEPOUŽÍVAJTE po dátume exspirácie uvedenom na flăštičke/ balení.

## ■LIKVIDÁCIA

Nepoužitý Tokuyama Universal Bond II treba absorbovať inertným absorpčným materiálom, napr. gázou či vatou, a zlikvidovať podľa miestnych predpisov.

Pozri Príručku pre likvidáciu odpadu z obalov uvedenú na konci IFU.

## ■KLINICKÁ APLIKÁCIA PRODUKTU NA PRIAME NÁHRADY A OPRAVU NÁHRAD KOMPOZITNOU ŽIVICOU V ÚSTNEJ DUTINE

### 1. Čistenie

Povrch zuba dôkladne očistite gumeným kalíškom a čistiacou pastou bez fluoridu a potom opláchnite vodou.

### 2. Izolácia

Preferovanou metódou izolácie je koferdam.

### 3. Preparácia kavity

Kavitu vypreparujte a vypláchnite vodou. K okrajom skloviny preparácií vpredu (trieda III, IV, V) pridajte skosenie celej vrchnej plochy, kým k okrajom skloviny preparácií vzadu (trieda I, II) pridajte skosenie jedného okraja vrchnej plochy, lebo tieto skosenia pomáhajú vyhľadeniu ohraničení medzi okrajmi kavity a výplhou, čím sa zvýšia aj estetické vlastnosti aj retencia.

- Ak existuje lepená plocha zahŕňajúca nezbrúsenú sklovinu, leptajúci prípravok naneste na nezbrúsenú sklovinu. Pozrite si časť „Technika selektívneho leptania zubnej skloviny“.

### 4. Sušenie

Kavitu vysušte technikou odsatia alebo vzduchovou striekačkou.

- NEPRESÚŠAJTE vitálny zub. Nadmerné vysúšanie môže viest' k citlivosti po zákroku.
- Látky uvádzané ďalej, ktoré inhibujú vytvrdzovanie produktu Tokuyama Universal Bond II, by sa mali odstrániť z povrchu zuba dôkladným očistením povrchu alkoholom, kyselinou citrónovou, alebo použitím kyseliny fosforečnej počas 2 až 3 sekúnd pred aplikáciou:
  - 1) olejová hmla z nadstavca,
  - 2) sliny, krv a exsudáty.

## **5. Leptanie štruktúry zuba (voliteľné)**

(a.) Technika selektívneho leptania zubnej skloviny

Gél obsahujúci kyselinu fosforečnú naneste len na zubnú sklovinu okolo okraja preparovanej kavity a gél s kyselinou fosforečnou nechajte pôsobiť 10 – 15 sekúnd. Naleptanú plochu opláchnite dobre (aspoň 15 sekúnd) vodou a potom osušte slabým prúdom vzduchu.

(b.) Technika celkového leptania

Gél z kyseliny fosforečnej naneste najprv na vypreparovanú zubnú sklovinu a potom na dentín. Leptací prípravok má byť ponechaný, aby reagoval so zubnou sklovinou a dentínom 10 – 15 sekúnd. Dôkladne oplachujte (aspoň 15 sekúnd) vodou a osušte slabým prúdom vzduchu alebo vatovými tampónmi; nepresúšajte nadmerne.

## **6. Priprava adhezívnej plochy počas opravy**

### **6.1 Keramika iná než porcelán a kompozitné materiály**

V prípade potreby skoste okraj. Plochu zdrsnite abráziou vzduchom či obrúsením diamantovým vrtáčikom malou rýchlosťou, aby sa plocha pripravila na adhéziu. Plochu dôkladne opláchnite a vysušte.

### **6.2 Kovové náhrady**

Plochu zdrsnite abráziou vzduchom či obrúsením diamantovým vrtáčikom malou rýchlosťou, aby sa plocha pripravila na adhéziu. Plochu dôkladne opláchnite a vysušte.

### **6.3 Porcelán**

V prípade potreby skoste okraj. Plochu NEZDRSŇUJTE. Vyleštite ju, aby ste pripravili čistý a čerstvý povrch na adhéziu. Plochu dôkladne opláchnite a vysušte.

- Ked' používate abráziu vzduchom, použite prášok oxidu hlinitého sitovaného sitom s rozmermi najmenej 30 až 50 mikrónov.
- Látky uvádzané ďalej, ktoré inhibujú adhéziu, sa musia odstrániť z adhezívnej plochy mechanickým očistením alebo nasiaknutím alkoholom.

1) Olejová hmota z nadstavca,

2) plak, zubný kameň, sliny, krv a tekuté výlučky.

- V prípade potreby chráňte nebondovaný povrch kovovým separátorom, parafinovou vrstvou, vazelínou, atď.

## **7. Davkovanie prípravku Tokuyama Universal Bond II**

Pred použitím nechajte Tokuyama Universal Bond II vytemperovať na izbovú teplotu. Otvorte uzáver fláštičky produktu Tokuyama Universal Bond II a dávkujte jednu kvapku každej zložky A aj B na miešaciu podložku alebo jednorazovú miešaciu podložku. Pomocou jednorazového

- aplikátora dôkladne premiešajte, kým sa farba bondovacej zmesi nezmení na zelenú.
- Tokuyama Universal Bond II B naneste OKAMŽITE po dávkovaní A. Ak necháte zmes Tokuyama Universal Bond II A stáť dlho, môže sa jej farba zmeniť na ružovú v dôsledku prchania rozpúšťadla. Ak Bond A zružovie, pripravenú zmes zlikvidujte a znova nadávkujte čerstvé prípravky Tokuyama Universal Bond II A a B.
  - Keď používate miešaciu podložku, aplikáciu ukončite do 1 minúty po dávkovaní, lebo Tokuyama Universal Bond II obsahuje prchavé rozpúšťadlá. Po zmiešaní sa farba prípravku Tokuyama Universal Bond II mení postupne podľa reakcie katalyzátora Tokuyama Universal Bond II. Je to normálne a neznamená to chybu prípravku Tokuyama Universal Bond II.
  - Keď používate jednorazovú miešaciu podložku, aplikáciu ukončite do 3 minút po dávkovaní.
  - Pri dávkovaní držte fláštičky zložiek A a B produktu Tokuyama Universal Bond II určite zvisle. Počas dávkowania nedržte fláštičky diagonálne ani horizontálne, mohlo by to spôsobiť zatečenie adhezíva Tokuyama Universal Bond II späť do trysky a kontamináciu.
  - Pri dávkovaní sa tryskou NEDOTÝKAJTE miešacej podložky. NEZAMIEŇAJTE uzávery fláštičiek Tokuyama Universal Bond II A a B. Ak sa počas dávkowania dostanú Tokuyama Universal Bond II A a B do kontaktu, Tokuyama Universal Bond II môže v tryske vytvrdnúť.
  - Pred zatvorením zotrite prebytočný Tokuyama Universal Bond II z konca trysky a z vnútra uzáveru.
  - Hned' po dávkovaní uzávery fláštičiek zložiek A a B prípravku Tokuyama Universal Bond II dobre uzavrite.
  - Uzávery fláštičiek príliš NEUŤAHUJTE.
- ## 8. Aplikacia produktu Tokuyama Universal Bond II
- Pomocou jednorazového aplikátora naneste zmiešaný produkt Tokuyama Universal Bond II na celý lepený povrch. Dávajte pozor, aby ste nevynechali žiadnu plochu, kde sa má naniest' produkt Tokuyama Universal Bond II.
- V prípade intraorálnych opráv náhrad, ak priľnavý povrch zahŕňa zubnú štruktúru a náhrady (keramické, porcelánové, kovové alebo kompozitné materiály), naneste zmiešaný produkt Tokuyama Universal Bond II na celý priľnavý povrch naraz. Ďalšie primery nie sú potrebné.
  - Ak sa Tokuyama Universal Bond II akumuluje na spodku kavity alebo v uhle povrchu kavity a je príliš hustý, aby tiekol pomocou vzdachu, odsajte nadbytok papierovým terčíkom alebo novým jednorazovým aplikátorom.
  - Dávajte pozor, aby nadbytok produktu Tokuyama Universal Bond II nezatekal na miesta pod d'asnami. Ak Tokuyama Universal Bond II zatečie na miesta pod d'asnami, miesta dôkladne vypláchnuite a vysušte.

- Ak sa už nanesený produkt Tokuyama Universal Bond II, znečistí slinami, krvou alebo inou tekutinou, kavitu dôkladne vypláchnite vodou, vysušte a čerstvý produkt Tokuyama Universal Bond II naneste znova.
- Nanesený Tokuyama Universal Bond II NEOPLACHUJTE vodou (okrem prípadu neúmyselného znečistenia).
- Po aplikácii produktu Tokuyama Universal Bond II NEČAKAJTE príliš dlho. Sušte vzduchom do 30 sekúnd po aplikácii, aby ste zaistili vhodnú hrúbku vrstvy.

## 9. Sušenie vzduchom

Použitím striekačky na vodu/vzduch bez oleja fúkajte slabý prúd vzduchu spojite na povrch produktu Tokuyama Universal Bond II, až kým tekutý produkt Tokuyama Universal Bond II nezostane na svojom mieste bez pohybu. Úkončite to použitím slabého prúdu vzduchu na povrch. Použite odsávačku s podtlakom, aby ste zabránili rozstreknutiu produktu Tokuyama Universal Bond II.

- Ak sa už nanesený produkt Tokuyama Universal Bond II znečistí slinami, krvou alebo inou tekutinou, dôkladne vypláchnite kavitu vodou, vysušte a čerstvý produkt Tokuyama Universal Bond II naneste znova.
- Nanesený Tokuyama Universal Bond II NEOPLACHUJTE vodou (okrem prípadu neúmyselného znečistenia).
- Ak dôjde k náhodnému rozstreknutiu, môže to spôsobiť zblednutie tkaniva alebo možnú alergickú reakciu.

## 10. Živicový kompozit

Výplň kompozitnou živicou vytvrzovanou svetlom vykonajte podľa pokynov výrobcu živice. Nadbytočnú kompozitnú živicu treba dôkladne povrchovo opracovať a vyleštiť.

- Vrstva produktu Tokuyama Universal Bond II sa môže po oziarení polymerizačnou lampou javiť ako fluoreskujúce.

# ■ KLINICKÁ APLIKÁCIA NA CEMENTOVANIE NEPRIAMYCH NÁHRAD

## 1. Príprava adhezívnej plochy náhrady

### 1.1 Keramika iná než porcelán a kompozitné materiály

Vnútro náhrady zdrsnite opieskováním (0,1 až 0,2 MPa), abráziou vzduchom či obrúsením diamantovým vrtáčikom malou rýchlosťou, aby sa plocha pripravila na adhéziu. Plochu dôkladne opláchnite a vysušte.

## 1.2 Kovové náhrady

Plochu zdrsnite opieskováním (0,3 až 0,5 MPa), abráziou vzduchom či obrúsením diamantovým vrtáčkom malou rýchlosťou, aby sa plocha pripravila na adhéziu. Plochu dôkladne opláchnite a vysušte.

## 1.3 Porcelán

Plochu NEZDRSŇUJTE. Vyleštite ju, aby ste pripravili čistý a čerstvý povrch na adhéziu. Plochu dôkladne opláchnite a vysušte.

- Keď používate opieskovanie alebo abráziu vzduchom, použite prášok oxidu hlinitého sitovaný sitom s rozmermi najmenej 30 až 50 mikrónov.

- Ak sa adhezívna plocha nedá zdrsníť alebo vyleštiť, naleptajte ju kyselinou fosforečnou, aby ste ju pripravili na adhéziu, a potom dôkladne opláchnite a osušte.

- Látky uvádzané ďalej, ktoré inhibujú adhéziu, sa musia odstrániť z adhezívnej plochy mechanickým očistením alebo nisiaknutím alkoholom. Náhradu očistite po ukončení úpravy.

1) sadra a krycí materiál na odlievanie,

2) silikónový olej z materiálu na kontrolu zhody,

3) olejová hmla z nadstavca

4) plak, zubný kameň, sliny, krv a tekuté výlučky

5) dočasná náhrada a dočasný cement.

V prípade potreby chráňte nebondovaný povrch kovovým separátorom, parafínovou vrstvou, vazelínou, atď.

## 2. Dávkovanie prípravku Tokuyama Universal Bond II

Pred použitím nechajte Tokuyama Universal Bond II vytemperovať na izbovú teplotu. Otvorte uzáver fláštičky produktu Tokuyama Universal Bond II a dávkujte jednu kvapku každej zložky A aj B na miešaciu podložku alebo jednorazovú miešaciu podložku. Pomocou jednorazového aplikátora dôkladne premiešajte, kým sa farba bondovacej zmesi nezmení na zelenú.

- Tokuyama Universal Bond II B naneste OKAMŽITE po dávkovaní A. Ak necháte zmes Tokuyama Universal Bond II A stáť dlho, môže sa jej farba zmeniť na ružovú v dôsledku prchania rozpúšťadla. Ak Bond A zružovie, pripravenú zmes zlikvidujte a znova nadávkujte čerstvé prípravky Tokuyama Universal Bond II A a B.

- Keď používate miešaciu podložku, aplikáciu ukončite do 1 minúty po dávkovaní, lebo Tokuyama Universal Bond II obsahuje prchavé rozpúšťadlá. Po zmiešaní sa farba prípravku Tokuyama Universal Bond II mení postupne podľa reakcie katalyzátora Tokuyama Universal Bond II. Je to normálne a neznamená to chybu prípravku Tokuyama Universal Bond II.

- Keď používate jednorazovú miešaciu podložku, aplikáciu ukončite do 3 minút po dávkovaní.

- Pri dávkovaní držte fláštičky zložiek A a B produktu Tokuyama Universal Bond II určite zvisle. Počas dávkovania nedržte fláštičky diagonálne ani horizontálne, mohlo by to spôsobiť zatečenie adhezíva Tokuyama Universal Bond II späť do trysky a kontamináciu.
- Pri dávkovaní sa tryskou NEDOTÝKAJTE miešacej podložky. NEZAMIEŇAJTE uzávery fláštičiek Tokuyama Universal Bond II A a B. Ak sa počas dávkovania dostanú Tokuyama Universal Bond II A a B do kontaktu, Tokuyama Universal Bond II môže v tryske vytvrdnúť.
- Pred zatvorením zotrite prebytočný Tokuyama Universal Bond II z konca trysky a z vnútra uzáveru.
- Hned po dávkovaní uzávery fláštičiek zložiek A a B prípravku Tokuyama Universal Bond II dobre uzavrite.
- Uzávery fláštičiek príliš NEUŤAHUJTE.

### **3. Aplikácia produktu Tokuyama Universal Bond II**

Pomocou jednorazového aplikátora naneste zmiešaný produkt Tokuyama Universal Bond II na bondovaný povrch.

- Skontrolujte, či Tokuyama Universal Bond II pokrýva všetky plochy, kde sa bude nanášať cement.
- NEDÁVAJTE priveľa. Jedna aplikáciu produktu Tokuyama Universal Bond II stačí. Príliš hrubá vrstva môže ohrozit dobré usadenie náhrady.
- NEDOVOLTE, aby sliny, krv, olej, voda, atď. prišli do styku s povrhom, ktorý sa bude bondovať. Ak sa ošetrovaný povrch znečistí, dôkladne ho opláchnite vodou, osušte a znova naneste čerstvú vrstvu produktu Tokuyama Universal Bond II.
- Po aplikácii produktu Tokuyama Universal Bond II NEČAKAJTE príliš dlho. Sušte vzduchom do 30 sekúnd po aplikácii, aby ste zaistili vhodnú hrúbku vrstvy.

### **4. Sušenie vzduchom**

Použitím striekačky na vodu/ vzduch bez oleja fúkajte slabý prúd vzduchu na povrch. Použite odsávačku s podtlakom, aby ste zabránili rozstreknutiu produktu Tokuyama Universal Bond II.

### **5. Cementovanie**

Náhradu cementujte živicovým cementom podľa návodu výrobcu.

- NENANÁŠAJTE pastu živicového cementu priamo na pripravený Zub ani na kavitu ošetrenú pomocou Tokuyama Universal Bond II aby sa zabránilo nesprávnemu usadeniu náhrady.
- Polymerácia sa môže urýchliť v závislosti od použitého živicového cementu. Aby sa zachovala vhodná hrúbka filmu, nasadte náhradu čo najskôr po aplikácii živicového cementu (do 1 minúty po nanesení), ak tak neurobíte, je možné, že náhrada s cementáciou nebude správne sedieť.

- Vrstva produktu Tokuyama Universal Bond II sa môže po ožiareni polymerizačnou lampou javiť ako fluoreskujúce.

## **■ KLINICKÁ APLIKÁCIA NA BONDOVANIE AKRYLOVEJ ŽIVICE KU KOVOVEJ BÁZE KU KOVOVEJ SPOJOVACEJ ČASTI ČASTÍ PROTÉZY ALEBO K UPEVNENIU IMPLANTÁTOV**

### **1. Príprava adhezívnej plochy**

Plochu zdrsnite opieskováním (0,1 až 0,2 MPa) či obrúsením diamantovým vrtáčikom malou rýchlosťou, aby sa plocha pripravila na adhéziu. Plochu dôkladne opláchnite a vysušte.

### **2. Dávkovanie, aplikácia a sušenie vzduchom**

Použite rovnaké postupy, ako sú opísané v bode KLINICKÁ APLIKÁCIA NA CEMENTOVANIE NEPRIAMYCH NÁHRAD.

### **3. Aplikácia, vytvrdzovanie, orezávanie a konečná úprava akrylovej živice**

Postupujte ďalej podľa návodu výrobcu akrylovej živice, ktorá sa dá polymerizovať.

Používateľ a/alebo pacient má nahlásiť každý závažný prípad, ktorý sa vyskytne v súvislosti s pomôckou, výrobcom alebo príslušnému orgánu členského štátu, v ktorom je používateľ a/alebo pacient usadený.

**DÔLEŽITÉ OZNÁMENIE:** Výrobca nezodpovedá za poškodenie alebo poranenie spôsobené nesprávnym použitím tohto produktu. Používateľ osobne zodpovedá za zaistenie vhodného použitia produktu na danú aplikáciu ešte pred samotným použitím. Technické údaje sa môžu zmeniť bez oznámenia. Ak sa zmenia technické údaje produktu, môžu sa zmeniť aj návod a bezpečnostné informácie.

## **SUOMI •**

Lue kaikki informaatio, varoitukset ja huomautukset ennen käyttöä .

## **■ TUOTEKUVAUS JA YLEINEN INFORMAATIO**

1. Tokuyama Universal Bond II on kahden komponentin itsekovettuva sidosaine, jota käytetään hampaiden suoriin ja epäsuoriin restauraatioihin itseetsäävästi, selektiivistä kiileen etsausta käyttäen sekä totaalilietasaukseen kialkalla. Tokuyama Universal Bond II on täysin yhteensopiva yleissidosaine niin valokovetteisten, itsekovetteisten kuin kaksoiskovetteisten

yhdistelmämateriaalien kanssa.

2. Tokuyama Universal Bond II vahvistaa polymerisoitavien muovimateriaalien (muovisementti, akryylimuovi ja yhdistelmämuovi) sidoksen kestävyyttä epäsuorissa paikkamateriaaleissa, kuten lasikeramia (posliini), oksidiceramia (zirkonia ja alumiini), metallit (jalot ja epäjalot) sekä muut muovimateriaalit mukaan lukien epäorgaaniset fillerit.
3. Tokuyama Universal Bond II sisältää fosforihappomonomeeriä, bisfenoli A di (2-hydroksipropoksi) dimetakrylaattia (Bis-GMA), trietyleeniglykolidimetakrylaattia (TEGDMA), 2-hydroksityyliometakrylaattia (HEMA), MTU-6:ta (tiourasiilimonomeeri), silaanisidosainetta, peroksidia, boraatti-initiaattoria, asetonia, etanolia ja puhdistettua vettä.

## ■ KÄYTTÖTARKOITUS

Käyttötarkoitus: Itsekovetteinen universaalit adhesiivi

Potilaskohderyhmä: Kaikki ikäloukat

## ■ INDIKAATIOT

- Suorat etu- ja takarestauraatiot, joissa käytetään valokovetteisia, kaksoiskovetteisia tai itsekovettuvia yhdistelmämateriaaleja.
- Suun sisäiset yhdistelmämateriaalien korjaukset: posliini-metalli, metalli, täyskeräamiset restaurointimateriaalit ilman muita sidostusaineita.
- Sellaisen epäsuorien restauroatioiden ja laminaattien sementointikiinnitys, joihin on yhdistetty valokovetteisia, kaksoiskovetteisia tai itsekovetteisia muovisementtejä.
- Pilarakennusmateriaalien sidostus pilareihin tehtävissä hampaan korjaustöissä.
- Proteesimuovien sidostus metallipinteisiin tai -kiinnikkeisiin.
- Metallipintein tai -kiinnikkeen sisältävän proteesin korjaus.
- Opaakin muovin sidostus metallipohjaan valmistettaessa muovipinnoitettuja kruunuja.

## ■ KONTRAINDIKAATIOT

Tokuyama Universal Bond II sisältää metakryylimonomeereja, peroksidia, orgaanisia liuottimia ja hapoja. ÄLÄ käytä Tokuyama Universal Bond IIa potilaille, jotka ovat allergisia tai yliherkkiä metakryylimonomeereille, vastaaville monomeereille, peroksidille, orgaanisille liuottimille ja hapolle.

## ■ VAROITUKSET

- 1) ÄLÄ KÄYTÄ Tokuyama Universal Bond IIa mihinkään muuhun tarkoitukseen kuin ohjeissa

määriteltyihin. Käytä Tokuyama Universal Bond IIia vain näissä ohjeissa määriteltyihin käyttötarkoituksiin.

2) Tokuyama Universal Bond II on valmistettu ja tarkoitettu vain ammattimaiseen hammaslääketieteelliseen käyttöön hammaslääkäreille.

3) ÄLÄ KÄYTÄ Tokuyama Universal Bond IIia, mikäli tuotteen pakaus/sinetti on murretu tai vaurioitunut.

4) Mikäli Tokuyama Universal Bond II aiheuttaa allergisen reaktion tai yliherkkyyttä, lopeta sen käyttö välittömästi.

5) Käytä tutkimuskäsineitä (muovi, vinyili tai lateksi) koko ajan Tokuyama Universal Bond II:n käsitteilyn aikana välttääksesi mahdolliset allergiset reaktiot metakryyylimonomeereille.

Huomaa: tuotteessa on kemikaaleja, jotka saattavat tunkeutua suojakäsineiden läpi. Mikäli tuotetta joutuu suojakäsineisiin, vaihda ne ja pese kädet välittömästi vedellä.

6) Vältä Tokuyama Universal Bond IIin kontaktia silmiin, limakalvoille, iholle ja vaatetukseen.

- Jos Tokuyama Universal Bond IIia joutuu silmiin, huuhtele välittömästi silmät vedellä ja ota yhteys silmälääkäriin.

- Jos Tokuyama Universal Bond II joutuu kosketukseen limakalvojen kanssa, pyhi kontaminoitunut alue välittömästi ja huuhtele vedellä. Altistuneet alueet voivat vaalentua proteiinien koaguloitumisen seurauksena, mutta tällainen vaalentuminen pitäisi hävitä 24 tunnissa. Mikäli näin ei tapahdu, potilaan on otettava yhteys lääkäriin. Mukana on oltava tiedot käytetystä materiaalista.

- Jos Tokuyama Universal Bond II joutuu kosketukseen ihmisen ihon tai vaatetuksen kanssa, kyllästää alue välittömästi alkoholiin kastetulla puuvillatupolla tms.

- Neuvo potilasta huuhtomaan suunsa välittömästi toimenpiteen jälkeen.

7) Tokuyama Universal Bond IIia ei pidä niellä eikä hengittää. Tuote voi aiheuttaa vakavia vaurioita.

8) Vaurioita välttääksesi älä jätä tuotetta potilaiden tai lasten saataville. ÄLÄ ALTISTA Tokuyama Universal Bond IIia tai sen höyryjä avoimelle liekille, koska tuote on herkästi syttyvä.

9) Välttääksesi ristikontaminaatiota älä käytä kertakäyttöpakkausta uudelleen.

10) Välttääksesi ristikontaminaation tai sidoslujuden alenemisen ÄLÄ käytä kertakäyttö applikaattoria ja kertakäyttöistä sekoitusalustaa uudelleen. Puhdista annostelukuppi jokaisen käytön jälkeen perusteellisesti alkoholilla.

11) ÄLÄ KÄYTÄ Tokuyama Universal Bond II -sidosainetta suoraan hammasydintä lähellä olevaan kaviteettiin. Ydin on hyvä suojata lasiionomeeripohjauksella tai kalsiumhydroksidilla. ÄLÄ KÄYTÄ EUGENOLIA SISÄLTÄVIÄ MATERIAALEJA ytinen suojaukseen, koska ne

- estävä Tokuyama Universal Bond II -sidosaineen kovettumista.
- 12) Muista, että jos restauraatio on rikkoutunut väärän purennan tai bruksismin (hampaiden kiristely, kirskuttelu tai kalistelu) vuoksi, korjattu restauraatio voi rikkoutua uudelleen.
- 13) ÄLÄ KÄYTÄ toisten valmistajien sekoitusalustoja.
- 14) Käytä Tokuyama Universal Bond II-sidosaineen omaa puhdistettavaa tai kertakäyttöistä sekoitusalustaa, kun sekoitat ja annostelet ainetta. Jos Tokuyama Universal Bond II -sidosainetta annostellaan muuhun kuin kumiseen sekoituskuppiin, kovettunutta ainetta voi olla vaikea irrotaa alustasta. Kumisesta kupista kovettuneen Tokuyama Universal Bond II – sidosaineen saa poistettua työntämällä sen nurinpäin.
- 15) ÄLÄ KÄYTÄ Tokuyama Universal Bond II -sidosainetta toisten valmistajien primereiden tai sidosaineiden kanssa.
- 16) Estääksesi aineen roiskumisen älä avaa Tokuyama Universal Bond II – pulloa jääkaappikylmänä, vaan käytä sitä vasta huoneenlämpöisenä. Anna Tokuyama Universal Bond IIin seistä 20 minuuttia huoneenlämmössä tai sen aikaa, että se lämpenee riittävästi.
- 17) Älä käytä Tokuyama Universal Bond II:ta sellaisten muovimateriaalien kanssa, joille on määritetty erityisiä sidosaineita tai sidostusaineita.

## ■ LÄÄKEAINEITA JA ERI MATERIAALEJA KOSKEVAT VAROITUKSET

- 1) Jotkut materiaalit ja lääkeaineet (hemostaatit) saattavat estää Tokuyama Universal Bond IIin levittämisen/kiinnittymisen.
- ÄLÄ KÄYTÄ tuotteita, jotka sisältävät:
- eugenolia
  - alumiinikloridia
  - rautasulfaattia
  - kalsiumsulfaattia
  - alumiinisulfaattia
  - diamiinihopeafluoridia [molekyylikaava Ag(NH<sub>3</sub>)<sub>2</sub>F]
- 2) Tokuyama Universal Bond II ei kiinnity, jos hammasta on juuri ennen käsitlety materiaaleilla, jotka sisältävät:
- vetyperoksidia (Oxydol)
  - natriumhypokloriitti
- Edellä mainittuja materiaaleja ei suositella käytettäviksi samana päivänä kuin sementointi tehdään. Niitä voidaan käyttää juurikanavan käsittelyyn, koska niiden estävä vaikutus yleensä

hälvenee viiden päivän aikana.

## ■ VARASTOINTI

- 1) Varastoi Tokuyama Universal Bond II lämpötilassa 0–25°C (32–77°F).
- 2) Vältä lämpöä, suoraa auringonvaloa ja avointa liekkiä.
- 3) ÄLÄ KÄYTÄ tuotetta sen pakkaussessä olevan voimassaolajan jälkeen.

## ■ HÄVITTÄMINEN

Käytämätön Tokuyama Universal Bond II tulee imeyttää huokoiseen materiaaliin ja hävittää paikallisten ohjeitten mukaisesti.

Katso tämän IFU:n lopussa oleva pakausjätteiden käsittelyopas.

## ■ KLIININEN KÄYTTÖ SUORISSA RESTAUROINNEISSA SEKÄ YHDISTELMÄMUOVIRESTAUROINTIEN SUUN SISÄISISSÄ KORJAUSSISSA

### 1. Puhdistus

Puhdista hampaan pinta kumikupilla ja fluorittomalla puhdistuspastalla. Huuhtele sen jälkeen vedellä.

### 2. Suojaaminen

Kofferdammin käyttö on suosittelavaa.

### 3. Kaviteetin preparointi

Preparoi kaviteetti ja huuhtele vedellä. Hio viisteet etuhammasalueen preparointien (luokat III, IV, V) kielteen reunoihin sekä koverra reunat takahammasalueen preparoinneissa (luokat I, II) sillä viistotuksen ja koverrusten avulla kaviteetin ja täytteen sauma saadaan häivytettyä, mikä parantaa sekä lujuutta että esteettistä loppitulosta.

- Jos kiinnityspintana on preparoimatona kiillepinta, levitä preparoimattomalle pinnalle etsausainetta. Katso kohta "Selektiivinen kielteen etsaus".

### 4. Kuivaus

Kuivaa kaviteetti imeyttämällä tai ilmapuustauksella.

- ÄLÄ kuivaa liikaa elväää hammasta, sillä se voi aiheuttaa hampaan herkistymisen korjauksen jälkeen.

- Alla luetellut aineet estäävät Tokuyama Universal Bond II –sidosaineen kovettumista, joten ne täytyy puhdistaa huolellisesti hampaan pinnalta alkoholilla, sitruunahapolla tai antamalla fosforihapon vaikuttaa pintaan 2–3 sekunnin ajan ennen aineen levittämistä:

- 1) käsikappaleesta tulleet öljypisarat

2) sylki, veri tai muut eritteet.

## **5. Hampaan rakenteen etsaus (valinnainen)**

### **(a.) Selektiivinen kiihteen etsaus**

Levitä fosforihappogeeliä pelkästään preparoidun kaviteetin reunojen kiihteeseen ja anna sen vaikuttaa 10–15 sekuntia. Huuhtele etsattu pinta huolellisesti vedellä (vähintään 15 sekunnin ajan) ja kuivaa kevyellä ilmapuustauksella.

### **(b.) Kokonaisetsaus (total-etch)**

Levitä fosforihappogeeliä ensin preparoinnin kiihteeseen ja sen jälkeen dentiiniin. Etsausaine tulee jättää reagoimaan kiihteeseen ja dentiiniin 10–15 sekunnin ajaksi. Huuhtele huolellisesti vedellä (vähintään 15 sekunnin ajan) ja kuivaa kevyellä ilmapuustauksella tai vanupalloilla mutta älä kuivaa liikaa.

## **6. Sidostuspinnan preparointi korjausen yhteydessä**

### **6.1 Muut keraamit kuin posliini ja yhdistelmämateriaalit**

Suorita Bevel-hionta reunalle tarpeen vaatiessa. Karhenna alue ilmapuustauksella tai hiomalla timanttiporalla käyttäen hidasta nopeutta pinnan preparoimiseksi kiinnitystä varten. Huuhtele ja kuivaa pinta perusteellisesti.

### **6.2 Metalliset restauroinnit**

Karhenna alue ilmapuustauksella tai hiomalla timanttiporalla käyttäen hidasta nopeutta pinnan preparoimiseksi kiinnitystä varten. Huuhtele ja kuivaa pinta perusteellisesti.

### **6.3 Posliini**

Suorita Bevel-hionta reunalle tarpeen vaatiessa. ÄLÄ karhenna pintaan; Kiillota alue preparoidaksesi puhtaan ja raikkaan pinnan kiinnitystä varten. Huuhtele ja kuivaa pinta perusteellisesti.

- Käytä ilmapuustiin vähintään 30 – 50 mikronin alumiinijauhetta.
- Alla luetellut aineet estävät kiinnityksen, ja ne on poistettava adhesiivin pinnalta mekaanisella puhdistuksella tai alkoholiliotuksella.

1) Öljysumu käsi-instrumentista

2) Plakki, hammaskivi, sylki, veri ja tulehdusnestee

- Tarpeen vaatiessa suojaa pinta, jota ei sidosteta, metallisella eristyksellä, parafinikalvolla, vaseliinilla jne.

## **7. Tokuyama Universal Bond II -sidosaineen annostelu**

Anna Tokuyama Universal Bond II -sidosaineen lämmetä huoneenlämpöiseksi ennen käyttöä. Avaa pullo poistamalla korkki ja annoste Tokuyama Universal Bond II - ja B-pulloista yksi tippa puhdistettavaan tai kertakäyttöiseen sekoituskuppiin. Sekoita huolellisesti kertakäyttöisellä

applikaattorilla, kunnes sekoitettu sidosaine muuttuu vihreäksi.

- Annoste Tokuyama Universal Bond II B VÄLITTÖMÄSTI A:n annostelun jälkeen. Tokuyama Universal Bond II A voi muuttua vaaleanpunaiseksi liuottimen haihtumisen vuoksi, jos sen annetaan seisoa liian kauan. Jos sidosaine A muuttuu vaaleanpunaiseksi, hävitä se ja annoste uutta Tokuyama Universal Bond II A:ta ja B:ta.
- Sekoituskuppia käytettäessä levitä aine 1 minuutin kuluessa annostelusta, sillä Tokuyama Universal Bond II sisältää haihtuvia liuottimia. Sekoittamisen jälkeen Tokuyama Universal Bond II:n väri muuttuu vähitellen, mikä johtuu sidosaineen initiaattorin reaktiosta. Reaktio on normaali eikä tarkoita, että Tokuyama Universal Bond II:ssa olisi jokin ongelma.
- Kertakäytöstä sekoituskuppia käytettäessä levitä aine 3 minuutin kuluessa annostelusta.
- Huolehdi siitä, että pidät Tokuyama Universal Bond II A- ja B-pulloja pystysuorassa asennossa, kun annostelet ainetta. Jos pidät pulloja vinossa tai vaakasuorassa, Tokuyama Universal Bond II saattaa valua takaisin tippaanokkaan, missä se voi kontaminoitua.
- ÄLÄ kosketa suuttimella sekoitusastiaa annostelun aikana. ÄLÄ vaihda Tokuyama Universal Bond II A- ja B -pullojen korkkeja keskenään. Jos Tokuyama Universal Bond II A ja B koskettavat toisiaan annostelun aikana, Tokuyama Universal Bond II saattaa kovettua suuttimeen.
- Pyhi ylimääräinen Tokuyama Universal Bond II pois suuttimen kärjestä ja korkin sisäpuoleltä, ennen kuin suljet pullon.
- Sulje Tokuyama Universal Bond II- ja B-pullojen korkit tiukasti heti annostelun jälkeen.
- ÄLÄ kiristä pullojen korkkeja liikaa.

## **8. Tokuyama Universal Bond II -sidosaineen levittäminen**

Levitä sekoitettua Tokuyama Universal Bond II:ta kertakäyttöapplikaattorilla koko sidostettavalle pinnalle / kaikille sidostettaville pimnoille. Varmista, ettet sivuuta mitään pintoja, joille Tokuyama Universal Bond II:ta on levitetvä.

- Jos sidospinta sisältää suunsisäisten restaurointien korjausten tapauksessa sekä hampaan rakenteen että restauroinnit (keräaminen materiaali, posliini-, metalli- tai yhdistelmämateriaalit), levitä sekoitettua Tokuyama Universal Bond II:ta koko pinnalle kerralla. Erillinen esikäsittely primerilla ei ole tarpeen.
- Jos levitetystä Tokuyama Universal Bond II:sta muodostuu kaviteetin pohjaan tai kulmaan niin paksu kerros, ettei sitä voida ohentaa ilmapuustauksella, poista ylimääräinen aine paperinastalla tai uudella kertakäyttöisellä applikaattorilla.
- Varo, ettei Tokuyama Universal Bond II:a pääse valumaan ikenen alle. Jos sidosainetta pääsee ikenen alle, huuhtele ja kuivaa alue huolellisesti.

- Jos levitetty Tokuyama Universal Bond II kontaminoituu syljestä, verestä tai muista eritteistä, huuhtele kaviteetti huolellisesti vedellä, kuivaa ja levitä uusi Tokuyama Universal Bond II -kerros.
- ÄLÄ huuhtele jo levitettyä Tokuyama Universal Bond IIia vedellä muulloin kuin tahattoman kontaminaation takia.
- ÄLÄ odota liian pitkään Tokuyama Universal Bond IIin levittämisen jälkeen. Kuivaa ilmapuustauksella 30 sekunnin kuluessa levittämisenä: näin takaat että kalvosta tulee sopivan paksu.

## **9. Ilmakuivaus**

Puusta kevyesti ilmaa vielä nestemäisen Tokuyama Universal Bond IIin pintaan öljyttömällä ilma/spraypuuilla kunnes Tokuyama Universal Bond II jähmettyy eikä siinä näy mitään liikkettä. Viimeistele pinta kevyesti ilmapuustauksella. Käytä kohdeimuria estääksesi Tokuyama Universal Bond IIin roiskumisen.

- Jos jo levitetty Tokuyama Universal Bond II kontaminoituu syljestä, verestä tai muista eritteistä, huuhtele sidosaine huolellisesti pois vedellä, kuivaa ja levitä uusi Tokuyama Universal Bond II -kerros.
- Älä huuhtele jo levitettyä Tokuyama Universal Bond IIia vedellä muulloin kuin tahattoman kontaminaation takia.
- Jos sidosainetta roiskuu alueelle vahingossa, kudos saattaa muuttua valkoiseksi tai voi kehittyä allerginen reaktio.

## **10. Yhdistelmämuovi**

Restauroi valokovetteisella, itsekovetteisella tai kaksoiskovetteisella yhdistelmämuovilla valmistajan ohjeiden mukaisesti. Yliannosteltu yhdistelmämuovitytäte tulee viimeistellä ja kiillottaa huolellisesti.

- Tokuyama Universal Bond II -kerros voi näyttää fluoresoivalta valokovettajan valossa.

# **■ KLIININEN KÄYTÖ EPÄSUORIEN RESTAUROINTIEN SEMENTOINNISSA**

## **1. Preparoi restauroinnin sidostuspinta**

### **1.1 Muut keraamit kuin posliini ja yhdistelmämateriaalit**

Karhenna alue hiekkapuhalluksella (0,1 – 0,2 MPa), ilmapuustauksella tai hiomalla timanttiporalla käyttäen hidasta nopeutta kiinnityspinnan preparoiniseksi. Huuhtele ja kuivaa pinta perusteellisesti.

## 1.2 Metalli restauroinnit

Karhenna alue hiekkapuhalluksella ( $0,3 - 0,5 \text{ MPa}$ ), ilmapuustauksella tai hiomalla timanttiporalla käytäen hidasta nopeutta kiinnityspinnan preparoimiseksi. Huuhtele ja kuivaa pinta perusteellisesti.

## 1.3 Posliini

ÄLÄ karhenna pintaa vaan kiillota se, jotta preparoitu pinta on puhdas ja valmis sidostusta varten. Huuhtele pinta huolellisesti ja kuivaa.

- Jos käytät hiekkapuhallusta tai hiot ilmapuustilla, käytä vähintään 30–50 mikronin alumiinijauhetta.
- Mikäli sidostettavaa pinta ei voi karhentaa tai kiillottaa, käsittele alue etsaamalla fosforihapolla ja sen jälkeen huuhtele alue huolellisesti ja kuivaa.
- Alla luetellut aineet estäävät sidostumista, ja ne on poistettava sidostettavalta pinnalta mekaanisesti puhdistamalla tai alkoholilla liuottamalla. Puhdista restauraatio, kun se on tarkistettu ja valmis.

- 1) Kipsi ja sen valusta jääneet aineet
- 2) Sovitusmateriaalista jäänyt silikoniöljy
- 3) Käsikappaleesta tulleet öljypisarat
- 4) Plakki, hammaskivi, sylki, veri ja muut eritteet
- 5) Väliaikainen restauraatio ja väliaikainen sementti

Tarpeen vaatiessa suojaa ei-sidostettava pinta metallieristeellä, parafiinikalvolla, vaseliinilla tmv.

## 2. Tokuyama Universal Bond IIin annostelu

Anna Tokuyama Universal Bond II -sidosaineen lämmetä huoneenlämpöiseksi ennen käyttöä. Avaa pullo poistamalla korkki ja annoste Tokuyama Universal Bond II - ja B-pulloista yksi tippa puhdistettavaan tai kertakäyttöiseen sekoituskuppiin. Sekoita huolellisesti kertakäyttöisellä applikaattorilla, kunnes sekoitettu sidosaine muuttuu vihreäksi.

- Annoste Tokuyama Universal Bond II B VÄLITTÖMÄSTI A:n annostelun jälkeen. Tokuyama Universal Bond II A voi muuttua vaaleanpunaiseksi liuottimen haihtumisen vuoksi, jos sen annetaan seisoa liian kauan. Jos sidosaine A muuttuu vaaleanpunaiseksi, hävitä se ja annoste uutta Tokuyama Universal Bond II A:ta ja B:ta.
- Sekoituskupia käytettäessä levitä aine 1 minuutin kuluessa annostelusta, sillä Tokuyama Universal Bond II sisältää haihtuvia liuottimia. Sekoittamisen jälkeen Tokuyama Universal Bond IIin väri muuttuu vähitellen, mikä johtuu sidosaineen initiaattorin reaktiosta. Reaktio on normaali eikä tarkoita, että Tokuyama Universal Bond IIissa olisi jokin ongelma.

- Kertakäyttöistä sekoituskuppia käytettäessä levitäaine 3 minuutin kuluessa annostelusta.
- Huolehdi siitä, että pidät Tokuyama Universal Bond II A- ja B-pulloja pystysuorassa asennossa, kun annostelet ainetta. Jos pidät pulloja vinossa tai vaakasuorassa, Tokuyama Universal Bond II saattaa valua takaisin tippanokkaan, missä se voi kontaminoitua.
- ÄLÄ kosketa suuttimella sekoitusastiaa annostelun aikana. ÄLÄ vahida Tokuyama Universal Bond II A- ja B -pullojen korkkeja keskenään. Jos Tokuyama Universal Bond II A ja B koskettavat toisiaan annostelun aikana, Tokuyama Universal Bond II saattaa kovettua suuttimeen.
- Pyyhi ylimäääräinen Tokuyama Universal Bond II pois suuttimen kärjestä ja korkin sisäpuoleltä, ennen kuin suljet pullon.
- Sulje Tokuyama Universal Bond II- ja B-pullojen korkit tiukasti heti annostelun jälkeen.
- ÄLÄ kiristä pullojen korkkeja liikaa.

### **3. Tokuyama Universal Bond IIin levittäminen**

Levitä Tokuyama Universal Bond II kertakäyttöapplikaattorilla sidostettavalle pinnalle.

- Varmista, että Tokuyama Universal Bond II peittää kaikki sementoitavat pinnat.
- ÄLÄ levitä liikaa ainetta. Yksi Tokuyama Universal Bond II -levityskerta riittää. Liian paksu kerros voi johtaa siihen, että restauraatiosta tulee epäsopiva.
- ÄLÄ päästää sidostettavalle pinnalle sylkeä, verta, öljyä, vettä tmv. Jos käsitellyt alue kontaminoituu, huuhtele se huolellisesti vedellä, kuivaa ja levitä uusi Tokuyama Universal Bond II -kerros.
- ÄLÄ odota liian pitkään Tokuyama Universal Bond IIin levittämisen jälkeen. Kuivaa ilmapuustauksella 30 sekunnin kuluessa levittämisen jälkeen: näin takaat että kalvosta tulee sopivan paksu.

### **4. Ilmakuivaus**

Puustaata kevyesti ilmaa Tokuyama Universal Bond IIin pintaan öljyttömällä ilma/vesipuustilla. Käytä kohdeimuria estääksesi sidosaineen roiskuminen.

### **5. Sementointi**

Sementoi yhdistelmämuovisementillä valmistajan ohjeiden mukaisesti.

- ÄLÄ levitä muovisementitahnaa suoraan preparoituun hampaaseen tai kaviteettiin, joka on käsitellyt Tokuyama Universal Bond II:lla, välttääksesi restauroinnin väärän asetumisen.
- Kovettuminen voi olla nopeampaa käytetyn muovisementin mukaan. Säilytä oikea kalvon paksuus asettamalla restaurointi mahdollisimman nopeasti muovisementin levyksen jälkeen (1 minuutin kuluessa annostelusta). Jos et tee näin, restaurointi ei ehkä asetu oikein sementoinnin kanssa.

- Tokuyama Universal Bond II -kerros voi näyttää fluoresoivalta valokovettajan valossa.

## ■ KLIININEN KÄYTTÖ SIDOSTETTAESSA AKRYYLIMUOVIA METALLIPINTEISIIN TAI –KIINNIKKEISIIN

### 1. Adhesiivin pinnan preparointi

Karhenna alue hiekkapuhalluksella (0,1 – 0,2 MPa) tai hiomalla timanttiporalla käytäen hidasta nopeutta pinnan preparoinimiseksi kiinnitystä varten. Huuhtele ja kuivaa pinta perusteellisesti.

### 2. Annostelu, applikointi ja kuivaus

Suorita samat toimenpiteet, jotka on kuvattu kappaleessa KLIININEN KÄYTTÖ EPÄSUORIEN RESTAUROINTIEN SEMENTOINNissa.

### 3. Akryylimuovin applikointi, kovetus, hionta ja viimeistely.

Suorita toimenpide valmistajan antamien ohjeiden mukaan, jotka koskevat polymerisoitavan akryylimuovin käyttöä.

Käyttäjän ja/tai potilaan on ilmoitettava kaikista ilmenneistä, tähän laitteeseen liittyvistä vakavista tapauustumista valmistajalle sekä toimivaltaiselle viranomaiselle siinä jäsenmaassa, jossa käyttäjä ja/tai potilas sijaitsee.

HUOMIOITAVAA: Valmistaja ei ole vastuussa tuotteen väärästä käytöstä. Käyttäjä vastaa henkilökohtaisesti siitä, että tuote on sopiva hänen ammatilliseen käyttöönsä. Tuotteen spesifiointia, ilmoituksia ja varoitukset voidaan muuttaa ilman käyttäjälle erikseen toimitettua informaatiota.

## SVENSKA •

Läs alla anvisningar, försiktighetsåtgärder och anmärkningar före användning.

## ■ PRODUKTBESKRIVNING OCH ALLMÄNNA UPPLYSNINGAR

1. Tokuyama Universal Bond II är ett självhärdande dentaladhesivsystem med två komponenter för både direkta och indirekta restaureringar som kan användas med tekniker för självetsning, selektiv emaljetsning och totaletsning. Eftersom Tokuyama Universal Bond II är ett universalförbindningsmaterial har det utformats för att vara helt förenligt med ljushärdande, självhärdande och dualhärdande kompositmaterial.
2. Tokuyama Universal Bond II förbättrar bindningsstyrkan mellan polymeriserande resinmaterial (adhesivt resincement, akrylat och kompositresin) och indirekta fyllningsmaterial som till

exempel glaskeramer (porstenskeramik), oxidkeramer (zirkoniumdioxid och alumina), metaller (ädla och oädla) och resinsmaterial som innehåller organiska fyllmedel.

3. Tokuyama Universal Bond II innehåller fosforsyramonomer, bisfenol A-di(2-hydroxipropoxi) dimetakrylat (bis-GMA), trietylenglykol-dimetakrylat (TEGDMA), 2-hydroxietylmetakrylat (HEMA), MTU-6 (tiouracilmonomer), silankontaktmedel, peroxid, boratkatalysator, acetona, etanol och renat vatten.

## ■ AVSEDD ANVÄNDNING

Avsedd användning: Självhärddande dentalt universaladhesiv

Patientmålgrupp: Alla åldersgrupper

## ■ INDIKATIONER

- Direkta främre och bakre restaureringar med ljushärdande, dualhärdande, och självhärddande kompositmaterial
- Intraoral reparation av kompositrestaureringar, porstens-på-metall, metall och keramiska restaureringar utan extra primer
- Cementering av indirekta restaureringar och skalfasader i kombination med ljushärdande, dualhärdande och självhärddande resincement
- Bonding av pelaruppbryggningar bestående av pelaruppbryggningsmaterial
- Bonding av protesresin till metallbas, klammer eller förankring
- Reparation av protes med metallbas, klammer eller förankring
- Bonding av opaka resinsmaterial på metallbas vid framställning av kronor med resinbaserad fasad

## ■ KONTRAINDIKATIONER

Tokuyama Universal Bond II innehåller metakrylmonomerer, peroxid, organiska lösningsmedel och syror. Använd INTE Tokuyama Universal Bond II på patienter som är allergiska eller överkänsliga mot metakrylmonomerer, liknande monomerer, peroxid, organiska lösningsmedel eller syror.

## ■ FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

- 1) Använd INTE Tokuyama Universal Bond II för andra ändamål än de som anges i den här bruksanvisningen. Använd endast Tokuyama Universal Bond II enligt anvisningarna i den här bruksanvisningen.
- 2) Tokuyama Universal Bond II är endast avsett för yrkesmässig och behörig försäljning och användning inom tandvården. Materialet är inte avsett för försäljning och är inte heller

lämpligt för icke-yrkesmässig användning utanför tandvården.

- 3) Använd INTE Tokuyama Universal Bond II om förseglingen är bruten eller om innehållet inte verkar intakt.
- 4) Om Tokuyama Universal Bond II orsakar en allergisk reaktion, eller visar tecken på överkänslighet, ska användningen avbrytas omedelbart.
- 5) Använd undersökningshandskar (plast, vinyl eller latex) vid all användning av Tokuyama Universal Bond II för att undvika risken för allergiska reaktioner orsakade av metakrylmonomerer. Obs! Vissa ämnen/material kan tränga igenom undersökningshandsken. Om Tokuyama Universal Bond II kommer i kontakt med undersökningshandskarna ska du omedelbart ta av och kasta handskarna och tvätta händerna noga med vatten snarast möjligt.
- 6) Undvik kontakt mellan Tokuyama Universal Bond II och ögonen, slemhinnor, huden och kläderna.
  - Om Tokuyama Universal Bond II kommer i kontakt med ögonen ska du spola ögonen ordentligt med vatten och omedelbart kontakta ögonläkare.
  - Om Tokuyama Universal Bond II kommer i kontakt med slemhinnorna ska du omedelbart torka av berört område och skölja området ordentligt med vatten efter att restaurering är på plats. Berört område kan eventuellt vitna på grund av proteinkoagulering men sådan vitnad försvinner normalt inom 24 timmar. Om vitnaden inte försvinner inom 24 timmar ska patienten informeras om att kontakta läkare omedelbart.
  - Om Tokuyama Universal Bond II kommer i kontakt med huden eller kläderna ska du omedelbart badda området med alkoholindräkt bomull eller gasväv och skölja med vatten.
  - Instruera patienten om att skölja munnen direkt efter behandlingen.
- 7) Tokuyama Universal Bond II får inte förtäras eller inandas. Förtäring eller inandning kan orsaka allvarliga skador.
- 8) För att undvika oavsiktlig förtäring av Tokuyama Universal Bond II får materialet inte lämnas utan uppsikt och måste förvaras oåtkomligt för patienter och barn.
- 9) Exponera INTE Tokuyama Universal Bond II eller dess ångor för öppen eld. Tokuyama Universal Bond II är brandfarligt.
- 10) För att undvika infektioner och försämrad bindningsstyrka får INTE medföljande engångsapplikatorer och engångskoppen återanvändas. Rengör blandningskoppen noggrant med alkohol efter användning.
- 11) Använd INTE Tokuyama Universal Bond II direkt i en kavitet i närbheten av pulpan. Pulpaskydd med en isolering av glasjonomerer eller kalciumhydroxid rekommenderas. ANVÄND INTE EUGENOLBASERADE MATERIAL för att skydda pulpan eftersom dessa

- material hämmar härdningen av Tokuyama Universal Bond II.
- 12) Var medveten om att när en restauration flisas p.g.a. felinriktad ocklusion eller bruxism (gnissling eller pressning), kan den reparerade restaureringen flisas igen.
  - 13) ANVÄND INTE blandningskoppar som tillhandahålls av andra tillverkare.
  - 14) Använd den medföljande blandningskoppen eller engångskoppen vid dispensering och blandning av Tokuyama Universal Bond II. Om Tokuyama Universal Bond II inte har dispenserats i blandningskoppen av gummi kan det vara svårt att ta bort den härdade Tokuyama Universal Bond II från blandningskoppen. Härdad Tokuyama Universal Bond II kan avlägsnas genom att invertera gummit.
  - 15) BLANDA INTE Tokuyama Universal Bond II med primers eller adhesive från andra tillverkare.
  - 16) För att undvika vätskestänk, bör flaskan med Tokuyama Universal Bond II inte öppnas omedelbart efter att den tagits ut ur kylskåpet. Tokuyama Universal Bond II bör komma upp i rumstemperatur före användning. Efter att produkten tagits ut ur kylskåpet, ska den stå i 20 minuter eller tills den kommer upp i rumstemperatur.
  - 17) Använd inte Tokuyama Universal Bond II med resinmaterial som ska användas med speciella bindemedel eller primers.

## ■FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR LÄKEMEDEL OCH MATERIAL

- 1) Vissa material och läkemedel (hemostatiska material) hämmar härdning/adhesjon av Tokuyama Universal Bond II.  
Använd INTE produkter som innehåller:
  - eugenol,
  - aluminiumklorid,
  - järnsulfat,
  - kalciumsulfat,
  - aluminiumsulfat,
  - diaminsilverfluorid [molekylformel: Ag(NH<sub>3</sub>)<sub>2</sub>F]
- 2) Tokuyama Universal Bond II vidhäftar inte till tandstrukturen omedelbart efter applicering av material som innehåller:
  - väteperoxid (oxidol),
  - natriumhypoklorit

Vi rekommenderar att man undviker att använda dessa material samma dag som cementering utförs; ändemot kan dessa material användas för rotbehandling eftersom inhiberingen som de

orsakar vanligtvis försvinner inom fem dagar.

## ■**FÖRVARING**

- 1) Förvara Tokuyama Universal Bond II vid temperaturer på 0 till 25°C (32 till 77°F).
- 2) Skydda mot värme, direkt solljus, gnistor och öppen eld.
- 3) Använd INTE materialet efter angivet utgångsdatum på flaskan.

## ■**KASSERING**

Oanvänd Tokuyama Universal Bond II absorberas av exempelvis bomull eller gasbinda och kasseras enligt lokala regelverk.

Se guiden för kassering av förpackningsmaterial som finns i slutet av denna IFU.

## ■**KLINISK APPLICERING FÖR DIREKT RESTAURATION OCH INTRAORAL REPARATION AV RESTAURATIONER MED KOMPOSITRESIN**

### **1. Rengöring**

Rengör tandytan grundligt med gummikopp och flourfri pasta. Skölj sedan med vatten.

### **2. Isolation**

En kofferdam är att föredra för att isolera tandytan.

### **3. Kavitsprepation**

Förbered kaviten och skölj med vatten. Lägg till avfasningar till emaljkanter för anteriora preparationer (klass III, IV, V), samt avfasningar till kanter för posteriora preparationer (klass I, II) eftersom dessa hjälper till att radera avgränsningar mellan kavitsvinklar och restaureration, vilket förbättrar både estetik och retention.

- Om den vidhäftande ytan har oskuren emalj, ska ett etsmedel tillämpas för den oskurna emalen. Se avsnittet "Selektiv-emalj-etsningsteknik".

### **4. Torkning**

Torka kaviten med hjälp av en blotting-teknik eller med en luftspruta.

- Torka INTE ut den vitala tanden. Uttorkning kan leda till postoperativ känslighet.  
- De ämnen som anges nedan hindrar adhesion av Tokuyama Universal Bond II och måste avlägsnas från vidhäftningsytan genom grundlig rengöring av tandytan med alkohol, citronsyra, eller applicering av fosforsyra under 2 till 3 sekunder innan applicering:

- 1) Oljedimma från vinkelstycket,
- 2) Saliv, blod och exsudat.

## **5. Etsning av tandstrukturen (valfritt)**

### **(a.) Selektiv-emalj-etsningsteknik**

Applicera fosforsyragel endast på emaljen som omger kanten av den beredda kaviteten och låt fosforsyragelen sitta kvar i 10–15 sekunder. Skölj den etsade ytan ordentligt (minst 15 sekunder) med vatten, och torka sedan försiktigt med luft.

### **(b.) Total etsningsteknik**

Applicera fosforsyragelen på den preparerade emaljen först, och sedan dentinet. Låt etsmedlet få reagera på emaljen och dentinet i 10–15 sekunder. Skölj noga (minst 15 sekunder) med vatten och torka försiktigt med luft eller med bomullsspellets; torka inte för mycket.

## **6. Preparation av adhesiv-ytan under reparation**

### **6.1 Andra keramer än porslin och kompositmaterial**

Kantskär vid behov. Rugga området med luftbläster eller diamantborr med låg hastighet för att förbereda ytan för adhesion. Skölj noga och lufttorka ytan.

### **6.2 Metallrestaurerationer**

Rugga området med luftbläster eller diamantborr med låg hastighet för att förbereda ytan för adhesion. Skölj noga och lufttorka ytan.

### **6.3 Porslin**

Kantskär vid behov. Rugga INTE ytan utan polera området så att en ren och ny yta för adhesion skapas. Skölj noga och lufttorka ytan.

- Vid luftblästring ska aluminiumpulver på minst 30–50 µm användas.
- De ämnen som anges nedan hindrar adhesion och måste avlägsnas från vidhäftningsytan genom mekanisk rengöring eller med alkohol.
  - 1) Oljedimma från handstycke
  - 2) Plack, tandsten, saliv, blod och exsudat
- Vid behov skyddas ytan som inte ska bondas med metallseparator, paraffinskikt, vaselin eller annat.

## **7. Dispensering av Tokuyama Universal Bond II**

Se till att Tokuyama Universal Bond II kommer upp i rumstemperatur före användning. Öppna flaskan genom att ta bort hättan och dispensera en droppe av vardera Tokuyama Universal Bond II A och B i blandnings-eller engångskoppen. Blanda noga med en engångsapplikator tills det blandade lösningsmedlet blir grönt.

- Dispensera Tokuyama Universal Bond II B OMEDELBART efter dispensering av A. Tokuyama Universal Bond II A kan bli rosa på grund av lösningsmedlets flyktighet om det får

ligga för länge. Om Bond A blir rosa ska det kasseras och en färsk blandning av Tokuyama Universal Bond II A och B tillredas.

- Appliceringen bör slutföras inom en minut efter dispensering vid användning av blandningskoppen eftersom Tokuyama Universal Bond II innehåller flyktiga lösningsmedel. Efter blandningen ändras färgen på Tokuyama Universal Bond II gradvis baserat på reaktionen av katalysatorn för Tokuyama Universal Bond II; detta är normalt och tyder inte på ett problem med Tokuyama Universal Bond II.
- Appliceringen bör slutföras inom 3 minuter efter dispensering vid användning av engångskoppen.
- Håll flaskorna med Tokuyama Universal Bond II A och B vertikalt vid dispensering. Håll inte flaskan diagonalt eller horisontellt vid dispensering eftersom det kan resultera i att Tokuyama Universal Bond II rinner tillbaka in i munstycket och kontamineras.
- Rör INTE vid munstycket till blandningskoppen under dispensering. Förväxla INTE flasklocken på Tokuyama Universal Bond II A och B. Om Tokuyama Universal Bond II A och B kommer i kontakt med varandra under dispensering kan det hända att Tokuyama Universal Bond II härdar i munstycket.
- Torka bort överflödigt Tokuyama Universal Bond II från munstycksspetsen och lockets insida innan flaskan försluts.
- Förslut flaskorna med Tokuyama Universal Bond II A och B ordentligt igen direkt efter dispensering.
- Dra INTE åt flasklocken för hårt.

## **8. Applicering av Tokuyama Universal Bond II**

Använd engångsapplikatorn och applicera Tokuyama Universal Bond II på hela adhesionsytan. Se till att inte utelämna några ytor där Tokuyama Universal Bond II bör appliceras.

- Vid intraoral reparation av restauritioner, om vidhäftningsytan omfattar tandstruktur och restauritioner (keramer, porslin, metaller eller kompositmaterial), ska Tokuyama Universal Bond II appliceras på hela adhesionsytan på en gång. Det behövs inga extra primers.
- Om applicerad Tokuyama Universal Bond II ansamlas i kavitsbotten eller i en vinkel, och är för tjockt för att tunna ut med lufttorkning, ska överskottet avlägsnas med en pappersspets eller med en ny engångsapplikator.
- Var noga med att inte låta överskottet av Tokuyama Universal Bond II rinna ned subgingivalt. Om Tokuyama Universal Bond II tränger in subgingivalt, ska området sköljas av noga och lufttorkas.
- Om saliv, blod eller andra vätskor förorenar det applicerade Tokuyama Universal Bond II ska

- kaviteten sköljas noga med vatten, torkas och Tokuyama Universal Bond II appliceras på nytt.
- Skölj INTE det applicerade Tokuyama Universal Bond II med vatten utom vid oavsiktlig kontaminering.
- Vänta INTE för länge efter appliceringen av Tokuyama Universal Bond II. Lufttorka inom 30 sekunder efter appliceringen, för att säkerställa lämplig skiktjocklek.

## **9. Lufttorkning**

Använd oljefri luft-/vattenspruta och blås försiktigt luft på ytan av Tokuyama Universal Bond II tills rinnande Tokuyama Universal Bond II stannar i samma position utan någon rörelse. Avsluta med en mild luftström till ytan. Använd salivsug eftersom Tokuyama Universal Bond II kan skväätta.

- Om saliv, blod eller andra vätskor förorenar applicerad Tokuyama Universal Bond II, ska den sköljas med vatten, torkas och Tokuyama Universal Bond II appliceras på nytt.
- Skölj inte applicerad Tokuyama Universal Bond II med vatten utom vid oavsiktlig kontaminering.
- Vid oavsiktliga stänk kan vävnaden vitna eller en allergisk reaktion uppstå som följd.

## **10. Kompositresin**

Återställ med ett ljushärdande, självhärda eller dual-härdade kompositresin enligt tillverkarens anvisningar. Det överfyllda kompositresinet bör putsas och poleras noggrant.

- Skiktet med Tokuyama Universal Bond II kan fluorescera vid belysning med härdljuslampan.

# **■ KLINISK APPLICERING FÖR CEMENTERING AV INDIREKTA RESTAURATIONER**

## **1. Beredning av vidhäftningsytan för restaurationen**

### **1.1 Andra keramer än porstänk och kompositmaterial**

Rugga restaurationens inre yta med sandbläster (0,1 till 0,2 MPa), luftbläster eller diamantborr med låg hastighet för att förbereda för adhesion. Skölj noga och lufttorka ytan.

### **1.2 Metallrestaurationer**

Rugga området med sandbläster (0,3 till 0,5 MPa), luftbläster eller diamantborr med låg hastighet för att förbereda ytan för adhesion. Skölj noga och lufttorka ytan.

### **1.3 Porstänk**

Rugga INTE ytan; polera området för att förbereda en ren och fräsch yta för vidhäftning. Skölj och torka ytan noggrant.

- Vid sand- eller luftblästring ska aluminiumpulver på minst 30–50 µm användas.
- Om det inte går att rugga eller polera vidhäftningsytan, ska området etsas med fosforsyra för

ökad vidhäftning, och därefter sköljas och torkas.

- De ämnen som anges nedan hindrar adhesion och måste avlägsnas från vidhäftningsytan genom mekanisk rengöring eller blötläggning med alkohol. Rengör restaurationen efter att justeringen är klar.

- 1) Gips och inbäddning
- 2) Silikonolja från kontrollmaterial
- 3) Oljedimma från vinkelstycke
- 4) Plack, tandsten, saliv, blod och exsudat
- 5) Tillfällig restauration och temporär cement

Skydda vid behov ytan som inte ska bondas med metallseparator, paraffinskikt, vaselin eller annat.

## **2. Dispensering av Tokuyama Universal Bond II**

Se till att Tokuyama Universal Bond II kommer upp i rumstemperatur före användning. Öppna flaskan genom att ta bort hättan och dispensera en droppe av vardera Tokuyama Universal Bond II A och B i blandnings-eller engångskoppen. Blanda noga med en engångsapplikator tills det blandade lösningsmedlet blir grönt.

- Dispensera Tokuyama Universal Bond II B OMEDELBART efter dispensering av A. Tokuyama Universal Bond II A kan bli rosa på grund av lösningsmedlets flyktighet om det får ligga för länge. Om Bond A blir rosa ska det kasseras och en färsk blandning av Tokuyama Universal Bond II A och B tillredas.

- Appliceringen bör slutföras inom en minut efter dispensering vid användning av blandningskoppen eftersom Tokuyama Universal Bond II innehåller flyktiga lösningsmedel. Efter blandningen ändras färgen på Tokuyama Universal Bond II gradvis baserat på reaktionen av katalysatorn för Tokuyama Universal Bond II; detta är normalt och tyder inte på ett problem med Tokuyama Universal Bond II.

- Appliceringen bör slutföras inom 3 minuter efter dispensering vid användning av engångskoppen.

- Håll flaskorna med Tokuyama Universal Bond II A och B vertikalt vid dispensering. Håll inte flaskan diagonalt eller horisontellt vid dispensering eftersom det kan resultera i att Tokuyama Universal Bond II rinner tillbaka in i munstycket och kontamineras.

- Rör INTE vid munstycket till blandningskoppen under dispensering. Förväxla INTE flasklocken på Tokuyama Universal Bond II A och B. Om Tokuyama Universal Bond II A och B kommer i kontakt med varandra under dispensering kan det hända att Tokuyama Universal Bond II härdar i munstycket.

- Torka bort överflödigt Tokuyama Universal Bond II från munstycksspetsen och lockets insida innan flaskan försluts.
- Förslut flaskorna med Tokuyama Universal Bond II A och B ordentligt igen direkt efter dispensering.
- Dra INTE åt flasklocken för hårt.

### **3. Applicering av Tokuyama Universal Bond II**

Använd engångsapplikatorn och applicera blandad Tokuyama Universal Bond II på ytorna som ska bondas.

- Se till att Tokuyama Universal Bond II täcker alla ytor där cementen kommer att appliceras.
- Applicera INTE för mycket. En applicering av Tokuyama Universal Bond II räcker. Ett alltför tjockt skikt kan äventyra passningen av restaurationen.
- Låt inte saliv, blod, olja, vatten etc. komma i kontakt med den yta som skall bondas. Om den behandlade ytan är förorenad, ska den sköljas noga med vatten, torkas och Tokuyama Universal Bond II appliceras på nytt.
- Vänta INTE för länge efter appliceringen av Tokuyama Universal Bond II. Lufttorka inom 30 sekunder efter appliceringen, för att säkerställa lämplig skiktjocklek.

### **4. Lufttorkning**

Använd en oljefri luft/vattenspruta och blås försiktigt luft på ytan. Använd salivsug eftersom Tokuyama Universal Bond II kan skväta.

### **5. Cementering**

Utför cementering med ett resincementet enligt tillverkarens instruktioner.

- Applicera INTE resincementet direkt på den beredda tanden eller kaviteten behandlad med Tokuyama Universal Bond II för att undvika olämplig placering av restaurationen.
- Härdningen kan gå snabbare beroende på det resincementet som används. För att behålla lämplig skiktjocklek ska restaurationen placeras så snart som möjligt efter applicering av resincementet (inom en minut efter dispensering). Annars finns risk att restaurationen inte cementeras fast i rätt position.
- Skiktet med Tokuyama Universal Bond II kan fluorescera vid belysning med härdljuslampan.

## **■ KLINISK APPLICERING FÖR BONDING AV AKRYLRESIN TILL METALLBAS, KLAMMER ELLER FÖRANKRING**

### **1. Förberedelse av vidhäftningsytan**

Rugga området med sandbläster (0,1 till 0,2 MPa) eller med diamantborr med låg hastighet för att förbereda ytan för adhesion. Skölj noga och lufttorka ytan.

## **2. Dispensering, applicering och lufttorkning**

Följ samma procedur som beskrivs under KLINISK APPLICERING FÖR CEMENTERING AV INDIREKTA RESTAURATIONER.

## **3. Applicering, härdning, trimming och finishering av akrylat**

Följ tillverkarens anvisningar för polymeriserande akrylat.

Användaren och/eller patienten ska rapportera allvarliga tillbud som har inträffat i samband med produkten till tillverkaren och den behöriga myndigheten i den medlemsstat där användaren och/eller patienten är etablerad.

Viktig information:Tillverkaren av Tokuyama Universal Bond II är inte ansvarig för skador orsakade av felaktigt användande av produkten. Det är användarens ansvar att säkerställa att produkten är anpassad till den behandling som ska utföras innan påbörjandet av denna.

Produktspecifikationen av Tokuyama Universal Bond II kan förändras utan förvarning. När produktspecifikationen förändras kan även instruktioner och försiktighetsrekommendationer förändras.

# Packaging waste disposal guide

(According to European Commission Decision 97/129/EC)

## ENGLISH

### Packaging waste disposal guide

Bottle (cap and body)	Dispose of as industrial waste.
Case body for applicators	CP7 (Cellulose propionate): Recycling. Follow local instructions for disposal.
Case cap for applicators	PP5 (Polypropylene): Recycling. Follow local instructions for disposal.
Paperbox and/or partation	PAP21 (Non-corrugated fibreboard): Recycling. Follow local instructions for disposal.
IFU and/or guide	PAP22 (Paper): Recycling. Follow local instructions for disposal.

# ČESKY

## Příručka pro likvidaci obalového odpadu

Láhev (uzávěr a tělo)	Likvidujte jako průmyslový odpad.
Tělo pouzdra pro aplikátory	CP7 (propionát celulózy): Recyklace. Při likvidaci postupujte podle místních pokynů.
Uzávěr pouzdra pro aplikátory	PP5 (polypropylen): Recyklace. Při likvidaci postupujte podle místních pokynů.
Papírová krabice a/nebo přepážka	PAP21 (Nevlnitá lepenka): Recyklace. Při likvidaci postupujte podle místních pokynů.
IFU a/nebo příručka	PAP22 (papír): Recyklace. Při likvidaci postupujte podle místních pokynů.

# DANSK

## Vejledning i bortskaffelse af emballageaffald

Flaske (hætte og beholder)	Bortskaffes som industriaffald.
Etui til applikatorer	CP7 (cellulosepropionat): Genbrug. Følg lokale anvisninger for bortskaffelse.
Låg til etui til applikatorer	PP5 (polypropylen): Genbrug. Følg lokale anvisninger for bortskaffelse.
Papæske og/eller adskillelse	PAP21 (Andet pap): Genbrug. Følg lokale anvisninger for bortskaffelse.
IFU og/eller vejledning	PAP22 (papir): Genbrug. Følg lokale anvisninger for bortskaffelse.

# DEUTSCH

## Leitfaden für die Entsorgung von Verpackungsabfällen

Flasche (Kappe und Körper)	Als Industrieabfall entsorgen
Behälter-Körper für Applikatoren	CP7 (Cellulose-Propionat): Recycling. Örtliche Entsorgungsvorschriften beachten.
Behälter-Kappe für Applikatoren	PP5 (Polypropylen): Recycling. Örtliche Entsorgungsvorschriften beachten.
Pappkarton bzw. Unterteilung	PAP21 (Sonstige Pappe): Recycling. Örtliche Entsorgungsvorschriften beachten.
IFU bzw. Leitfaden	PAP22 (Papier): Recycling. Örtliche Entsorgungsvorschriften beachten.

# EESTI KEEL

## Pakendijäätmete kõrvaldamise juhend

Pudel (kate ja korpus)	Kõrvaldatakse tööstusjäätmetena.
Aplikaatorite ümbrise korpus	CP7 (tselluloospropionaat): Ringlussevött. Järgige kohalikke kõrvaldamisjuhiseid.
Aplikaatorite ümbrise kate	PP5 (polüpropüleen): Ringlussevött. Järgige kohalikke kõrvaldamisjuhiseid.
Paberkarb ja/või vahesein	PAP21 (Sile puitkiudplaat): Ringlussevött. Järgige kohalikke kõrvaldamisjuhiseid.
IFU ja/või juhend	PAP22 (paber): Ringlussevött. Järgige kohalikke kõrvaldamisjuhiseid.

# FRANÇAIS

## Guide d'élimination des rebuts d'emballage

Flacon (bouchon et corps)	Éliminer comme déchet industriel.
Corps de boîte pour applicateurs	CP7 (Propionate de cellulose) : Recyclage. Respectez les instructions d'élimination locales.
Couvercle de boîte pour applicateurs	PP5 (Polypropylène) : Recyclage. Respectez les instructions d'élimination locales.
Boîte et/ou séparation en carton	PAP21 (Carton non ondulé) : Recyclage. Respectez les instructions d'élimination locales.
IFU et/ ou guide	PAP22 (Papier) : Recyclage. Respectez les instructions d'élimination locales.

# ITALIANO

## Guida allo smaltimento dei rifiuti di imballaggio

Flacone (tappo e corpo)	Smaltire come rifiuto industriale.
Corpo custodia per applicatori	CP7 (Propionato di cellulosa): Riciclo. Seguire le istruzioni locali per lo smaltimento.
Tappo custodia per applicatori	PP5 (Polipropilene): Riciclo. Seguire le istruzioni locali per lo smaltimento.
Confezione di cartone e/o divisorio	PAP21 (Cartone non ondulato): Riciclo. Seguire le istruzioni locali per lo smaltimento.
IFU e/o guida	PAP22 (Carta): Riciclo. Seguire le istruzioni locali per lo smaltimento.

# LATVIISKI

## Izlietotā iepakojuma utilizācijas cēlvedis

Pudele (vāciņš un korpuiss)	Utilizēt kā ražošanas atkritumus.
Aplikatoru apvalka korpuiss	CP7 (celulozes propionāts): pārstrāde. Saskaņā ar vietējiem utilizācijas norādījumiem.
Aplikatoru apvalka vāciņš	PP5 (polipropilēns): pārstrāde. Saskaņā ar vietējiem utilizācijas norādījumiem.
Kartona kaste un/vai nodalījumi	PAP21 (Negofrētas šķiedru plātnes): pārstrāde. Saskaņā ar vietējiem utilizācijas norādījumiem.
IFU un/vai rokasgrāmata	PAP22 (papīrs): pārstrāde. Saskaņā ar vietējiem utilizācijas norādījumiem.

# LIETUVIŲ K

## Pakuocių atliekų šalinimo vadovas

Buteliukas (dangtelis ir korpusas)	Šalinkite kaip pramonines atliekas.
Aplikatorių dēklo korpusas	CP7 (celiuliozēs propionatas): perdirbamas. Laikykite vietinių šalinimo instrukcijų.
Aplikatorių dēklo dangtelis	PP5 (polipropilenas): perdirbamas. Laikykite vietinių šalinimo instrukcijų.
Popierinė dėžutė ir (arba) pertvara	PAP21 (Negofruotas kartonas): perdirbamas. Laikykite vietinių šalinimo instrukcijų.
IFU ir (arba) vadovas	PAP22 (popierius): perdirbamas. Laikykite vietinių šalinimo instrukcijų.

# MAGYAR

## Csomagolási hulladékok ártalmatlanítási útmutatója

Üvegcse (kupak és test)	Ipari hulladékként kell ártalmatlanítani.
Burkolat test felhordó készülékekhez	CP7 (cellulóz propionát): Újrahasznosítás. Az ártalmatlanításhoz kövesse a helyi utasításokat.
Burkolat kupak felhordó készülékekhez	PP5 (polipropilén): Újrahasznosítás. Az ártalmatlanításhoz kövesse a helyi utasításokat.
Papírdoboz és/vagy rekesz	PAP21 (Nem hullámkarton): Újrahasznosítás. Az ártalmatlanításhoz kövesse a helyi utasításokat.
IFU és/vagy útmutató	PAP22 (papír): Újrahasznosítás. Az ártalmatlanításhoz kövesse a helyi utasításokat.

# NEDERLANDS

## Gids voor het verwijderen van verpakkingsafval

Flacon (dop en hoofddeel)	Verwijderen als industrieel afval.
Hoofddeel verpakking voor applicators	CP7 (Cellulosepropionaat): Recyclen. Volg de plaatselijke instructies voor verwijdering.
Dop verpakking voor applicators	PP5 (Polypropyleen): Recyclen. Volg de plaatselijke instructies voor verwijdering.
Papieren doos en/of scheidingswand	PAP21 (Ander karton): Recyclen. Volg de plaatselijke instructies voor verwijdering.
IFU en/of gids	PAP22 (Papier): Recyclen. Volg de plaatselijke instructies voor verwijdering.

# NORSK

## Veileddning for avfallshåndtering av emballasje

Flaske (hette og hoveddel)	Behandles som industrielt avfall
Eske for applikatorer	CP7 (cellulosepropionat): Resirkulering. Følg lokale bestemmelser for avfallshåndtering.
Deksel på applikatoretui	PP5 (polypropylen): Resirkulering. Følg lokale bestemmelser for avfallshåndtering.
Pappeske og/eller -skillevegg	PAP21 (glatt trefiberplate): Resirkulering. Følg lokale bestemmelser for avfallshåndtering.
Bruksanvisning og/eller veiledning	PAP22 (papir): Resirkulering. Følg lokale bestemmelser for avfallshåndtering.

# POLSKI

## Przewodnik po utylizacji odpadów opakowaniowych

Butelka (zakrętka i korpus)	Utylizować jak odpady przemysłowe.
Etui na aplikatory	CP7 (propionian celulozy): Recykling. Postępować zgodnie z lokalnymi instrukcjami dotyczącymi utylizacji.
Zatyczka etui na aplikatory	PP5 (polipropylen): Recykling. Postępować zgodnie z lokalnymi instrukcjami dotyczącymi utylizacji.
Pudelko kartonowe i/lub przegroda	PAP21 (Tektura płaska): Recykling. Postępować zgodnie z lokalnymi instrukcjami dotyczącymi utylizacji.
IFU i/lub przewodnik	PAP22 (papier): Recykling. Postępować zgodnie z lokalnymi instrukcjami dotyczącymi utylizacji.

# SLOVENČINA

## Príručka pre likvidáciu odpadu z obalov

Fľaštička (veko a hlavná časť)	Likvidujte ako priemyselný odpad.
Hlavná časť puzdra pre aplikátory	CP7 (propionát celulózy): Recyklácia. Pri likvidácii postupujte podľa miestnych pokynov.
Veko puzdra pre aplikátory	PP5 (polypropylén): Recyklácia. Pri likvidácii postupujte podľa miestnych pokynov.
Papierová krabica a/alebo prepážka	PAP21 (Nezvlnený kartón): Recyklácia. Pri likvidácii postupujte podľa miestnych pokynov.
IFU a/alebo príručka	PAP22 (Papier): Recyklácia. Pri likvidácii postupujte podľa miestnych pokynov.

# SUOMI

## Pakkausjätteiden käsittelyopas

Pullopakkaus (kapseli ja runko)	Hävitä teollisuusjätteenä.
Pakkausen runko applikaattoreille	CP7 (Selluloosapropionaatti): Kierrätyks. Noudata paikallisia jätteiden käsittelyohjeita.
Pakkausen kapseli applikaattoreille	PP5 (Polypropeeni): Kierrätyks. Noudata paikallisia jätteiden käsittelyohjeita.
Paperilaatikko ja/tai osiot	PAP21 (Muu kartonki ja pahvi): Kierrätyks. Noudata paikallisia jätteiden käsittelyohjeita.
IFU ja/tai opas	PAP22 (Papri): Kierrätyks. Noudata paikallisia jätteiden käsittelyohjeita.

# SVENSKA

## Guide för kassering av förpackningsmaterial

Flaska (lock och flaskdel)	Kassera som industriavfall.
Hölje för applikatorer	CP7 (cellulosapropionat): Återvinning. Följ lokala regler för kassering.
Höljeshuv för applikatorer	PP5 (polypropen): Återvinning. Följ lokala regler för kassering.
Papplåda och/eller avdelare	PAP21 (Papp): Återvinning. Följ lokala regler för kassering.
IFU och/eller guide	PAP22 (papper): Återvinning. Följ lokala regler för kassering.





